

Sections



POUTRELLES

PROFILÉS ET ACIERS MARCHANDS


BEAMS

CHANNELS AND MERCHANT BARS

TRÄGER

FORM- UND STABSTAHL

PROGRAMME DE VENTE
SALES PROGRAMME
VERKAUFSPROGRAMM





Arcelor Sections

La compétence au service du client

The know-how to meet customers' needs

Kompetenz im Dienste des Kunden

www.sections.arcelor.com



Arcelor, le producteur mondial de référence

Arcelor, the world's first choice for steel

Arcelor, die weltweite Referenz im Stahl

Le Groupe Arcelor

Né du rapprochement de trois sidérurgistes européens, Aceralia, ARBED et Usinor, **Arcelor est le premier producteur en Europe et en Amérique latine** et répond aux besoins de globalisation de ses clients sur tous les continents (Brésil, Russie, Inde, Chine, Pays de l'Est, Turquie...). Le Groupe a organisé ses activités en quatre secteurs:

- les Produits Longs (ALCS),
- les Produits Plats (AFCS),
- les Aciers Inoxydables,
- Arcelor Steel Solutions & Services.

Employant près de 100.000 personnes dans plus de 60 pays, Arcelor expédie 47 millions de tonnes d'acier pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Plus d'un quart de ce chiffre est réalisé dans le domaine de la construction, premier marché utilisateur d'acier.

Arcelor Long Carbon Steel (ALCS), premier producteur de produits longs

Le secteur des aciers longs carbone d'Arcelor comprend cinq unités opérationnelles:

- Arcelor Sections,
- Arcelor Bars & Rods,
- Arcelor RPS (Rails, Piles and Special sections),
- Arcelor Wire Drawing,
- Arcelor Americas.

Arcelor LCS est le leader mondial dans le domaine des poutrelles et des palplanches et se situe parmi les principaux acteurs en ce qui concerne les autres produits. Sa production atteint 13 millions de tonnes et son chiffre d'affaires est de 6 milliards d'euros.

Plus de 70% de ses produits sont utilisés dans la construction.

The Arcelor Group

Created through the merger of three major European steelmakers, Aceralia, ARBED and Usinor, **Arcelor is the leading steel producer in Europe and South America**, meeting the globalization needs of its customers on all continents (Brazil, Russia, India, China, Eastern Europe, Turkey...). The Group is active in four main sectors:

- Long steel products (ALCS),
- Flat steel products (AFCS),
- Stainless steel products,
- Arcelor Steel Solutions & Services.

Employing nearly 100 000 people in over 60 countries, Arcelor ships 47 million tonnes of steel, representing a turnover of 30 billion Euros. The construction market, being the main steel user, accounts for over a quarter of its turnover.

Arcelor Long Carbon Steel (ALCS), leading manufacturer of long steel products

Arcelor's long carbon steel sector includes five business units:

- Arcelor Sections,
- Arcelor Bars & Rods,
- Arcelor RPS (Rails, Piles and Special sections),
- Arcelor Wire Drawing,
- Arcelor Americas.

Arcelor LCS is the world leader in the field of beams and sheet piles and ranks among the main producers for the other products. It produces 13 million tonnes a year, giving a turnover of 6 billion Euros.

More than 70% of its products are used in the construction industry.

Die Arcelor Gruppe

Der Arcelor-Konzern ging aus der Fusion der drei europäischen Stahlproduzenten Aceralia, ARBED und Usinor hervor und **ist der größte Stahlproduzent in Europa und Südamerika**. Damit wird Arcelor dem Wunsch seiner Kunden nach globaler Präsenz gerecht (Brasilien, Russland, Indien, China, Osteuropa, Türkei...). Die Aktivitäten des Konzerns sind in vier Unternehmensbereiche gegliedert:

- Langstahlprodukte (ALCS),
- Flachstahlprodukte (AFCS),
- Rostfreie Stähle,
- Arcelor Steel Solutions & Services.

Mit rund 100.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern und einer Versandmenge von 47 Millionen Tonnen verzeichnet der Konzern einen Umsatz von 30 Milliarden Euro. Über ein Viertel des Umsatzes wird im Bausektor, dem größten Abnehmermarkt für Stahl, erwirtschaftet.

Arcelor Long Carbon Steel (ALCS), der führende Langstahlproduzent

Der Unternehmensbereich Langstahlprodukte von Arcelor umfasst fünf Betriebseinheiten:

- Arcelor Sections,
- Arcelor Bars & Rods,
- Arcelor RPS (Rails, Piles and Special sections),
- Arcelor Wire Drawing,
- Arcelor Americas.

Arcelor LCS ist weltweit führend bei Walzträgern und Spundwänden und gehört zu den wichtigsten Akteuren bei den anderen Produkten. Die Produktion beträgt 13 Millionen Tonnen bei einem Umsatz von 6 Milliarden Euro.

Langstahlprodukte werden zu über 70% im Baugewerbe verwendet.



Arcelor Sections, numéro un mondial des poutrelles et profilés

Arcelor Sections est l'une des cinq unités opérationnelles d'Arcelor LCS qui regroupe les activités industrielles, marketing et commerciales pour les poutrelles, profilés et aciers marchands lourds.

La commercialisation de ses produits est assurée par **Arcelor Sections Commercial** qui est la société responsable de la vente, de la logistique, du marketing et du développement de nouveaux produits et services afin de **satisfaire les besoins de ses clients**.

Leader mondial dans son domaine d'activité, l'unité réalise un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en livrant plus de 4,5 millions de tonnes dans 60 pays, à partir de ses usines européennes situées principalement au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne et en Italie.

La majorité des produits et solutions d'Arcelor Sections trouvent leur application dans le domaine de la construction, qui représente les trois quarts de ses débouchés, ainsi que la mécanique et le transport.

Arcelor Sections Commercial a mis en place un réseau de vente international et s'appuie sur de nombreux centres de services et de distribution qui fournissent des aciers "**prêts à l'emploi**" avec un **maximum de flexibilité**.

Arcelor Sections détient une part de marché prépondérante dans le secteur des bâtiments industriels et des entrepôts et se développe dans les marchés des bâtiments multi-étages, des parkings, des ouvrages d'art et du résidentiel. La société s'oriente également vers d'autres segments tels que la rénovation et la réhabilitation.

La totalité de sa production est élaborée à partir d'une filière électrique sur des sites certifiés ISO 14001.

La production et la commercialisation des produits d'Arcelor Sections sont certifiées **ISO 9001**.

De la matière première à base de ferraille recyclée jusqu'à la déconstruction des structures, les poutrelles laminées à chaud répondent le mieux aux exigences de **sécurité, d'économie, de rapidité, de flexibilité, d'esthétique et de développement durable**.

Tout en ayant la volonté d'être le **producteur le plus compétitif**, Arcelor Sections a pour ambition de **satisfaire les besoins actuels et futurs de ses clients** en apportant services, innovation et solutions globales tout en privilégiant une **relation de partenariat équilibré**.

Arcelor Sections, worldwide number one for beams and channels

Arcelor Sections is one of the five business units of Arcelor LCS, covering the industrial, marketing and sales activities for beams, channels and heavy merchant bars.

Its products are marketed by **Arcelor Sections Commercial**, the company responsible for sales, logistics, marketing and the development of new products and services to **satisfy customer requirements**.


As the world leader in its field, the unit has a turnover of 2.5 billion Euros. It delivers more than 4.5 million tonnes to 60 countries, produced in its European plants located mainly in Luxembourg, Spain, Germany and Italy.

The majority of Arcelor Sections' products and solutions are used in the construction industry, representing three-quarters of its sales, as well as the mechanical and the transportation sectors.

Arcelor Sections Commercial has set up an international sales network and is supported by a large network of service and distribution centres which supply "**ready to use**" steels with **maximum flexibility**.

ISO 9001

www.sections.arcelor.com



Arcelor Sections has a major share of the industrial building and warehouse sector, and is developing in the multi-storey building, car park, structural and residential markets. The company is also focussing on other areas such as the renovation and rehabilitation markets.

All of Arcelor Sections' products are manufactured on ISO 14001 certified production sites using electric arc furnace technology. Products are manufactured and marketed in accordance with **ISO 9001**.

From the raw material based on recycled scrap to demolition of the structures, hot-rolled beams offer the best solution when it comes to **security, cost, speed, flexibility, aesthetics and sustainable development**.

While striving to be the **cost leader**, Arcelor Sections' main ambitions are to **satisfy the current and future requirements of its customers** by offering services, innovation and global solutions based on a **balanced partnership**.

Arcelor Sections, Nummer Eins weltweit für Träger und Formstahl

Arcelor Sections ist eine der fünf Betriebseinheiten von Arcelor LCS, die die industriellen, kommerziellen und Marketing-Aktivitäten für Träger, Form- und schweren Stabstahl umfasst.

Die Kommerzialisierung der Produkte wird von **Arcelor Sections Commercial** durchgeführt. Das Unternehmen ist für den Verkauf, die Logistik, das Marketing und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die auf die **Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind**, zuständig.

Diese Einheit ist mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro der weltweite Marktführer in seinem Tätigkeitsbereich und liefert ab den europäischen Werken in Luxemburg, Spanien, Deutschland und Italien fast 4,5 Millionen Tonnen in 60 Länder.

Die Arcelor Sections Produkte und Lösungen werden zum größten Teil im Baugewerbe (drei Viertel aller Anwendungen) sowie in den Bereichen Mechanik und Transport eingesetzt.

Arcelor Sections Commercial hat ein eigenes internationales Verkaufsnetz aufgebaut und nutzt eine Vielzahl von Service- und Vertriebscenter, die **gebrauchsfertige Stähle** anbieten und **sehr flexibel arbeiten**.

Arcelor Sections hat einen bestimmten Marktanteil in den Industrie- und Hallenbauten und verzeichnet in den Bereichen des Hochhaus-, Parkhaus-, Brücken- und Wohnhausbaus eine starke Entwicklung. Außerdem richtet sich das Unternehmen auf Renovierung und Sanierung aus.

Die gesamte Produktion erfolgt über die Elektroofentechnologie an Standorten, die nach ISO 14001 zertifiziert sind. Die Produktion und die Kommerzialisierung der Arcelor Sections Produkte sind **ISO 9001** zertifiziert.

Warmgewalzte Träger bieten während des gesamten Kreislaufs - vom Rohstoff aus recyceltem Schrott bis hin zum Abriss der Bauten - die ideale Lösung in Sachen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Ästhetik und nachhaltiger Entwicklung.

Arcelor Sections strebt die Rolle des **Kostenleaders** an und hat sich zum Ziel gesetzt, die **derzeitigen und zukünftigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen** und ihnen im Sinne einer **ausgeglichene Partnerschaft Dienstleistungen**, Innovation und globale Lösungen anzubieten.



DES SOLUTIONS EN ACIER POUR UN MONDE MEILLEUR

Pour que vos visions deviennent réalité, Arcelor Sections repousse chaque jour les limites des poutrelles laminées à chaud dans la construction.

Innovation

Technologie

Construction au service des hommes

Protection de l'environnement

Sécurité des personnes et des biens

Économies d'énergie

Qualité totale

Compétitivité

Acoustique

Ergonomie

Modularité des lieux

Autant de facteurs qui militent en faveur des poutrelles dans le choix de vos matériaux

STEEL SOLUTIONS FOR A BETTER WORLD

Arcelor Sections is continually pushing the limits of hot-rolled beams within the construction industry to turn your ideas into reality.

Innovation

Technology

Construction at the service of people

Protection of the environment

Security of people and goods

Energy savings

Total quality

Competitiveness

Acoustics

Ergonomics

Space modularity



Share a common vision of a future made of steel to ensure sustainable development

asc.marketing@arcelor.com



LÖSUNGEN AUS STAHL FÜR EINE BESSERE WELT

Damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden, treibt Arcelor Sections die Entwicklung neuer Stahllösungen voran.

Innovation

Technologie

Das Bauwesen im Dienst des Menschen

Schutz der Umwelt

Sicherheit des Menschen und der Güter

Einsparung von Energie

Totale Qualität

Wettbewerbsfähigkeit

Akustik

Ergonomie

Modularität

*Teilen Sie mit uns die gemeinsame
Vision einer Zukunft aus Stahl in einer
Perspektive der nachhaltigen Entwicklung*

*A whole host of
reasons why beams
make an excellent
choice of material*



8

*Gewichtige Faktoren, die für Stahlträger
bei der Wahl Ihres Werkstoffes sprechen*

TABLE DES MATIÈRES TABLE OF CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS

Informations sur nos produits et solutions

Marketing & assistance technique
Histar® et Fritenar®
Recherche et développement
La construction durable
Pieux HP
UPE
Poutrelles alvéolaires
Poutrelles dissymétriques IFB SFB
Parachèvement
Construction mixte
globalFloor®
Concept de sécurité incendie
E-network
Logiciels et documentation
Sections et applications en acier

Information on our products and solutions

Marketing & technical assistance
Histar® and Fritenar®
Research and Development
Sustainable construction
HP Bearing piles
UPE
Castellated beams
Asymmetric beams IFB SFB
Finishing
Composite construction
globalFloor®
Fire safety concept
E-network
Software and documentation
Sections and steel applications

Information über unsere Produkte und Lösungen

Marketing & Technische Beratung 18
Histar® und Fritenar® 22
Forschung und Entwicklung 28
Nachhaltiges Bauen 46
HP-Rammpfähle 72
UPE 78
Lochstegträger 104
Asymmetrische Träger IFB SFB 118
Anarbeitung 126
Stahl- Verbundkonstruktion 128
globalfloor® 130
Brandsicherheitskonzept 202
E-network 230
Software und Dokumentation 232
Sections und Stahlanwendungen 242

Gammes de profilés	Section ranges	Profilreihen	10
Marketing & assistance technique	Marketing & Technical Assistance	Marketing & technische Beratung	18
Nuances et qualités d'acier	Steel grades and qualities	Stahlsorten und Sondergüten	20
1. Désignations usuelles des nuances d'acier de construction	1. Usual structural steel grade designations	1. Übliche Bezeichnungen der Baustahlgüten	30
2. Aciers de construction non alliés suivant norme européenne	2. Non-alloy structural steels according to European standard	2. Unlegierte Baustähle nach europäischer Norm	32
3. Aciers de construction soudables à grains fins suivant norme européenne	3. Weldable fine grain structural steels according to European standard	3. Schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach europäischer Norm	33
4. Aciers de marque HISTAR et FRITENAR	4. HISTAR and FRITENAR Trademark Steels	4. HISTAR und FRITENAR Markenstähle	34
5. Aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes suivant norme européenne	5. Weldable structural steels for fixed offshore structures according to European standard	5. Schweißgeeignete Baustähle für feststehende Offshore-Konstruktionen nach europäischer Norm	36
6. Aciers HISTAR® et FRITENAR® pour applications offshore	6. HISTAR® and FRITENAR® steel grades for offshore applications	6. HISTAR® und FRITENAR® Stahlgüten für Offshore-Anwendungen	38
7. Aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique suivant norme européenne	7. Structural Steels with improved atmospheric corrosion resistance according to European standard	7. Wetterfeste Baustähle nach europäischer Norm	40
8. Nuances d'acier suivant normes américaines	8. Steel grades according to American standards	8. Stahlgüten nach amerikanischen Normen	42
9. Nuances d'acier suivant normes japonaises	9. Steel grades according to Japanese standards	9. Stahlgüten nach japanischen Normen	44
10. Tableaux de comparaison des nuances d'acier usuelles	10. Comparison tables of typical steel grades	10. Vergleichstabellen der üblichen Stahlgüten	48

www.sections.arcelor.com

TABLE DES MATIÈRES (suite)

TABLE OF CONTENTS (continued)

INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung)

Profils européens:	European Sections:	Europäische Profile:	49
IPE Poutrelles I européennes	European I beams	Europäische I-Profile	50
IPN Poutrelles normales européennes	European standard beams	Europäische Normalträger	56
HE Poutrelles européennes à larges ailes	European wide flange beams	Europäische Breitflanschträger	58
HL Poutrelles européennes à larges ailes	European wide flange beams	Europäische Breitflanschträger	66
HD Poutrelles-poteaux à larges ailes	Wide flange columns	Breitflansch-Stützenprofile	68
HP Poutrelles-pieux à larges ailes	Wide flange bearing piles	Breitflanschkpfähle	74
UPE Fers U à ailes parallèles	Channels with parallel flanges	U-Profile mit parallelen Flanschen	80
UPN Fers U normaux européens	European standard channels	Europäische U-Stahl-Normalprofile	82
U Fers U à ailes inclinées	European channels with taper flanges	U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen	84
L Cornières à ailes égales	Equal leg angles	Gleichschenkliger Winkelstahl	86
L Cornières à ailes inégales	Unequal leg angles	Ungleichschenkliger Winkelstahl	98
Plats	Flat bars	Flachstahl	101
Carrés	Square bars	Vierkantstahl	102
Profils dérivés et solutions innovantes:	Derived Sections and innovative solutions:	Abgeleitete Profile und innovative Lösungen:	103
LOO Poutrelles alvéolaires	Castellated beams	Lochstegträger	104
IFB Poutrelles IFB	IFB beams	IFB-Träger	118
SFB Poutrelles SFB	SFB beams	SFB-Träger	123
Solutions innovantes	Innovative solutions	Innovative Lösungen	126
Profils britanniques:	British Sections:	Britische Profile:	133
UB Poutrelles universelles britanniques	British universal beams	Britische Universalträger	134
J Poutrelles normales britanniques	British joists with taper flanges	Britische Normalträger	140
UC Poteaux universels britanniques	British universal columns	Britische Universalstützen	142
UBP Poutrelles-pieux britanniques à larges ailes	British universal bearing piles with wide flanges	Britische Breitflanschkpfähle	146
PFC Fers U britanniques à ailes parallèles	British parallel flange channels	Britische U-Profile mit parallelen Flanschen	148
CH Fers U britanniques à ailes inclinées	British channels with taper flanges	Britische U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen	150

www.made-of-steel.com

Profils américains :		
W Poutrelles américaines à larges ailes	American wide flange beams	Amerikanische Breitflanschträger 153
S Poutrelles américaines standards	American standard beams	Amerikanische Standardträger 172
HP Poutrelles-pieux américaines à larges ailes	American wide flange bearing piles	Amerikanische Breitflanschpfähle 176
C Fers U normaux américains	American standard channels	Amerikanische U-Stahl-Normalprofile 178
MC Fers U américains	American channels	Amerikanische U-Stahl-Profile 182
L Cornières américaines à ailes égales	American equal leg angles	Amerikanischer gleichschenkliger Winkelstahl 186
Profils japonais :		
H Sections H japonaises	Japanese H sections	Japanische H-Profile 195
Données techniques :		
• Facteurs de massivité	Technical and commercial data :	Technische Daten : 201
• Notations et formules	Section factors (fire resistance)	Profilfaktoren (Feuerwiderstand) 204
• Classification des sections transversales	Notations and formulae	Bezeichnungen und Formeln 213
• Conditions de livraison	Classification of cross-sections	Einstufung in Querschnittsklassen 217
• Tolérances de laminage:	Delivery conditions	Lieferbedingungen 218
11. Poutrelles	Rolling tolerances:	Walz toleranzen: 220
12. Poutrelles alvéolaires	11. Beams	11. Träger 220
13. Profils	12. Castellated beams	12. Lochstegträger 222
14. Aciers Marchands	13. Channels & joists	13. Formstahl 223
• Table de conversion	14. Merchant bars	14. Stabstahl 224
• Propriétés de l'acier de construction	Conversion table	Umrechnungstabelle 226
	Material coefficients of structural steel	Werkstoffkennwerte von Baustählen 227
Filiales et agences	Subsidiaries and agencies	Filialen und Vertretungen 229

● Gammes de profilés européens 1










Dimensions nominales: hauteur en mm

● European section ranges 1

Nominal sizes: depth in mm

● Europäische Profilreihen 1

Nennmaße: Höhe in mm

									
	IPE	IPN	HE	HL	HD	HP	UPE	UPN	U
	pages/Seiten 50-55	pages/Seiten 56-57	pages/Seiten 58-65	pages/Seiten 66-67	pages/Seiten 68-71	pages/Seiten 74-77	pages/Seiten 80-81	pages/Seiten 82-83	pages/Seiten 84-85
Hauteur	Poutrelles à ailes parallèles	Poutrelles à ailes inclinées	Poutrelles à larges ailes	Poutrelles à très larges ailes	Poutrelles-colonnes	Poutrelles-pieux	Fers U à ailes parallèles	Fers U à ailes inclinées	Fers U à ailes inclinées
Depth	Parallel flange I sections	Taper flange I sections	Wide flange beams	Extra wide flange beams	Wide flange columns	Wide flange bearing piles	Parallel flange channels	Taper flange channels	Taper flange channels
Höhe	Parallelflanschtige I-Träger	Träger mit geneigten inneren Flanschflächen	Breitflanschträger	Träger mit besonders breiten Flanschen	Breitflanschstützenprofile	Breitflanschpfähle	Parallelflanschtige U-Profile	U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen	U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen
40									U 40
50									U 50
60									U 60
65									U 65
80	IPE 80	IPN 80					UPE 80	UPN 80	
100	IPE 100	IPN 100	HE 100				UPE 100	UPN 100	
120	IPE 120	IPN 120	HE 120				UPE 120	UPN 120	
140	IPE 140	IPN 140	HE 140				UPE 140	UPN 140	
160	IPE 160	IPN 160	HE 160				UPE 160	UPN 160	
180	IPE 180	IPN 180	HE 180				UPE 180	UPN 180	
200	IPE 200	IPN 200	HE 200			HP 200	UPE 200	UPN 200	
220	IPE 220	IPN 220	HE 220			HP 220	UPE 220	UPN 220	
240	IPE 240	IPN 240	HE 240				UPE 240	UPN 240	
250									
260		IPN 260	HE 260		HD 260	HP 260		UPN 260	
270	IPE 270						UPE 270	UPN 280	
280		IPN 280	HE 280						
300	IPE 300	IPN 300	HE 300			HP 305	UPE 300	UPN 300	
320		IPN 320	HE 320		HD 320	HP 320		UPN 320	
330	IPE 330						UPE 330		
340		IPN 340	HE 340						
360	IPE 360	IPN 360	HE 360		HD 360	HP 360	UPE 360	UPN 350	
380		IPN 380						UPN 380	
400	IPE 400	IPN 400	HE 400		HD 400	HP 400	UPE 400	UPN 400	
450	IPE 450	IPN 450	HE 450						
500	IPE 500	IPN 500	HE 500						
550	IPE 550	IPN 550	HE 550						
600	IPE 600	IPN 600	HE 600						
650			HE 650						
700			HE 700						
750	IPE 750								
800			HE 800						
900			HE 900						
920				HL 920					
1000			HE 1000	HL 1000					
1100				HL 1100					

• Gammes de profilés européens 2






Dimensions nominales: hauteur en mm

• European section ranges 2

Nominal sizes: depth in mm

• Europäische Profilreihen 2

Nennmaße: Höhe in mm

					
	L	L	FL	SQ	SQ
	pages/Seiten 86-97	pages/Seiten 98-100	page/Seite 101	page/Seite 102	page/Seite 102
Hauteur	Cornières à ailes égales	Cornières à ailes inégales	Plats (largeur pour FL)	Carrés avec bords arrondis	Carrés avec bords pointus
Depth	Equal leg angles	Unequal leg angles	Flat bars (width for FL)	Square bars with rounded edges	Square bars with sharp edges
Höhe	Gleichschenklige Winkel	Ungleichschenklige Winkel	Flachstahl (Breite für FL)	Vierkantstahl mit gerundeten Kanten	Vierkantstahl mit scharfen Kanten


20	L 20				
25	L 25				
30	L 30				
35	L 35				
40	L 40		40		
45	L 45			45	
50	L 50		50	50	
55				55	
60	L 60		60	60	
65	L 65			65	
70	L 70		70	70	
75	L 75				
80	L 80		80	80	
85				85	
90	L 90		90		90
95				95	
100	L 100		100	100	100
110	L 110		110		110
120	L 120	L 120	120		120
130	L 130		130		130
140	L 140		140	140	
150	L 150	L 150	150	150	
160	L 160		160	160	
180	L 180		180		
200	L 200	L 200	200		
203	L 203 (L 8)				
220			220		
250	L 250		250		
300			300		
350			350		
400			400		


Profilés dérivés / Derived sections / Abgeleitete Profile


Poutrelles alvéolaires

Castellated beams


Lochstegträger


ARCELOR CELLULAR BEAMS®
Poutrelle alvéolaire à ouvertures circulaires Castellated beam with circular openings Lochstegträger mit runden Öffnungen


Poutrelle alvéolaire à ouvertures hexagonales Castellated beam with hexagonal openings Wabenträger mit sechseckigen Öffnungen


Poutrelle alvéolaire à ouvertures octogonales Castellated beam with octagonal openings Wabenträger mit achteckigen Öffnungen

IPE	HE	HL
pages/Seiten 104-117	pages/Seiten 104-117	pages/Seiten 104-117
Profilés de base Base profiles Basisprofile		
200		
220		
240		
270	260	
300	280	
330	300	
360	320	
400	340	
450	360	
500	400	
550	450	
600	500	
	550	
	600	
	650	
	700	
750	800	
	900	
	1000	920
		1000
		1100



● Sélection de poutrelles IFB et SFB

Integrated Floor Beam IFB; Slim Floor Beam SFB

Poutrelles constituées de profilés laminés à chaud et de plaques

● Selection of IFB and SFB beams




Integrated Floor Beam IFB; Slim Floor Beam SFB


Beams built-up from hot-rolled sections and plates

● Auswahl von IFB- und SFB-Träger

Integrated Floor Beam IFB; Slim Floor Beam SFB

Aus Walzprofilen und Blechen zusammengesetzte Träger

				
IFB				SFB
pages/Seiten 120-121		page/Seite 122		pages/Seiten 123-125
Poutrelles type A Type A beams Typ-A-Träger		Poutrelles type B Type B beams Typ-B-Träger		Poutrelles Beams Träger
1/2 IPE 400 + □ 1/2 IPE 450 + □ 1/2 IPE 500 + □ 1/2 IPE 550 + □ 1/2 IPE 600 + □	1/2 HE 220 + □ 1/2 HE 240 + □ 1/2 HE 260 + □ 1/2 HE 280 + □ 1/2 HE 300 + □ 1/2 HE 320 + □ 1/2 HE 340 + □ 1/2 HE 360 + □ 1/2 HE 400 + □ 1/2 HE 450 + □ 1/2 HE 500 + □ 1/2 HE 550 + □ 1/2 HE 600 + □ 1/2 HE 650 + □	1/2 HE 280 + □ 1/2 HE 300 + □	1/2 HP 360 + □ 1/2 HP 400 + □	HE 140 + □ HE 160 + □ HE 180 + □ HE 200 + □ HE 220 + □ HE 240 + □ HE 260 + □ HE 280 + □ HE 300 + □ HE 320 + □



● Gammes de profilés britanniques







Dimensions nominales : hauteur x largeur en mm

● British section ranges


Nominal sizes : depth x width in mm







● Britische Profilreihen

Nennmaße : Höhe x Breite in mm

						
	UB	J	UC	UBP	PFC	CH
	pages/Seiten 134-139	pages/Seiten 140-141	pages/Seiten 142-145	pages/Seiten 146-147	pages/Seiten 148-149	pages/Seiten 150-151
Hauteur	Poutrelles universelles	Poutrelles à ailes inclinées	Poteaux universels	Poutrelles-pieux	Fers U à ailes parallèles	Fers U à ailes inclinées
Depth	Universal beams	Taper flange I sections	Universal columns	Wide flange bearing piles	Parallel flange channels	Taper flange channels
Höhe	Universalträger	Träger mit geneigten inneren Flanschlflächen	Universalstützen	Breitflanschpfähle	Parallel- flanschtige U-Profile	U-Profile mit geneigten inneren Flanschlflächen

76		J 76 x 76				CH 76 x 38
89		J 89 x 89				
100					PFC 100 x 50	
102		J102 x 44/102				CH 102 x 51
114		J 114 x 114				
125					PFC 125 x 65	
127	UB 127 x 76	J 127 x 76/114				CH 127 x 64
150					PFC 150 x 75/90	
152	UB 152 x 89	J 152 x 127	UC 152 x 152			CH 152 x 76/89
178	UB 178 x 102					CH 178 x 76/89
180					PFC 180 x 75/90	
200					PFC 200 x 75/90	
203	UB 203 x 102/133	J 203 x 152	UC 203 x 203	UBP 203 x 203		CH 203 x 76/89
229						CH 229 x 76/89
230					PFC 230 x 75/90	
245						CH 245 x 76/89
254	UB 254 x 102/146	J 254 x 114/203	UC 254 x 254	UBP 254 x 254		
260					PFC 260 x 75/90	
300					PFC 300 x 90/100	
305	UB 305 x 102/127/165		UC 305 x 305	UBP 305 x 305		CH 305 x 89/102
356	UB 356 x 127/171		UC 356 x 368/406	UBP 356 x 368		
380					PFC 380 x 100	



						
	UB	J	UC	UBP	PFC	CH
	pages/Seiten 134-139	pages/Seiten 140-141	pages/Seiten 142-145	pages/Seiten 146-147	pages/Seiten 148-149	pages/Seiten 150-151
Hauteur	Poutrelles universelles	Poutrelles à ailes inclinées	Poteaux universels	Poutrelles-pieux	Fers U à ailes parallèles	Fers U à ailes inclinées
Depth	Universal beams	Taper flange I sections	Universal columns	Wide flange bearing piles	Parallel flange channels	Taper flange channels
Höhe	Universalträger	Träger mit geneigten inneren Flanschflächen	Universalstützen	Breitflanscpfähle	Parallel- flanschtige U-Profile	U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen
406	UB 406 x 140/178					
430						
457	UB 457 x 152/191					
533	UB 533 x 210					
610	UB 610 x 229/305					
686	UB 686 x 254					
762	UB 762 x 267					
838	UB 838 x 292					
914	UB 914 x 305/419					
1016	UB 1016 x 305				PFC 430 x 100	CH 432 x 102



12



13



14

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

● Gammes de profilés américains







Dimensions nominales: hauteur en mm (pouces)

● American section ranges

Nominal sizes: depth in mm (inch)

● Amerikanische Profilreihen

Nennmaße: Höhe in mm (Zoll)

												
	W		S		HP		C		MC		L	
	pages/Seiten 154-171		pages/Seiten 172-175		pages/Seiten 176-177		pages/Seiten 178-181		pages/Seiten 182-185		pages/Seiten 186-194	
Hauteur mm/[in]	Poutrelles à larges ailes Wide flange beams Breitflanschträger		Poutrelles standards Standard Beams Standardträger		Poutrelles-pieux Wide flange bearing piles Breitflanschpfähle		Fers U standards Standard channels Standard U-Profil		Fers MC MC channels MC Profile		Cornières à ailes égales Equal leg angles Gleichschenklige Winkel	
Depth mm/[in]												
Höhe mm/[in]	metric imperial		metric imperial		metric imperial		metric imperial		metric imperial		metric imperial	
19 ¾											L 19	L ¾
25 1											L 25	L 1
32 1¼											L 32	L 1¼
38 1½											L 38	L 1½
44 1¾											L 44	L 1¾
51 2											L 51	L 2
64 2½											L 64	L 2½
75 3			S 75	S 3			C 75	C 3			L 76	L 3
89 3½											L 89	L 3½
100 4	W 100	W 4	S 100	S 4			C 100	C 4	MC 100	MC 4	L 102	L 4
130 5	W 130	W 5	S 130	S 5			C 130	C 5			L 127	L 5
150 6	W 150	W 6	S 150	S 6			C 150	C 6	MC 150	MC 6	L 152	L 6
180 7							C 180	C 7	MC 180	MC 7		
200 8	W 200	W 8	S 200	S 8	HP 200	HP 8	C 200	C 8	MC 200	MC 8	L 203	L 8
230 9							C 230	C 9	MC 230	MC 9		
250 10	W 250	W 10	S 250	S 10	HP 250	HP 10	C 250	C 10	MC 250	MC 10		
310 12	W 310	W 12	S 310	S 12	HP 310	HP 12	C 310	C 12	MC 310	MC 12		
330 13									MC 330	MC 13		
360 14	W 360	W 14			HP 360	HP 14						
380 15			S 380	S 15			C 380	C 15				
410 16	W 410	W 16										
460 18	W 460	W 18	S 460	S 18					MC 460	MC 18		
510 20			S 510	S 20								
530 21	W 530	W 21										
610 24	W 610	W 24	S 610	S 24								
690 27	W 690	W 27										
760 30	W 760	W 30										
840 33	W 840	W 33										
920 36	W 920	W 36										
1000 40	W 1000	W 40										
1100 44	W 1100	W 44										

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

● Gammes de profilés japonais



Dimensions nominales: hauteur x largeur en mm

● Japanese section ranges

Nominal sizes: depth x width in mm

● Japanische Profilreihen

Nennmaße: Höhe x Breite in mm

		
	H	H
	pages/Seiten 196-199	pages/Seiten 196-199
Hauteur	Poutrelles	Poutrelles-pieux
Depth	Beams	Wide flange bearing piles
Höhe	Träger	Breitflanschpfähle

100	H 100 x 100	
125	H 125 x 125	
150	H 150 x 75	
150	H 150 x 150	
175	H 175 x 175	
200	H 200 x 100	
200	H 200 x 200	H 200 x 200
250	H 250 x 125	
250	H 250 x 250	H 250 x 250
300	H 300 x 150	
300	H 300 x 300	H 300 x 300
350	H 350 x 175	
350	H 350 x 350	H 350 x 350
400	H 400 x 300	
400	H 400 x 400	H 400 x 400
500	H 500 x 200	
500	H 500 x 300	
600	H 600 x 300	
700	H 700 x 300	
800	H 800 x 300	
900	H 900 x 300	



15

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

MARKETING & ASSISTANCE TECHNIQUE

Les équipes Marketing et Assistance Technique d'Arcelor Sections offrent leurs services et mettent leurs compétences à la disposition des investisseurs, décideurs, architectes, bureaux d'études, entreprises...

Spécialisés dans la métallurgie, le dimensionnement d'ossatures (charpente et structure), le soudage et le parachèvement ainsi que le traitement de surface et la protection au feu, **nos ingénieurs internationaux sont à l'écoute des prescripteurs** et apportent des réponses adaptées à chaque fonction d'ouvrage, à chaque étape de la construction:

**conception,
réalisation,
mise en œuvre.**

Arcelor Long Carbon Steel Research Centre préconise, en collaboration avec des partenaires privilégiés tels que des universités et des centres techniques et de recherche européens, des solutions sûres et innovantes qui optimisent vos projets.

MARKETING & TECHNICAL ASSISTANCE

Arcelor Sections' Marketing and Technical Assistance teams offer their services and skills to investors, decision-makers, architects, designers, construction companies, etc.

Specialising in metallurgy, structural design, welding and finishing as well as surface treatment and fire protection, **our international engineers can offer advice to designers** and provide solutions suited to the structural part of the construction at every stage of the project:

**concept,
design,
construction.**

*Des hommes, des solutions et des outils
pour répondre aux besoins spécifiques
des décideurs*



*The right people, solutions and tools
to meet the specific needs
of the decision-makers*

asc.marketing@arcelor.com



16

MARKETING & TECHNISCHE BERATUNG

In collaboration with Arcelor Long Carbon Steel Research Centre and its special links with universities, European research and technical centres, Arcelor Sections Commercial recommends safe and innovative solutions to optimise your projects.

Die Teams für Marketing und Technische Beratung von Arcelor Sections bieten Investoren, Entscheidungsträgern, Architekten, Ingenieurbüros, Bau-firmen... ihre Dienstleistungen und ihr Know-how an.

Die international tätigen Ingenieure von Arcelor Sections Commercial sind Spezialisten auf den Gebieten der Metallurgie, der Bemessung von Stahlstrukturen, des Schweißens und der Anarbeitung sowie der Oberflächenbehandlung und der Brandsicherheit.

Sie gehen auf die Erfordernisse der Kunden ein und liefern ihnen Lösungen während jeder Bauphase:

der Konzepterarbeitung, der Realisierung, der Ausführung.

Arcelor Long Carbon Steel Research Centre bietet, in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Partnern wie Universitäten und europäischen technischen Forschungsinstituten, sichere und innovative Lösungen zur Optimierung Ihrer Projekte an.

*Mitarbeiter, Lösungen und Anlagen,
die spezifische Anforderungen
der Entscheidungsträger erfüllen*

*When it comes to choosing
the right steel solutions,
our team is at your service*

asc.tecom@arcelor.com



*Geht es um Lösungen aus Stahl,
können Sie unseren Experten vertrauen*

- **Nuances et qualités d'acier**
- **Steel grades and qualities**
- **Stahlsorten und Sondergüten**

Système de désignation des aciers

La norme européenne EN 10027-1:2005 définit la manière de désigner les aciers. Le tableau 1 reprend les symboles usuels pour les aciers de construction.

Aciers de construction

Les nuances des aciers de construction disponibles et conformes aux normes européennes, américaines et japonaises sont reprises aux tableaux 2, 3 (EN), 8 (ASTM) et 9 (JIS). Ces tableaux récapitulatifs montrent les exigences principales des normes pour ce qui concerne les caractéristiques mécaniques et la composition chimique des nuances.

D'autres nuances (normes canadiennes CSA p.ex.) sont disponibles sur demande.

Le tableau 10 donne une liste de correspondance des désignations suivant Euronormes et HISTAR® avec les désignations américaines, canadiennes, japonaises et nationales européennes antérieures.

Les aciers contiennent typiquement une teneur en silicium comprise entre 0,14 % et 0,25 % et sont donc aptes à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation au trempé (diagramme 1). Leur teneur en phosphore étant habituellement inférieure à 0,035 %, celle-ci n'a pas d'influence sur l'épaisseur finale du revêtement dans la plage de Si considérée.

Les caractéristiques mécaniques des profilés Arcelor sont optimisées par un contrôle précis de la température lors du laminage. Ces aciers produits par un laminage thermomécanique (état de livraison M) se caractérisent, par rapport aux aciers issus d'un laminage normalisant, par une résilience améliorée grâce à un

Designation system for steels

The European standard EN 10027-1:2005 defines the designation system for steel. The usual symbols for structural steels are shown in table 1.

Structural Steels

The available structural steel grades according to European, American and Japanese standards are shown in tables 2, 3 (EN), 8 (ASTM) and 9 (JIS). These summary tables show the main requirements of the standards regarding the mechanical characteristics and the chemical composition of the steel grades.

Other grades (Canadian CSA standards for instance) are available upon request.

Table 10 shows a list of corresponding designations between the European standards as well as the HISTAR® grades with those from the American, Canadian, Japanese and the former national European standards.

The steels are typically delivered with a Si content ranging between 0,14 % and 0,25 %, and are as such capable of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation (diagram 1). As the phosphorus content of these steels is usually lower than 0,035 %, it does not have any influence on the final thickness of the coating in the considered Si range.

The mechanical characteristics of Arcelor's sections are improved by precise control of the temperature during the rolling process. These steels, produced using thermomechanical rolling (delivery condition M), feature improved toughness values thanks to a lower carbon equivalent and a fine microstructure when compared

Bezeichnungssystem für Stähle

Die europäische Norm EN 10027-1:2005 umfasst die Kurznamen der Stähle. In der Tabelle 1 sind die üblichen Symbole für Baustähle angeführt.

Baustähle

Die verfügbaren Baustahlsorten gemäß europäischen und amerikanischen Normen sind in den Tabellen 2, 3 (EN), 8 (ASTM) und 9 (JIS) angeführt. Diese Tabellen fassen die Hauptanforderungen der Normen in Bezug auf die mechanischen Werte und die chemische Analyse der Güten zusammen.

Andere Güten (nach kanadischen CSA Normen z.B.) können auf Anfrage geliefert werden.

Tabelle 10 enthält eine Liste der Bezeichnungen vergleichbarer Stähle zwischen den europäischen Normen sowie den HISTAR® Güten mit den Bezeichnungen nach amerikanischen, kanadischen, japanischen und früheren nationalen europäischen Normen.

Die Baustähle werden im Normalfall mit einem Siliziumgehalt von 0,14 % - 0,25 % geliefert. Sie sind daher zum Aufbau einer Zinkschicht beim Feuerverzinken geeignet (Diagramm 1). Der Gehalt an Phosphor liegt gewöhnlich unter 0,035 % und hat bei den betrachteten Si-Werten keinen Einfluss auf die Endstärke des Überzugs.

Die mechanischen Eigenschaften der Arcelor Langprodukte werden durch gezielte Wärmeführung während des Walzprozesses beeinflusst und verbessert. Diese Stähle, welche durch das so genannte thermomechanische Walzen hergestellt werden (Lieferzustand M), zeichnen sich gegenüber normalisierend

carbone équivalent réduit et un grain plus fin. Les aciers thermomécaniques ont, de par leur fine microstructure, une bonne aptitude au formage à froid. Comme pour les autres aciers de construction, le procédé du dressage à la flamme s'applique aux aciers thermomécaniques à condition de respecter les limites de températures maximales. En cas de réduction des contraintes résiduelles par un recuit de détente, les recommandations usuelles concernant la plage de températures et la durée d'application doivent être respectées. Le formage à chaud, qui est généralement sans intérêt dans le cadre de la fabrication des produits longs, ne doit pas être appliqué.

with normalised steels. With regard to their technological properties, the thermomechanically rolled steels have good cold forming properties. Similar to conventional structural steels, they can be flame straightened provided specific maximum temperatures are not exceeded. In case stress relieving is considered for reducing residual stresses, the usual parameters concerning temperature range and heating time according to the rules of practice must be applied. Hot forming, which is however uncommon for the fabrication of sections, must not be performed.

gewalzten Stählen aufgrund eines niedrigeren Kohlenstoffäquivalents und einer feineren Mikrostruktur durch eine deutliche Zähigkeitsverbesserung aus. Zusätzlich besitzen thermomechanisch gewalzte Stähle aufgrund ihrer Gefügestruktur eine gute Kaltumformbarkeit. Sie lassen sich im Allgemeinen ohne Schwierigkeiten flammrichten. Wie auch bei anderen Baustählen muss darauf geachtet werden, dass die Flammrichttemperatur bestimmte Höchstwerte nicht überschreitet. Eigenspannungen in den Walzprofilen können durch Spannungsarmglühen abgebaut werden. Dies erfolgt nach den Richtlinien für die Verarbeitung unter Einhaltung der üblichen Parameter bezüglich Temperaturbereich und Haltedauer. Eine Weiterverarbeitung durch Warmumformen, in der Praxis bei Langprodukten ohnehin nicht üblich, ist nicht erlaubt.

Épaisseur du revêtement de zinc en fonction de différents paramètres Thickness of the zinc coating depending on different parameters Abhängigkeit der Stärke des Zinküberzugs von verschiedenen Parametern




Diagramme 1 / Diagram 1 / Diagramm 1

HISTAR® ET FRITENAR®

Haute limite d'élasticité, bonne ténacité à basses températures et excellente soudabilité font des qualités HISTAR® et FRITENAR® **un choix économique** parfaitement adapté à la conception de bâtiments multi-étages et de treillis à grandes portées.

La qualité HISTAR® est disponible dans les nuances 355 MPa et 460 MPa, et 355 MPa pour les aciers FRITENAR®.

Les limites d'élasticité des aciers HISTAR® utilisés dans la construction présentent des **caractéristiques améliorées** pour toute la gamme d'épaisseur du produit. Par rapport aux aciers de base, ces propriétés mécaniques très performantes permettent **d'alléger les constructions de 25 à 50%** selon le dimensionnement des structures et lui confèrent naturellement une **haute résistance et une solidité exceptionnelles**.

Les aciers HISTAR® et FRITENAR® Offshore, conformes aux spécifications de la norme EN 10225: 2001, présentent des propriétés supplémentaires pour les **applications extrêmes telles que**:

- les caractéristiques améliorées dans le sens de l'épaisseur,
- les propriétés de résilience garanties dans le sens transversal.

L'acier, en matière de sécurité, assure une résistance au feu, aux séismes et aux explosions.

HISTAR® AND FRITENAR®

The high yield strength, good toughness at low temperatures and excellent weldability of HISTAR® and FRITENAR® steels make them a **cost-effective choice** in the design of multi-storey buildings and large span trusses.

HISTAR® steels are available in yield strengths of 355 MPa and 460 MPa, FRITENAR® steels are available in 355 MPa.

The yield strengths of HISTAR® steels used in the construction industry have **improved characteristics** over the whole product thickness range. Compared with basic steels, these exceptional mechanical properties can **reduce construction weight by 25-50%** depending on structural lay-out and naturally provide **high strength and exceptional durability**.

*Allégez vos structures
avec les aciers à haute limite d'élasticité*



www.sections.arcelor.com

*Lighten your structure
with high yield strength steels*

HISTAR® UND FRITENAR®

HISTAR® and FRITENAR® Offshore steels, which comply with EN 10225: 2001 specifications, have additional characteristics for **special applications** such as:

- improved characteristics across their thickness,
- guaranteed notch impact properties in the transverse direction.

Steel performs in terms of safety by offering fire, earthquake and blast resistance.

Die hohe Streckgrenze, die gute Zähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie die ausgezeichnete Schweißbarkeit der HISTAR® und FRITENAR® Stähle machen diese zu einer **kostengünstigen Lösung** beim Entwurf von mehrstöckigen Gebäuden und von Fachwerken großer Spannweite.

HISTAR® Stähle sind in Güten von 355 und 460 MPa, FRITENAR® Stähle von 355 MPa erhältlich.

Die im Baubereich angewandten HISTAR-Güten weisen **optimierte Streckgrenzen** in Verbindung mit ausgezeichnete Schweißbarkeit auf.

Diese außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften ermöglichen gegenüber herkömmlichen Stählen leichtere Konstruktionen mit - je nach **Dimensionierung** - einer Gewichtsersparnis von 25-50%. **Gleichzeitig bleibt die Sicherheit der Strukturen erhalten.**

HISTAR® und FRITENAR® Offshore-Stähle entsprechen der Euronorm EN 10225: 2001 und haben weitere Eigenschaften, die sie **für extreme Anwendungen** verwendbar machen, wie:


- verbesserte Eigenschaften über die gesamte Dickenrichtung,
- garantierte Kerbschlagzähigkeit über den gesamten Querschnitt.

Stahl schützt und gibt Sicherheit bei Feuer, Erdbeben und Explosionen.



18

*Leichtere Konstruktionen
durch höhere Streckgrenzen*



19



20

● Nuances et qualités d'acier (suite)

● Steel grades and qualities (continued)

● Stahlsorten und Sondergüten (Fortsetzung)

Aciers de marque HISTAR et FRITENAR

Généralités

Les aciers de marque HISTAR et FRITENAR sont conformes en tous points aux exigences des normes applicables aux aciers de construction. Leurs caractéristiques sont supérieures et offrent des garanties supplémentaires.

Aciers à haute limite d'élasticité avec soudabilité améliorée

Les aciers HISTAR® et FRITENAR® combinent de façon idéale haute limite élastique, bonne ductilité et excellente soudabilité. Les différentes limites élastiques sont 355 MPa et 460 MPa pour les aciers HISTAR® et 355 MPa pour l'acier FRITENAR®.

Grâce à l'application du procédé de traitement thermique "en ligne" QST (Quenching and Self-Tempering = trempe et autorevenu), les nuances HISTAR®, contrairement aux aciers conventionnels de construction, présentent une limite d'élasticité améliorée

HISTAR and FRITENAR trademark steels

General

The HISTAR and FRITENAR trademark steels meet all requirements of the applicable structural steel standards. They exceed the requirements and offer supplementary guarantees.

High strength steels with improved weldability

HISTAR® and FRITENAR® are structural steel grades with a low alloy content, combining high strength, good toughness and superior weldability. HISTAR® steels are available in yield strengths of 355 MPa and 460 MPa, FRITENAR® steels are available in 355 MPa.

The application of the innovative in-line heat treatment QST (Quenching and Self-Tempering) allows all HISTAR® grades, unlike most standard grades, to offer improved guaranteed values for yield strength over the whole product range.

HISTAR und FRITENAR Markenstähle

Allgemeines

Die HISTAR und FRITENAR Markenstähle erfüllen alle Bedingungen der üblichen Baustahlnormen. Sie zeichnen sich durch bessere Werte aus und bieten zusätzliche Sicherheiten.

Hochfeste Baustähle mit verbesserter Schweißbarkeit

HISTAR® und FRITENAR® Güten sind hochfeste Feinkornbaustähle, die eine Kombination von geringen Legierungsgehalten, hohen Streckgrenzen, exzellenten Zähigkeiten sowie eine ausgezeichnete Schweißbarkeit zulassen. Lieferbar sind Streckgrenzen von 355 MPa und 460 MPa für HISTAR® und von 355 MPa für FRITENAR®.

Dank der neuen in-line-Wärmebehandlung QST (Quenching and Self-Tempering = Abschrecken und Selbstanlassen) sind die Streckgrenzen der HISTAR® Güten im

Limite d'élasticité minimale selon l'épaisseur de matière
Minimum yield strength according to material thickness
Abhängigkeit der Mindeststreckgrenze von der Materialstärke




Diagramme 2 / Diagram 2 / Diagramm 2

pour toutes les épaisseurs du produit (voir diagramme 2). L'état de livraison thermomécanique des nuances HISTAR® est conforme aux spécifications EN 10025-4: 2004.

Les nuances des aciers de marque HISTAR et FRITENAR sont reprises dans le tableau 4. Des renseignements techniques détaillés de ces nuances sont disponibles sur demande.

Les aciers contiennent habituellement une teneur en silicium comprise entre 0,14 % et 0,25 % et sont donc aptes à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation au trempé (diagramme 1). Leur teneur en phosphore étant habituellement inférieure à 0,035 %, celle-ci n'a pas d'influence sur l'épaisseur finale du revêtement dans la plage de Si considérée.

La nuance FRITENAR® est disponible pour toutes les sections tandis que les nuances HISTAR® sont disponibles uniquement pour les profilés marqués HI (pages 52 à 151).

Les aciers HISTAR® et FRITENAR® peuvent être oxycoupés et parachevés suivant une procédure identique à celle appliquée aux aciers du même niveau de résistance. Grâce au bas carbone équivalent, il n'est pas nécessaire de procéder à un préchauffage afin d'éviter la fissuration lorsque la température du produit est $>0^{\circ}\text{C}$.

Dans l'hypothèse du respect des règles générales de soudage, les aciers HISTAR® et FRITENAR® offrent une excellente aptitude au soudage manuel et automatique. Grâce aux faibles valeurs de carbone équivalent, il n'est généralement pas nécessaire de procéder au préchauffage, pourvu que l'apport en énergie se situe entre 10 et 60 kJ/cm, que la température du produit soit $>0^{\circ}\text{C}$ et que des électrodes à faible teneur en hydrogène soient utilisées. Dans ces conditions les aciers HISTAR® 355 et FRITENAR® 355 peuvent être soudés sans préchauffage sur toute la gamme d'épaisseur. Un séchage est recommandé avant d'effectuer le soudage à des températures en dessous de 5°C ou si la pièce est humide.

En cas de recuit de détente des aciers HISTAR® et FRITENAR®, la température se situe entre 530°C et 580°C . La durée d'application recommandée est de 2 minutes par mm d'épaisseur sans qu'elle soit inférieure à 30 minutes ou supérieure à 90 minutes.

A comparison between the yield strengths of HISTAR® grades and conventional grades is shown in diagram 2. HISTAR® steels are delivered in a thermomechanically rolled condition as defined in EN 10025-4: 2004.

Table 4 shows the characteristics of the available HISTAR and FRITENAR trademark steel grades. Detailed data of these steels are available upon request.

The steels are typically delivered with a Si content ranging between 0,14 % and 0,25 %, and are as such capable of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation (diagram 1). As the phosphorus content of these steels is usually lower than 0,035 %, it does not have any influence on the final thickness of the coating in the considered Si range.

All sections are available in the FRITENAR® grade whereas only the sizes marked HI (pages 52 to 151) are available in HISTAR® grades.

HISTAR® and FRITENAR® steels can be cut with a torch and machined using the process normally applied to steel of the same level of strength. Due to the low carbon equivalent, preheating in order to prevent cracking is generally not necessary for product temperatures $>0^{\circ}\text{C}$.

HISTAR® and FRITENAR® steels offer good weldability for manual and automatic processes, provided the general rules for welding are respected. Due to the low carbon equivalent values of these steels, preheating is not necessary within the range of heat inputs of 10-60 kJ/cm and for temperatures of the structure over 0°C , provided that low hydrogen consumables are used. Under these conditions, no preheating is required for welding HISTAR® 355 and FRITENAR® 355 steels over the whole thickness range. Drying before welding is also recommended for ambient temperatures below 5°C and when the surface is wet.

If stress relieving is required for HISTAR® and FRITENAR® steels, it is performed at temperatures between 530°C and 580°C . The recommended holding time is 2 minutes per mm product thickness, but not less than 30 minutes and not more than 90 minutes.

Vergleich zu denjenigen der üblichen Baustähle über den gesamten Erzeugnisdickenbereich verbessert (siehe Diagramm 2).

Die HISTAR® Stähle werden im thermomechanisch gewalzten Zustand geliefert und stehen in vollem Einklang mit den Forderungen der EN 10025-4: 2004.

In Tabelle 4 ist die Liste aller verfügbaren HISTAR und FRITENAR Markenstähle aufgeführt. Auf Nachfrage sind weitere Einzelheiten dieser Güten erhältlich.

Die Markenstähle werden im Normalfall mit einem Si-Gehalt von 0,14 % - 0,25 % geliefert. Sie sind daher zum Aufbau einer Zinkschicht beim Feuerverzinken geeignet (Diagramm 1). Der Gehalt an Phosphor liegt gewöhnlich unter 0,035 % und hat bei den betrachteten Si-Werten keinen Einfluss auf die Endstärke des Überzugs.

Nur die in den Tabellen der Seiten 52 bis 151 mit HI gekennzeichneten Profile sind in HISTAR® Güten lieferbar, während die FRITENAR® Güte für alle Profile erhältlich ist.

Das thermische Trennen und die mechanische Bearbeitung von HISTAR® und FRITENAR® Güten können unter normalen Bedingungen genauso durchgeführt werden wie vergleichbare Stähle in dem jeweiligen Festigkeitsbereich. Ein Vorwärmen zur Vermeidung von Abkühlungsrissen ist, bedingt durch den geringen Gehalt an Legierungselementen, ab einer Verarbeitungstemperatur $>0^{\circ}\text{C}$ nicht erforderlich.

Unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Schweißtechnik bieten die HISTAR® und FRITENAR® Güten für alle manuellen und automatischen Schweißprozesse eine optimale Schweißbarkeit als herkömmliche Baustähle. Bedingt durch das niedrige Kohlenstoffäquivalent ist ein Vorwärmen bei Streckenenergien von 10-60 kJ/cm und bei Verarbeitungstemperaturen $>0^{\circ}\text{C}$ nicht erforderlich, vorausgesetzt es werden Schweißzusatzwerkstoffe mit niedrigem Wasserstoffgehalt verwendet. Unter diesen Umständen können die HISTAR® 355 und FRITENAR® 355 Stähle ohne Vorwärmen über den gesamten Dickenbereich geschweißt werden. Profile mit nasser Stahloberfläche und bei Temperaturen unter 5°C sollten getrocknet werden.

Für den Fall, dass Spannungsarmglühen erforderlich ist, erfolgt dieses bei den HISTAR®

• Nuances et qualités d'acier (suite)

• Steel grades and qualities (continued)

• Stahlsorten und Sondergüten (Fortsetzung)

Lors d'opérations de dressage à la flamme de courte durée sur toute l'épaisseur du produit, il convient de ne pas dépasser une température de 700°C. Localement, une température jusqu'à 900°C est admissible en cas de dressage à la flamme en surface du produit uniquement.

Aciers pour applications offshore

Les nuances HISTAR® Offshore et FRITENAR® Offshore ont été développées spécialement pour les applications offshore. Comparées aux aciers de marque HISTAR et FRITENAR, les nuances offshore présentent des propriétés supplémentaires, dont notamment :

- des caractéristiques de déformation améliorées dans le sens de l'épaisseur pour ce qui concerne la résistance à l'arrachement lamellaire (qualités Z) ;
- des propriétés de résilience garanties dans le sens transversal ;
- un rapport maximal entre les valeurs de la limite élastique et de la résistance à la traction.

Les caractéristiques mécaniques et les compositions chimiques des nuances d'aciers offshore sont reprises aux tableaux 5 et 6. Le tableau récapitulatif 5 montre les exigences principales de la norme EN 10225: 2001 pour ce qui concerne les caractéristiques mécaniques et la composition chimique des nuances. Les aciers offshore HISTAR® et FRITENAR® du tableau 6 sont conformes aux spécifications de l'EN 10225: 2001.

Des renseignements techniques détaillés des nuances HISTAR® Offshore et FRITENAR® Offshore sont disponibles sur demande.

For a short reheating of the entire thickness of HISTAR® and FRITENAR® beams, the flame straightening temperature should not exceed 700°C. For local reheating of the surface only, a flame straightening temperature of up to 900°C is allowable.

Steel grades for offshore applications

HISTAR® Offshore and FRITENAR® Offshore are structural steel grades especially developed for offshore applications. In comparison with HISTAR and FRITENAR trademark steels, the grades for offshore applications offer the following additional features:

- improved through-thickness deformation properties with respect to the resistance to lamellar tearing (Z qualities);
- notch impact properties in the transverse direction;
- maximum ratio between yield strength and tensile strength.

The available grades, their mechanical characteristics and chemical composition are shown in tables 5 and 6. The summary table 5 shows the main requirements of EN 10225: 2001 regarding the mechanical characteristics and the chemical composition of the steel grades.

The HISTAR® and FRITENAR® Offshore grades in Table 6 are in compliance with EN 10225: 2001.

Detailed data on the HISTAR® Offshore and FRITENAR® Offshore steels are available upon request.

und FRITENAR® Güten bei Temperaturen zwischen 530°C und 580°C. Es wird empfohlen, die Haltezeit bei 2 Minuten pro mm Materialstärke anzusetzen. Die Gesamtdauer sollte jedoch mindestens 30 Minuten betragen und insgesamt 90 Minuten nicht überschreiten.

Bei einer kurzen durchgreifenden Erwärmung des Materials beim Flammrichten über die gesamte Erzeugnisdicke sollte die Temperatur unter 700°C liegen. Bei einer lokalen, punktuellen Oberflächenerwärmung des Bauteils sollte die Flammrichttemperatur 900°C nicht überschreiten.

Stahlgüten für Offshore-Anwendungen

Die HISTAR® Offshore- und FRITENAR® Offshore- Güten sind speziell für den Offshore-Bereich entwickelt worden. Im Vergleich zu den Markenstählen HISTAR und FRITENAR bieten die Offshore-Güten folgende zusätzlichen Eigenschaften :

- Güten mit verbesserten Verformungseigenschaften zur Verminderung der Terrassenbruchneigung bei Beanspruchung senkrecht zur Erzeugnisoberfläche (Z-Güten) ;
- Kerbschlageigenschaften in Querrichtung ;
- maximales Verhältnis zwischen Streckgrenze und Zugfestigkeit.

Die Tabellen 5 und 6 führen die verfügbaren Offshore-Güten sowie deren mechanische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung auf. Die Tabelle 5 fasst die Hauptanforderungen der Norm EN 10225: 2001 in Bezug auf die mechanischen Werte und die chemische Analyse der Güten zusammen. Die HISTAR®- und FRITENAR® Offshore-Güten in Tabelle 6 stehen im vollen Einklang mit den Forderungen der EN 10225: 2001.

Auf Nachfrage sind weitere Einzelheiten dieser Offshore-Güten erhältlich.

Qualités spéciales

1. Aciers patinables suivant EN 10025-5: 2004 (tableau 7) – conditions de livraison sur demande.
2. Après accord, les nuances suivant EN 10025-2: 2004 et EN 10025-4: 2004 sont disponibles avec des caractéristiques de déformation améliorées dans le sens de l'épaisseur concernant la résistance à l'arrachement lamellaire (qualités Z).
3. Les aciers suivant spécifications particulières (composition chimique et propriétés mécaniques) sont disponibles sur demande et sont sujets à des tonnages minima à convenir.

Special Steel Qualities

1. Weathering steels in accordance with EN 10025-5: 2004 (table 7) – delivery conditions upon request.
2. Steel grades in accordance with EN 10025-2: 2004 and EN 10025-4: 2004 are available upon request with improved through-thickness deformation properties with respect to the resistance to lamellar tearing (Z qualities).
3. Steel grades according to particular specifications (chemical composition and mechanical properties) are subject to prior approval and minimum tonnages to be agreed upon.

Sondergüten

1. Wetterfeste Stähle nach EN 10025-5: 2004 (Tabelle 7) – Lieferbedingungen auf Anfrage.
2. Nach Vereinbarung können die Güten nach EN 10025-2: 2004 und EN 10025-4: 2004 mit verbesserten Verformungseigenschaften zur Verminderung der Terrassenbruchneigung bei Beanspruchung senkrecht zur Erzeugnisoberfläche (Z-Güten) geliefert werden.
3. Stahlgüten gemäß Sonderspezifikation (chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften) sind lieferbar nach Vereinbarung und unterliegen Mindestbestellmengen.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Acier et Innovation

Arcelor contribue à faire évoluer constamment l'acier en développant de nouveaux produits et des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques des marchés.

Les activités de recherche, de développement et d'innovation se multiplient dans de nombreux domaines, en particulier celui de la **sécurité incendie**, du **respect de l'environnement**, des **revêtements**, des **assemblages** et contribuent à la **définition de codes et de normes**.

Arcelor Long Carbon Steel Research Centre réalise, avec la direction marketing, des guides et logiciels d'utilisation des produits et assure la diffusion de ses travaux en synergie avec les organismes techniques et de promotion européens.

La construction bénéficie des résultats et avancées de la recherche sur des sujets d'actualité tels que l'**acoustique**, le **thermique**, l'**énergie**, la **longévité des matériaux**, le **développement durable**, etc. qu'elle développe avec des universités et des centres techniques ou de recherche.

Notre alliance stratégique avec Nippon Steel et nos relations étroites avec Arcelor Building Construction Support (BCS) complètent le dispositif et permettent d'**améliorer la performance globale de vos projets**.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Steel and Innovation

Arcelor is constantly striving to improve steel by developing new and innovative products and solutions to meet the specific needs of the markets.

Research, development and innovation activities are expanding in numerous areas, especially in relation to **fire safety**, **protection of the environment**, **surface protection** and contribute to the **definition of codes and standards**.

Arcelor Long Carbon Steel Research Centre produces with the help from the marketing department special software for the Arcelor products and distributes its reports in conjunction with European technical and promotional organisations.

*Innover avec l'acier
pour faire évoluer la construction*



ISO 9001

*Innovative steel
for creative constructions*



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

The construction industry is able to take full advantage of the research department's results and advances on important subjects such as **acoustic** and **thermal insulation**, **energy efficiency**, **sustainability of materials**, **sustainable development**, etc, which it is developing with European technical and research centres and various universities.

Our strategic alliance with Nippon Steel and our links with Arcelor Building Construction Support (BCS) are a perfect complement to this activity and further improve the **overall performance of your projects**.

Stahl und Innovation

Arcelor trägt dazu bei, fortlaufend die Qualität des Stahls zu verbessern durch die Entwicklung neuer Produkte und innovativer Lösungen, die die Anforderungen der Märkte erfüllen.

Arcelor Sections Commercial forscht, entwickelt und ist innovativ in vielen Bereichen. Dies trifft insbesondere zu für die **Brandsicherheit**, den **Umweltschutz**, die **Oberflächenbehandlung**, die **Anarbeitung** und die Beteiligung in den Arbeitsgruppen zur **Ausarbeitung der Normen und Bemessungsregeln**.

Das Arcelor Long Carbon Steel Research Centre erstellt zusammen mit der Marketing-Abteilung Handbücher und Software zur Anwendung der Produkte. Die Ergebnisse dieser Projekte werden in Kooperation mit europäischen technischen Förderorganisationen verbreitet.

Der Bausektor profitiert von den Forschungsergebnissen und -fortschritten bei sehr aktuellen Herausforderungen im Bereich der **Akustik**, der **Wärmedämmung**, der **Energie**, der **Dauerhaftigkeit von Werkstoffen** und der **nachhaltigen Entwicklung**. Diese Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit technischen Forschungsinstituten und Universitäten ausgeführt.

Unsere strategische Allianz mit Nippon Steel und unsere Beziehungen zu Arcelor BCS (Building Construction Support) vervollständigen diese Infrastruktur und ermöglichen es, die **globale Leistungsstärke Ihrer Projekte zu verbessern**.



*Innovationen aus Stahl,
um den Baubereich voranzubringen*



www.sections.arcelor.com

● Tableau 1: Désignations usuelles des nuances d'acier de construction


suivant EN 10027-1: 2005, EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004

● Table 1: Usual structural steel grade designations

according to EN 10027-1: 2005, EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004

● Tabelle 1: Übliche Bezeichnungen der Baustahlgüten

nach EN 10027-1: 2005, EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004



● **Tableau 2: Aciers de construction non alliés suivant norme européenne**

● **Table 2: Non-alloy structural steels according to European standard**

● **Tabelle 2: Unlegierte Baustähle nach europäischer Norm**

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité minimale R_{eH} Minimum yield strength R_{eH} Mindestwert der oberen Streckgrenze R_{eH}						Résistance à la traction R_m Tensile strength R_m Zugfestigkeit R_m		Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ %				Essai de flexion par choc Notch impact test Kerbschlagbiegeversuch	
		MPa						MPa						Température Temperature Temperatur	Energie absorbée min. Min. absorbed energy Mind. Kerbschlagarbeit
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenn Dicke (mm)						Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenn Dicke (mm)		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenn Dicke (mm)					
		≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤125	≥3 ≤100	>100 ≤125	≥3 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤100	>100 ≤125	°C	J

EN 10025-2: 2004	S 235 JR S 235 J0 S 235 J2*	235	225	215			195	360-510	350-500	26	25	24	22	+20 0 -20	27 27 27
	S 275 JR S 275 J0 S 275 J2*	275	265	255	245	235	225	410-560	400-540	23	22	21	19	+20 0 -20	27 27 27
	S 355 JR S 355 J0	355	345	335	325	315	295	470-630	450-600	22	21	20	18	+20 0	27 27
	S 355 J2 S 355 K2													-20 -20	27 40
	S 450 J0	450	430	410	390	380	380	550-720	530-700	17				0	27

* Après consultation préalable.

* Available upon agreement.

* Nach Vereinbarung.

Tableau 2: Aciers de construction non alliés suivant norme européenne

(suite)

Table 2: Non-alloy structural steels according to European standard

(continued)

Tabelle 2: Unlegierte Baustähle nach europäischer Norm

(Fortsetzung)

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse												
		C max. %			Mn max. %	Si ⁶⁾ max. %	P max. %	S max. %	N ²⁾ max. %	Cu max. %	Autres Other Sonstige max. %	CEV ⁴⁾ max. %		
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)										Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)		
		≤16	>16 ≤40	>40 ³⁾								≤30	>30 ≤40	>40 ≤125
EN 10025-2: 2004	S 235 JR	0,17	0,17	0,20	1,40	-	0,040 ⁶⁾	0,040	0,012	0,55	-	0,35	0,35	0,38
	S 235 JO	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-	0,35	0,35	0,38
	S 235 J2*	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,030	0,030	-	0,55	-	0,35	0,35	0,38
	S 275 JR	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,040 ⁶⁾	0,040	0,012	0,55	-	0,40	0,40	0,42
	S 275 JO	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-	0,40	0,40	0,42
	S 275 J2*	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,030	0,030	-	0,55	-	0,40	0,40	0,42
	S 355 JR	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,040 ⁶⁾	0,040	0,012	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S 355 JO	0,20	0,20 ¹⁾	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	0,012	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S 355 J2 ³⁾	0,20	0,20 ¹⁾	0,22	1,60	0,55	0,030	0,030	-	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S 355 K2 ³⁾	0,20	0,20 ¹⁾	0,22	1,60	0,55	0,030	0,030	-	0,55	-	0,45	0,47	0,47
	S 450 JO	0,20	0,20 ¹⁾	0,22	1,70	0,55	0,035	0,035	0,025	0,55	⁷⁾	0,47	0,49	0,49

¹⁾ Pour les épaisseurs nominales >30 mm: C = 0,22% max.

²⁾ La valeur maximale exigée pour l'azote ne s'applique pas lorsque la composition chimique présente une teneur minimale en Al total de 0,020% ou lorsque d'autres éléments fixant l'azote sont présents en quantité suffisante. Les éléments fixant l'azote doivent être mentionnés dans le document de contrôle.

³⁾ Pour une épaisseur nominale >100 mm: teneur en C selon accord.

⁴⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15; voir § 7.2.5 de l'EN 10025-2:2004 concernant conditions spéciales pour S275 et S355.

⁵⁾ Acier totalement calmé contenant en quantité suffisante des éléments fixant complètement l'azote présent (par exemple min 0,02% Al). En cas d'utilisation d'autres éléments ceux-ci doivent être indiqués dans les documents de contrôle.

⁶⁾ Après accord: Si = 0,14-0,25% et P ≤ 0,035% max. pour aptitude à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation à chaud (classe 3).

⁷⁾ Si d'autres éléments sont ajoutés, ils doivent être mentionnés dans le document de contrôle. L'acier peut présenter une teneur max. en Nb de 0,05%, une teneur max. en V de 0,13% et une teneur max. en Ti de 0,05%.

* Après consultation préalable.

¹⁾ For nominal thickness >30 mm: C = 0,22% max.

²⁾ The max. value for nitrogen does not apply if the chemical composition shows a minimum total Al content of 0,020% or if sufficient other N binding elements are present. The N binding elements shall be mentioned in the inspection document.

³⁾ For nominal thickness >100 mm: C content upon agreement.

⁴⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15; see § 7.2.5 of EN 10025-2:2004 concerning special requirements for S275 and S355.

⁵⁾ Fully killed steel containing nitrogen binding element in amounts sufficient to bind the available nitrogen (for example Al min. 0,02% Al). If other elements are used they shall be reported in the inspection document.

⁶⁾ Upon agreement: Si = 0,14-0,25% and P ≤ 0,035% max. for capability of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation (class 3).

⁷⁾ If other elements are added, they shall be mentioned on the inspection document. The steel may show a Nb content of max. 0,05%, a V content of max. 0,13% and a Ti content of max. 0,05%.

* Available upon agreement.

¹⁾ Max. 0,22% C bei Nenndicken >30 mm.

²⁾ Der Höchstwert für den Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn der Stahl einen Gesamtgehalt an Aluminium von mindestens 0,020% oder genügend andere stickstoffabbindende Elemente enthält. Die stickstoffabbindenden Elemente sind in der Prüfbescheinigung anzugeben.

³⁾ Bei einer Nenndicke >100 mm ist der Kohlenstoffgehalt zu vereinbaren.

⁴⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15; siehe § 7.2.5 der EN 10025-2:2004 betreffend spezielle Anforderungen für S275 und S355.

⁵⁾ Vollberuhigter Stahl mit einem ausreichenden Gehalt an Stickstoff abbindenden Elementen (z.B. mindestens 0,02% Al). Wenn andere Elemente verwendet werden, ist dies in den Prüfbescheinigungen anzugeben.

⁶⁾ Nach Vereinbarung: Si = 0,14-0,25% und P ≤ 0,035% max. zur Fähigkeit des Aufbaus einer Zinkschicht beim Feuerverzinken (Klasse 3).

⁷⁾ Falls weitere Elemente zugefügt werden, sind sie in der Prüfbescheinigung anzugeben. Der Stahl darf Gehalte an Nb von max. 0,05%, an V von max. 0,13% und an Ti von max. 0,05% aufweisen.

* Nach Vereinbarung.

- **Tableau 3: Aciers de construction soudables à grains fins suivant norme européenne**
- **Table 3: Weldable fine grain structural steels according to European standard**
- **Tabelle 3: Schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach europäischer Norm**

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité minimale R _{eH} Minimum yield strength R _{eH} Mindestwert der oberen Streckgrenze R _{eH}						Résistance à la traction R _m Tensile strength R _m Zugfestigkeit R _m					Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung L ₀ = 5,65 √S ₀ %	Essai de flexion par choc Notch impact test Kerbschlagbiegeversuch	
		MPa						MPa						Température Temperature Temperatur	Energie absorbée min. Min. absorbed energy Mind. Kerbschlagarbeit
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nennstärke (mm)						Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nennstärke (mm)							
		≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤125	≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤125	°C	J	
EN 10025-4: 2004	S 275 M*	275	265	255	245	245	240	370 - 530	360 - 520	350 - 510	350 - 510	350 - 510	24	-20	40
	S 355 M S 355 ML	355 355	345 345	335 335	325 -	325 -	320 -	470 - 630 470 - 630	450 - 610 450 - 610	440 - 600 -	440 - 600 -	430 - 590 -	22 -50	-20 -50	40 27
	S 460 M S 460 ML	460 460	440 440	430 430	410 -	400 -	385 -	540 - 720 540 - 720	530 - 710 530 - 710	510 - 690 -	500 - 680 -	490 - 660 -	17 -50	-20 -50	40 27

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse																	
		C max. %	Mn max. %	Si ³⁾ max. %	P max. %	S max. %	Al total ¹⁾ min. %	Nb max. %	V max. %	Ti max. %	Cr max. %	Mo max. % ²⁾	Ni max. %	Cu max. %	N max. %	CEV ²⁾ max. %			
																Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)			
																≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤125
EN 10025-4: 2004	S 275 M*	0,15	1,50	0,50	0,030	0,025	0,02	0,05	0,08	0,05	0,30	0,10	0,30	0,55	0,015	0,34	0,34	0,35	0,38
	S 355 M S 355 ML	0,16 0,16	1,60 1,60	0,50 0,50	0,035 0,030	0,030 0,025	0,02 0,02	0,05 0,05	0,10 0,10	0,05 0,05	0,30 0,30	0,10 0,10	0,50 0,50	0,55 0,55	0,015 0,015	0,39 0,39	0,39 0,39	0,40 0,40	0,45 0,45
	S 460 M S 460 ML	0,18 0,18	1,70 1,70	0,60 0,60	0,035 0,030	0,030 0,025	0,02 0,02	0,05 0,05	0,12 0,12	0,05 0,05	0,30 0,30	0,20 0,20	0,80 0,80	0,55 0,55	0,025 0,025	0,45 0,45	0,46 0,46	0,47 0,47	0,48 0,48

¹⁾ S'il existe suffisamment d'éléments fixant l'azote, la teneur minimale en Al n'est pas applicable.

²⁾ CEV = $C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15$; voir § 7.2.4 de l'EN 10025-2:2004 concernant conditions spéciales pour S275 et S355.

³⁾ Après accord: Si = 0,14-0,25 % et P ≤ 0,035 % max. pour aptitude à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation à chaud (classe 3).

* Après consultation préalable.

¹⁾ If sufficient nitrogen binding elements are present, the minimum aluminium requirement does not apply.

²⁾ CEV = $C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15$; see § 7.2.4 of EN 10025-2:2004 concerning special requirements for S275 and S355.

³⁾ Upon agreement: Si = 0,14-0,25 % and P ≤ 0,035 % max. for capability of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation (class 3).

* Available upon agreement.

¹⁾ Der Mindestwert für den Aluminiumanteil gilt nicht, wenn ausreichend Anteile an stickstoffbindenden Elementen vorhanden sind.

²⁾ CEV = $C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15$; siehe § 7.2.4 der EN 10025-2:2004 betreffend spezielle Anforderungen für S275 und S355.

³⁾ Nach Vereinbarung: Si = 0,14-0,25 % und P ≤ 0,035 % max. zur Fähigkeit des Aufbaus einer Zinkschicht beim Feuerverzinken (Klasse 3).

* Nach Vereinbarung.

Remarque: les profilés marqués ✓ dans la colonne EN 10025-4: 2004 sont disponibles en nuance S355 M. Autres nuances après consultation préalable.

Note: the sections marked ✓ in the EN 10025-4: 2004 column are available in grade S355 M. Other grades upon agreement.

Anmerkung: Die in der Spalte EN 10025-4: 2004 mit ✓ gekennzeichneten Profile sind in der Güte S355 M erhältlich. Andere Güten nach Vereinbarung.

● **Tableau 4: Aciers de marque HISTAR et FRITENAR**

● **Table 4: HISTAR and FRITENAR Trademark Steels**

● **Tabelle 4: HISTAR und FRITENAR Markenstähle**

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité minimale R_{eH} Minimum yield strength R_{eH} Mindestwert der oberen Streckgrenze R_{eH}				Résistance à la traction R_m Tensile strength R_m Zugfestigkeit R_m	Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ %	Essai de flexion par choc, en long ¹⁾ Notch impact test longitudinal ¹⁾ Kerbschlagbiegeversuch längs ¹⁾	
	MPa				MPa		Température Temperature Temperatur	Energie absorbée min. Min. absorbed energy Mind. Kerbschlagarbeit
	≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤125			°C	J
HISTAR 355	355				470-630	22	0 -20	47 40
HISTAR 355 L	355		-		470-630	22	-20 -50	47 27
HISTAR 460	460		450		540-720	17	0 -20	47 40
HISTAR 460 L	460		-		540-720	17	-20 -50	47 27
FRITENAR 355	355	345	-	-	470-630	22	-20	41

¹⁾ Valeur moyenne de 3 essais sur échantillons non réduits et sans aucune valeur en dessous de 70% de la moyenne garantie. Les prescriptions suivant EN 10025-1: 2004 sont applicables.

¹⁾ Mean value of 3 tests for full size specimens with no single value less than 70% of the guaranteed average value. The provisions according to EN 10025-1: 2004 are applicable.

¹⁾ Mittelwert aus 3 Versuchen, ohne Einzelwert unterhalb von 70% des Mindestwertes. Die Festlegungen gemäß EN 10025-1: 2004 gelten.

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse									
	C max. %	Mn max. %	Si ³⁾ max. %	P max. %	S max. %	Al ²⁾ min. %	Nb max. %	V max. %	CEV ¹⁾ max. %	
									Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nennstärke (mm)	
									≤63	>63 ≤125
HISTAR 355	0,12	1,60	0,30	0,035	0,030	0,02	0,05	0,10	0,39	0,39
HISTAR 355 L	0,12	1,60	0,30	0,030	0,025	0,02	0,05	0,10	0,39	-
HISTAR 460	0,12	1,70	0,30	0,035	0,030	0,02	0,05	0,12	0,41	0,43
HISTAR 460 L	0,12	1,70	0,30	0,030	0,025	0,02	0,05	0,12	0,41	-
FRITENAR 355	0,14	1,60	0,55	0,030	0,030	0,02	0,05	0,06	0,40 (≤40 mm)	-

¹⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15.

²⁾ S'il existe suffisamment d'éléments fixant l'azote, la teneur minimale en Al n'est pas applicable.

³⁾ Après accord: Si = 0,14-0,25 % et P ≤ 0,035 % max. pour aptitude à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation à chaud.

¹⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15.

²⁾ If sufficient nitrogen binding elements are present, the minimum aluminium requirement does not apply.

³⁾ Upon agreement: Si = 0,14-0,25 % and P ≤ 0,035 % max. for capability of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation.

¹⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15.

²⁾ Der Mindestwert für den Aluminiumanteil gilt nicht, wenn ausreichend Anteile an stickstoffabbindenden Elementen vorhanden sind.

³⁾ Nach Vereinbarung: Si = 0,14-0,25 % und P ≤ 0,035 % max. zur Fähigkeit des Aufbaus einer Zinkschicht beim Feuerverzinken.

- **Tableau 5: Aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes suivant norme européenne**
- **Table 5: Weldable structural steels for fixed offshore structures according to European standard**
- **Tabelle 5: Schweißgeeignete Baustähle für feststehende Offshore-Konstruktionen nach europäischer Norm**

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité minimale R _{eH} Minimum yield strength R _{eH} Mindestwert der oberen Streckgrenze R _{eH}			Résistance à la traction R _m Tensile strength R _m Zugfestigkeit R _m	Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung L ₀ = 5,65 √S ₀ %	Essai de flexion par choc Notch impact test Kerbschlagbiegeversuch	
		MPa			MPa		Température Temperature Temperatur	Energie absorbée min. Min. absorbed energy Mind. Kerbschlagarbeit
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nennstärke (mm)					°C	J
		≤16	>16 ≤40	R _e /R _m max.				
EN 10225: 2001	S 355 G1 4) *	355	345 4)	0,87	470-630	22	-20	50
	S 355 G4+M	355	345 4)	0,87	450-610	22	-20	50
	S 355 G11+M	355	345	0,87	460-620	22	-40 2)	50
	S 355 G12+M	355	345	0,87	460-620	22	-40 2)	50 1)
	S 460 G3+M	460	440	0,90	530-720	17	-40 2)	60
	S 460 G4+M	460	440	0,90	530-720	17	-40 2)	60 3)

- ¹⁾ Pour des profilés de la nuance S355 G12 + M, des essais de flexion par choc Charpy V dans le sens transversal au lieu du sens longitudinal doivent être effectués, afin d'obtenir une moyenne minimale de 50J à -40°C.
- ²⁾ Pour les épaisseurs inférieures ou égales à 25 mm: contrôle à -20°C.
- ³⁾ Pour des profilés de la nuance S460 G4 + M des essais de flexion par choc Charpy V dans le sens transversal doivent être effectués en plus des essais dans le sens longitudinal. Les valeurs d'énergie et les températures d'essais pour les essais transversaux doivent faire l'objet d'un accord entre le producteur et l'acheteur au moment de l'appel d'offres et de la commande.
- ⁴⁾ Jusqu'à 25 mm d'épaisseur seulement.
- * Après consultation préalable.
- ¹⁾ For section grades S355 G12 + M, transverse Charpy V-notch impacts tests shall be carried out in lieu of longitudinal tests to meet 50J minimum average at -40°C.
- ²⁾ For up to and including 25 mm thickness, test at -20°C.
- ³⁾ For section grade S460 G4 + M, transverse Charpy V-notch impact tests shall be carried out in addition to longitudinal tests. Energy values and test temperatures for the transverse tests shall be agreed between manufacturer and purchaser at the time of enquiry and order.
- ⁴⁾ Available up to 25 mm thick only.
- * Available upon agreement.
- ¹⁾ Bei Profilen der Sorte S355 G12 + M sind die Kerbschlagbiegeversuche an Querproben anstatt an Längsproben durchzuführen, damit ein Mittelwert der Kerbschlagarbeit von mindestens 50J bei -40°C erreicht wird.
- ²⁾ Bei Dicken ≤25 mm sind die Versuche bei -20°C durchzuführen.
- ³⁾ Bei Profilen der Sorte S460 G4 + M sind die Kerbschlagbiegeversuche an Längsproben und zusätzlich an Querproben durchzuführen. Die Werte für die Kerbschlagarbeit und die Prüftemperaturen sind zwischen Hersteller und Käufer bei der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren.
- ⁴⁾ Nur bis zu einer Dicke ≤25 mm erhältlich.
- * Nach Vereinbarung.

Remarque: les profilés marqués ✓ dans la colonne EN 10225: 2001 sont disponibles en nuance S355 G4+M. Autres nuances après consultation préalable.

Note: the sections marked ✓ in the EN 10225: 2001 column are available in grade S355 G4+M. Other grades upon agreement.

Anmerkung: Die in der Spalte EN 10225: 2001 mit ✓ gekennzeichneten Profile sind in der Güte S355 G4+M erhältlich. Andere Güten nach Vereinbarung.

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse																
		C max. %	Si ⁵⁾ max. %	Mn %	S max. %	P max. %	Cr max. %	Mo max. %	Ni max. %	Al (Total) ²⁾ %	Cu max. %	N max. %	Nb max. %	Ti max. %	V max. %	Cr+Mo +Ni+Cu max. %	Nb+V max. %	Nb+V +Ti max. %
EN 10225: 2001	Analyse de coulée / ladle analysis / Schmelzanalyse ¹⁾																	
	S 355 G7 ⁴⁾ *	0,20	0,50	0,90-1,65	0,030	0,035	0,30	0,10	0,50	0,020 min.	0,35	0,015	0,050	0,030	0,120	-	-	-
	S 355 G4 + M	0,16	0,50	1,60 max.	0,030	0,035	-	0,20	0,30	0,020 min.	0,35	0,015	0,050	0,050	0,100	-	-	-
	Analyse sur coulée et produit / ladle and product analysis / Schmelz- und Produktanalyse																	
	S 355 G11+M ³⁾	0,14	0,55	1,65 max.	0,015	0,025	0,25	0,08	0,50	0,015/0,055	0,30	0,012	0,040	0,025	0,060	0,80	0,06	0,08
	S 355 G12+M ³⁾	0,14	0,55	1,65 max.	0,007	0,020	0,25	0,08	0,50	0,015/0,055	0,30	0,012	0,040	0,025	0,060	0,80	0,06	0,08
	S 460 G3+M ³⁾	0,14	0,55	1,70 max.	0,015	0,025	0,25	0,08	0,70	0,015/0,055	0,30	0,012	0,050	0,025	0,080	0,80	0,12	0,13
	S 460 G4+M ³⁾	0,14	0,55	1,70 max.	0,007	0,020	0,25	0,08	0,70	0,015/0,055	0,30	0,012	0,050	0,025	0,080	0,80	0,12	0,13

¹⁾ Pour les écarts dans la composition chimique sur produit, voir Tableau 12 de l'EN 10225: 2001.

²⁾ Le rapport aluminium/azote doit être au minimum 2:1. Si d'autres éléments liant l'azote sont utilisés, la valeur minimale pour l'Al et le rapport Al:N ne s'appliquent pas.

³⁾ Les teneurs en éléments résiduels: arsenic, antimoine, étain, plomb, bismuth et calcium ne doivent pas excéder les valeurs suivantes: As 0,030%, Sb 0,010%, Sn 0,020%, Pb, Bi 0,010% et Ca 0,005%. La teneur en bore (B) ne doit pas excéder 0,0005%. Ces éléments doivent être vérifiés une fois par tranche de 5000 t dans chaque usine et être dosés à la coulée.

⁴⁾ L'état brut de laminage est limité à une épaisseur maximale de 25 mm.

⁵⁾ Après accord: Si = 0,14-0,25 % et P ≤ 0,035 % max. pour aptitude à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation à chaud.

* Après consultation préalable.

¹⁾ For product chemical composition see Table 12 of EN 10225: 2001.

²⁾ The total aluminium to nitrogen ratio shall be a minimum of 2:1. When other nitrogen binding elements are used, the minimum Al value and Al:N ratio does not apply.

³⁾ The levels of the residual elements: arsenic, antimony, tin, lead, bismuth and calcium shall not exceed 0,030% As, 0,010% Sb, 0,020% Sn, 0,010% Pb, 0,010% Bi and 0,005% Ca. Boron (B) shall not exceed 0,0005%. These elements shall be checked at least once every 5000 tonnes at each manufacturing location and shall be reported as a ladle analysis.

⁴⁾ As rolled condition limited to a maximum thickness of 25 mm.

⁵⁾ Upon agreement: Si = 0,14-0,25 % and P ≤ 0,035 % max. for capability of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation.

* Available upon agreement.

¹⁾ Grenzabweichung der Stückanalyse siehe Tabelle 12 der EN 10225: 2001.

²⁾ Al/N ≥ 2. Wenn andere stickstoffabbindende Elemente zugesetzt werden, gelten der Mindestaluminiumgehalt und das Al/N-Verhältnis nicht.

³⁾ Die Gehalte der Begleitelemente Arsen, Antimon, Bor, Zinn, Blei, Bismut und Calcium dürfen die folgenden Werte nicht überschreiten: 0,030% As, 0,010% Sb, 0,020% Sn, 0,010% Pb, 0,010% Bi und 0,005% Ca. Der Borgehalt (B) darf 0,0005% nicht überschreiten. Diese Elemente müssen nur in der Schmelzanalyse ausgewiesen werden und einmal je 5000 Tonnen bei jedem Herstellerwerk überprüft werden.

⁴⁾ Die lieferbare Dicke für den Walzzustand beträgt höchstens 25 mm.

⁵⁾ Nach Vereinbarung: Si = 0,14-0,25 % und P ≤ 0,035 % max. zur Fähigkeit des Aufbaus einer Zinkschicht beim Feuerverzinken.

* Nach Vereinbarung.

Remarque: les profilés marqués ✓ dans la colonne EN 10225: 2001 sont disponibles en nuance S355 G4+M. Autres nuances après consultation préalable.

Note: the sections marked ✓ in the EN 10225: 2001 column are available in grade S355 G4+M. Other grades upon agreement.

Anmerkung: Die in der Spalte EN 10225: 2001 mit ✓ gekennzeichneten Profile sind in der Güte S355 G4+M erhältlich. Andere Güten nach Vereinbarung.

- **Tableau 6: Aciers HISTAR® et FRITENAR® pour applications offshore**
- **Table 6: HISTAR® and FRITENAR® steel grades for offshore applications**
- **Tabelle 6: HISTAR® und FRITENAR® Stahlgüten für Offshore-Anwendungen**

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité min. R_e Minimum yield strength R_e Mindestwert der Streckgrenze R_e		Résistance à la traction R_m Tensile strength R_m Zugfestigkeit R_m	Rapport max. R_e/R_m Max. ratio R_e/R_m max. Verhältnis R_e/R_m	Allongement minimal A Minimum elongation A Mindestwert der Bruchdehnung A $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ %	Striction min. Z_z ¹⁾ Min reduction of area Z_z ¹⁾ Mind. Bruch- einschnürung Z_z ¹⁾ %	Essai de flexion par choc ⁴⁾ Notch impact test ⁴⁾ Kerbschlagbiegeversuch ⁴⁾			
	MPa		MPa				en long longitudinal längs		transversal ⁵⁾ transverse ⁵⁾ quer ⁵⁾	
	Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenn Dicke (mm)						Température Temperature Temperatur	Energie absorbée Absorbed energy Kerbschlagarbeit	Température Temperature Temperatur	Energie absorbée Absorbed energy Kerbschlagarbeit
	≤16	>16 ≤40					°C	J	°C	J
HISTAR 355 TZ OS ³⁾	355	355	460-620	0,87	22	25	-20	50	-20	27
HISTAR 355 TZK OS ²⁾³⁾	355	355	460-620	0,87	22	35	-40	50	-40	50
HISTAR 460 TZ OS ³⁾	460	460	530-720	0,90	17	25	-20	60	-20	27
HISTAR 460 TZK OS ²⁾³⁾	460	460	530-720	0,90	17	35	-40	60	-40	50
FRITENAR 355 OS	355	345	460-610	0,87	22	-	-20	50	-	-
FRITENAR 355 TZK OS ²⁾³⁾	355	345	460-620	0,87	22	35	-40	50	-40	50

¹⁾ Essai en travers-court svt. accord. Valeur moyenne de 3 essais. Seulement pour $t > 15$ mm.

²⁾ Pour épaisseur ≤25 mm, essai Charpy V à -20°C.

³⁾ Nuance disponible pour les profilés marqués HI; autres profilés sur demande.

⁴⁾ Valeur moyenne de 3 essais sur échantillons non réduits et sans aucune valeur en dessous de 70% de la moyenne garantie. Les prescriptions suivant EN 10225 : 2001 sont applicables.

⁵⁾ Essai suivant accord.

¹⁾ Through thickness testing upon agreement. Mean value of 3 tests. Only for $t > 15$ mm.

²⁾ For thickness ≤25 mm, Charpy V test at -20°C.

³⁾ Grade available for shapes marked HI; other sections upon request.

⁴⁾ Mean value of 3 tests for full size specimens with no single value less than 70% of the guaranteed average value. The provisions according to EN 10225 : 2001 are applicable.

⁵⁾ Tested upon agreement.

¹⁾ Proben in Dickenrichtung nach Absprache. Mittelwert aus 3 Versuchen. Nur für Materialstärken $t > 15$ mm.

²⁾ Für Dicke ≤25 mm, Charpy V Prüfung bei -20°C.

³⁾ Güte verfügbar für mit HI gekennzeichnete Profil; andere Profile auf Anfrage.

⁴⁾ Mittelwert aus 3 Versuchen, ohne Einzelwert unterhalb von 70% des Mindestmittelwertes. Es gelten die Festlegungen gemäß EN 10225 : 2001.

⁵⁾ Prüfung nach Absprache.

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse								
	C max. %	Mn max. %	Si ⁴⁾ max. %	P max. %	S max. %	Al ¹⁾ min. %	Nb max. %	V max. %	CEV ²⁾ max. %
HISTAR 355 TZ OS ³⁾	0,12	1,60	0,30	0,025	0,010	0,02	0,04	0,06	0,38
HISTAR 355 TZK OS ³⁾	0,12	1,60	0,30	0,020	0,007	0,02	0,04	0,06	0,38
HISTAR 460 TZ OS ³⁾	0,12	1,70	0,30	0,025	0,010	0,02	0,05	0,06	0,39
HISTAR 460 TZK OS ³⁾	0,12	1,70	0,30	0,020	0,007	0,02	0,05	0,06	0,39
FRITENAR 355 OS	0,12	1,60	0,30	0,030	0,025	0,02	0,05	0,06	0,39
FRITENAR 355 TZK OS ³⁾	0,12	1,60	0,30	0,020	0,007	0,02	0,04	0,06	0,38

¹⁾ La valeur min. en Al ne s'applique pas en cas d'utilisation d'autres éléments liant l'azote.

²⁾ $CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15$.

³⁾ Nuance disponible pour les profils marqués HI; autres profils sur demande.

⁴⁾ Après accord: Si = 0,14-0,25 % et P ≤ 0,035 % max. pour aptitude à la formation d'un revêtement de zinc en galvanisation à chaud.

¹⁾ When other N-binding elements are used, the min. Al value does not apply.

²⁾ $CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15$.

³⁾ Grade available for shapes marked HI; other sections upon request.

⁴⁾ Upon agreement: Si = 0,14-0,25 % and P ≤ 0,035 % max. for capability of forming a zinc layer during hot-dip galvanisation.

¹⁾ Der Mindestwert für den Anteil an Al gilt nicht, wenn andere stickstoffabbindende Elemente vorhanden sind.

²⁾ $CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15$.

³⁾ Güte verfügbar für mit HI gekennzeichnete Profile; andere Profile auf Anfrage.

⁴⁾ Nach Vereinbarung: Si = 0,14-0,25 % und P ≤ 0,035 % max. zur Fähigkeit des Aufbaus einer Zinkschicht beim Feuerverzinken.

- **Tableau 7 : Aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique suivant norme européenne**
- **Table 7 : Structural Steels with improved atmospheric corrosion resistance according to European standard**
- **Tabelle 7 : Wetterfeste Baustähle nach europäischer Norm**

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité minimale R_{eH} Minimum yield strength R_{eH} Mindestwert der oberen Streckgrenze R_{eH} MPa					Résistance à la traction R_m Tensile strength R_m Zugfestigkeit R_m MPa			Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ %		
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)					Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)			Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)		
		≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>3 ≤100			>3 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤100
EN 10025-5: 2004	S 235 J0W* S 235 J2W*	235	225	215	215	215		360-510		26 24	25 23	24 22
	S 355 J0WP* S 355 J2WP*	355	345	-	-	-		470-630 ¹⁾		22 20	- -	- -
	S 355 J0W* S 355 J2W* S 355 K2W*	355	345	335	325	315		470-630		22	21	20

¹⁾ Applicable jusqu'à 40 mm
* Après consultation préalable.

¹⁾ Applicable up to 40 mm
* Available upon agreement.

¹⁾ Gültig bis 40 mm
* Nach Vereinbarung.

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Norme Standard Norm	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse									
		C max. %	Si max. %	Mn %	P %	S max. %	N max. %	Ajout d'é.f.a. ¹⁾ Addition of n.b.e. ¹⁾ Zusatz von S.b.E. ¹⁾	Cr max. %	Cu %	Autres Others Sonstige
EN 10025-5: 2004	S 235 J0W *	0,13	0,40	0,20-0,60	max. 0,040	0,040 0,035	0,009 ²⁾⁵⁾ -	-	0,40-0,80	0,25-0,55	3)
	S 235 J2W *							oui / yes / ja			
	S 355 J0WP *	0,12	0,75	max. 1,0	0,06-0,15	0,040 0,035	0,009 ⁵⁾ -	-	0,30-1,25	0,25-0,55	3)
	S 355 J2WP *							oui / yes / ja			
	S 355 J0W *	0,16	0,50	0,50-1,50	max. 0,040 max. 0,035 max. 0,035	0,040 0,035 0,035	0,009 ²⁾⁵⁾ - -	-	0,40-0,80	0,25-0,55	34)
	S 355 J2W *							oui / yes / ja			
	S 355 K2W *							oui / yes / ja			

¹⁾ Ajout d'éléments fixant l'azote: les aciers doivent contenir au moins l'un des éléments suivants: Al total \geq 0,020%, Nb: 0,015 - 0,060%, V: 0,02 - 0,12%, Ti: 0,02 - 0,10%. Si ces éléments sont combinés, au moins l'un d'eux doit être présent dans la teneur minimale indiquée.

²⁾ Un dépassement des valeurs spécifiées est admis à condition que pour chaque augmentation de 0,001% de N, la teneur maximale en P soit réduite de 0,005%; la teneur en N de l'analyse de coulée ne doit cependant pas dépasser 0,012%.

³⁾ Les aciers peuvent avoir une teneur maximale en Ni de 0,65%.

⁴⁾ Les aciers peuvent contenir au maximum 0,30% de Mo et au maximum 0,15% de Zr.

⁵⁾ La valeur maximale d'azote ne s'applique pas si la composition chimique présente une teneur minimale en Al totale de 0,020% ou si les autres éléments fixant l'azote sont présents en quantités suffisantes. Les éléments fixant l'azote doivent être mentionnés dans le document de contrôle.

* Après consultation préalable.

¹⁾ Addition of nitrogen binding elements: the steels shall contain at least one of the following elements: Al total \geq 0,020%, Nb: 0,015 - 0,060%, V: 0,02 - 0,12%, Ti: 0,02 - 0,10%. If these elements are used in combination, at least one of them shall be present with the minimum content indicated.

²⁾ It is permissible to exceed the specified values provided that for each increase of 0,001% N, the P_{max} content will be reduced by 0,005%; the N content of the ladle analysis, however, shall not be more than 0,012%.

³⁾ The steels may show a Ni content of max. 0,65%.

⁴⁾ The steels may contain max. 0,30% Mo and max. 0,15% Zr.

⁵⁾ The max. value for nitrogen does not apply if the chemical composition shows a minimum total Al content of 0,020% or if sufficient other N binding elements are present. The N binding elements shall be mentioned in the inspection document.

* Available upon agreement.

¹⁾ Zusatz von Stickstoff bindenden Elementen: die Stähle müssen mindestens eines der folgenden Elemente enthalten: Al gesamt \geq 0,020%, Nb: 0,015 - 0,060%, V: 0,02 - 0,12%, Ti: 0,02 - 0,10%. Wenn diese Elemente in Kombination angewendet werden, muß mindestens eines von ihnen mit dem angegebenen Mindestgehalt enthalten sein.

²⁾ Eine Überschreitung des angegebenen Höchstwertes ist zulässig, wenn je 0,001% N ein um 0,005% unter dem festgelegten Höchstwert liegender Phosphorgehalt eingehalten wird; Der Stickstoffgehalt darf jedoch einen Wert von 0,012% in der Schmelzanalyse nicht übersteigen.

³⁾ Die Stähle dürfen max. 0,65% Ni enthalten.

⁴⁾ Die Stähle dürfen max. 0,30% Mo und max. 0,15% Zr enthalten.

⁵⁾ Der Höchstwert für den Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die Stähle mindestens 0,020% Al gesamt oder genügende Gehalte an anderen stickstoffabbindenden Elementen aufweisen. Die stickstoffabbindenden Elemente sind in der Prüfbescheinigung anzugeben.

* Nach Vereinbarung.

● Tableau 8 : Nuances d'acier suivant normes américaines

● Table 8: Steel grades according to American standards

● Tabelle 8: Stahlgüten nach amerikanischen Normen

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité R_e Yield strength R_e Streckgrenze R_e	Résistance à la traction R_m Tensile strength R_m Zugfestigkeit R_m	Rapport R_e/R_m Ratio R_e/R_m Verhältnis R_e/R_m	Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung		Essai de flexion par choc ³⁾ Notch impact test ³⁾ Kerbschlagbiegeversuch ³⁾	
					min. 200 mm [8 in.]	min. 50 mm [2 in.]	ASTM A673, standard position en long, aile longitudinal flange längs, Flansch	
		MPa [ksi]	MPa [ksi]		%	%	Température Temperature Temperatur °C (°F)	Energie moyenne Energy average Energie Mittelwert J [ft-lbf]
A36 - 04b	A36 *	≥250 [36]	400-550 ¹⁾ [58-80]		20 ¹⁾	21 ²⁾		
A572 - 04	Grade 42 *	≥290 [42]	≥415 [60]		20 ¹⁾	24 ^{1) 2)}		
	Grade 50	≥345 [50]	≥450 [65]		18 ¹⁾	21 ^{1) 2)}		
	Grade 55 *	≥380 [55]	≥485 [70]		17 ¹⁾	20 ^{1) 2)}		
	Grade 60 *	≥415 [60]	≥520 [75]		16 ¹⁾	18 ^{1) 2)}		
	Grade 65 *	≥450 [65]	≥550 [80]		15 ¹⁾	17 ^{1) 2)}		
A588 - 04	Grade B *	≥345 [50]	≥485 [70]		18 ¹⁾	21 ^{1) 2a)}		
	Grade C *	≥345 [50]	≥485 [70]		18 ¹⁾	21 ^{1) 2a)}		
A709 - 04a	Grade 36 *	≥250 [36]	400-550 ¹⁾ [58-80]		20 ¹⁾	21 ^{1) 2)}		5)
	Grade 50	≥345 [50]	≥450 [65]		18 ¹⁾	21 ^{1) 2)}		5)
	Grade 50S	345-450 [50-65]	≥450 [65]	≤0.85	18 ¹⁾	21 ¹⁾		5)
A913 - 04	Grade 50	≥345 ⁴⁾ [50]	≥450 [65]	≤0.85 ⁴⁾	18	21	21 [70]	≥54 [40]
	Grade 65	≥450 [65]	≥550 [80]		15	17	21 [70]	≥54 [40]
A992 - 04a	A992	345-450 [50-65]	≥450 [65]	≤0.85	18 ¹⁾	21 ¹⁾		

¹⁾ Voir ajustements sur l'élongation sous clause "Tension Tests" de la norme ASTM A6 / A6M.

²⁾ Pour des profilés avec une épaisseur d'aile >75 mm (3 in): A min. 19% sur 2 in. (50 mm), A36 & Gr.36 exempt de R_m max.

^{2a)} Pour des profilés avec une épaisseur d'aile >75 mm (3 in): A min. 18% sur 2 in. (50 mm)

³⁾ Après consultation préalable: exigence supplémentaire S30 suivant ASTM A6 / A6M - 04b: "CVN test, alternate core location" = intersection âme-aile, résilience moy. min. 27J [20 ft-lbf] à 21°C [70°F], applicable aux ép. d'aile = 38.1 mm [1.5 in.], (anc. AISC Sup.2 pour sections des groupes 4 et 5 svt. A6).

⁴⁾ Après consultation préalable: exigence supplémentaire S75 suivant ASTM A913 / A913M - 04: R_e/R_m max. 0.85 et R_e max. 450 MPa [65 ksi], applicable pour Grade 50.

⁵⁾ Après consultation préalable: exigence supplémentaire S83 ou S84 suivant ASTM A709 / A709M - 04a: essai de résilience, voir tableau de la norme.

* Après consultation préalable.

¹⁾ See elongation requirement adjustments under the "Tension Tests" section of standard A6 / A6M.

²⁾ For shapes with flange thickness >75 mm (3 in): A min. 19% on 2 in. (50 mm), A36 & Gr.36 exempted of R_m max.

^{2a)} For shapes with flange thickness >75 mm (3 in): A min. 18% on 2 in. (50 mm)

³⁾ Upon agreement: supplementary requirement S30 of ASTM A6 / A6M - 04b: "CVN test, alternate core location" = min. ave energy 27J [20 ft-lbf] at 21°C [70°F], applicable to flange thickness = 38.1 mm [1.5 in.], (formerly AISC Sup.2 for shapes of size groups 4 and 5 of A6).

⁴⁾ Upon agreement: supplementary requirement S75 of ASTM A913 / A913M - 04: R_e/R_m max. 0.85 and R_e max. 450 MPa [65 ksi], applicable to Grade 50.

⁵⁾ Upon agreement: supplementary requirement S83 or S84 of ASTM A709 / A709M - 04a: impact test, see table in the standard.

* Available upon agreement.

¹⁾ Siehe Abänderungen der Anforderungen an die Bruchdehnung unter der Klausel "Tension Tests" der Norm A6 / A6M.

²⁾ Für Profile mit einer Flanschdicke >75 mm (3 in): A min. 19% auf 2 in. (50 mm), A36 & Gr.36 ohne R_m max.

^{2a)} Für Profile mit einer Flanschdicke >75 mm (3 in): A min. 18% auf 2 in. (50 mm).

³⁾ Nach Vereinbarung: Zusätzliche Anforderung S30 von ASTM A6 / A6M - 04b: "CVN test, alternate core location": min. Mittelwert 27J [20 ft-lbf] bei 21°C [70°F], geltend für Flanschdicken = 38.1 mm [1.5 in.], (früher AISC Sup.2 für Profile der Abmessungsgruppen 4 und 5 lt. A6).

⁴⁾ Nach Vereinbarung: Zusätzliche Anforderung S75 von ASTM A913 / A913M - 04: R_e/R_m max. 0.85 und R_e max. 450 MPa [65 ksi], gilt für Grade 50.

⁵⁾ Nach Vereinbarung: Zusätzliche Anforderung S83 oder S84 von ASTM A709 / A709M - 04a: Kerbschlagbiegeversuch, siehe Tabelle in der Norm.

* Nach Vereinbarung.

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse												
		C max. %	Mn %	S max. %	P max. %	Si %	Cu %	Ni %	Cr %	Mo max. %	Nb max. %	V %	CE ¹⁾ max. %	Autres éléments Other elements Sonstige Elemente
A36 - 04b	A36*	0.26	³⁾	0.05	0.04	≤0.40 ³⁾	⁷⁾							
A572 - 04	Grade 42*	0.21	≤1.35 ⁷⁾	0.05	0.04	≤0.40 ³⁾	⁷⁾				²⁾	²⁾		²⁾
	Grade 50	0.23	≤1.35 ⁷⁾	0.05	0.04	≤0.40 ³⁾	⁷⁾				²⁾	²⁾		²⁾
	Grade 55*	0.25	≤1.35 ⁷⁾	0.05	0.04	≤0.40 ³⁾	⁷⁾				²⁾	²⁾		²⁾
	Grade 60*	0.26	≤1.35 ⁷⁾	0.05	0.04	≤0.40	⁷⁾				²⁾	²⁾		²⁾
	Grade 65*	0.23 ⁴⁾	≤1.65 ⁷⁾	0.05	0.04	≤0.40	⁷⁾				²⁾	²⁾		²⁾
A588 - 04	Grade B*	0.20	0.75-1.35	0.05	0.04	0.15-0.50	0.20-0.40	≤0.5	0.40-0.70			0.01-0.10		
	Grade C*	0.15	0.80-1.35	0.05	0.04	0.15-0.40	0.20-0.50	0.25-0.50	0.30-0.50			0.01-0.10		
A709 - 04a	Grade 36*	0.26	³⁾	0.05	0.04	≤0.40 ³⁾	⁷⁾							
	Grade 50	0.23	≤1.35 ⁷⁾	0.05	0.04	≤0.40 ³⁾	⁷⁾				²⁾	²⁾		²⁾
	Grade 50S	0.23	0.50-1.50 ²⁾³⁾	0.045	0.035	≤0.40 ³⁾	≤0.60	≤0.45	≤0.35	0.15	0.05	≤0.11	0.45 ⁶⁾	^{2) 5)}
A913 - 04	Grade 50	0.12	≤1.60	0.030	0.040	≤0.40	≤0.45	≤0.25	≤0.25	0.07	0.05	≤0.06	0.38	
	Grade 65	0.16	≤1.60	0.030 ⁴⁾	0.030	≤0.40	≤0.35	≤0.25	≤0.25	0.07	0.05	≤0.06	0.43	
A992 - 04a	A992	0.23	0.50-1.50 ²⁾³⁾	0.045	0.035	≤0.40 ³⁾	≤0.60	≤0.45	≤0.35	0.15	0.05	≤0.15	0.45 ⁶⁾	⁵⁾

¹⁾ CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15.

²⁾ Voir limites spécifiques dans la norme.

³⁾ Pour des profilés avec une épaisseur d'aile > 75 mm (3 in): Si min. 0.15% à 0,4%, Mn 0.85 - 1.35%.

⁴⁾ Après consultation préalable: exigence supplémentaire S77 suivant ASTM A913 / A913M - 04: Soufre max. 0.010%, applicable pour Grade 65.

⁵⁾ Nb + V ≤ 0.15%, N ≤ 0.015%.

⁶⁾ Max CE = 0.47% pour les sections avec une épaisseur d'aile supérieure à 2 in. (50 mm).

⁷⁾ Si nuance avec cuivre est convenue, Cu ≥ 0.20.

* Après consultation préalable.

¹⁾ CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15.

²⁾ See specific limitations in the standard.

³⁾ For shapes with flange thickness over 75 mm (3 in): Si min. 0.15% to 0,4%, Mn 0.85 - 1.35%.

⁴⁾ Upon agreement: supplementary requirement S77 of ASTM A913 / A913M - 04: Sulphur max. 0.010%, applicable to Grade 65.

⁵⁾ Nb + V ≤ 0.15%, N ≤ 0.015%.

⁶⁾ Max CE = 0.47% for shapes with flange thicknesses over 2 in. (50 mm).

⁷⁾ When copper steel is specified, Cu ≥ 0.20.

* Available upon agreement.

¹⁾ CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu+Ni)/15.

²⁾ Siehe spezifische Begrenzungen in der Norm.

³⁾ Für Profile mit Flanschdicke über 75 mm (3 in): Si min. 0.15% bis 0,4%, Mn 0.85 - 1.35%.

⁴⁾ Nach Vereinbarung: Zusätzliche Anforderung S77 von ASTM A913 / A913M - 04: Schwefel max. 0.010%, gilt für Grade 65.

⁵⁾ Nb + V ≤ 0.15%, N ≤ 0.015%.

⁶⁾ Max CE = 0.47% für Profile mit einer Flanschdicke über 2 in. (50 mm).

⁷⁾ Wenn Güte mit Kupfer vereinbart, Cu ≥ 0.20.

* Nach Vereinbarung.

● Tableau 9: Nuances d'acier suivant normes japonaises

● Table 9: Steel grades according to Japanese standards

● Tabelle 9: Stahlgüten nach japanischen Normen

Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse									Essai de pliage Bendability Faltversuch		
		Limite d'élasticité minimale R _{eH} Minimum yield strength R _{eH} Mindestwert der oberen Streckgrenze R _{eH} MPa					Résistance à la traction R _m Tensile strength R _m Zugfestigkeit R _m MPa		Allongement minimal Minimum elongation Mindestwert der Bruchdehnung %		Angle de pliage Angle of bending Faltwinkel °	Rayon intérieur Inside radius Innenradius	
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)					Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenndicke (mm)				
		≤16	>16 ≤40	>40 ≤75	>75 ≤100	>100 ≤125	≤100	>100 ≤125	>5 ≤16	>16 ≤50			>40
JIS G 3106-2004	SM 400 A* SM 400 B* SM 400 C*	245	235	215	215	205 -	400-510	400-510	18	22	24		
	SM 490 YA* SM 490 YB*	365	355	335	325	-	490-610	-	15	19	21		
JIS G 3101-2004	SS 400*	245	235	215	215	205	400-510	400-510	17	21	23	180	1,5 fois l'épaisseur 1,5 times the thickness 1,5 mal Materialdicke
	SS 490*	285	275	255	255	245	490-610	490-610	15	19	21	180	2,0 fois l'épaisseur 2,0 times the thickness 2,0 mal Materialdicke

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Essai de flexion par choc Notch impact test Kerbschlagbiegeversuch	
		Température Temperature Temperatur	Energie absorbée min. Min. absorbed energy Mind. Kerbschlagarbeit
		°C	J
JIS G 3106-2004	SM 400 A*	-	-
	SM 400 B*	0	27
	SM 400 C*	0	47
	SM 490 YA*	-	-
	SM 490 YB*	0	27

* Après consultation préalable.

* Available upon agreement.

* Nach Vereinbarung.

Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée Ladle analysis Schmelzanalyse							
		C* max. %			Mn %	P max. %	S max. %	Si max. %	
		Epaisseur nominale (mm) Nominal thickness (mm) Nenn Dicke (mm)							
		≤50	>50 ≤100	>100 ≤125					
JIS G 3106-2004	SM 400 A*	0,23	0,25	0,25	2,5 x C min. ¹⁾	0,035	0,035	-	
	SM 400 B*	0,20	0,22	0,22	0,60 - 1,40	0,035	0,035	0,35	
	SM 400 C*	0,18	0,18		1,40 max.	0,035	0,035	0,35	
	SM 490 YA*	0,20	0,20		1,60 max.	0,035	0,035	0,55	
	SM 490 YB*								
JIS G 3101-2004	SS 400*					0,050	0,050		
	SS 490*					0,050	0,050		

¹⁾ La valeur du carbone est ici la valeur réelle de l'analyse de coulée.

* Après consultation préalable.

¹⁾ The value of carbon given here is the actual cast analysis value.

* Available upon agreement.

¹⁾ Hier ist der Wert für Kohlenstoff der reelle Wert der Schmelzanalyse.

* Nach Vereinbarung.

LA CONSTRUCTION DURABLE

L'atout des poutrelles Arcelor dans vos projets

C'est une construction économiquement viable, respectueuse de l'environnement et soucieuse de l'épanouissement humain qui prend en compte les aspirations et les besoins des générations futures.

Performantes sur le plan économique (gain de temps, réduction de la consommation d'énergie, réduction de la consommation de matière avec les aciers à haute limite d'élasticité...) et **écologiques** (recyclage facile de l'acier, chantiers propres, préservation des ressources naturelles...), les constructions à base de poutrelles et de profilés garantissent aux utilisateurs et poseurs, **sécurité et confort**.

Lorsqu'elles quittent le département Finition de l'usine, les poutrelles sont **prêtes à être montées**, ce qui limite les interventions sur site, le transport, la poussière, les déchets et le bruit.

Les poutrelles ouvrent des espaces optimisés et lumineux. Elles permettent de modifier ou d'agrandir les lieux pour s'adapter à d'autres fonctionnalités. Elles peuvent être **démontées et réutilisées** complètement ou partiellement.

100% des aciers utilisés en construction sont recyclables et sont eux-mêmes issus du recyclage. Ils respectent les ressources naturelles de la planète lors de leur mise en œuvre, en limitant l'utilisation d'eau et d'alliages.

Tous les sites de production d'Arcelor Sections ont des Systèmes de Management Environnemental certifiés suivant la norme **ISO 14001**.

A cet égard, les nouvelles technologies des fours électriques ont permis une **diminution importante et constante**:

- de la consommation d'énergie,
- des émissions de CO₂,
- de la quantité de déchets générés.



21

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

The advantages of using Arcelor beams in your projects

This concept refers to constructions which are economically viable, protect the environment and harmonise with human development, taking into account the aspirations and requirements of future generations.

Beneficial from an economic aspect (reductions in construction time, power consumption and material usage with high yield strength steels, etc) and an **ecological aspect** (easy to recycle, clean sites, preservation of natural resources, etc), beam and section-based constructions provide users with **safety and comfort**.

On leaving the Finishing Department at the mill, the beams are **ready for erection** thus reducing site intervention as well as transport, dust, waste and noise.

Beams open up and brighten optimised spaces. They allow buildings to be modified and extended, thus adapting their functionality. They can be completely or partially **removed and reused**.

100% of the steel used for construction can be recycled and is produced from recycled steel. It also preserves the planet's natural resources during the construction phase, by limiting the use of water and alloys.



www.sections.arcelor.com

Arcelor Sections s'engage dans la construction durable avec ses produits 100% recyclables



22

NACHHALTIGES BAUEN

All of Arcelor Sections' production sites have Environmental Management Systems which are certified according to the **ISO 14001** standard.

The new technologies employed in the electric arc furnaces have resulted in a **major reduction in:**

- energy consumption,
- CO₂ emissions,
- the amount of generated waste.



Arcelor has been rewarded by many rating agencies for its achievements in terms of Sustainable Development. Arcelor has been included among the «Global100 Most Sustainable Corporations in the World» by Innovest and is listed in the DowJones Sustainability Index World and the FTSE4Good Europe Index. Arcelor is also a preferred company for the Aspi Eurozone index run by Vigeo in France and has also been added to the Ethibel Register and Ethibel Pioneer Sustainability Index World.

Arcelor Sections is committed to sustainable construction with its 100% recyclable products

Nutzen Sie die Vorteile der Träger von Arcelor für Ihre Projekte

Nachhaltiges Bauen erfüllt die Bedingungen der Wirtschaftlichkeit, des Umweltschutzes und vollzieht sich in vollem Respekt der Entwicklung des Menschen, unter Einbeziehung der Ansprüche und Bedürfnisse der künftigen Generationen.

Bauten, die mit Trägern und Profilen ausgeführt werden, geben **Sicherheit** und **Komfort**. Sie sind **wirtschaftlich** (Zeitgewinn, weniger Energieverbrauch, weniger Materialverbrauch durch den Einsatz von Stählen mit hoher Streckgrenze) und **umweltfreundlich** (leichtes Recycling von Stahl, saubere Baustellen, Schutz der natürlichen Ressourcen...).

Die Träger verlassen den **Finishing-Bereich des Werks als Fertigteile**. Das begrenzt die notwendigen Eingriffe vor Ort, den Transportaufwand, die Emission von Staub und Geräuschen sowie die Abfälle.

Träger ermöglichen optimierte und lichtdurchflutete Räume. Stahlträger erlauben es, bestehende Räume zu verändern oder zu vergrößern, um sie einer neuen Nutzung anzupassen.


Stahlträger können **abgebaut** und **ganz oder teilweise neu eingesetzt** werden.

100% der im Bausektor angewandten Stähle sind recycelbar und bestehen aus recyceltem Stahl. Bei ihrer Anwendung werden die natürlichen Ressourcen der Erde geschont, indem weniger Wasser und Legierungselemente verbraucht werden.

Alle Produktionsanlagen von Arcelor Sections Commercial betreiben ein Umweltmanagementsystem, das gemäß der Norm **ISO 14001** zertifiziert ist.

In diesem Zusammenhang führte der Einsatz der Elektroofentechnologie zu einer **deutlichen Reduzierung:**

- des Energieverbrauchs,
- der CO₂-Emissionen,
- der erzeugten Abfallmenge.



Arcelor Sections hat sich zu einer nachhaltigen Entwicklung ihrer Produkte verpflichtet, die zu 100% recycelbar sind

"We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children."
Antoine de Saint-Exupéry

● **Tableau 10: Tableaux de comparaison des nuances d'acier usuelles**

● **Table 10: Comparison tables of typical steel grades**

● **Tabelle 10: Vergleichstabellen der üblichen Stahlgüten**

Aciers de construction / Structural steels / Baustähle											
EN 10025-2: 2004	Normes antérieures / Previous standards / Frühere Normen										
	NF A 35-501	DIN 17100	BS 4360	NBN A21-101 UNE 36 080	UNI 7070	SS 14	NS 12 101	ÖNORM M1316	ASTM	CSA G 40-21	JIS G 3101 JIS G 3106
S 235 JR S 235 J0 S 235 J2*	E 24-3	RSt 37-2 St 37-3 U	40 B 40 C	AE 235B-FN AE 235-C	Fe 360 B-FN Fe 360 C	13 12-00	NS 12 123 NS 12 124	RSt 360 B St 360 C	A 36	260 W	SS 400 SM 400 A/B/C
S 275 JR S 275 J0 S 275 J2*	E 28-2 E 28-3	St 44-2 St 44-3 U	43 B 43 C	AE 255-B AE 255-C	Fe 430 B Fe 430 C	14 12-00 14 14-01	NS 12 142 NS 12 143	St 430 B St 430 C			SS 400
S 355 JR	E 36-2		50 B	AE 355-B	Fe 510 B				A 572 Gr 50 A 992 Gr 50	300 W 350 W	SS 490
S 355 J0 S 355 J2 S 355 K2 S 450 J0	E 36-3 E 36-4	St 52-3 U St 52-3 N	50 C 50 D 55 C	AE 355-C AE 355-D AE 355-DD	Fe 510 C Fe 510 D	21 32-01 21 34-01	NS 12 153 NS 12 153	St 510 C St 510 D			

Aciers à haute limite d'élasticité et à caractéristiques de ténacité élevée / High strength steels with high notch toughness / Hochfeste Stähle mit erhöhter Kerbschlagfestigkeit											
EN 10025-4: 2004	Normes antérieures / Previous standards / Frühere Normen										
	NF A 35-504 NF A 36-201	DIN 17102	BS 4360		UNI 7382	SS 14			ASTM	CSA G 40-21	JIS G 3101
S 355 M S 355 ML	E 355	St E 355 TS E 355	50 D 50 EE		Fe E 355 KG Fe E 355 KT	21 34-01 21 35-01			A 913 Gr 50	400 W	SM 490 YA SM 490 YB
S 460 M S 460 ML	E 375 E 460 R E 460 FP	St E 460 TS E 460	55 C 55 EE		Fe E 460 KG Fe E 460 KT				A 913 Gr 65		SM 570

Tableau de comparaison pour nuances HISTAR® / Comparison table for HISTAR® grades / Vergleichstabelle für HISTAR® Güten										
HISTAR®			Normes antérieures / Previous standards / Frühere Normen							
	EN 10025-4	EN 10025-2	NF A 35-504 NF A 36-201	NF A 35-501	DIN 17102	DIN 17100	BS 4360	ASTM A 572 ASTM A 913	ASTM A 992	JIS G 3106
355	S 355	S 355	E 355	E 36	St E 355	St 52-3	50 D	Gr 50	Gr 50	SM490B/C/YB
460	S 460	S 450	E 460		St E 460		55 C	Gr 65		SM570

* Après consultation préalable.

* Available upon agreement.

* Nach Vereinbarung.

PROFILÉS EUROPÉENS EUROPEAN SECTIONS EUROPÄISCHE PROFILE

IPE Poutrelles I européennes	European I beams	Europäische I-Profile	50
IPN Poutrelles normales européennes	European standard beams	Europäische Normalträger	56
HE Poutrelles européennes à larges ailes	European wide flange beams	Europäische Breitflanschträger	58
HL Poutrelles européennes à larges ailes	European wide flange beams	Europäische Breitflanschträger	66
HD Poutrelles-poteaux à larges ailes	Wide flange columns	Breitflansch-Stützenprofile	68
HP Poutrelles-pieux à larges ailes	Wide flange bearing piles	Breitflanschkpfähle	74
UPE Fers U à ailes parallèles	Channels with parallel flanges	U-Profile mit parallelen Flanschen	80
UPN Fers U normaux européens	European standard channels	Europäische U-Stahl-Normalprofile	82
U Fers U à ailes inclinées	European channels with taper flanges	U-Profile mit geneigten inneren Flanschenflächen	84
L Cornières à ailes égales	Equal leg angles	Gleichschenkliger Winkelstahl	86
L Cornières à ailes inégales	Unequal leg angles	Ungleichschenkliger Winkelstahl	98
— Plats	Flat bars	Flachstahl	101
■ Carrés	Square bars	Vierkantstahl	102

● Poutrelles I européennes

Dimensions: IPE 80 - 600 conformes à l'Euronorme 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European I beams

Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Tolerances: EN 10034: 1993


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische I-Profil

Abmessungen: IPE 80 - 600 gemäß Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
IPE 80 A*/*	5,0	78	46	3,3	4,2	5	6,38	69,6	59,6	-	-	-	0,325	64,90
IPE 80*	6,0	80	46	3,8	5,2	5	7,64	69,6	59,6	-	-	-	0,328	54,64
IPE A 100*/*	6,9	98	55	3,6	4,7	7	8,78	88,6	74,6	-	-	-	0,397	57,57
IPE 100*	8,1	100	55	4,1	5,7	7	10,3	88,6	74,6	-	-	-	0,400	49,33
IPE A 120*	8,7	117,6	64	3,8	5,1	7	11,0	107,4	93,4	-	-	-	0,472	54,47
IPE 120	10,4	120	64	4,4	6,3	7	13,2	107,4	93,4	-	-	-	0,475	45,82
IPE A 140*	10,5	137,4	73	3,8	5,6	7	13,4	126,2	112,2	-	-	-	0,547	52,05
IPE 140	12,9	140	73	4,7	6,9	7	16,4	126,2	112,2	-	-	-	0,551	42,70
IPE A 160*	12,7	157	82	4	5,9	9	16,2	145,2	127,2	-	-	-	0,619	48,70
IPE 160	15,8	160	82	5	7,4	9	20,1	145,2	127,2	-	-	-	0,623	39,47
IPE A 180*	15,4	177	91	4,3	6,5	9	19,6	164	146	M 10	48	48	0,694	45,15
IPE 180	18,8	180	91	5,3	8	9	23,9	164	146	M 10	48	48	0,698	37,13
IPE O 180 ⁺	21,3	182	92	6	9	9	27,1	164	146	M 10	50	50	0,705	33,12
IPE A 200*	18,4	197	100	4,5	7	12	23,5	183	159	M 10	54	58	0,764	41,49
IPE 200	22,4	200	100	5,6	8,5	12	28,5	183	159	M 10	54	58	0,768	34,36
IPE O 200 ⁺	25,1	202	102	6,2	9,5	12	32,0	183	159	M 10	56	60	0,779	31,05
IPE A 220*	22,2	217	110	5	7,7	12	28,3	201,6	177,6	M 12	60	62	0,843	38,02
IPE 220	26,2	220	110	5,9	9,2	12	33,4	201,6	177,6	M 12	60	62	0,848	32,36
IPE O 220 ⁺	29,4	222	112	6,6	10,2	12	37,4	201,6	177,6	M 10	58	66	0,858	29,24

• Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

• Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

• Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹										
IPE 80 A	5,0	64,38	16,51	18,98	3,18	3,07	6,85	2,98	4,69	1,04	17,60	0,42	0,09	1	1	-	1	1	-	✓		
IPE 80	6,0	80,14	20,03	23,22	3,24	3,58	8,49	3,69	5,82	1,05	20,10	0,70	0,12	1	1	-	1	1	-	✓		
IPE A 100	6,9	141,2	28,81	32,98	4,01	4,44	13,12	4,77	7,54	1,22	21,20	0,77	0,28	1	1	-	1	1	-	✓		
IPE 100	8,1	171,0	34,20	39,41	4,07	5,08	15,92	5,79	9,15	1,24	23,70	1,20	0,35	1	1	-	1	1	-	✓		
IPE A 120	8,7	257,4	43,77	49,87	4,83	5,41	22,39	7,00	10,98	1,42	22,20	1,04	0,71	1	1	1	1	1	2	✓	✓	
IPE 120	10,4	317,8	52,96	60,73	4,90	6,31	27,67	8,65	13,58	1,45	25,20	1,74	0,89	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
IPE A 140	10,5	434,9	63,30	71,60	5,70	6,21	36,42	9,98	15,52	1,65	23,20	1,36	1,58	1	1	1	1	2	3	✓	✓	✓
IPE 140	12,9	541,2	77,32	88,34	5,74	7,64	44,92	12,31	19,25	1,65	26,70	2,45	1,98	1	1	1	1	1	2	✓	✓	✓
IPE A 160	12,7	689,3	87,81	99,09	6,53	7,80	54,43	13,27	20,70	1,83	26,34	1,96	3,09	1	1	1	1	3	4	✓	✓	✓
IPE 160	15,8	869,3	108,7	123,9	6,58	9,66	68,31	16,66	26,10	1,84	30,34	3,60	3,96	1	1	1	1	1	2	✓	✓	✓
IPE A 180	15,4	1063	120,1	135,3	7,37	9,20	81,89	18,00	27,96	2,05	27,84	2,70	5,93	1	1	1	2	3	4	✓	✓	✓
IPE 180	18,8	1317	146,3	166,4	7,42	11,25	100,9	22,16	34,60	2,05	31,84	4,79	7,43	1	1	1	1	2	3	✓	✓	✓
IPE O 180	21,3	1505	165,4	189,1	7,45	12,70	117,3	25,50	39,91	2,08	34,54	6,76	8,74	1	1	1	1	1	2	✓	✓	✓
IPE A 200	18,4	1591	161,6	181,7	8,23	11,47	117,2	23,43	36,54	2,23	32,56	4,11	10,53	1	1	1	2	4	4	✓	✓	✓
IPE 200	22,4	1943	194,3	220,6	8,26	14,00	142,4	28,47	44,61	2,24	36,66	6,98	12,99	1	1	1	1	2	3	✓	✓	✓
IPE O 200	25,1	2211	218,9	249,4	8,32	15,45	168,9	33,11	51,89	2,30	39,26	9,45	15,57	1	1	1	1	1	2	✓	✓	✓
IPE A 220	22,2	2317	213,5	240,2	9,05	13,55	171,4	31,17	48,49	2,46	34,46	5,69	18,71	1	1	1	2	4	4	✓	✓	✓
IPE 220	26,2	2772	252,0	285,4	9,11	15,88	204,9	37,25	58,11	2,48	38,36	9,07	22,67	1	1	1	1	2	4	✓	✓	✓
IPE O 220	29,4	3134	282,3	321,1	9,16	17,66	239,8	42,83	66,91	2,53	41,06	12,27	26,79	1	1	1	1	2	2	✓	✓	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles I européennes (suite)

Dimensions: IPE 80 - 600 conformes à l'Euronorme 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European I beams (continued)

Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Tolerances: EN 10034: 1993


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische I-Profile (Fortsetzung)

Abmessungen: IPE 80 - 600 gemäß Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung		Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m²/m	A _G m²/t
							x 10²							
IPE A 240*	26,2	237	120	5,2	8,3	15	33,3	220,4	190,4	M 12	64	68	0,918	35,10
IPE 240	30,7	240	120	6,2	9,8	15	39,1	220,4	190,4	M 12	66	68	0,922	30,02
IPE O 240+	34,3	242	122	7	10,8	15	43,7	220,4	190,4	M 12	66	70	0,932	27,17
IPE A 270*	30,7	267	135	5,5	8,7	15	39,2	249,6	219,6	M 16	70	72	1,037	33,75
IPE 270	36,1	270	135	6,6	10,2	15	45,9	249,6	219,6	M 16	72	72	1,041	28,86
IPE O 270+	42,3	274	136	7,5	12,2	15	53,8	249,6	219,6	M 16	72	72	1,051	24,88
IPE A 300*	36,5	297	150	6,1	9,2	15	46,5	278,6	248,6	M 16	72	86	1,156	31,65
IPE 300	42,2	300	150	7,1	10,7	15	53,8	278,6	248,6	M 16	72	86	1,160	27,46
IPE O 300+	49,3	304	152	8	12,7	15	62,8	278,6	248,6	M 16	74	88	1,174	23,81
IPE A 330*	43,0	327	160	6,5	10	18	54,7	307	271	M 16	78	96	1,250	29,09
IPE 330	49,1	330	160	7,5	11,5	18	62,6	307	271	M 16	78	96	1,254	25,52
IPE O 330+	57,0	334	162	8,5	13,5	18	72,6	307	271	M 16	80	98	1,268	22,24
IPE A 360*	50,2	357,6	170	6,6	11,5	18	64,0	334,6	298,6	M 22	86	88	1,351	26,91
IPE 360	57,1	360	170	8	12,7	18	72,7	334,6	298,6	M 22	88	88	1,353	23,70
IPE O 360+	66,0	364	172	9,2	14,7	18	84,1	334,6	298,6	M 22	90	90	1,367	20,69
IPE A 400*	57,4	397	180	7	12	21	73,1	373	331	M 22	94	98	1,464	25,51
IPE 400	66,3	400	180	8,6	13,5	21	84,5	373	331	M 22	96	98	1,467	22,12
IPE O 400+	75,7	404	182	9,7	15,5	21	96,4	373	331	M 22	96	100	1,481	19,57
IPE A 450*	67,2	447	190	7,6	13,1	21	85,6	420,8	378,8	M 24	100	102	1,603	23,87
IPE 450	77,6	450	190	9,4	14,6	21	98,8	420,8	378,8	M 24	100	102	1,605	20,69
IPE O 450+	92,4	456	192	11	17,6	21	118	420,8	378,8	M 24	102	104	1,622	17,56

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- + Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- + Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.
- + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y			pure compression																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355				S 460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles I européennes (suite)

Dimensions: IPE 80 - 600 conformes à l'Euronorme 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European I beams (continued)

Dimensions: IPE 80 - 600 in accordance with Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Tolerances: EN 10034: 1993


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische I-Profil (Fortsetzung)

Abmessungen: IPE 80 - 600 gemäß Euronorm 19-57; IPE A 80 - 600; IPE O 180 - 600; IPE 750

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
IPE A 500*	79,4	497	200	8,4	14,5	21	101	468	426	M 24	100	112	1,741	21,94
IPE 500	90,7	500	200	10,2	16	21	116	468	426	M 24	102	112	1,744	19,23
IPE O 500+	107	506	202	12	19	21	137	468	426	M 24	104	114	1,760	16,40
IPE A 550*	92,1	547	210	9	15,7	24	117	515,6	467,6	M 24	106	122	1,875	20,36
IPE 550	106	550	210	11,1	17,2	24	134	515,6	467,6	M 24	110	122	1,877	17,78
IPE O 550+	123	556	212	12,7	20,2	24	156	515,6	467,6	M 24	110	122	1,893	15,45
IPE A 600*	108	597	220	9,8	17,5	24	137	562	514	M 27	114	118	2,013	18,72
IPE 600	122	600	220	12	19	24	156	562	514	M 27	116	118	2,015	16,45
IPE O 600+	154	610	224	15	24	24	197	562	514	M 27	118	122	2,045	13,24
IPE 750 x 137*	137	753	263	11,5	17	17	175	719	685	M 27	102	162	2,506	18,28
IPE 750 x 147	147	753	265	13,2	17	17	188	719	685	M 27	104	164	2,510	17,06
IPE 750 x 173+	173	762	267	14,4	21,6	17	221	718,8	684,8	M 27	104	166	2,534	14,58
IPE 750 x 196+	196	770	268	15,6	25,4	17	251	719,2	685,2	M 27	106	166	2,552	12,96

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- + Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.
- * Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- + Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.
- * Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.
- + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.
- * Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225-2: 2001	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z								pure bending yy		pure compression						
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355				S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹										
IPE A 500	79,4	42930	1728	1946	20,61	50,41	1939	193,9	301,6	4,38	62,00	62,78	1125	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
IPE 500	90,7	48200	1928	2194	20,43	59,87	2142	214,2	335,9	4,31	66,80	89,29	1249	1	1	1	3	4	4	✓	✓	✓
IPE O 500	107	57780	2284	2613	20,56	70,21	2622	259,6	408,5	4,38	74,60	143,5	1548	1	1	1	2	4	4	✓	✓	✓
IPE A 550	92,1	59980	2193	2475	22,61	60,30	2432	231,6	361,5	4,55	68,52	86,53	1710	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
IPE 550	106	67120	2441	2787	22,35	72,34	2668	254,1	400,5	4,45	73,62	123,2	1884	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
IPE O 550	123	79160	2847	3263	22,52	82,69	3224	304,2	480,5	4,55	81,22	187,5	2302	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
IPE A 600	108	82920	2778	3141	24,60	70,14	3116	283,3	442,1	4,77	72,92	118,8	2607	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
IPE 600	122	92080	3069	3512	24,30	83,78	3387	307,9	485,6	4,66	78,12	165,4	2846	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
IPE O 600	154	118300	3879	4471	24,52	104,4	4521	403,6	640,1	4,79	91,12	318,1	3860	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
IPE 750 x 137	137	159900	4246	4865	30,26	92,90	5166	392,8	614,1	5,44	65,42	137,1	6980	1	2	-	4	4	-	✓	✓	✓
IPE 750 x 147	147	166100	4411	5110	29,76	105,4	5289	399,2	630,8	5,31	67,12	161,5	7141	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
IPE 750 x 173	173	205800	5402	6218	30,49	116,4	6873	514,9	809,9	5,57	77,52	273,6	9391	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
IPE 750 x 196	196	240300	6241	7174	30,95	127,3	8175	610,1	958,8	5,71	86,32	408,9	11290	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI

HI = HISTAR®

- ♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.
- ♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.
- ♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles normales européennes

Inclinaison des ailes: 14%

Dimensions: DIN 1025-1: 1995, NF A 45-209 (1983)

Tolérances: EN 10024: 1995

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European standard beams

Flange slope: 14%

Dimensions: DIN 1025-1: 1995, NF A 45-209 (1983)

Tolerances: EN 10024: 1995

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1


● Europäische Normalträger

Flanschneigung: 14%

Abmessungen: DIN 1025-1: 1995, NF A 45-209 (1983)

Toleranzen: EN 10024: 1995

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						A mm ²	Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße				Surface Oberfläche	
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm		d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²						
IPN 80*	5,9	80	42	3,9	5,9	3,9	7,58	59	-	-	-	0,304	51,09
IPN 100*	8,3	100	50	4,5	6,8	4,5	10,6	75,7	-	-	-	0,370	44,47
IPN 120*	11,1	120	58	5,1	7,7	5,1	14,2	92,4	-	-	-	0,439	39,38
IPN 140*	14,3	140	66	5,7	8,6	5,7	18,3	109,1	-	-	-	0,502	34,94
IPN 160*	17,9	160	74	6,3	9,5	6,3	22,8	125,8	-	-	-	0,575	32,13
IPN 180*	21,9	180	82	6,9	10,4	6,9	4,1	27,9	-	-	-	0,640	29,22
IPN 200*	26,2	200	90	7,5	11,3	7,5	4,5	33,4	-	-	-	0,709	27,04
IPN 220*	31,1	220	98	8,1	12,2	8,1	4,9	39,5	M 10	50	56	0,775	24,99
IPN 240*	36,2	240	106	8,7	13,1	8,7	5,2	46,1	M 10	54	60	0,844	23,32
IPN 260*	41,9	260	113	9,4	14,1	9,4	5,6	53,3	M 12	62	62	0,906	21,65
IPN 280*	47,9	280	119	10,1	15,2	10,1	6,1	61,0	M 12	68	68	0,966	20,17
IPN 300*	54,2	300	125	10,8	16,2	10,8	6,5	69,0	M 12	70	74	1,03	19,02
IPN 320*	61,0	320	131	11,5	17,3	11,5	6,9	77,7	M 12	70	80	1,09	17,87
IPN 340*	68,0	340	137	12,2	18,3	12,2	7,3	86,7	M 12	78	86	1,15	16,90
IPN 360*	76,1	360	143	13	19,5	13	7,8	97,0	M 12	78	92	1,21	15,89
IPN 380*	84,0	380	149	13,7	20,5	13,7	8,2	107	M 16	84	86	1,27	15,12
IPN 400*	92,4	400	155	14,4	21,6	14,4	8,6	118	M 16	86	92	1,33	14,36
IPN 450*	115	450	170	16,2	24,3	16,2	9,7	147	M 16	92	106	1,48	12,83
IPN 500*	141	500	185	18	27	18	10,8	179	M 20	102	110	1,63	11,60
IPN 550*	166	550	200	19	30	19	11,9	212	M 22	112	118	1,80	10,80
IPN 600*	199	600	215	21,6	32,4	21,6	13	254	M 24	126	128	1,97	9,89

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression					
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 235				S 355
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹								
IPN 80	5,9	77,8	19,5	22,8	3,20	3,41	6,29	3,00	5,00	0,91	21,6	0,87	0,09	4	4	4	4	✓		
IPN 100	8,3	171	34,2	39,8	4,01	4,85	12,2	4,88	8,10	1,07	25,0	1,60	0,27	1	1	1	1	✓		
IPN 120	11,1	328	54,7	63,6	4,81	6,63	21,5	7,41	12,4	1,23	28,4	2,71	0,69	1	1	1	1	✓		
IPN 140	14,3	573	81,9	95,4	5,61	8,65	35,2	10,7	17,9	1,40	31,8	4,32	1,54	1	1	1	1	✓		
IPN 160	17,9	935	117	136	6,40	10,83	54,7	14,8	24,9	1,55	35,2	6,57	3,14	1	1	1	1	✓		
IPN 180	21,9	1450	161	187	7,20	13,35	81,3	19,8	33,2	1,71	38,6	9,58	5,92	1	1	1	1	✓		
IPN 200	26,2	2140	214	250	8,00	16,03	117	26,0	43,5	1,87	42,0	13,5	10,5	1	1	1	1	✓		
IPN 220	31,1	3060	278	324	8,80	19,06	162	33,1	55,7	2,02	45,4	18,6	17,8	1	1	1	1	✓		
IPN 240	36,2	4250	354	412	9,59	22,33	221	41,7	70,0	2,20	48,9	25,0	28,7	1	1	1	1	✓		
IPN 260	41,9	5740	442	514	10,40	26,08	288	51,0	85,9	2,32	52,6	33,5	44,1	1	1	1	1	✓		
IPN 280	47,9	7590	542	632	11,10	30,18	364	61,2	103	2,45	56,4	44,2	64,6	1	1	1	1	✓		
IPN 300	54,2	9800	653	762	11,90	34,58	451	72,2	121	2,56	60,1	56,8	91,8	1	1	1	1	✓		
IPN 320	61,0	12510	782	914	12,70	39,26	555	84,7	143	2,67	63,9	72,5	129	1	1	1	1	✓		
IPN 340	68,0	15700	923	1080	13,50	44,27	674	98,4	166	2,80	67,6	90,4	176	1	1	1	1	✓		
IPN 360	76,1	19610	1090	1276	14,20	49,95	818	114	194	2,90	71,8	115	240	1	1	1	1	✓		
IPN 380	84,0	24010	1260	1482	15,00	55,55	975	131	221	3,02	75,4	141	319	1	1	1	1	✓		
IPN 400	92,4	29210	1460	1714	15,70	61,69	1160	149	253	3,13	79,3	170	420	1	1	1	1	✓		
IPN 450	115	45850	2040	2400	17,70	77,79	1730	203	345	3,43	88,9	267	791	1	1	1	1	✓		
IPN 500	141	68740	2750	3240	19,60	95,60	2480	268	456	3,72	98,5	402	1400	1	1	1	1	✓		
IPN 550	166	99180	3610	4240	21,60	111,3	3490	349	592	4,02	107,3	544	2390	1	1	1	1	✓		
IPN 600	199	138800	4627	5452	23,39	138,0	4674	435	752	4,29	117,6	787	3814	1	1	1	1	✓		

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles européennes à larges ailes

Dim.: HE A, HE B et HE M 100-1000 conformes à l'Euronorm 53-62; HE AA 100-1000; HL 920-1100

Tolérances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE avec $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 avec $G_{HL} > G_{HL M}$

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European wide flange beams

Dim.: HE A, HE B and HE M 100 - 1000 in accordance with Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Tolerances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE with $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 with $G_{HL} > G_{HL M}$

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische Breitflanschträger


Abmessungen: HE A, HE B und HE M 100 - 1000 gemäß Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Toleranzen: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE mit $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 mit $G_{HL} > G_{HL M}$

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
HE 100 AA*	12,2	91	100	4,2	5,5	12	15,6	80	56	M 10	54	58	0,553	45,17
HE 100 A	16,7	96	100	5	8	12	21,2	80	56	M 10	54	58	0,561	33,68
HE 100 B	20,4	100	100	6	10	12	26,0	80	56	M 10	56	58	0,567	27,76
HE 100 M	41,8	120	106	12	20	12	53,2	80	56	M 10	62	64	0,619	14,82
HE 120 AA*	14,6	109	120	4,2	5,5	12	18,6	98	74	M 12	58	68	0,669	45,94
HE 120 A	19,9	114	120	5	8	12	25,3	98	74	M 12	58	68	0,677	34,06
HE 120 B	26,7	120	120	6,5	11	12	34,0	98	74	M 12	60	68	0,686	25,71
HE 120 M	52,1	140	126	12,5	21	12	66,4	98	74	M 12	66	74	0,738	14,16
HE 140 AA*	18,1	128	140	4,3	6	12	23,0	116	92	M 16	64	76	0,787	43,53
HE 140 A	24,7	133	140	5,5	8,5	12	31,4	116	92	M 16	64	76	0,794	32,21
HE 140 B	33,7	140	140	7	12	12	43,0	116	92	M 16	66	76	0,805	23,88
HE 140 M	63,2	160	146	13	22	12	80,6	116	92	M 16	72	82	0,857	13,56
HE 160 AA*	23,8	148	160	4,5	7	15	30,4	134	104	M 20	76	84	0,901	37,81
HE 160 A	30,4	152	160	6	9	15	38,8	134	104	M 20	78	84	0,906	29,78
HE 160 B	42,6	160	160	8	13	15	54,3	134	104	M 20	80	84	0,918	21,56
HE 160 M	76,2	180	166	14	23	15	97,1	134	104	M 20	86	90	0,970	12,74
HE 180 AA*	28,7	167	180	5	7,5	15	36,5	152	122	M 24	84	92	1,018	35,51
HE 180 A	35,5	171	180	6	9,5	15	45,3	152	122	M 24	86	92	1,024	28,83
HE 180 B	51,2	180	180	8,5	14	15	65,3	152	122	M 24	88	92	1,037	20,25
HE 180 M	88,9	200	186	14,5	24	15	113,3	152	122	M 24	94	98	1,089	12,25
HE 200 AA*	34,6	186	200	5,5	8	18	44,1	170	134	M 27	96	100	1,130	32,62
HE 200 A	42,3	190	200	6,5	10	18	53,8	170	134	M 27	98	100	1,136	26,89
HE 200 B	61,3	200	200	9	15	18	78,1	170	134	M 27	100	100	1,151	18,78
HE 200 M	103	220	206	15	25	18	131,3	170	134	M 27	106	106	1,203	11,67
HE 220 AA*	40,4	205	220	6	8,5	18	51,5	188	152	M 27	98	118	1,247	30,87
HE 220 A	50,5	210	220	7	11	18	64,3	188	152	M 27	98	118	1,255	24,85
HE 220 B	71,5	220	220	9,5	16	18	91,0	188	152	M 27	100	118	1,270	17,77
HE 220 M	117	240	226	15,5	26	18	149,4	188	152	M 27	108	124	1,322	11,27

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung		Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte											Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
G kg/m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles européennes à larges ailes (suite)

Dim.: HE A, HE B et HE M 100-1000 conformes à l'Euronorme 53-62; HE AA 100-1000; HL 920-1100

Tolérances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE avec $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 avec $G_{HL} > G_{HL M}$

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European wide flange beams (continued)

Dim.: HE A, HE B and HE M 100 - 1000 in accordance with Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Tolerances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE with $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 with $G_{HL} > G_{HL M}$

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische Breitflanschträger (Fortsetzung)


Abmessungen: HE A, HE B und HE M 100 - 1000 gemäß Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Toleranzen: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE mit $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 mit $G_{HL} > G_{HL M}$

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
HE 240 AA* 47,4	224	240	6,5	9	21	60,4	206	164	M 27	104	138	1,359	28,67
HE 240 A 60,3	230	240	7,5	12	21	76,8	206	164	M 27	104	138	1,369	22,70
HE 240 B 83,2	240	240	10	17	21	106,0	206	164	M 27	108	138	1,384	16,63
HE 240 M 157	270	248	18	32	21	199,6	206	164	M 27	116	146	1,460	9,318
HE 260 AA* 54,1	244	260	6,5	9,5	24	69,0	225	177	M 27	110	158	1,474	27,22
HE 260 A 68,2	250	260	7,5	12,5	24	86,8	225	177	M 27	110	158	1,484	21,77
HE 260 B 93	260	260	10	17,5	24	118,4	225	177	M 27	114	158	1,499	16,12
HE 260 M 172	290	268	18	32,5	24	219,6	225	177	M 27	122	166	1,575	9,133
HE 280 AA* 61,2	264	280	7	10	24	78,0	244	196	M 27	110	178	1,593	26,01
HE 280 A 76,4	270	280	8	13	24	97,3	244	196	M 27	112	178	1,603	20,99
HE 280 B 103	280	280	10,5	18	24	131,4	244	196	M 27	114	178	1,618	15,69
HE 280 M 189	310	288	18,5	33	24	240,2	244	196	M 27	122	186	1,694	8,984
HE 300 AA* 69,8	283	300	7,5	10,5	27	88,9	262	208	M 27	116	198	1,705	24,42
HE 300 A 88,3	290	300	8,5	14	27	112,5	262	208	M 27	118	198	1,717	19,43
HE 300 B 117	300	300	11	19	27	149,1	262	208	M 27	120	198	1,732	14,80
HE 300 M 238	340	310	21	39	27	303,1	262	208	M 27	132	208	1,832	7,699
HE 320 AA* 74,2	301	300	8	11	27	94,6	279	225	M 27	118	198	1,740	23,43
HE 320 A 97,6	310	300	9	15,5	27	124,4	279	225	M 27	118	198	1,756	17,98
HE 320 B 127	320	300	11,5	20,5	27	161,3	279	225	M 27	122	198	1,771	13,98
HE 320 M 245	359	309	21	40	27	312,0	279	225	M 27	132	204	1,866	7,616
HE 340 AA* 78,9	320	300	8,5	11,5	27	100,5	297	243	M 27	118	198	1,777	22,52
HE 340 A 105	330	300	9,5	16,5	27	133,5	297	243	M 27	118	198	1,795	17,13
HE 340 B 134	340	300	12	21,5	27	170,9	297	243	M 27	122	198	1,810	13,49
HE 340 M 248	377	309	21	40	27	315,8	297	243	M 27	132	204	1,902	7,670
HE 360 AA* 83,7	339	300	9	12	27	106,6	315	261	M 27	118	198	1,814	21,67
HE 360 A 112	350	300	10	17,5	27	142,8	315	261	M 27	120	198	1,834	16,36
HE 360 B 142	360	300	12,5	22,5	27	180,6	315	261	M 27	122	198	1,849	13,04
HE 360 M 250	395	308	21	40	27	318,8	315	261	M 27	132	204	1,934	7,730

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z						pure bending y-y		pure compression								
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ↕ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ↕ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
HE 240 AA	47,4	5835	521,0	570,6	9,83	21,54	2077	173,1	264,4	5,87	49,10	22,98	239,6	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 240 A	60,3	7763	675,1	744,6	10,05	25,18	2769	230,7	351,7	6,00	56,10	41,55	328,5	1	3	3	1	3	3	✓	✓	✓
HE 240 B	83,2	11260	938,3	1053	10,31	33,23	3923	326,9	498,4	6,08	68,60	102,7	486,9	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
HE 240 M	157	24290	1799	2117	11,03	60,07	8153	657,5	1006	6,39	106,6	627,9	1152	1	1	-	1	1	-	✓	✓	✓
HE 260 AA	54,1	7981	654,1	714,5	10,76	24,75	2788	214,5	327,7	6,36	53,62	30,31	382,6	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 260 A	68,2	10450	836,4	919,8	10,97	28,76	3668	282,1	430,2	6,50	60,62	52,37	516,4	2	3	3	2	3	3	✓	HI	HI
HE 260 B	93	14920	1148	1283	11,22	37,59	5135	395,0	602,2	6,58	73,12	123,8	753,7	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI
HE 260 M	172	31310	2159	2524	11,94	66,89	10450	779,7	1192	6,90	111,1	719,0	1728	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 280 AA	61,2	10560	799,8	873,1	11,63	27,52	3664	261,7	399,4	6,85	55,12	36,22	590,1	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 280 A	76,4	13670	1013	1112	11,86	31,74	4763	340,2	518,1	7,00	62,12	62,10	785,4	2	3	4	2	3	4	✓	HI	HI
HE 280 B	103	19270	1376	1534	12,11	41,09	6595	471,0	717,6	7,09	74,62	143,7	1130	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI
HE 280 M	189	39550	2551	2966	12,83	72,03	13160	914,1	1397	7,40	112,6	807,3	2520	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 300 AA	69,8	13800	975,6	1065	12,46	32,37	4734	315,6	482,3	7,30	60,13	49,35	877,2	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 300 A	88,3	18260	1260	1383	12,74	37,28	6310	420,6	641,2	7,49	68,13	85,17	1200	2	3	3	2	3	3	✓	HI	HI
HE 300 B	117	25170	1678	1869	12,99	47,43	8563	570,9	870,1	7,58	80,63	185,0	1688	1	1	3	1	1	3	✓	HI	HI
HE 300 M	238	59200	3482	4078	13,98	90,53	19400	1252	1913	8,00	130,6	1408	4386	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 320 AA	74,2	16450	1093	1196	13,19	35,40	4959	330,6	505,7	7,24	61,63	55,87	1041	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 320 A	97,6	22930	1479	1628	13,58	41,13	6985	465,7	709,7	7,49	71,63	108,0	1512	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
HE 320 B	127	30820	1926	2149	13,82	51,77	9239	615,9	939,1	7,57	84,13	225,1	2069	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI
HE 320 M	245	68130	3796	4435	14,78	94,85	19710	1276	1951	7,95	132,6	1501	5004	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 340 AA	78,9	19550	1222	1341	13,95	38,69	5185	345,6	529,3	7,18	63,13	63,07	1231	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 340 A	105	27690	1678	1850	14,40	44,95	7436	495,7	755,9	7,46	74,13	127,2	1824	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
HE 340 B	134	36660	2156	2408	14,65	56,09	9690	646,0	985,7	7,53	86,63	257,2	2454	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 340 M	248	76370	4052	4718	15,55	98,63	19710	1276	1953	7,90	132,6	1506	5584	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 360 AA	83,7	23040	1359	1495	14,70	42,17	5410	360,7	553,0	7,12	64,63	70,99	1444	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 360 A	112	33090	1891	2088	15,22	48,96	7887	525,8	802,3	7,43	76,63	148,8	2177	1	2	3	1	2	3	✓	HI	HI
HE 360 B	142	43190	2400	2683	15,46	60,60	10140	676,1	1032	7,49	89,13	292,5	2883	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 360 M	250	84870	4297	4989	16,32	102,4	19520	1268	1942	7,83	132,6	1507	6137	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI

HI = HISTAR®

- ♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.
- ♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.
- ♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles européennes à larges ailes (suite)

Dim.: HE A, HE B et HE M 100-1000 conformes à l'Euronorme 53-62; HE AA 100-1000; HL 920-1100

Tolérances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE avec $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 avec $G_{HL} > G_{HL M}$

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European wide flange beams (continued)

Dim.: HE A, HE B and HE M 100 - 1000 in accordance with Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Tolerances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE with $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 with $G_{HL} > G_{HL M}$

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische Breitflanschträger (Fortsetzung)


Abmessungen: HE A, HE B und HE M 100 - 1000 gemäß Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Toleranzen: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE mit $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 mit $G_{HL} > G_{HL M}$

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
HE 400 AA* 92,4	378	300	9,5	13	27	117,7	352	298	M 27	118	198	1,891	20,46
HE 400 A 125	390	300	11	19	27	159,0	352	298	M 27	120	198	1,912	15,32
HE 400 B 155	400	300	13,5	24	27	197,8	352	298	M 27	124	198	1,927	12,41
HE 400 M 256	432	307	21	40	27	325,8	352	298	M 27	132	202	2,004	7,835
HE 450 AA* 99,7	425	300	10	13,5	27	127,1	398	344	M 27	120	198	1,984	19,89
HE 450 A 140	440	300	11,5	21	27	178,0	398	344	M 27	122	198	2,011	14,39
HE 450 B 171	450	300	14	26	27	218,0	398	344	M 27	124	198	2,026	11,84
HE 450 M 263	478	307	21	40	27	335,4	398	344	M 27	132	202	2,096	7,959
HE 500 AA* 107	472	300	10,5	14	27	136,9	444	390	M 27	120	198	2,077	19,33
HE 500 A 155	490	300	12	23	27	197,5	444	390	M 27	122	198	2,110	13,60
HE 500 B 187	500	300	14,5	28	27	238,6	444	390	M 27	124	198	2,125	11,34
HE 500 M 270	524	306	21	40	27	344,3	444	390	M 27	132	202	2,184	8,079
HE 550 AA* 120	522	300	11,5	15	27	152,8	492	438	M 27	122	198	2,175	18,13
HE 550 A 166	540	300	12,5	24	27	211,8	492	438	M 27	122	198	2,209	13,29
HE 550 B 199	550	300	15	29	27	254,1	492	438	M 27	124	198	2,224	11,15
HE 550 M 278	572	306	21	40	27	354,4	492	438	M 27	132	202	2,280	8,195
HE 600 AA* 129	571	300	12	15,5	27	164,1	540	486	M 27	122	198	2,272	17,64
HE 600 A 178	590	300	13	25	27	226,5	540	486	M 27	122	198	2,308	12,98
HE 600 B 212	600	300	15,5	30	27	270,0	540	486	M 27	126	198	2,323	10,96
HE 600 M 285	620	305	21	40	27	363,7	540	486	M 27	132	200	2,372	8,308
HE 600 x 337* 337	632	310	25,5	46	27	429,2	540	486	M 27	138	202	2,407	7,144
HE 600 x 399* 399	648	315	30	54	27	508,5	540	486	M 27	142	208	2,450	6,137
HE 650 AA* 138	620	300	12,5	16	27	175,8	588	534	M 27	122	198	2,369	17,17
HE 650 A 190	640	300	13,5	26	27	241,6	588	534	M 27	124	198	2,407	12,69
HE 650 B 225	650	300	16	31	27	286,3	588	534	M 27	126	198	2,422	10,77
HE 650 M 293	668	305	21	40	27	373,7	588	534	M 27	132	200	2,468	8,411
HE 650 x 343* 343	680	309	25	46	27	437,5	588	534	M 27	138	202	2,500	7,278
HE 650 x 407* 407	696	314	29,5	54	27	518,8	588	534	M 27	142	206	2,543	6,243

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ↕ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ↕ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
HE 400 AA	92,4	31250	1654	1824	16,30	47,95	5861	390,8	599,7	7,06	67,13	84,69	1948	3	3	4	3	3	4	✓	✓	✓
HE 400 A	125	45070	2311	2562	16,84	57,33	8564	570,9	872,9	7,34	80,63	189,0	2942	1	1	3	1	2	3	✓	HI	HI
HE 400 B	155	57680	2884	3232	17,08	69,98	10820	721,3	1104	7,40	93,13	355,7	3817	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 400 M	256	104100	4820	5571	17,88	110,2	19340	1260	1934	7,70	132,6	1515	7410	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 450 AA	99,7	41890	1971	2183	18,16	54,70	6088	405,8	624,4	6,92	68,63	95,61	2572	3	3	4	3	4	4	✓	✓	✓
HE 450 A	140	63720	2896	3216	18,92	65,78	9465	631,0	965,5	7,29	85,13	243,8	4148	1	1	1	1	2	3	✓	HI	HI
HE 450 B	171	79890	3551	3982	19,14	79,66	11720	781,4	1198	7,33	97,63	440,5	5258	1	1	1	1	1	2	✓	HI	HI
HE 450 M	263	131500	5501	6331	19,80	119,8	19340	1260	1939	7,59	132,6	1529	9251	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 500 AA	107	54640	2315	2576	19,98	61,91	6314	420,9	649,3	6,79	70,13	107,7	3304	2	3	3	2	4	4	✓	✓	✓
HE 500 A	155	86970	3550	3949	20,98	74,72	10370	691,1	1059	7,24	89,63	309,3	5643	1	1	1	1	3	4	✓	HI	HI
HE 500 B	187	107200	4287	4815	21,19	89,82	12620	841,6	1292	7,27	102,1	538,4	7018	1	1	1	1	2	2	✓	HI	HI
HE 500 M	270	161900	6180	7094	21,69	129,5	19150	1252	1932	7,46	132,6	1539	11190	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 550 AA	120	72870	2792	3128	21,84	72,66	6767	451,1	698,6	6,65	73,13	133,7	4338	1	3	3	3	4	4	✓	✓	✓
HE 550 A	166	111900	4146	4622	22,99	83,72	10820	721,3	1107	7,15	92,13	351,5	7189	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
HE 550 B	199	136700	4971	5591	23,20	100,1	13080	871,8	1341	7,17	104,6	600,3	8856	1	1	1	1	2	3	✓	HI	HI
HE 550 M	278	198000	6923	7933	23,64	139,6	19160	1252	1937	7,35	132,6	1554	13520	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 600 AA	129	91900	3218	3623	23,66	81,29	6993	466,2	724,5	6,53	74,63	149,8	5381	1	3	3	3	4	4	✓	✓	✓
HE 600 A	178	141200	4787	5350	24,97	93,21	11270	751,4	1156	7,05	94,63	397,8	8978	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
HE 600 B	212	171000	5701	6425	25,17	110,8	13530	902,0	1391	7,08	107,1	667,2	10970	1	1	1	1	3	4	✓	HI	HI
HE 600 M	285	237400	7660	8772	25,55	149,7	18980	1244	1930	7,22	132,6	1564	15910	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
HE 600 x 337	337	283200	8961	10380	25,69	180,5	22940	1480	2310	7,31	149,1	2451	19610	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HE 600 x 399	399	344600	10640	12460	26,03	213,6	28280	1796	2814	7,46	169,6	3966	24810	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HE 650 AA	138	113900	3676	4160	25,46	90,40	7221	481,4	750,7	6,41	76,13	167,5	6567	1	3	3	4	4	4	✓	✓	✓
HE 650 A	190	175200	5474	6136	26,93	103,2	11720	781,6	1205	6,97	97,13	448,3	11030	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HE 650 B	225	210600	6480	7320	27,12	122,0	13980	932,3	1441	6,99	109,6	739,2	13360	1	1	1	2	3	4	✓	HI	HI
HE 650 M	293	281700	8433	9657	27,45	159,7	18980	1245	1936	7,13	132,6	1579	18650	1	1	1	1	1	2	✓	HI	HI
HE 650 x 343	343	333700	9815	11350	27,62	189,6	22720	1470	2300	7,21	148,6	2442	22730	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HE 650 x 407	407	405400	11650	13620	27,95	224,8	28020	1785	2803	7,35	169,1	3958	28710	1	1	1	1	1	1	✓	HI	

HI = HISTAR®

- ♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.
- ♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.
- ♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles européennes à larges ailes (suite)

Dim.: HE A, HE B et HE M 100-1000 conformes à l'Euronorme 53-62; HE AA 100-1000; HL 920-1100

Tolérances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE avec $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 avec $G_{HL} > G_{HL M}$

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European wide flange beams (continued)

Dim.: HE A, HE B and HE M 100 - 1000 in accordance with Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Tolerances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE with $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 with $G_{HL} > G_{HL M}$

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische Breitflanschträger (Fortsetzung)


Abmessungen: HE A, HE B und HE M 100 - 1000 gemäß Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Toleranzen: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE mit $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 mit $G_{HL} > G_{HL M}$

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung		Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
							x 10 ²							
HE 700 AA*	150	670	300	13	17	27	190,9	636	582	M 27	122	198	2,468	16,46
HE 700 A	204	690	300	14,5	27	27	260,5	636	582	M 27	124	198	2,505	12,25
HE 700 B	241	700	300	17	32	27	306,4	636	582	M 27	126	198	2,520	10,48
HE 700 M	301	716	304	21	40	27	383,0	636	582	M 27	132	200	2,560	8,513
HE 700 x 352*	352	728	308	25	46	27	448,6	636	582	M 27	138	200	2,592	7,359
HE 700 x 418*	418	744	313	29,5	54	27	531,9	636	582	M 27	142	206	2,635	6,310
HE 800 AA*	172	770	300	14	18	30	218,5	734	674	M 27	130	198	2,660	15,51
HE 800 A	224	790	300	15	28	30	285,8	734	674	M 27	130	198	2,698	12,03
HE 800 B	262	800	300	17,5	33	30	334,2	734	674	M 27	134	198	2,713	10,34
HE 800 M	317	814	303	21	40	30	404,3	734	674	M 27	138	198	2,746	8,655
HE 800 x 373*	373	826	308	25	46	30	474,6	734	674	M 27	144	200	2,782	7,469
HE 800 x 444*	444	842	313	30	54	30	566,0	734	674	M 27	148	206	2,824	6,357
HE 900 AA*	198	870	300	15	20	30	252,2	830	770	M 27	130	198	2,858	14,44
HE 900 A	252	890	300	16	30	30	320,5	830	770	M 27	132	198	2,896	11,51
HE 900 B	291	900	300	18,5	35	30	371,3	830	770	M 27	134	198	2,911	9,99
HE 900 M	333	910	302	21	40	30	423,6	830	770	M 27	138	198	2,934	8,824
HE 900 x 391*	391	922	307	25	46	30	497,7	830	770	M 27	144	200	2,970	7,604
HE 900 x 466*	466	938	312	30	54	30	593,7	830	770	M 27	148	204	3,012	6,464
HE 1000 AA*	222	970	300	16	21	30	282,2	928	868	M 27	132	198	3,056	13,80
HE 1000 x 249*	249	980	300	16,5	26	30	316,8	928	868	M 27	134	194	3,08	12,37
HE 1000 A	272	990	300	16,5	31	30	346,8	928	868	M 27	132	198	3,095	11,37
HE 1000 B	314	1000	300	19	36	30	400,0	928	868	M 27	134	198	3,110	9,905
HE 1000 M	349	1008	302	21	40	30	444,2	928	868	M 27	138	198	3,130	8,978
HE 1000 x 393*	393	1016	303	24,4	43,9	30	500,2	928	868	M 27	142	198	3,14	8,01
HE 1000 x 415*	415	1020	304	26	46	30	528,7	928	868	M 27	144	198	3,15	7,60
HE 1000 x 438*	437	1026	305	26,9	49	30	557,2	928	868	M 27	146	198	3,17	7,24
HE 1000 x 494*	494	1036	309	31	54	30	629,1	928	868	M 27	148	204	3,19	6,47
HE 1000 x 584*	584	1056	314	36	64	30	743,7	928	868	M 27	154	208	3,24	5,56

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z					pure bending yy		pure compression									
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ↕ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ↕ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
HE 700 AA	150	142700	4260	4840	27,34	100,3	7673	511,5	799,7	6,34	78,63	195,2	8155	1	2	3	4	4	4	✓	✓	✓
HE 700 A	204	215300	6241	7032	28,75	117,0	12180	811,9	1257	6,84	100,1	513,9	13350	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HE 700 B	241	256900	7340	8327	28,96	137,1	14440	962,7	1495	6,87	112,6	830,9	16060	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
HE 700 M	301	329300	9198	10540	29,32	169,8	18800	1237	1929	7,01	132,6	1589	21400	1	1	1	1	2	3	✓	HI	HI
HE 700 x 352	352	389700	10710	12390	29,47	201,6	22510	1461	2293	7,08	148,6	2461	26050	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HE 700 x 418	418	472500	12700	14840	29,80	239,0	27760	1774	2797	7,22	169,1	3989	32850	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HE 800 AA	172	208900	5426	6225	30,92	123,8	8134	542,2	856,6	6,10	85,15	256,8	11450	1	2	3	4	4	4	✓	✓	✓
HE 800 A	224	303400	7682	8699	32,58	138,8	12640	842,6	1312	6,65	106,1	596,9	18290	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HE 800 B	262	359100	8977	10230	32,78	161,8	14900	993,6	1553	6,68	118,6	946,0	21840	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HE 800 M	317	442600	10870	12490	33,09	194,3	18630	1230	1930	6,79	136,1	1646	27780	1	1	1	1	3	4	✓	HI	HI
HE 800 x 373	373	523900	12690	14700	33,23	230,3	22530	1463	2311	6,89	152,1	2554	34070	1	1	1	1	2	2	✓	HI	
HE 800 x 444	444	634500	15070	17640	33,48	276,5	27800	1776	2827	7,01	173,1	4180	42840	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HE 900 AA	198	301100	6923	7999	34,55	147,2	9041	602,8	957,7	5,99	90,15	334,9	16260	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
HE 900 A	252	422100	9485	10810	36,29	163,3	13550	903,2	1414	6,50	111,1	736,8	24960	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HE 900 B	291	494100	10980	12580	36,48	188,8	15820	1054	1658	6,53	123,6	1137	29460	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HE 900 M	333	570400	12540	14440	36,70	214,4	18450	1222	1929	6,60	136,1	1671	34750	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
HE 900 x 391	391	674300	14630	16990	36,81	254,3	22320	1454	2312	6,70	152,1	2597	42560	1	1	1	1	3	4	✓	HI	
HE 900 x 466	466	814900	17380	20380	37,05	305,3	27560	1767	2832	6,81	173,1	4256	53400	1	1	1	1	1	2	✓	HI	
HE 1000 AA	222	406500	8380	9777	37,95	172,2	9501	633,4	1016	5,80	93,15	403,4	21280	1	1	-	4	4	-	✓		
HE 1000 x 249	249	481100	9818	11350	38,97	180,7	11750	784,0	1245	6,09	103,6	584,4	26620	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI
HE 1000 A	272	553800	11190	12820	39,96	184,6	14000	933,6	1470	6,35	113,6	822,4	32070	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI
HE 1000 B	314	644700	12890	14860	40,15	212,5	16280	1085	1716	6,38	126,1	1254	37640	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HE 1000 M	349	722300	14330	16570	40,32	235,0	18460	1222	1940	6,45	136,1	1701	43020	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HE 1000 x 393	393	807700	15900	18540	40,18	271,3	20500	1353	2168	6,40	147,3	2332	48080	1	1	1	2	4	4	✓	HI	
HE 1000 x 415	415	853100	16728	19571	40,17	288,6	21710	1428	2298	6,41	153,1	2713	51080	1	1	1	2	3	4	✓	HI	
HE 1000 x 438	437	909800	17740	20770	40,41	300,9	23360	1532	2464	6,47	160,1	3200	55290	1	1	1	1	3	4	✓	HI	
HE 1000 x 494	494	1028000	19845	23413	40,42	344,5	26820	1736	2818	6,53	174,1	4433	64010	1	1	1	1	2	3	✓	HI	
HE 1000 x 584	584	1246100	23600	28039	40,93	403,2	33430	2130	3475	6,70	199,1	7230	81240	1	1	1	1	1	2	✓	HI	

HI = HISTAR®

- ♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.
- ♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.
- ♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles européennes à larges ailes

Dim.: HE A, HE B et HE M 100-1000 conformes à l'Euronorme 53-62; HE AA 100-1000; HL 920-1100

Tolérances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE avec $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 avec $G_{HL} > G_{HL M}$

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● European wide flange beams

Dim.: HE A, HE B and HE M 100 - 1000 in accordance with Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Tolerances: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE with $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 with $G_{HL} > G_{HL M}$

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Europäische Breitflanschträger


Abmessungen: HE A, HE B und HE M 100 - 1000 gemäß Euronorm 53-62; HE AA 100 - 1000; HL 920 - 1100

Toleranzen: EN 10034: 1993 HE 100 - 900; HE 1000 AA-M; HL AA-R

A6 - 05

HE mit $G_{HE} > G_{HE M}$; HL 920; HL 1000 mit $G_{HL} > G_{HL M}$

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung		Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
							x 10 ²							
HL 920 x 345*	345	927	418	19,3	32	19	437,2	863	825	M27	126	312	3,45	10,07
HL 920 x 368*	368	931	419	20,3	34,3	19	465,6	862,4	824,4	M27	128	314	3,46	9,48
HL 920 x 390*	390	936	420	21,3	36,6	19	494,3	862,8	824,8	M27	128	314	3,48	8,96
HL 920 x 420*	420	943	422	22,5	39,9	19	534,1	863,2	825,2	M27	130	316	3,50	8,34
HL 920 x 449*	449	948	423	24	42,7	19	571,4	862,6	824,6	M27	130	318	3,51	7,82
HL 920 x 491*	491	957	422	25,9	47	19	623,3	863	825	M27	132	316	3,52	7,19
HL 920 x 537*	537	965	425	28,4	51,1	19	682,5	862,8	824,8	M27	136	320	3,54	6,61
HL 920 x 588*	588	976	427	31	55,9	19	748,4	864,2	826,2	M27	138	322	3,57	6,07
HL 920 x 656*	656	987	431	34,5	62	19	835,3	863	825	M27	144	320	3,60	5,48
HL 920 x 725*	725	999	434	38,1	68,1	19	922,9	862,8	824,8	M27	148	323	3,63	5,00
HL 920 x 787*	787	1011	437	40,9	73,9	19	1002,0	863,2	825,2	M27	152	326	3,66	4,65
HL 920 x 970*	970	1043	446	50	89,9	19	1236,6	863,2	825,2	M27	160	334	3,74	3,85
HL 1000 AA*	296	982	400	16,5	27	30	376,8	928	868	M 27	134	294	3,479	11,76
HL 1000 A*	321	990	400	16,5	31	30	408,8	928	868	M 27	134	294	3,495	10,89
HL 1000 B*	371	1000	400	19	36	30	472,0	928	868	M 27	136	294	3,510	9,474
HL 1000 M*	412	1008	402	21	40	30	524,2	928	868	M 27	142	290	3,530	8,580
HL 1000 x 443*	443	1012	402	23,6	41,9	30	563,7	928	868	M27	142	296	3,53	7,99
HL 1000 x 483*	483	1020	404	25,4	46	30	615,1	928	868	M 27	144	298	3,55	7,36
HL 1000 x 539*	539	1030	407	28,4	51,1	30	687,2	928	868	M 27	146	302	3,58	6,64
HL 1000 x 554*	554	1032	408	29,5	52	30	705,8	928	868	M 27	150	296	3,59	6,47
HL 1000 x 591*	591	1040	409	31	55,9	30	752,7	928	868	M 27	148	304	3,60	6,10
HL 1000 x 642*	642	1048	412	34	60	30	817,6	928	868	M 27	154	300	3,62	5,65
HL 1000 x 748*	748	1068	417	39	70	30	953,4	928	868	M 27	160	304	3,67	4,91
HL 1000 x 883*	883	1092	424	45,5	82	30	1125,3	928	868	M 27	166	312	3,74	4,23
HL 1100 A*	343	1090	400	18	31	20	436,5	1028	988	M 27	116	294	3,710	10,83
HL 1100 B*	390	1100	400	20	36	20	497,0	1028	988	M 27	118	294	3,726	9,549
HL 1100 M*	433	1108	402	22	40	20	551,2	1028	988	M 27	122	290	3,746	8,657
HL 1100 R*	499	1118	405	26	45	20	635,2	1028	988	M 27	126	294	3,770	7,560

- Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.
- Disponible à partir de janvier 2006.

- Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.
- Available from January 2006.



- Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.
- Verfügbar ab Januar 2006.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004 EN 10025-4: 2004 EN 10225:2001			
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z								pure bending yy			pure compression					
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355		S 460		
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
HL 920 x 345	345	645000	13920	15700	38,41	188,0	39010	1867	2880	9,45	105,6	1159	78120	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HL 920 x 368	368	692200	14870	16790	38,56	198,2	42120	2010	3104	9,51	111,2	1408	84670	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HL 920 x 390	390	741700	15850	17920	38,74	208,6	45270	2156	3331	9,57	116,8	1691	91550	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HL 920 x 420	420	813300	17250	19530	39,02	221,5	50070	2373	3667	9,68	124,6	2151	102100	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI
HL 920 x 449	449	874700	18450	20950	39,13	236,6	53970	2552	3949	9,72	131,7	2627	110600	1	1	1	2	4	4	✓	HI	
HL 920 x 491	491	966300	20200	23000	39,37	256,6	59000	2796	4335	9,73	142,2	3441	122200	1	1	1	1	3	4	✓	HI	
HL 920 x 537	537	1066000	22080	25270	39,51	282,1	65550	3085	4795	9,80	152,9	4447	136900	1	1	1	1	2	3	✓	HI	
HL 920 x 588	588	1184000	24260	27880	39,78	309,6	72760	3408	5310	9,86	165,1	5808	154000	1	1	1	1	1	2	✓	HI	
HL 920 x 656	656	1335000	27060	31270	39,98	345,8	83040	3853	6022	9,97	180,8	7950	177600	1	1	1	1	1	2	✓	HI	
HL 920 x 725	725	1492000	29880	34740	40,21	383,6	93200	4295	6734	10,05	196,6	10570	201900	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HL 920 x 787	787	1646000	32560	38010	40,53	414,5	103300	4728	7425	10,15	211,0	13430	226800	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HL 920 x 970	970	2100000	40270	47660	41,21	513,8	133900	6002	9490	10,40	252,1	24320	304000	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HL 1000 AA	296	618700	12600	14220	40,52	181,5	28850	1443	2235	8,75	105,6	756,9	65670	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI
HL 1000 A	321	696400	14070	15800	41,27	184,6	33120	1656	2555	9,00	113,6	1021	76030	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI
HL 1000 B	371	812100	16240	18330	41,48	212,5	38480	1924	2976	9,03	126,1	1565	89210	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HL 1000 M	412	909800	18050	20440	41,66	235,0	43410	2160	3348	9,10	136,1	2128	101460	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI
HL 1000 x 443	443	966510	19101	21777	41,41	261,8	45500	2264	3529	8,98	142,5	2545	106740	1	1	1	2	4	4	✓	HI	
HL 1000 x 483	483	1067480	20931	23923	41,66	282,7	50710	2510	3919	9,08	152,5	3311	119900	1	1	1	2	4	4	✓	HI	
HL 1000 x 539	539	1202540	23350	26824	41,83	316,4	57630	2832	4436	9,16	165,7	4546	137550	1	1	1	1	2	4	✓	HI	
HL 1000 x 554	554	1232000	23880	27500	41,79	328,0	59100	2897	4547	9,15	168,6	4860	141330	1	1	1	1	2	3	✓	HI	
HL 1000 x 591	591	1331040	25597	29530	42,05	346,3	64010	3130	4916	9,22	177,9	5927	154330	1	1	1	1	2	3	✓	HI	
HL 1000 x 642	642	1451000	27680	32100	42,12	379,6	70280	3412	5379	9,27	189,1	7440	170670	1	1	1	1	1	2	✓	HI	
HL 1000 x 748	748	1732000	32430	37880	42,62	438,9	85111	4082	6459	9,45	214,1	11670	210650	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
HL 1000 x 883	883	2096000	38390	45260	43,16	516,5	105000	4952	7874	9,66	244,6	18750	265670	1	1	-	1	1	-	○		
HL 1100 A	343	867400	15920	18060	44,58	206,5	33120	1656	2568	8,71	103,4	1037	92710	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI
HL 1100 B	390	1005000	18280	20780	44,98	230,6	38480	1924	2988	8,80	115,4	1564	108680	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HL 1100 M	433	1126000	20320	23160	45,19	254,4	43410	2160	3362	8,87	125,4	2130	123500	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
HL 1100 R	499	1294000	23150	26600	45,14	300,4	49980	2468	3870	8,87	139,4	3135	143410	1	1	1	2	4	4	✓	HI	

HI = HISTAR®

○ Disponible seulement en JR, JO.

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

○ Only available in JR, JO.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

○ Nur in JR, JO verfügbar.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles-poteaux à larges ailes

Tolérances: EN 10034: 1993 HD 260/320

A6 - 05 HD 360/400

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Wide flange columns

Tolerances: EN 10034: 1993 HD 260/320

A6 - 05 HD 360/400


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Breitflansch-Stützenprofile

Toleranzen: EN 10034: 1993 HD 260/320

A6 - 05 HD 360/400

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m²/m	A _G m²/t	
						x 10²								
HD 260 x 54,1 ^{+/*}	54,1	244	260	6,5	9,5	24	69,0	225	177	M 27	110	158	1,47	27,22
HD 260 x 68,2 [*]	68,2	250	260	7,5	12,5	24	86,8	225	177	M 27	110	158	1,48	21,77
HD 260 x 93,0 [*]	93,0	260	260	10	17,5	24	118,4	225	177	M 27	114	158	1,50	16,12
HD 260 x 114 ^{+/*}	114	268	262	12,5	21,5	24	145,7	225	177	M 27	116	160	1,52	13,27
HD 260 x 142 ^{+/*}	142	278	265	15,5	26,5	24	180,3	225	177	M 27	120	164	1,54	10,91
HD 260 x 172 [*]	172	290	268	18	32,5	24	219,6	225	177	M 27	122	166	1,57	9,13
HD 320 x 74,2 ^{+/*}	74,2	301	300	8	11	27	94,6	279	225	M 27	118	198	1,74	23,43
HD 320 x 97,6 [*]	97,6	310	300	9	15,5	27	124,4	279	225	M 27	118	198	1,76	17,98
HD 320 x 127 [*]	127	320	300	11,5	20,5	27	161,3	279	225	M 27	122	198	1,77	13,98
HD 320 x 158 ^{+/*}	158	330	303	14,5	25,5	27	201,2	279	225	M 27	124	202	1,80	11,37
HD 320 x 198 ^{+/*}	198	343	306	18	32	27	252,3	279	225	M 27	128	204	1,83	9,23
HD 320 x 245 [*]	245	359	309	21	40	27	312,0	279	225	M 27	132	204	1,87	7,62
HD 320 x 300 ^{+/*}	300	375	313	27	48	27	382,1	279	225	M 27	138	208	1,90	6,34
HD 360 x 134 [•]	134	356	369	11,2	18	15	170,6	320	290	M 27	100	264	2,14	15,98
HD 360 x 147 [•]	147	360	370	12,3	19,8	15	187,9	320,4	290,4	M 27	100	264	2,15	14,58
HD 360 x 162 [•]	162	364	371	13,3	21,8	15	206,3	320,4	290,4	M 27	102	266	2,16	13,34
HD 360 x 179 [•]	179	368	373	15	23,9	15	228,3	320,2	290,2	M 27	104	268	2,17	12,12
HD 360 x 196 [•]	196	372	374	16,4	26,2	15	250,3	319,6	289,6	M 27	104	268	2,18	11,10

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

• Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

• Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

• Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z						pure bending y-y		pure compression		EN 10025-2: 2004
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹				EN 10025-4: 2004
HD 260 x 54,1	54,1	7981	654,1	714,5	10,76	24,75	2788	214,5	327,7	6,36	53,62	30,31	382,6	3	4	4	✓
HD 260 x 68,2	68,2	10450	836,4	919,8	10,97	28,76	3668	282,1	430,2	6,50	60,62	52,37	516,4	2	3	3	HI
HD 260 x 93,0	93,0	14920	1148	1283	11,22	37,59	5135	395,0	602,2	6,58	73,12	123,8	753,7	1	1	2	HI
HD 260 x 114	114	18910	1411	1600	11,39	46,08	6456	492,8	752,5	6,66	83,62	222,4	979,0	1	1	1	HI
HD 260 x 142	142	24330	1750	2015	11,62	56,65	8236	621,6	950,5	6,76	96,62	406,8	1300	1	1	1	HI
HD 260 x 172	172	31310	2159	2524	11,94	66,89	10450	779,7	1192	6,90	111,1	719,0	1728	1	1	1	HI
HD 320 x 74,2	74,2	16450	1093	1196	13,19	35,40	4959	330,6	505,7	7,24	61,63	55,87	1041	3	4	4	✓
HD 320 x 97,6	97,6	22930	1479	1628	13,58	41,13	6985	465,7	709,7	7,49	71,63	108,0	1512	1	3	3	HI
HD 320 x 127	127	30820	1926	2149	13,82	51,77	9239	615,9	939,1	7,57	84,13	225,1	2069	1	1	2	HI
HD 320 x 158	158	39640	2403	2718	14,04	64,18	11840	781,7	1194	7,67	97,13	420,5	2741	1	1	1	HI
HD 320 x 198	198	51900	3026	3479	14,34	79,52	15310	1001	1530	7,79	113,6	805,3	3695	1	1	1	HI
HD 320 x 245	245	68130	3796	4435	14,78	94,85	19710	1276	1951	7,95	132,6	1501	5004	1	1	1	HI
HD 320 x 300	300	86900	4635	5522	15,08	120,47	24600	1572	2414	8,02	154,6	2650	6558	1	1	1	HI
HD 360 x 134	134	41510	2332	2562	15,60	45,19	15080	817,3	1237	9,40	64,77	168,8	4305	2	3	3	✓
HD 360 x 147	147	46290	2572	2838	15,70	49,72	16720	903,9	1369	9,43	69,47	223,7	4836	1	3	3	HI
HD 360 x 162	162	51540	2832	3139	15,81	53,98	18560	1001	1516	9,49	74,47	295,5	5432	1	2	3	HI
HD 360 x 179	179	57440	3122	3482	15,86	60,72	20680	1109	1683	9,52	80,37	393,8	6119	1	1	2	HI
HD 360 x 196	196	63630	3421	3837	15,94	66,50	22860	1222	1856	9,56	86,37	517,1	6829	1	1	1	HI

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles-poteaux à larges ailes (suite)

Tolérances: EN 10034: 1993 HD 260/320

A6 - 05 HD 360/400

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Wide flange columns (continued)

Tolerances: EN 10034: 1993 HD 260/320

A6 - 05 HD 360/400


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Breitflansch-Stützenprofile (Fortsetzung)

Toleranzen: EN 10034: 1993 HD 260/320

A6 - 05 HD 360/400

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße						Surface Oberfläche	
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²							
HD 400 x 187 ⁺	187	368	391	15	24	15	237,6	320	290	M 27	104	286	2,24	12,03
HD 400 x 216 ^{+/+}	216	375	394	17,3	27,7	15	275,5	319,6	289,6	M 27	106	288	2,27	10,48
HD 400 x 237 ^{+/+}	237	380	395	18,9	30,2	15	300,9	319,6	289,6	M 27	108	290	2,28	9,64
HD 400 x 262 ^{+/+}	262	387	398	21,1	33,3	15	334,6	320,4	290,4	M 27	110	292	2,30	8,75
HD 400 x 287 ^{+/+}	287	393	399	22,6	36,6	15	366,3	319,8	289,8	M 27	112	294	2,31	8,04
HD 400 x 314 ^{+/+}	314	399	401	24,9	39,6	15	399,2	319,8	289,8	M 27	114	296	2,33	7,42
HD 400 x 347 ^{+/+}	347	407	404	27,2	43,7	15	442,0	319,6	289,6	M 27	116	298	2,35	6,77
HD 400 x 382 ^{+/+}	382	416	406	29,8	48	15	487,1	320	290	M 27	118	300	2,37	6,20
HD 400 x 421 ^{+/+}	421	425	409	32,8	52,6	15	537,1	319,8	289,8	M 27	122	304	2,39	5,68
HD 400 x 463 ^{+/+}	463	435	412	35,8	57,4	15	589,5	320,2	290,2	M 27	124	306	2,42	5,23
HD 400 x 509 ^{+/+}	509	446	416	39,1	62,7	15	649,0	320,6	290,6	M 27	128	310	2,45	4,81
HD 400 x 551 ^{+/+}	551	455	418	42	67,6	15	701,4	319,8	289,8	M 27	132	312	2,47	4,49
HD 400 x 592 ^{+/+}	592	465	421	45	72,3	15	754,9	320,4	290,4	M 27	134	316	2,50	4,22
HD 400 x 634 ^{+/+}	634	474	424	47,6	77,1	15	808,0	319,8	289,8	M 27	140	312	2,52	3,98
HD 400 x 677 ^{+/+}	677	483	428	51,2	81,5	15	863,4	320	290	M 27	144	316	2,55	3,76
HD 400 x 744 ^{+/+}	744	498	432	55,6	88,9	15	948,1	320,2	290,2	M 27	148	320	2,59	3,48
HD 400 x 818 ^{+/+}	818	514	437	60,5	97	15	1043	320	290	M 27	154	326	2,63	3,21
HD 400 x 900 ^{+/+}	900	531	442	65,9	106	15	1149	319	289	M 27	158	330	2,67	2,96
HD 400 x 990 ^{+/+}	990	550	448	71,9	115	15	1262	320	290	M 27	164	336	2,72	2,75
HD 400 x 1086 ^{+/+}	1086	569	454	78	125	15	1386	319	289	M 27	170	342	2,77	2,55

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

• Commande minimale: pour S 235 JR, cf. conditions de livraison page 218; pour toute autre qualité 40 t ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

• Minimum order: for the S 235 JR grade cf. delivery conditions page 218; for any other grade 40 t or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

• Mindestbestellmenge: für S 235 JR gemäß Lieferbedingungen Seite 218; für jede andere Güte 40 t oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y			pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355				S 460	
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹										
HD 400 x 187	187	60180	3271	3642	15,91	60,73	23920	1224	1855	10,03	80,57	414,6	7074	1	2	3	1	2	3	✓	HI	HI	HI
HD 400 x 216	216	71140	3794	4262	16,07	70,32	28250	1434	2176	10,13	90,27	637,3	8515	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI	HI
HD 400 x 237	237	78780	4146	4686	16,18	77,10	31040	1572	2387	10,16	96,87	825,5	9489	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI	HI
HD 400 x 262	262	89410	4620	5260	16,35	86,55	35020	1760	2676	10,23	105,3	1116	10940	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI	HI
HD 400 x 287	287	99710	5074	5813	16,50	93,46	38780	1944	2957	10,29	113,4	1464	12300	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI	HI
HD 400 x 314	314	110200	5525	6374	16,62	103,3	42600	2125	3236	10,33	121,7	1870	13740	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI	HI
HD 400 x 347	347	124900	6140	7139	16,81	113,9	48090	2380	3629	10,43	132,2	2510	15850	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 382	382	141300	6794	7965	17,03	126,0	53620	2641	4031	10,49	143,4	3326	18130	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 421	421	159600	7510	8880	17,24	139,9	60080	2938	4489	10,58	155,6	4398	20800	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 463	463	180200	8283	9878	17,48	154,3	67040	3254	4978	10,66	168,2	5735	23850	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 509	509	204500	9172	11030	17,75	170,6	75400	3625	5552	10,78	182,1	7513	27630	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 551	551	226100	9939	12050	17,95	184,9	82490	3947	6051	10,85	194,8	9410	30870	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 592	592	250200	10760	13140	18,20	200,3	90170	4284	6574	10,93	207,2	11560	34670	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 634	634	274200	11570	14220	18,42	214,0	98250	4634	7117	11,03	219,4	14020	38570	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 677	677	299500	12400	15350	18,62	231,9	106900	4994	7680	11,13	231,8	16790	42920	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 744	744	342100	13740	17170	19,00	256,1	119900	5552	8549	11,25	251,0	21840	49980	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 818	818	392200	15260	19260	19,39	283,3	135500	6203	9561	11,40	272,1	28510	58650	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 900	900	450200	16960	21620	19,79	313,8	153300	6938	10710	11,55	295,5	37350	68890	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 990	990	518900	18870	24280	20,27	349,2	173400	7739	11960	11,72	319,5	48210	81530	1	1	1	1	1	1	✓	HI		
HD 400 x 1086	1086	595700	20940	27210	20,73	385,8	196200	8645	13380	11,90	345,6	62290	96080	1	1	1	1	1	1	✓	HI		

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

PIEUX HP

Les pieux HP, d'une hauteur de 200 à 400 mm et dont l'épaisseur de l'âme est égale à l'épaisseur des ailes, sont utilisés pour les **fondations profondes** de nombreux ouvrages:

- gratte-ciel,
- bâtiments industriels,
- bâtiments multi-étages,
- bâtiments de stockage,
- parkings,
- ouvrages d'art,
- système d'ancrage pour murs de quais.

Les avantages sont nombreux:

a) Avantages de mise en œuvre:

- facilité de mise en œuvre tant pour le fonçage que pour la manutention, le transport, le stockage,
- longueur illimitée des pieux, du fait d'une grande facilité d'adaptation aux conditions géotechniques rencontrées (rabouillage ou recépage),
- contrôle de la capacité portante par mesures dynamiques lors du battage,
- facilité de liaison avec les superstructures,
- mise en charge rapide des pieux dès le fonçage terminé.

b) Avantages techniques:

- résistance à la flexion pour la reprise des efforts horizontaux,
- excellente durabilité,
- reprise de sollicitations en tractions élevées.

HP BEARING PILES

HP bearing piles, which are 200 to 400 mm in height, have a web and flanges of the same thickness and heights. They are used in the **deep foundations** of numerous structures:

- skyscrapers,
- industrial buildings,
- multi-storey buildings,
- warehouses,
- car parks,
- civil engineering structures,
- anchoring systems for quay walls.

*Des pieux robustes et durables
pour des fondations profondes
en terrain difficile*



www.sections.arcelor.com



HP-RAMMPFÄHLE

They offer numerous advantages:

a) Installation advantages:

- easy to install when pile driving and for handling, transport and storage,
- no length limitations thanks to great ease of adaptation to the geotechnical conditions encountered (splicing or trimming),
- load bearing capacity can be determined by dynamic measurements during installation,
- easy connection to the super-structure,
- bearing capacity available right once driving is completed.

b) Technical advantages:

- great bending strength, to withstand horizontal loads,
- excellent durability,
- high tensile capacity.

HP-Rammpfähle mit gleicher Flansch- und Stegdicke sind in Höhen von 200 bis 400 mm erhältlich. Sie werden bei zahlreichen Bauwerken für die **Tiefgründungen** eingesetzt:

- Wolkenkratzer,
- Industriebauten,
- mehrgeschossige Gebäude,
- Lagerhäuser,
- Parkhäuser,
- Brückenbauwerke,
- Verankerungen von Kaimauern.

Rammpfähle haben zahlreiche Vorteile:

a) Vorteile bei der Handhabung:

- einfaches Transportieren, Lagern und Einbringen,
- keine Längenbeschränkung; einfaches Anpassen der Länge an die Bodenverhältnisse durch geschweißte Stöße oder Abbrennen der Überlänge,
- Kontrolle der Tragfähigkeit durch dynamische Messungen während des Rammvorgangs,
- problemloser Anschluss an die Überbauten,
- sofortige Belastbarkeit nach dem Rammen.

b) Bautechnische Vorteile:

- Biegesteifigkeit gegenüber Horizontallasten,
- ausgezeichnete Haltbarkeit,
- hohe Zugkraftaufnahme.

Robust and durable bearing piles for deep foundations even in difficult soil conditions



Robuste und beständige Pfähle für Tiefgründungen selbst in schwierigen Bodenverhältnissen

● Poutrelles-pieux à larges ailes

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Wide flange bearing piles


Tolerances: EN 10034: 1993

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Breitflanschpfähle

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
HP 200 x 43 ^{+/*}	42,5	200	205	9	9	10	54,1	182	162	M 27	100	106	1,18	27,88
HP 200 x 53 ^{+/*}	53,5	204	207	11,3	11,3	10	68,4	181,4	161,4	M 27	104	108	1,20	22,36
HP 220 x 57 ^{+/*}	57,2	210	224,5	11	11	18	72,9	188	152	M 27	102	122	1,27	22,12
HP 260 x 75 ^{+/*}	75,0	249	265	12	12	24	95,5	225	177	M 27	116	164	1,49	19,90
HP 260 x 87 ^{+/*}	87,3	253	267	14	14	24	111	225	177	M 27	118	166	1,50	17,24
HP 305 x 79 [*]	78,4	299,3	306,4	11	11	15,2	99,9	277,3	246,9	M 27	102	204	1,78	22,65
HP 305 x 88 [*]	88,0	301,7	307,8	12,4	12,3	15,2	112	277,1	246,7	M 27	104	206	1,78	20,28
HP 305 x 95 [*]	94,9	303,7	308,7	13,3	13,3	15,2	121	277,1	246,7	M 27	106	206	1,79	18,85
HP 305 x 110 [*]	110	307,9	310,7	15,3	15,4	15,2	140	277,1	246,7	M 27	108	208	1,80	16,39
HP 305 x 126 [*]	126	312,3	312,9	17,5	17,6	15,2	161	277,1	246,7	M 27	110	210	1,82	14,40
HP 305 x 149 [*]	149	318,5	316	20,6	20,7	15,2	190	277,1	246,7	M 27	114	214	1,83	12,30
HP 305 x 180 [*]	180	326,7	319,7	24,8	24,8	15,2	229	277,1	246,7	M 27	118	218	1,86	10,31
HP 305 x 186 [*]	186	328,3	320,9	25,5	25,6	15,2	237	277,1	246,7	M 27	118	218	1,86	10,02
HP 305 x 223 [*]	223	337,9	325,7	30,3	30,4	15,2	284	277,1	246,7	M 27	124	220	1,89	8,49
HP 320 x 88 ^{+/*}	88,5	303	304	12	12	27	113	279	225	M 27	122	202	1,75	19,80
HP 320 x 103 ^{+/*}	103	307	306	14	14	27	131	279	225	M 27	124	204	1,76	17,15
HP 320 x 117 ^{+/*}	117	311	308	16	16	27	150	279	225	M 27	126	206	1,78	15,13
HP 320 x 147 ^{+/*}	147	319	312	20	20	27	187	279	225	M 27	130	210	1,80	12,27
HP 320 x 184 ^{+/*}	184	329	317	25	25	27	235	279	225	M 27	136	216	1,83	9,94
HP 360 x 84 ^{+/*}	84,3	340	367	10	10	15,2	107	320	289,6	M 27	98	262	2,10	24,93
HP 360 x 109 [*]	109	346,4	371	12,8	12,9	15,2	139	320,6	290,2	M 27	102	266	2,13	19,51
HP 360 x 133 [*]	133	352	373,8	15,6	15,7	15,2	169	320,6	290,2	M 27	104	268	2,14	16,11
HP 360 x 152 [*]	152	356,4	376	17,8	17,9	15,2	194	320,6	290,2	M 27	106	270	2,16	14,18
HP 360 x 174 [*]	174	361,4	378,5	20,3	20,4	15,2	222	320,6	290,2	M 27	110	272	2,17	12,48
HP 360 x 180 [*]	180	362,9	378,8	21,1	21,1	15,2	230	320,7	290,3	M 27	110	272	2,17	12,06

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z						pure bending y-y		pure compression		EN 10025-2: 2004
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹				EN 10025-4: 2004
																	EN 10225:2001
HP 200 x 43	42,5	3888	388,8	434,5	8,47	19,85	1294	126,2	193,4	4,89	38,72	17,68	117,9	3	3	4	✓
HP 200 x 53	53,5	4977	488,0	551,3	8,55	24,89	1673	161,7	248,6	4,96	45,62	34,20	155,1	1	3	3	✓
HP 220 x 57	57,2	5729	545,6	613,7	8,87	28,63	2079	185,2	285,5	5,34	54,09	44,18	205,4	2	3	3	✓
HP 260 x 75	75,0	10650	855,1	958,5	10,56	39,14	3733	281,7	435,1	6,25	64,12	79,29	522,6	3	3	4	✓
HP 260 x 87	87,3	12590	994,9	1124	10,64	45,12	4455	333,7	516,2	6,33	70,12	115,7	634,2	1	3	3	✓
HP 305 x 79	78,4	16331	1091	1210	12,79	37,04	5278	344,5	526,5	7,27	50,81	50,64	1096	3	4	4	✓
HP 305 x 88	88,0	18420	1221	1360	12,82	41,61	5984	388,9	595,2	7,31	54,81	70,05	1252	3	4	4	✓
HP 305 x 95	94,9	20040	1320	1474	12,87	44,65	6529	423,0	648,0	7,35	57,71	86,69	1375	3	3	4	✓
HP 305 x 110	110	23560	1531	1720	12,97	51,42	7709	496,2	761,7	7,40	63,91	131,4	1647	2	3	3	HI
HP 305 x 126	126	27410	1755	1986	13,06	58,91	9002	575,4	885,2	7,49	70,51	194,3	1951	1	2	3	HI
HP 305 x 149	149	33070	2076	2370	13,20	69,62	10910	690,5	1066	7,58	79,81	314,2	2414	1	1	2	HI
HP 305 x 180	180	40970	2508	2897	13,37	84,39	13550	847,4	1313	7,69	92,21	541,7	3077	1	1	1	HI
HP 305 x 186	186	42610	2596	3003	13,41	86,95	14140	881,5	1366	7,73	94,51	593,7	3230	1	1	1	HI
HP 305 x 223	223	52700	3119	3653	13,62	104,4	17580	1079	1680	7,87	108,9	998,4	4138	1	1	1	HI
HP 320 x 88	88,5	18740	1237	1379	12,90	47,66	5634	370,6	572,1	7,07	67,60	99,04	1190	3	4	4	✓
HP 320 x 103	103	22050	1437	1611	12,97	54,84	6704	438,2	677,3	7,15	73,60	142,3	1435	2	3	4	HI
HP 320 x 117	117	25480	1638	1849	13,06	62,10	7815	507,5	785,5	7,23	79,60	198,5	1695	1	3	3	HI
HP 320 x 147	147	32670	2048	2338	13,22	76,86	10160	651,3	1011	7,37	91,60	357,1	2263	1	1	2	HI
HP 320 x 184	184	42340	2574	2979	13,44	95,76	13330	841,2	1311	7,54	106,6	662,0	3067	1	1	1	HI
HP 360 x 84	84,3	23210	1365	1498	14,70	38,02	8243	449,2	683,1	8,76	47,81	44,41	2243	4	4	4	✓
HP 360 x 109	109	30630	1769	1956	14,86	48,59	10990	592,3	902,9	8,90	56,41	90,73	3053	3	4	4	✓
HP 360 x 133	133	37980	2158	2406	14,98	59,22	13680	731,9	1119	8,99	64,81	160,7	3864	3	3	4	HI
HP 360 x 152	152	43970	2468	2767	15,07	67,68	15880	844,5	1293	9,05	71,41	236,4	4543	2	3	3	HI
HP 360 x 174	174	51010	2823	3186	15,18	77,41	18460	975,6	1497	9,13	78,91	348,5	5360	1	3	3	HI
HP 360 x 180	180	53040	2923	3306	15,20	80,52	19140	1011	1552	9,13	81,11	387,2	5583	1	3	3	HI

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles-pieux à larges ailes (suite)

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Wide flange bearing piles (continued)


Tolerances: EN 10034: 1993

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Breitflanschpfähle (Fortsetzung)

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						A mm ²	Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm		h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²							
HP 400 x 122 ⁺	122	348	390	14	14	15	156	320	290	M 27	102	284	2,20	17,99
HP 400 x 140 ⁺	140	352	392	16	16	15	179	320	290	M 27	104	286	2,21	15,80
HP 400 x 158 ⁺	158	356	394	18	18	15	201	320	290	M 27	106	288	2,23	14,08
HP 400 x 176 ⁺	176	360	396	20	20	15	224	320	290	M 27	108	290	2,24	12,71
HP 400 x 194 ⁺	194	364	398	22	22	15	248	320	290	M 27	110	292	2,25	11,58
HP 400 x 213 ⁺	213	368	400	24	24	15	271	320	290	M 27	112	294	2,26	10,64
HP 400 x 231 ⁺	231	372	402	26	26	15	294	320	290	M 27	114	296	2,27	9,85

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.


Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2001	EN 10225:2001	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z								pure bending y-y		pure compression						
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355				S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹										
HP 400 x 122	122	34770	1998	2212	14,93	52,89	13850	710,3	1082	9,42	59,57	118,7	3860	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
HP 400 x 140	140	40270	2288	2547	15,02	60,49	16080	820,2	1252	9,49	65,57	175,3	4534	3	4	4	3	4	4	✓	HI	HI
HP 400 x 158	158	45940	2581	2888	15,10	68,17	18370	932,4	1425	9,55	71,57	248,0	5241	2	3	4	2	3	4	✓	HI	HI
HP 400 x 176	176	51770	2876	3235	15,19	75,93	20720	1047	1603	9,61	77,57	338,9	5982	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
HP 400 x 194	194	57760	3174	3588	15,28	83,77	23150	1163	1784	9,67	83,57	450,2	6759	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
HP 400 x 213	213	63920	3474	3947	15,37	91,69	25640	1282	1969	9,73	89,57	584,2	7574	1	2	3	1	2	3	✓	HI	HI
HP 400 x 231	231	70260	3777	4312	15,45	99,69	28200	1403	2158	9,79	95,57	743,1	8425	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI

HI = HISTAR®

- ♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.
- ♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.
- ♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

UPE



Un profil innovant et avantageux pour la construction



La nouvelle gamme de profils **à ailes parallèles UPE** allant de 80 à 400 mm est disponible dans toutes les nuances courantes des aciers de construction et permet de **remplacer avantageusement les UPN**.

Les profilés UPE présentent des ailes plus larges pour une épaisseur moins importante que celles des UPN, tout en gardant les **mêmes caractéristiques mécaniques**.

Les propriétés de l'UPE offrent aux architectes et ingénieurs **la possibilité d'alléger** les profilés jusqu'à 9% suivant l'axe fort, et jusqu'à 24% suivant l'axe faible.

A résistance équivalente, l'utilisation des profilés UPE dans les structures permet de **réaliser un gain de poids pouvant aller jusqu'à 30% par rapport aux profils UPN**.

Ces avantages permettent de **réduire les coûts** de construction et de **maintenance de plus de 10%**.



*La nouvelle gamme UPE,
pour alléger la structure et faciliter l'assemblage*

www.sections.arcelor.com

*The new UPE range,
to lighten the structure and
facilitate assembly*



UPE

An innovative and effective channel for construction


The new range of UPE parallel flange channels is available in all normal construction steel grades and is the **perfect replacement for UPN European standard channels**.

UPE channels have wider, thinner flanges than UPN channels, while maintaining the **same mechanical characteristics**.

The properties of the UPE mean that architects and engineers **can reduce the weight** of channels by 9% along the strong axis and by 24% along the weak axis, depending on the calculations.

For the same strength, using UPE channels in structures provides a **weight saving which can be up to 30% compared with UPN channels**.

These benefits can **reduce construction and maintenance costs** by more than **10%**.



UPE

Ein innovatives und vorteilhaftes Profil für den Baubereich

Die neue UPE-Reihe von U-Profilen mit parallelen Flanschen ist in allen gängigen Baustahlgüten erhältlich und ermöglicht einen **vorteilhaften Ersatz der UPN-Reihe**.


Die UPE-Profile besitzen - bei geringeren Erzeugnisdicken - breitere Flansche als die UPN-Profile und verfügen somit über **vergleichbare mechanische Eigenschaften**.

Die Eigenschaften der UPE-Profile erlauben es den Architekten und Ingenieuren, eine **Reduzierung des Gewichts** bis 9% bei Bemessung um die starke Achse und bis 24% bei Bemessung um die schwache Achse zu erzielen.

Die Verwendung von UPE-Profilen kann dadurch unter gleichen statischen Bedingungen eine **Gewichtseinsparung bis zu 30%** gegenüber UPN-Profilen bewirken.

Diese Vorteile **verringern die Bau- sowie die Unterhaltungskosten** um mehr als **10%**.

*Die neue UPE Profilreihe,
zur Erleichterung der Struktur und
Vereinfachung der Zusammensetzung*



● Fers U à ailes parallèles

Dimensions: DIN 1026-2: 2002-10

Tolérances: EN 10279: 2000

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Channel with parallel flanges

Dimensions: DIN 1026-2: 2002-10

Tolerances: EN 10279: 2000


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● U-Profile mit parallelen Flanschen

Abmessungen: DIN 1026-2: 2002-10

Toleranzen: EN 10279: 2000

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					A mm ²	Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	h _i mm	d mm	Ø	e _{min} mm	e _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²						
UPE 80*	7,90	80	50	4	7	10	10,1	66	46	-	-	0,34	43,45
UPE 100*	9,82	100	55	4,5	7,5	10	12,5	85	65	M 12	35	0,40	41,00
UPE 120*	12,1	120	60	5	8	12	15,4	104	80	M 12	35	0,46	37,98
UPE 140*	14,5	140	65	5	9	12	18,4	122	98	M 16	35	0,52	35,95
UPE 160*	17,0	160	70	5,5	9,5	12	21,7	141	117	M 16	36	0,58	34,01
UPE 180*	19,7	180	75	5,5	10,5	12	25,1	159	135	M 16	36	0,64	32,40
UPE 200*	22,8	200	80	6	11	13	29,0	178	152	M 20	46	0,70	30,60
UPE 220*	26,6	220	85	6,5	12	13	33,9	196	170	M 22	47	0,76	28,43
UPE 240*	30,2	240	90	7	12,5	15	38,5	215	185	M 24	47	0,81	26,89
UPE 270*	35,2	270	95	7,5	13,5	15	44,8	243	213	M 27	48	0,89	25,34
UPE 300*	44,4	300	100	9,5	15	15	56,6	270	240	M 27	50	0,97	21,78
UPE 330*	53,2	330	105	11	16	18	67,8	298	262	M 27	54	1,04	19,60
UPE 360*	61,2	360	110	12	17	18	77,9	326	290	M 27	55	1,12	18,32
UPE 400*	72,2	400	115	13,5	18	18	91,9	364	328	M 27	57	1,22	16,87

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1			EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z									pure bending y-y		pure compression			
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	Y _s mm	Y _m mm	S 235	S 355	S 235	S 355		
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10						
UPE 80	7,90	107,2	26,80	31,23	3,26	4,05	25,41	7,98	14,28	1,59	16,9	1,47	0,22	1,82	3,71	1	1	1	1	✓	
UPE 100	9,82	206,9	41,37	48,01	4,07	5,34	38,21	10,63	19,34	1,75	17,9	2,01	0,53	1,91	3,93	1	1	1	1	✓	
UPE 120	12,1	363,5	60,58	70,33	4,86	7,18	55,40	13,79	25,28	1,90	20,0	2,90	1,12	1,98	4,12	1	1	1	1	✓	✓
UPE 140	14,5	599,5	85,64	98,84	5,71	8,25	78,70	18,19	33,22	2,07	21,0	4,05	2,20	2,17	4,54	1	1	1	1	✓	✓
UPE 160	17,0	911,1	113,9	131,6	6,48	10,04	106,8	22,58	41,49	2,22	22,0	5,20	3,96	2,27	4,76	1	1	1	1	✓	✓
UPE 180	19,7	1353	150,4	173,0	7,34	11,20	143,7	28,56	52,30	2,39	23,0	6,99	6,81	2,47	5,19	1	1	1	1	✓	✓
UPE 200	22,8	1909	190,9	220,1	8,11	13,50	187,3	34,43	63,28	2,54	24,6	8,89	11,00	2,56	5,41	1	1	1	1	✓	✓
UPE 220	26,6	2682	243,9	281,5	8,90	15,81	246,4	42,51	78,25	2,70	26,1	12,05	17,61	2,70	5,70	1	1	1	1	✓	✓
UPE 240	30,2	3599	299,9	346,9	9,67	18,77	310,9	50,08	92,18	2,84	28,3	15,14	26,42	2,79	5,91	1	1	1	1	✓	✓
UPE 270	35,2	5255	389,2	451,1	10,83	22,23	401,0	60,69	111,6	2,99	29,8	19,91	43,55	2,89	6,14	1	1	1	2	✓	✓
UPE 300	44,4	7823	521,5	613,4	11,76	30,29	537,7	75,58	136,6	3,08	33,3	31,52	72,66	2,89	6,03	1	1	1	1	✓	✓
UPE 330	53,2	11010	667,1	791,9	12,74	38,81	681,5	89,66	156,2	3,17	37,5	45,18	111,8	2,90	6,00	1	1	1	1	✓	✓
UPE 360	61,2	14830	823,6	982,3	13,79	45,61	843,7	105,1	177,8	3,29	39,5	58,49	166,4	2,97	6,12	1	1	1	1	✓	✓
UPE 400	72,2	20980	1049	1263	15,11	56,20	1045	122,6	191,4	3,37	42,0	79,14	259,0	2,98	6,06	1	1	1	1	✓	✓

- W_{pl,y} est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- W_{pl,y} is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von W_{pl,y} wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.

Fers U normaux européens


Dimensions: DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202 (1983)
Tolérances: EN 10279: 2000
Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

European standard channels

Dimensions: DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202 (1983)
Tolerances: EN 10279: 2000
Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

Europäische U-Stahl-Normalprofile

Abmessungen: DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202 (1983)
Toleranzen: EN 10279: 2000
Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen							Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße				Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	d mm	Ø	e _{min} mm	e _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
							x 10 ²							
UPN 80*	8,65	80	45	6	8	8	4	11,02	47	-	-	-	0,321	37,10
UPN 100*	10,6	100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,50	64	-	-	-	0,372	35,10
UPN 120	13,4	120	55	7	9	9	4,5	17,00	82	-	-	-	0,434	32,52
UPN 140	16,0	140	60	7	10	10	5	20,40	98	M 12	33	37	0,489	30,54
UPN 160	18,8	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24,00	115	M 12	34	42	0,546	28,98
UPN 180	22,0	180	70	8	11	11	5,5	28,00	133	M 16	38	41	0,611	27,80
UPN 200	25,3	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,20	151	M 16	39	46	0,661	26,15
UPN 220	29,4	220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,40	167	M 16	40	51	0,718	24,46
UPN 240	33,2	240	85	9,5	13	13	6,5	42,30	184	M 20	46	50	0,775	23,34
UPN 260	37,9	260	90	10	14	14	7	48,30	200	M 22	50	52	0,834	22,00
UPN 280	41,8	280	95	10	15	15	7,5	53,30	216	M 22	52	57	0,890	21,27
UPN 300	46,2	300	100	10	16	16	8	58,80	232	M 24	55	59	0,950	20,58
UPN 320*	59,5	320	100	14	17,5	17,5	8,75	75,80	246	M 22	58	62	0,982	16,50
UPN 350	60,6	350	100	14	16	16	8	77,30	282	M 22	56	62	1,047	17,25
UPN 380*	63,1	380	102	13,5	16	16	8	80,40	313	M 24	59	60	1,110	17,59
UPN 400*	71,8	400	110	14	18	18	9	91,50	324	M 27	61	62	1,182	16,46

	h ≤ 300	h > 300
u	$\frac{b}{2}$	$\frac{b - t_w}{2}$
Inclinaison des ailes Flange slope Flanschneigung	8%	5%

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1				EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z									pure bending yy		pure compression				
	G kg/m	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	$W_{pl,y}$ mm ³	i_y mm	A_{vz} mm ²	I_z mm ⁴	$W_{el,z}$ mm ³	$W_{pl,z}$ mm ³	i_z mm	s_s mm	I_t mm ⁴	I_w mm ⁶	y_s mm	y_m mm	S 235	S 355	S 235	S 355			
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10							
UPN 80	8,65	106	26,6	32,3	3,10	4,90	19,4	6,38	11,9	1,33	19,4	2,20	0,18	1,42	2,65	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 100	10,6	206	41,2	49,0	3,91	6,46	29,3	8,49	16,2	1,47	20,3	2,81	0,41	1,55	2,93	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 120	13,4	364	60,7	72,6	4,62	8,80	43,2	11,1	21,2	1,59	22,2	4,15	0,90	1,60	3,03	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 140	16,0	605	86,4	103	5,45	10,41	62,7	14,8	28,3	1,75	23,9	5,68	1,80	1,75	3,37	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 160	18,8	925	116	138	6,21	12,60	85,3	18,3	35,2	1,89	25,3	7,39	3,26	1,84	3,56	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 180	22,0	1350	150	179	6,95	15,09	114	22,4	42,9	2,02	26,7	9,55	5,57	1,92	3,75	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 200	25,3	1910	191	228	7,70	17,71	148	27,0	51,8	2,14	28,1	11,9	9,07	2,01	3,94	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 220	29,4	2690	245	292	8,48	20,62	197	33,6	64,1	2,30	30,3	16,0	14,6	2,14	4,20	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 240	33,2	3600	300	358	9,22	23,71	248	39,6	75,7	2,42	31,7	19,7	22,1	2,23	4,39	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 260	37,9	4820	371	442	9,99	27,12	317	47,7	91,6	2,56	33,9	25,5	33,3	2,36	4,66	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 280	41,8	6280	448	532	10,9	29,28	399	57,2	109	2,74	35,6	31,0	48,5	2,53	5,02	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 300	46,2	8030	535	632	11,7	31,77	495	67,8	130	2,90	37,3	37,4	69,1	2,70	5,41	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 320	59,5	10870	679	826	12,1	47,11	597	80,6	152	2,81	43,0	66,7	96,1	2,60	4,82	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 350	60,6	12840	734	918	12,9	50,84	570	75,0	143	2,72	40,7	61,2	114	2,40	4,45	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 380	63,1	15760	829	1014	14,0	53,23	615	78,7	148	2,77	40,3	59,1	146	2,38	4,58	1	1	1	1	✓	✓	✓
UPN 400	71,8	20350	1020	1240	14,9	58,55	846	102	190	3,04	44,0	81,6	221	2,65	5,11	1	1	1	1	✓	✓	✓

- $W_{pl,y}$ est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- $W_{pl,y}$ is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von $W_{pl,y}$ wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.

• Fers U à ailes inclinées

Tolérances EN 10279: 2000

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• European channels with taper flanges


Tolerances: EN 10279: 2000

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen

Toleranzen: EN 10279: 2000

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen								Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm	r ₂ mm	d mm	A mm²	A _L m²/m	A _G m²/t
								x 10²		
U 40 x 20* 2,87	40	20	5	5,5	5	2,5	19	3,66	0,150	51,20
U 50 x 25* 3,86	50	25	5	6	6	3	26	4,92	0,180	48,22
U 60 x 30* 5,07	60	30	6	6	6	3	36	6,46	0,220	44,06
U 65 x 42* 7,09	65	42	5,5	7,5	7,5	4	34	9,03	0,280	39,58

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1			EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z									pure bending y-y		pure compression			
	G kg/m	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	$W_{pl,y}$ mm ³	i_y mm	A_{vz} mm ²	I_z mm ⁴	$W_{el,z}$ mm ³	$W_{pl,z}$ mm ³	i_z mm	s_s mm	I_t mm ⁴	I_w mm ⁶	y_s mm	y_m mm	S 235	S 355	S 235	S 355		
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10						
U 40 x 20	2,87	7,62	3,81	4,91	1,44	1,96	1,15	0,86	1,65	0,56	13,4	0,39	0,003	0,67	1,03	1	1	1	1	✓	
U 50 x 25	3,86	16,9	6,76	8,52	1,85	2,52	2,50	1,48	2,84	0,71	14,6	0,59	0,009	0,81	1,36	1	1	1	1	✓	
U 60 x 30	5,07	31,7	10,56	13,3	2,21	3,54	4,53	2,16	4,19	0,84	15,8	0,89	0,024	0,90	1,52	1	1	1	1	✓	
U 65 x 42	7,09	57,7	17,77	21,7	2,53	3,68	14,1	5,06	9,38	1,25	18,0	1,61	0,082	1,39	2,58	1	1	1	1	✓	

- $W_{pl,y}$ est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- $W_{pl,y}$ is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von $W_{pl,y}$ wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.

• Cornières à ailes égales▼

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• Equal leg angles▼

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolerances: EN 10056-2: 1994



Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• Gleichschenkliger Winkelstahl▼

Abmessungen: EN 10056-1: 1998

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					Position des axes Position of axes Lage der Achsen				Surface Oberfläche		
G kg/m	h = b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	z _s = y _s mm	v mm	u ₁ mm	u ₂ mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
					x 10 ²	x 10	x 10	x 10	x 10			
L 20 x 20 x 3 ⁻	0,882	20	3	3,5	2	1,12	0,60	1,41	0,84	0,70	0,080	87,40
L 25 x 25 x 3 ^{*/-}	1,12	25	3	3,5	2	1,42	0,72	1,77	1,02	0,88	0,100	86,88
L 25 x 25 x 4 ^{*/-}	1,45	25	4	3,5	2	1,85	0,76	1,77	1,08	0,89	0,100	66,67
L 30 x 30 x 3 ^{*/-}	1,36	30	3	5	2,5	1,74	0,84	2,12	1,18	1,05	0,120	84,87
L 30 x 30 x 4 ^{*/-}	1,78	30	4	5	2,5	2,27	0,88	2,12	1,24	1,06	0,120	65,02
L 35 x 35 x 4 ^{*/-}	2,09	35	4	5	2,5	2,67	1,00	2,47	1,42	1,24	0,140	64,82
L 40 x 40 x 4 ^{*/-}	2,42	40	4	6	3	3,08	1,12	2,83	1,58	1,40	0,150	64,07
L 40 x 40 x 5 ^{*/-}	2,97	40	5	6	3	3,79	1,16	2,83	1,64	1,41	0,150	52,07
L 45 x 45 x 4,5 ^{*/-}	3,06	45	4,5	7	3,5	3,90	1,26	3,18	1,78	1,58	0,170	56,83
L 50 x 50 x 4 ^{*/-}	3,06	50	4	7	3,5	3,89	1,36	3,54	1,92	1,75	0,190	63,49
L 50 x 50 x 5 ^{*/-}	3,77	50	5	7	3,5	4,80	1,40	3,54	1,99	1,76	0,190	51,46
L 50 x 50 x 6 ^{*/-}	4,47	50	6	7	3,5	5,69	1,45	3,54	2,04	1,77	0,190	43,41
L 60 x 60 x 5 ^{*/-}	4,57	60	5	8	4	5,82	1,64	4,24	2,32	2,11	0,230	51,04
L 60 x 60 x 6 ^{*/-}	5,42	60	6	8	4	6,91	1,69	4,24	2,39	2,11	0,230	42,99
L 60 x 60 x 8 ^{*/-}	7,09	60	8	8	4	9,03	1,77	4,24	2,50	2,14	0,230	32,89
L 65 x 65 x 7 ⁻	6,83	65	7	9	4,5	8,70	1,85	4,60	2,61	2,29	0,250	36,95
L 70 x 70 x 6 ⁻	6,38	70	6	9	4,5	8,13	1,93	4,95	2,73	2,46	0,270	42,68
L 70 x 70 x 7 ⁻	7,38	70	7	9	4,5	9,40	1,97	4,95	2,79	2,47	0,270	36,91
L 75 x 75 x 6 ⁻	6,85	75	6	10	5	8,73	2,04	5,30	2,89	2,63	0,290	42,44
L 75 x 75 x 8 ⁻	8,99	75	8	10	5	11,4	2,13	5,30	3,01	2,65	0,290	32,37

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r₂ peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

* Avec arêtes vives sur commande.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

▼ Other dimensions on request. The r₂ radius may be smaller depending on the rolling process.

* Available with sharp edges.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r₂ kann je nach Walzprozess kleiner sein.

* Auch mit scharfen Kanten erhältlich.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v			pure compression				
	G kg/m	$I_y = I_z$ mm ⁴	$W_{el,y} = W_{el,z}$ mm ³	$i_y = i_z$ mm	I_u mm ⁴	i_u mm	I_v mm ⁴	i_v mm	I_{yz} mm ⁴	\$ 235			
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴				
L 20 x 20 x 3	0,882	0,39	0,28	0,59	0,61	0,74	0,16	0,38	-0,23	1	1	✓	
L 25 x 25 x 3	1,12	0,80	0,45	0,75	1,26	0,94	0,33	0,48	-0,47	1	2	✓	
L 25 x 25 x 4	1,45	1,01	0,58	0,74	1,60	0,93	0,43	0,48	-0,59	1	1	✓	
L 30 x 30 x 3	1,36	1,40	0,65	0,90	2,23	1,13	0,58	0,58	-0,83	1	4	✓	
L 30 x 30 x 4	1,78	1,80	0,85	0,89	2,86	1,12	0,75	0,57	-1,05	1	1	✓	
L 35 x 35 x 4	2,09	2,95	1,18	1,05	4,69	1,33	1,22	0,68	-1,73	1	2	✓	
L 40 x 40 x 4	2,42	4,47	1,55	1,21	7,10	1,52	1,84	0,77	-2,63	1	4	✓	
L 40 x 40 x 5	2,97	5,43	1,91	1,20	8,61	1,51	2,25	0,77	-3,18	1	1	✓	
L 45 x 45 x 4,5	3,06	7,15	2,20	1,35	11,35	1,71	2,94	0,87	-4,20	1	4	✓	
L 50 x 50 x 4	3,06	8,97	2,46	1,52	14,25	1,91	3,69	0,97	-5,28	4	4	✓	
L 50 x 50 x 5	3,77	10,96	3,05	1,51	17,42	1,90	4,51	0,97	-6,45	1	4	✓	
L 50 x 50 x 6	4,47	12,84	3,61	1,50	20,37	1,89	5,31	0,97	-7,53	1	2	✓	
L 60 x 60 x 5	4,57	19,37	4,45	1,82	30,78	2,30	7,97	1,17	-11,41	4	4	✓	
L 60 x 60 x 6	5,42	22,79	5,29	1,82	36,21	2,29	9,38	1,17	-13,41	1	4	✓	
L 60 x 60 x 8	7,09	29,15	6,89	1,80	46,20	2,26	12,11	1,16	-17,04	1	1	✓	
L 65 x 65 x 7	6,83	33,43	7,18	1,96	53,09	2,47	13,78	1,26	-19,65	1	3	✓	
L 70 x 70 x 6	6,38	36,88	7,27	2,13	58,61	2,69	15,16	1,37	-21,73	4	4	✓	
L 70 x 70 x 7	7,38	42,30	8,41	2,12	67,19	2,67	17,40	1,36	-24,90	1	4	✓	
L 75 x 75 x 6	6,85	45,57	8,35	2,28	72,40	2,88	18,74	1,46	-26,83	4	4	✓	
L 75 x 75 x 8	8,99	58,87	10,96	2,27	93,49	2,86	24,25	1,45	-34,62	1	4	✓	

• Cornières à ailes égales[▼] (suite)

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• Equal leg angles[▼] (continued)

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolerances: EN 10056-2: 1994



Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• Gleichschenkliger Winkelstahl[▼] (Fortsetzung)

Abmessungen: EN 10056-1: 1998

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					Position des axes Position of axes Lage der Achsen				Surface Oberfläche		
G kg/m	h = b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	z _s = y _s mm	v mm	u ₁ mm	u ₂ mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
					x 10 ²	x 10	x 10	x 10	x 10			
L 80 x 80 x 8 ⁻	9,63	80	8	10	5	12,3	2,26	5,66	3,19	2,83	0,310	32,34
L 80 x 80 x 10 ⁻	11,9	80	10	10	5	15,1	2,34	5,66	3,30	2,85	0,310	26,26
L 90 x 90 x 7 ⁻	9,61	90	7	11	5,5	12,2	2,45	6,36	3,47	3,16	0,350	36,48
L 90 x 90 x 8 ⁻	10,9	90	8	11	5,5	13,9	2,50	6,36	3,53	3,17	0,350	32,15
L 90 x 90 x 9 ⁻	12,2	90	9	11	5,5	15,5	2,54	6,36	3,59	3,18	0,350	28,77
L 90 x 90 x 10 ⁻	13,4	90	10	11	5,5	17,1	2,58	6,36	3,65	3,19	0,350	26,07
L 100 x 100 x 8 ^{*/-}	12,2	100	8	12	6	15,5	2,74	7,07	3,87	3,52	0,390	32,00
L 100 x 100 x 10 ^{*/-}	15,0	100	10	12	6	19,2	2,82	7,07	3,99	3,54	0,390	25,92
L 100 x 100 x 12 ^{*/-}	17,8	100	12	12	6	22,7	2,90	7,07	4,11	3,57	0,390	21,86
L 110 x 110 x 10 [*]	16,6	110	10	13	6,5	21,2	3,06	7,78	4,33	3,88	0,429	25,79
L 110 x 110 x 12 [*]	19,7	110	12	13	6,5	25,1	3,15	7,78	4,45	3,91	0,429	21,73
L 120 x 120 x 10 ⁻	18,2	120	10	13	6,5	23,2	3,31	8,49	4,69	4,24	0,469	25,76
L 120 x 120 x 11 ⁻	19,9	120	11	13	6,5	25,4	3,36	8,49	4,75	4,25	0,469	23,54
L 120 x 120 x 12 ⁻	21,6	120	12	13	6,5	27,5	3,40	8,49	4,80	4,26	0,469	21,69
L 120 x 120 x 13 ⁻	23,3	120	13	13	6,5	29,7	3,44	8,49	4,86	4,28	0,469	20,12
L 120 x 120 x 15 ⁻	26,6	120	15	13	6,5	33,9	3,51	8,49	4,97	4,31	0,469	17,60
L 130 x 130 x 12 ^{*/*}	23,6	130	12	14	7	30,0	3,64	9,19	5,15	4,60	0,508	21,59

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r₂ peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request. The r₂ radius may be smaller depending on the rolling process.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r₂ kann je nach Walzprozess kleiner sein.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001	
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v		pure compression						
	G kg/m	I _y = I _z mm ⁴	W _{el.y} = W _{el.z} mm ³	i _y = i _z mm	I _u mm ⁴	i _u mm	I _v mm ⁴	i _v mm	I _{yz} mm ⁴	S 235				S 355
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴					
L 80 x 80 x 8	9,63	72,25	12,58	2,43	114,8	3,06	29,72	1,56	-42,53	1	4	✓		
L 80 x 80 x 10	11,9	87,50	15,45	2,41	138,8	3,03	36,23	1,55	-51,27	1	1	✓		
L 90 x 90 x 7	9,61	92,55	14,13	2,75	147,1	3,47	38,02	1,76	-54,53	4	4	✓		
L 90 x 90 x 8	10,9	104,4	16,05	2,74	165,9	3,46	42,87	1,76	-61,51	3	4	✓		
L 90 x 90 x 9	12,2	115,8	17,93	2,73	184,0	3,44	47,63	1,75	-68,20	1	4	✓		
L 90 x 90 x 10	13,4	126,9	19,77	2,72	201,5	3,43	52,32	1,75	-74,60	1	3	✓		
L 100 x 100 x 8	12,2	144,8	19,94	3,06	230,2	3,85	59,47	1,96	-85,37	4	4	✓		
L 100 x 100 x 10	15,0	176,7	24,62	3,04	280,7	3,83	72,65	1,95	-104,0	1	4	✓		
L 100 x 100 x 12	17,8	206,7	29,12	3,02	328,0	3,80	85,42	1,94	-121,3	1	2	✓		
L 110 x 110 x 10	16,6	238,0	29,99	3,35	378,2	4,23	97,72	2,15	-140,3	2	4	✓		
L 110 x 110 x 12	19,7	279,1	35,54	3,33	443,3	4,20	115,0	2,14	-164,1	1	3	✓		
L 120 x 120 x 10	18,2	312,9	36,03	3,67	497,6	4,63	128,3	2,35	-184,6	4	4	✓		
L 120 x 120 x 11	19,9	340,6	39,41	3,66	541,5	4,62	139,8	2,35	-200,9	2	4	✓		
L 120 x 120 x 12	21,6	367,7	42,73	3,65	584,3	4,61	151,0	2,34	-216,6	1	4	✓		
L 120 x 120 x 13	23,3	394,0	46,01	3,64	625,9	4,59	162,2	2,34	-231,8	1	3	✓		
L 120 x 120 x 15	26,6	444,9	52,43	3,62	705,6	4,56	184,2	2,33	-260,7	1	1	✓		
L 130 x 130 x 12	23,6	472,2	50,44	3,97	750,6	5,00	193,7	2,54	-278,5	2	4	✓		

• Cornières à ailes égales[▼] (suite)

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• Equal leg angles[▼] (continued)

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolerances: EN 10056-2: 1994



Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• Gleichschenkliger Winkelstahl[▼] (Fortsetzung)

Abmessungen: EN 10056-1: 1998

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					Position des axes Position of axes Lage der Achsen				Surface Oberfläche		
G kg/m	h = b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	z _s = y _s mm	v mm	u ₁ mm	u ₂ mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
					x 10 ²	x 10	x 10	x 10	x 10			
L 150 x 150 x 10 ^{-/+}	23,0	150	10	16	8	29,3	4,03	10,61	5,71	5,28	0,586	25,51
L 150 x 150 x 12 ^{-/+}	27,3	150	12	16	8	34,8	4,12	10,61	5,83	5,29	0,586	21,44
L 150 x 150 x 14 ⁺	31,6	150	14	16	8	40,3	4,21	10,61	5,95	5,32	0,586	18,53
L 150 x 150 x 15 ^{-/+}	33,8	150	15	16	8	43,0	4,25	10,61	6,01	5,33	0,586	17,36
L 150 x 150 x 18 ⁺	40,1	150	18	16	8	51,0	4,37	10,61	6,17	5,37	0,586	14,63
L 160 x 160 x 14 ⁺	33,9	160	14	17	8,5	43,2	4,45	11,31	6,29	5,66	0,625	18,46
L 160 x 160 x 15 ^{-/+}	36,2	160	15	17	8,5	46,1	4,49	11,31	6,35	5,67	0,625	17,30
L 160 x 160 x 16 ⁺	38,4	160	16	17	8,5	49,0	4,53	11,31	6,41	5,69	0,625	16,28
L 160 x 160 x 17 ⁺	40,7	160	17	17	8,5	51,8	4,57	11,31	6,46	5,70	0,625	15,37
L 180 x 180 x 13 ⁺	35,7	180	13	18	9	45,5	4,90	12,73	6,93	6,35	0,705	19,74
L 180 x 180 x 14 ⁺	38,3	180	14	18	9	48,8	4,94	12,73	6,99	6,36	0,705	18,40
L 180 x 180 x 15 ⁺	40,9	180	15	18	9	52,1	4,98	12,73	7,05	6,37	0,705	17,23
L 180 x 180 x 16 ^{-/+}	43,5	180	16	18	9	55,4	5,02	12,73	7,10	6,38	0,705	16,20
L 180 x 180 x 17 ⁺	46,0	180	17	18	9	58,7	5,06	12,73	7,16	6,40	0,705	15,30
L 180 x 180 x 18 ^{-/+}	48,6	180	18	18	9	61,9	5,10	12,73	7,22	6,41	0,705	14,50
L 180 x 180 x 19 ⁺	51,1	180	19	18	9	65,1	5,14	12,73	7,27	6,42	0,705	13,78
L 180 x 180 x 20 ⁺	53,7	180	20	18	9	68,4	5,18	12,73	7,33	6,44	0,705	13,13

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r₂ peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

▼ Other dimensions on request. The r₂ radius may be smaller depending on the rolling process.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r₂ kann je nach Walzprozess kleiner sein.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v							
									pure compression				
G kg/m	I _y = I _z mm ⁴	W _{el,y} = W _{el,z} mm ³	i _y = i _z mm	I _u mm ⁴	i _u mm	I _v mm ⁴	i _v mm	I _{yz} mm ⁴	\$ 235	\$ 355			
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴					
L 150 x 150 x 10 23,0	624,0	56,91	4,62	992,0	5,82	256,0	2,96	-368,0	4	4	✓		
L 150 x 150 x 12 27,3	736,9	67,75	4,60	1172	5,80	302,0	2,94	-434,9	4	4	✓		
L 150 x 150 x 14 31,6	845,4	78,33	4,58	1344	5,77	346,9	2,93	-498,5	2	4	✓		
L 150 x 150 x 15 33,8	898,1	83,52	4,57	1427	5,76	368,9	2,93	-529,1	1	4	✓		
L 150 x 150 x 18 40,1	1050	98,74	4,54	1666	5,71	433,8	2,92	-616,2	1	2	✓		
L 160 x 160 x 14 33,9	1034	89,50	4,89	1644	6,17	423,8	3,13	-610,0	3	4	✓		
L 160 x 160 x 15 36,2	1099	95,50	4,88	1747	6,16	450,8	3,13	-648,0	2	4	✓		
L 160 x 160 x 16 38,4	1163	101,4	4,87	1848	6,14	477,6	3,12	-685,1	1	4	✓		
L 160 x 160 x 17 40,7	1225	107,2	4,86	1947	6,13	504,1	3,12	-721,3	1	4	✓		
L 180 x 180 x 13 35,7	1396	106,5	5,54	2221	6,99	571,6	3,55	-824,5	4	4	✓		
L 180 x 180 x 14 38,3	1493	114,3	5,53	2375	6,98	611,3	3,54	-882,0	4	4	✓		
L 180 x 180 x 15 40,9	1589	122,0	5,52	2527	6,96	650,5	3,53	-938,0	4	4	✓		
L 180 x 180 x 16 43,5	1682	129,7	5,51	2675	6,95	689,4	3,53	-993,0	3	4	✓		
L 180 x 180 x 17 46,0	1775	137,2	5,50	2822	6,94	727,8	3,52	-1047	2	4	✓		
L 180 x 180 x 18 48,6	1866	144,7	5,49	2965	6,92	766,0	3,52	-1100	1	4	✓		
L 180 x 180 x 19 51,1	1955	152,1	5,48	3106	6,91	803,8	3,51	-1151	1	4	✓		
L 180 x 180 x 20 53,7	2043	159,4	5,47	3244	6,89	841,3	3,51	-1202	1	3	✓		

● Cornières à ailes égales[▼] (suite)

Dimensions: EN 10056-1: 1998 / ASTM A6/A6M - 04b[<]

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Equal leg angles[▼] (continued)

Dimensions: EN 10056-1: 1998 / ASTM A6/A6M - 04b[<]

Tolerances: EN 10056-2: 1994



Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Gleichschenkliger Winkelstahl[▼] (Fortsetzung)

Abmessungen: EN 10056-1: 1998 / ASTM A6/A6M - 04b[<]

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					Position des axes Position of axes Lage der Achsen				Surface Oberfläche		
G kg/m	h = b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	z _s = y _s mm	v mm	u ₁ mm	u ₂ mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
					× 10 ²	× 10	× 10	× 10	× 10			
L 200 x 200 x 15 ⁺	45,6	200	15	18	9	58,1	5,48	14,14	7,75	7,08	0,785	17,20
L 200 x 200 x 16 ^{-/+}	48,5	200	16	18	9	61,8	5,52	14,14	7,81	7,09	0,785	16,18
L 200 x 200 x 17 ⁺	51,4	200	17	18	9	65,5	5,56	14,14	7,87	7,10	0,785	15,27
L 200 x 200 x 18 ^{-/+}	54,3	200	18	18	9	69,1	5,60	14,14	7,93	7,12	0,785	14,46
L 200 x 200 x 19 ⁺	57,1	200	19	18	9	72,7	5,64	14,14	7,98	7,13	0,785	13,74
L 200 x 200 x 20 ^{-/+}	59,9	200	20	18	9	76,3	5,68	14,14	8,04	7,15	0,785	13,09
L 200 x 200 x 21 ⁺	62,8	200	21	18	9	79,9	5,72	14,14	8,09	7,16	0,785	12,50
L 200 x 200 x 22 ⁺	65,6	200	22	18	9	83,5	5,76	14,14	8,15	7,18	0,785	11,97
L 200 x 200 x 23 ⁺	68,3	200	23	18	9	87,1	5,80	14,14	8,20	7,19	0,785	11,48
L 200 x 200 x 24 ^{-/+}	71,1	200	24	18	9	91,0	5,84	14,14	8,26	7,21	0,785	11,03
L 200 x 200 x 25 ⁺	73,9	200	25	18	9	94,1	5,88	14,14	8,31	7,23	0,785	10,62
L 200 x 200 x 26 ⁺	76,6	200	26	18	9	97,6	5,91	14,14	8,36	7,25	0,785	10,24
L 250 x 250 x 20 ⁺	75,6	250	20	18	9	96,4	6,93	17,68	9,81	8,91	0,985	13,02
L 250 x 250 x 21 ⁺	79,2	250	21	18	9	101	6,97	17,68	9,86	8,93	0,985	12,43
L 250 x 250 x 22 ⁺	82,8	250	22	18	9	106	7,01	17,68	9,92	8,94	0,985	11,89
L 250 x 250 x 23 ⁺	86,4	250	23	18	9	110	7,05	17,68	9,97	8,96	0,985	11,40
L 250 x 250 x 24 ⁺	90,0	250	24	18	9	115	7,09	17,68	10,03	8,98	0,985	10,95
L 250 x 250 x 25 ⁺	93,5	250	25	18	9	119	7,13	17,68	10,08	8,99	0,985	10,53
L 250 x 250 x 26 ⁺	97,0	250	26	18	9	124	7,17	17,68	10,13	9,01	0,985	10,15
L 250 x 250 x 27 ⁺	101	250	27	18	9	128	7,20	17,68	10,19	9,03	0,985	9,79
L 250 x 250 x 28 ^{-/+}	104	250	28	18	9	133	7,24	17,68	10,24	9,04	0,985	9,47
L 250 x 250 x 35 ^{-/+}	128	250	35	18	9	163	7,50	17,68	10,61	9,17	0,985	7,69
L 203 x 203 x 19 ^{</+>}	57,9	203	19	8	4	73,6	5,76	14,35	8,15	7,38	0,805	13,94
L 203 x 203 x 22,2 ^{</+>}	67,0	203	22,2	8	4	85,0	5,88	14,35	8,32	7,44	0,805	12,03
L 203 x 203 x 25,4 ^{</+>}	75,9	203	25,4	8	4	96,8	6,00	14,35	8,48	7,50	0,805	10,60
L 203 x 203 x 28,6 ^{</+>}	84,7	203	28,6	8	4	108	6,11	14,35	8,65	7,57	0,805	9,50

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r₂ peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

< Profilé conforme à ASTM A6/A6M - 04b.

▼ Other dimensions on request. The r₂ radius may be smaller depending on the rolling process.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

< Section in accordance with ASTM A6/A6M - 04b.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r₂ kann je nach Walzprozess kleiner sein.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

< Profil gemäß ASTM A6/A6M - 04b.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v							
	$I_y = I_z$ mm ⁴	$W_{el,y} = W_{el,z}$ mm ³	$i_y = i_z$ mm	I_u mm ⁴	i_u mm	I_v mm ⁴	i_v mm	I_{yz} mm ⁴	\$ 235	\$ 355			
G kg/m													
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴					
L 200 x 200 x 15 45,6	2209	152,2	6,17	3516	7,78	903,0	3,94	-1306	4	4	✓		
L 200 x 200 x 16 48,5	2341	161,7	6,16	3726	7,77	957,0	3,94	-1384	4	4	✓		
L 200 x 200 x 17 51,4	2472	171,2	6,14	3932	7,75	1011	3,93	-1461	4	4	✓		
L 200 x 200 x 18 54,3	2600	180,6	6,13	4135	7,74	1064	3,92	-1536	3	4	✓		
L 200 x 200 x 19 57,1	2726	189,9	6,12	4335	7,72	1117	3,92	-1609	2	4	✓		
L 200 x 200 x 20 59,9	2851	199,1	6,11	4532	7,70	1169	3,91	-1681	1	4	✓		
L 200 x 200 x 21 62,8	2973	208,2	6,10	4725	7,69	1221	3,91	-1752	1	4	✓		
L 200 x 200 x 22 65,6	3094	217,3	6,09	4915	7,67	1273	3,90	-1821	1	3	✓		
L 200 x 200 x 23 68,3	3213	226,3	6,08	5102	7,66	1324	3,90	-1889	1	2	✓		
L 200 x 200 x 24 71,1	3331	235,2	6,06	5286	7,64	1375	3,90	-1955	1	2	✓		
L 200 x 200 x 25 73,9	3446	244,0	6,05	5467	7,62	1426	3,89	-2020	1	1	✓		
L 200 x 200 x 26 76,6	3560	252,7	6,04	5645	7,61	1476	3,89	-2084	1	1	✓		
L 250 x 250 x 20 75,6	5743	317,9	7,72	9144	9,74	2341	4,93	-3401	4	4	✓		
L 250 x 250 x 21 79,2	5997	332,7	7,71	9548	9,73	2447	4,92	-3550	4	4	✓		
L 250 x 250 x 22 82,8	6249	347,4	7,70	9946	9,71	2551	4,92	-3697	3	4	✓		
L 250 x 250 x 23 86,4	6497	362,0	7,68	10339	9,69	2655	4,91	-3842	2	4	✓		
L 250 x 250 x 24 90,0	6743	376,5	7,67	10727	9,68	2759	4,91	-3984	2	4	✓		
L 250 x 250 x 25 93,5	6986	390,9	7,66	11110	9,66	2861	4,90	-4124	1	4	✓		
L 250 x 250 x 26 97,0	7226	405,2	7,65	11488	9,64	2963	4,90	-4262	1	4	✓		
L 250 x 250 x 27 101	7463	419,3	7,63	11861	9,62	3065	4,89	-4398	1	3	✓		
L 250 x 250 x 28 104	7697	433,4	7,62	12229	9,61	3166	4,89	-4532	1	2	✓		
L 250 x 250 x 35 128	9264	529,4	7,54	14669	9,48	3859	4,86	-5405	1	1	✓		
L 8 x 8 x 3/4 57,9	2881	198,2	6,26	4588	7,90	1174	3,99	-1707	2	4	✓		
L 8 x 8 x 7/8 67,0	3293	228,4	6,21	5236	7,84	1350	3,98	-1943	1	3	✓		
L 8 x 8 x 1 75,9	3686	257,7	6,17	5850	7,78	1522	3,97	-2164	1	1	✓		
L 8 x 8 x 1 1/8 84,7	4062	286,3	6,13	6432	7,72	1692	3,96	-2370	1	1	✓		

• Cornières à ailes égales▼

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• Equal leg angles▼

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolerances: EN 10056-2: 1994


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• Gleichschenkliger Winkelstahl▼

Abmessungen: EN 10056-1: 1998

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße			
G kg/m	h = b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	Ø	e _{min} mm	e _{max} mm	A _{net} mm ²
					x 10 ²				x 10 ²
L 20 x 20 x 3 ⁻ 0,882	20	3	3,5	2	1,12	-	-	-	-
L 25 x 25 x 3 ^{*/-} 1,12	25	3	3,5	2	1,42	-	-	-	-
L 25 x 25 x 4 ^{*/-} 1,45	25	4	3,5	2	1,85	-	-	-	-
L 30 x 30 x 3 ^{*/-} 1,36	30	3	5	2,5	1,74	-	-	-	-
L 30 x 30 x 4 ^{*/-} 1,78	30	4	5	2,5	2,27	-	-	-	-
L 35 x 35 x 4 ^{*/-} 2,09	35	4	5	2,5	2,67	-	-	-	-
L 40 x 40 x 4 ^{*/-} 2,42	40	4	6	3	3,08	-	-	-	-
L 40 x 40 x 5 ^{*/-} 2,97	40	5	6	3	3,79	-	-	-	-
L 45 x 45 x 4,5 ^{*/-} 3,06	45	4,5	7	3,5	3,90	-	-	-	-
L 50 x 50 x 4 ^{*/-} 3,06	50	4	7	3,5	3,89	-	-	-	-
L 50 x 50 x 5 ^{*/-} 3,77	50	5	7	3,5	4,80	-	-	-	-
L 50 x 50 x 6 ^{*/-} 4,47	50	6	7	3,5	5,69	-	-	-	-
L 60 x 60 x 5 ^{*/-} 4,57	60	5	8	4	5,82	M 12	35	40,5	5,17
L 60 x 60 x 6 ^{*/-} 5,42	60	6	8	4	6,91	M 12	36	40,5	6,13
L 60 x 60 x 8 ^{*/-} 7,09	60	8	8	4	9,03	M 12	38	40,5	7,99
L 65 x 65 x 7 ⁻ 6,83	65	7	9	4,5	8,70	M 16	37	38	7,44
L 70 x 70 x 6 ⁻ 6,38	70	6	9	4,5	8,13	M 16	36	43	7,05
L 70 x 70 x 7 ⁻ 7,38	70	7	9	4,5	9,40	M 16	37	43	8,14
L 75 x 75 x 6 ⁻ 6,85	75	6	10	5	8,73	M 16	36	48	7,67
L 75 x 75 x 8 ⁻ 8,99	75	8	10	5	11,4	M 16	38	48	10,03

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r₂ peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

* Avec arêtes vives sur commande.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

▼ Other dimensions on request. The r₂ radius may be smaller depending on the rolling process.

* Available with sharp edges.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r₂ kann je nach Walzprozess kleiner sein.

* Auch mit scharfen Kanten erhältlich.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

- Profil conforme à EN 10056-1: 1998.
- * Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.
- * Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.
- * Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

• Cornières à ailes égales[▼] (suite)

Dimensions: EN 10056-1: 1998 / ASTM A6/A6M - 04b[◀]

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• Equal leg angles[▼] (continued)

Dimensions: EN 10056-1: 1998 / ASTM A6/A6M - 04b[◀]

Tolerances: EN 10056-2: 1994


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• Gleichschenkliger Winkelstahl[▼] (Fortsetzung)

Abmessungen: EN 10056-1: 1998 / ASTM A6/A6M - 04b[◀]

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen					Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße				
G kg/m	h = b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	Ø	e _{min} mm	e _{max} mm	A _{net} mm ²	
					x 10 ²				x 10 ²	
L 150 x 150 x 10 ^{-/+}	23,0	150	10	16	8	29,3	M 27	52	102	26,27
L 150 x 150 x 12 ^{-/+}	27,3	150	12	16	8	34,8	M 27	54	102	31,23
L 150 x 150 x 14 ⁺	31,6	150	14	16	8	40,3	M 27	56	102	36,11
L 150 x 150 x 15 ^{-/+}	33,8	150	15	16	8	43,0	M 27	57	102	38,52
L 150 x 150 x 18 ⁺	40,1	150	18	16	8	51,0	M 27	61	102	45,63
L 160 x 160 x 14 ⁺	33,9	160	14	17	8,5	43,2	M 27	57	111	38,95
L 160 x 160 x 15 ^{-/+}	36,2	160	15	17	8,5	46,1	M 27	58	111	41,56
L 160 x 160 x 16 ⁺	38,4	160	16	17	8,5	49,0	M 27	60	111	44,15
L 160 x 160 x 17 ⁺	40,7	160	17	17	8,5	51,8	M 27	61	111	46,72
L 180 x 180 x 13 ⁺	35,7	180	13	18	9	45,5	M 27	57	131	41,56
L 180 x 180 x 14 ⁺	38,3	180	14	18	9	48,8	M 27	58	131	44,59
L 180 x 180 x 15 ⁺	40,9	180	15	18	9	52,1	M 27	59	131	47,6
L 180 x 180 x 16 ^{-/+}	43,5	180	16	18	9	55,4	M 27	61	131	50,59
L 180 x 180 x 17 ⁺	46,0	180	17	18	9	58,7	M 27	62	131	53,56
L 180 x 180 x 18 ^{-/+}	48,6	180	18	18	9	61,9	M 27	63	131	56,51
L 180 x 180 x 19 ⁺	51,1	180	19	18	9	65,1	M 27	64	131	59,44
L 180 x 180 x 20 ⁺	53,7	180	20	18	9	68,4	M 27	65	131	62,35

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r₂ peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

▼ Other dimensions on request. The r₂ radius may be smaller depending on the rolling process.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r₂ kann je nach Walzprozess kleiner sein.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

- + Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.
- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.
- < Profilé conforme à ASTM A6/A6M - 04b.

- + Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.
- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.
- < Section in accordance with ASTM A6/A6M - 04b.

- + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.
- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.
- < Profil gemäß ASTM A6/A6M - 04b.

• Cornières à ailes inégales▼

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

• Unequal leg angles▼

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolerances: EN 10056-2: 1994



Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

• Ungleichschenkliger Winkelstahl▼

Abmessungen: EN 10056-1: 1998

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Position des axes Position of axes Lage der Achsen								Surface Oberfläche	
	G kg/m	h mm	b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	z _s mm	y _s mm	v ₁ mm	v ₂ mm	u ₁ mm	u ₂ mm	u ₃ mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²	x 10	x 10	x 10	x 10	x 10	x 10	x 10		
L 150 x 75 x 9*	15,4	150	75	9	12	6	19,6	5,26	1,57	9,82	6,59	2,85	4,41	1,61	0,440	28,59
L 150 x 75 x 10*	17,0	150	75	10	12	6	21,7	5,31	1,61	9,78	6,62	2,90	4,39	1,65	0,440	25,87
L 150 x 75 x 11*	18,6	150	75	11	12	6	23,7	5,35	1,65	9,75	6,65	2,95	4,37	1,68	0,440	23,64
L 150 x 75 x 12*	20,2	150	75	12	12	6	25,7	5,40	1,69	9,72	6,68	2,99	4,36	1,72	0,440	21,78
L 150 x 90 x 10 ^{-/+}	18,2	150	90	10	12	6	23,2	5,00	2,04	10,10	7,07	3,61	4,97	2,20	0,470	25,84
L 150 x 90 x 11 ⁺	19,9	150	90	11	12	6	25,3	5,04	2,08	10,07	7,09	3,66	4,95	2,23	0,470	23,61
L 150 x 100 x 10 ^{-/+}	19,0	150	100	10	12	6	24,2	4,81	2,34	10,27	7,48	4,08	5,25	2,64	0,490	25,83
L 150 x 100 x 12 ^{-/+}	22,5	150	100	12	12	6	28,7	4,90	2,42	10,23	7,52	4,18	5,23	2,70	0,490	21,72
L 150 x 100 x 14 ⁺	26,1	150	100	14	12	6	33,2	4,98	2,50	10,19	7,55	4,28	5,22	2,75	0,490	18,79
L 200 x 100 x 10 ^{-/+}	23,0	200	100	10	15	7,5	29,2	6,93	2,01	13,15	8,74	3,72	5,94	2,09	0,587	25,58
L 200 x 100 x 12 ^{-/+}	27,3	200	100	12	15	7,5	34,8	7,03	2,10	13,08	8,81	3,82	5,89	2,17	0,587	21,49
L 200 x 100 x 14 ⁺	31,6	200	100	14	15	7,5	40,3	7,12	2,18	13,01	8,86	3,91	5,85	2,24	0,587	18,57

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r_2 peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request. The r_2 radius may be smaller depending on the rolling process.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r_2 kann je nach Walzprozess kleiner sein.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1		EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe y-y axis y-y Achse y-y			axe z-z axis z-z Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v								
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	i _y mm	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	i _z mm	I _u mm ⁴	i _u mm	I _v mm ⁴	i _v mm	I _{yz} mm ⁴	α °	S 235			
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴						
L 150 x 75 x 9	15,4	455,2	46,74	4,82	77,91	13,14	1,99	483,2	4,97	49,95	1,60	-106,4	14,72	4	4	✓	
L 150 x 75 x 10	17,0	500,6	51,65	4,81	85,37	14,50	1,99	531,1	4,95	54,87	1,59	-116,6	14,66	3	4	✓	
L 150 x 75 x 11	18,6	545,0	56,49	4,80	92,57	15,83	1,98	577,9	4,94	59,70	1,59	-126,3	14,59	3	4	✓	
L 150 x 75 x 12	20,2	588,4	61,27	4,78	99,55	17,14	1,97	623,5	4,92	64,45	1,58	-135,6	14,51	3	4	✓	
L 150 x 90 x 10	18,2	533,1	53,29	4,80	146,1	20,98	2,51	591,3	5,05	87,93	1,95	-160,9	19,87	4	4	✓	
L 150 x 90 x 11	19,9	580,7	58,30	4,79	158,7	22,91	2,50	643,7	5,04	95,71	1,94	-174,7	19,81	3	4	✓	
L 150 x 100 x 10	19,0	552,6	54,23	4,78	198,5	25,92	2,87	637,3	5,14	113,8	2,17	-192,8	23,72	4	4	✓	
L 150 x 100 x 12	22,5	650,5	64,38	4,76	232,6	30,69	2,85	749,3	5,11	133,9	2,16	-225,8	23,61	3	4	✓	
L 150 x 100 x 14	26,1	744,4	74,27	4,74	264,9	35,32	2,82	855,9	5,08	153,4	2,15	-256,8	23,48	2	4	✓	
L 200 x 100 x 10	23,0	1219	93,24	6,46	210,3	26,33	2,68	1294	6,65	134,5	2,14	-286,8	14,82	4	4	✓	
L 200 x 100 x 12	27,3	1440	111,0	6,43	247,2	31,28	2,67	1529	6,63	158,5	2,13	-337,3	14,74	4	4	✓	
L 200 x 100 x 14	31,6	1654	128,4	6,41	282,2	36,08	2,65	1755	6,60	181,7	2,12	-384,8	14,65	3	4	✓	

● Cornières à ailes inégales[▼] (suite)

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolérances: EN 10056-2: 1994

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Unequal leg angles[▼] (continued)

Dimensions: EN 10056-1: 1998

Tolerances: EN 10056-2: 1994


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Ungleichschenkliger Winkelstahl[▼] (Fortsetzung)

Abmessungen: EN 10056-1: 1998

Toleranzen: EN 10056-2: 1994

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction / Dimensions for detailing / Konstruktionsmaße								
							aile longue / long leg / langer Schenkel				aile courte / short leg / kurzer Schenkel				
G kg/m	h mm	b mm	t mm	r ₁ mm	r ₂ mm	A mm ²	Ø _z	e _z . min mm	e _z . max mm	A _z . net mm ²	Ø _y	e _y . min mm	e _y . max mm	A _y .net mm ²	
						x 10 ²				x 10 ²				x 10 ²	
L 150 x 75 x 9*	15,4	150	75	9	12	6	19,6	M 27	47	102	16,89	M 16	37	46	17,97
L 150 x 75 x 10*	17,0	150	75	10	12	6	21,7	M 27	48	102	18,65	M 16	38	46	19,85
L 150 x 75 x 11*	18,6	150	75	11	12	6	23,7	M 27	49	102	20,39	M 16	39	46	21,71
L 150 x 75 x 12*	20,2	150	75	12	12	6	25,7	M 27	50	102	22,11	M 16	40	46	23,55
L 150 x 90 x 10 ^{-/+}	18,2	150	90	10	12	6	23,15	M 27	50	102	20,15	M 24	47	49	20,55
L 150 x 90 x 11 ⁺	19,9	150	90	11	12	6	25,34	M 27	51	102	22,04	M 24	48	49	22,48
L 150 x 100 x 10 ^{-/+}	19,0	150	100	10	12	6	24,15	M 27	50	102	21,15	M 27	50	53	21,15
L 150 x 100 x 12 ^{-/+}	22,5	150	100	12	12	6	28,71	M 27	52	102	25,11	M 27	52	53	25,11
L 150 x 100 x 14 ⁺	26,1	150	100	14	12	6	33,19	M 27	54	102	28,99	M 24	51	59	29,55
L 200 x 100 x 10 ^{-/+}	23,0	200	100	10	15	7,5	29,24	M 27	54	150	26,24	M 27	51	53	26,24
L 200 x 100 x 12 ^{-/+}	27,3	200	100	12	15	7,5	34,80	M 27	54	150	31,2	M 27	53	53	31,2
L 200 x 100 x 14 ⁺	31,6	200	100	14	15	7,5	40,28	M 27	55	151	36,08	M 24	52	59	36,64

▼ Autres dimensions sur demande. Le rayon r_2 peut être inférieur en fonction du procédé de laminage.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

- Profilé conforme à EN 10056-1: 1998.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request. The r_2 radius may be smaller depending on the rolling process.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

- Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage. Der Radius r_2 kann je nach Walzprozess kleiner sein.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

- Profil gemäß EN 10056-1: 1998.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

● Large plates

Dimensions: EU 79-69 et EU 58-78 (Fers plats)

Tolérances: EU 58-78 Fers plats

EU 91-81 Large plates

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● Flat bars

Dimensions: EU 79-69 and EU 58-78 (Narrow flats)

Tolerances: EU 58-78 Narrow flats

EU 91-81 Wide flats

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1


● Flachstahl

Abmessungen: EU 79-69 und EU 58-78 (Flachstahl)

Toleranzen: EU 58-78 Flachstahl

EU 91-81 Breiflachstahl

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Masse / Mass / Masse kg/m																	
Largeur Width Breite b mm	Epaisseur Thickness Dicke a mm															EN 10025-2: 2004	
	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40		
Fers plats Narrow flat bars Flachstahl	→40	1,57	1,88	2,20	2,51	3,14	3,77	4,40	4,71							✓	
	→50	1,96	2,36	2,75	3,14	3,93	4,71	5,50	5,89							✓	
	→60	2,36	2,83	3,30	3,77	4,71	5,65	6,59	7,07							✓	
	→70	2,75	3,30	3,85	4,40	5,50	6,59	7,69	8,24							✓	
	→80	3,14	3,77	4,40	5,02	6,28	7,54	8,79	9,42							✓	
	→90	3,53	4,24	4,95	5,65	7,07	8,48	9,89	10,60							✓	
	→100	3,93	4,71	5,50	6,28	7,85	9,42	10,99	11,78	12,56	14,13	15,70	19,63			✓	
	→110				6,91	8,64	10,36	12,09	12,95	13,82	15,54	17,27	21,59			✓	
	→120				7,54	9,42	11,30	13,19	14,13	15,07	16,96	18,84	23,55			✓	
	→130				8,16	10,21	12,25	14,29	15,31	16,33	18,37	20,41	25,51			✓	
	→140				8,79	10,99	13,19	15,39	16,49	17,58	19,78	21,98	27,48			✓	
	→150				9,42	11,78	14,13	16,49	17,66	18,84	21,20	23,55	29,44			✓	
Large plates Flat bars Breitflachstahl	→160				10,05	12,56	15,07	17,58	18,84	20,10	22,61	25,12	31,40			✓	
	→180				11,30	14,13	16,96	19,78	21,20	22,61	25,43	28,26	35,33			✓	
	→200				12,56	15,70	18,84	21,98	23,55	25,12	28,26	31,40	39,25	47,1	55,0	62,8	✓
	*220					17,27	20,72		25,91			34,54	43,18	51,8	60,4	69,1	✓
	*250					19,63	23,55		29,44			39,25	49,06	58,9	68,7	78,5	✓
	*300					23,55	28,26		35,33			47,10	58,88	70,7	82,4	94,2	✓
	*350					27,48	32,97		41,21			54,95	68,69	82,4	96,2	109,9	✓
	*400					31,40	37,68		47,10			62,80	78,50	94,2	109,9	125,6	✓

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.
→ Autres dimensions sur demande. Longueur: 6 m. Poids d'un paquet: ±200 kg.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
→ Other dimensions on request. Length: 6 m. Bundle weight: ±200 kg.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.
→ Andere Abmessungen auf Anfrage. Länge: 6 m. Bündelgewicht: ±200 kg.

● Carrés

Dimensions: EU 79-69

Tolérances: EU 59-78

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● Square bars

Dimensions: EU 79-69

Tolerances: EU 59-78


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Vierkantstahl

Abmessungen: EU 79-69

Toleranzen: EU 59-78

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



a x a	Bords arrondis Rounded edges Gerundete Kanten	Bords pointus Sharp edges Scharfe Kanten	EN 10025-2: 2004
	Masse / Mass / Masse kg/m	Masse / Mass / Masse kg/m	
45 x 45 ⁺	15,7		✓
50 x 50 ⁺	19,4		✓
55 x 55 ⁺	23,5		✓
60 x 60 ⁺	27,9		✓
65 x 65 ⁺	32,7		✓
70 x 70 ⁺	38,0		✓
80 x 80 ⁺	49,6		✓
85 x 85 ⁺	56,0		✓
90 x 90 ⁺		63,6	✓
95 x 95 ⁺	69,9		✓
100 x 100 ⁺	77,5	78,5	✓
110 x 110 ⁺		95,0	✓
120 x 120 ⁺		113	✓
130 x 130 ⁺		133	✓
140 x 140 ⁺	153		✓
150 x 150 ⁺	173		✓
160 x 160 ⁺	200		✓

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

PROFILÉS DÉRIVÉS ET SOLUTIONS INNOVANTES DERIVED SECTIONS AND INNOVATIVE SOLUTIONS ABGELEITETE PROFILE UND INNOVATIVE LÖSUNGEN

Poutrelles alvéolaires:

- ACB** à ouvertures circulaires
- à ouvertures hexagonales
- à ouvertures octogonales

Castellated beams:

- with circular openings
- with hexagonal openings
- with octagonal openings

Lochstegträger:

- mit runden Öffnungen 106
- mit sechseckigen Öffnungen 112
- mit achteckigen Öffnungen 115

Poutrelles dissymétriques:

- IFB** Poutrelles IFB
- SFB** Poutrelles SFB

Asymmetric beams:

- IFB beams
- SFB beams

Asymmetrische Träger:

- IFB-Träger 120
- SFB-Träger 123

Parachèvement

Finishing

Anarbeitung

126

Construction mixte

Composite construction

Stahl-Verbundkonstruktion

128

globalFloor®

globalFloor®

globalFloor®

130

POUTRELLES ALVÉOLAIRES

Les poutrelles alvéolaires sont obtenues à partir de poutrelles H laminées à chaud découpées suivant une ligne spécifique. Les 2 éléments T qui en résultent sont reconstitués par soudage. **Cette technique permet de fournir des:**

- poutrelles à ouvertures circulaires, hexagonales et octogonales,
- poutrelles contrefléchées,
- sections dissymétriques pour des applications mixtes,
- sections plus hautes en ajoutant des plats intercalaires entre les pièces T.

Les poutrelles alvéolaires offrent une infinité de combinaisons possibles. A partir d'un ou deux profilés de base, il existe une multitude de configurations géométriques en terme de diamètres, d'entraxes et d'ouvertures.

De nombreux avantages pour les planchers et supports de toiture:

Avantages pour les planchers:

- optimisation des portées de 12 à 25 m,
- amélioration de la flexibilité et de la hauteur libre sous plafond en permettant le passage des conduites dans l'âme des poutrelles,
- allègement de la structure, en particulier grâce à l'utilisation de poutrelles dissymétriques.

Avantages pour les supports de toiture:

- optimisation des portées de 10 à 45 m,
- allègement de 25 à 30% par rapport aux sections standards,
- réduction des coûts de fabrication par rapport aux treillis,
- rapidité de montage en toute sécurité.

CASTELLATED BEAMS

Castellated beams are made from hot-rolled H-sections that are cut according to a specific pattern. The resulting two T-pieces are then re-formed by welding.

This technique is used to produce:

- beams with circular, hexagonal or octagonal openings,
- cambered beams,
- asymmetric sections for composite applications,
- deeper sections by inserting additional flats between the T-pieces.

Castellated beams offer an infinite number of possible combinations. Starting from one or two basic sections, it is possible to produce a host of geometric configurations in terms of diameters, axis-to-axis distances and openings.

*Pour plus de transparence,
de légèreté et de flexibilité*



*For greater transparency,
weight reduction and flexibility*



LOCHSTEGTRÄGER

Many advantages for floors and roof structures:

Advantages for floors:

- optimized spans of 12 to 25 m,
- improved flexibility and increased usable ceiling height by allowing pipes and ducts to be laid through the web of the beams,
- reduced structural weight, particularly by using asymmetric beams.

Advantages for roof structures:

- optimized spans of 10 to 45 m,
- 25 to 30% weight savings compared with standard sections,
- lower fabrication costs than for trusses,
- can be assembled quickly and perfectly safely.

Lochstegträger werden aus warmgewalzten H-Profilen gefertigt, deren Steg nach einem speziellen Muster eingeschnitten wird. Die beiden so entstehenden T-Teile werden dann zu einem Lochstegträger verschweißt.

Diese Technik ermöglicht die Herstellung von:

- Trägern mit runden, sechseckigen oder achteckigen Öffnungen,
- überhöhten Trägern,
- asymmetrischen Profilen für Verbundanwendungen,
- höheren Profilen durch das Einfügen von Blechen zwischen die T-Teile.

Lochstegträger bieten unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ausgehend von einem oder zwei Basisprofilen sind im Hinblick auf den Durchmesser, den Mittenabstand und die Öffnungen zahlreiche geometrische Ausformungen denkbar.

Zahlreiche Vorteile von Lochstegträgern bei Decken und Dachkonstruktionen:

Vorteile bei Deckenstrukturen:

- optimierte Spannweiten von 12 bis 25 m,
- mehr Flexibilität und bessere Ausnutzung der lichten Höhe unter der Decke durch die Möglichkeit, Leitungen durch die Öffnung der Träger zu verlegen,
- Gewichtseinsparung vor allem durch den Einsatz asymmetrischer Trägerkonstruktionen.

Vorteile bei Dachkonstruktionen:

- optimierte Spannweiten von 10 bis 45 m,
- 25 bis 30% Gewichtseinsparung im Vergleich zu Standardprofilen,
- geringere Herstellungskosten im Vergleich zu Fachwerken,
- schnelle und sichere Montage.

*Für mehr Transparenz,
Leichtigkeit und Flexibilität*



www.sections.arcelor.com



● ACB – Poutrelles alvéolaires à ouvertures circulaires

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables. Une optimisation est possible à l'aide du logiciel ACB.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● ACB – Castellated beams with circular openings

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable. They can be optimised with the ACB software.

Execution of the welds according to design

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● ACB – Lochstegträger mit runden Öffnungen

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel. Sie können mittels ACB Software optimiert werden.

Schweißnahtausführung nach Berechnung


Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1

Poutre de toiture / Roof beam / Dachträger

IPE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 200	17,1	290,4	210	52,5	0,7
IPE 200	20,7	293,4	210	52,5	0,7
IPE O 200	23,2	295,4	210	52,5	0,7
IPE A 220	20,6	320,1	230	57,5	0,8
IPE 220	24,3	323,1	230	57,5	0,8
IPE O 220	27,2	325,1	230	57,5	0,8
IPE A 240	24,3	349,7	250	62,5	0,8
IPE 240	28,5	352,7	250	62,5	0,8
IPE O 240	31,9	354,7	250	62,5	0,8
IPE A 270	28,6	394,3	280	70	0,9
IPE 270	33,5	397,3	280	70	0,9
IPE O 270	39,4	401,3	280	70	1
IPE A 300	34	441,2	315	78,75	1
IPE 300	39,2	444,2	315	78,75	1,1
IPE O 300	45,9	448,2	315	78,75	1,1
IPE A 330	40	488,2	350	87,5	1,1
IPE 330	45,7	491,2	350	87,5	1,1
IPE O 330	53,1	495,2	350	87,5	1,2
IPE A 360	46,9	533,3	380	95	1,2
IPE 360	53,1	535,7	380	95	1,2
IPE O 360	61,5	539,7	380	95	1,2
IPE A 400	53,6	592,1	420	105	1,3
IPE 400	61,7	595,1	420	105	1,3
IPE O 400	70,4	599,1	420	105	1,3

IPE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 450	62,6	668,7	475	118,75	1,4
IPE 450	71,9	671,7	475	118,75	1,5
IPE O 450	85,7	677,7	475	118,75	1,5
IPE A 500	73,8	742,9	525	131,25	1,6
IPE 500	84	745,9	525	131,25	1,6
IPE O 500	99,4	751,9	525	131,25	1,6
IPE A 550	85,6	819,5	580	145	1,7
IPE 550	97,5	822,5	580	145	1,7
IPE O 550	113,4	828,5	580	145	1,7
IPE A 600	99,9	893,7	630	157,5	1,8
IPE 600	113,1	896,7	630	157,5	1,8
IPE O 600	142,8	906,7	630	157,5	1,8
IPE 750 x 147	134,5	1127,2	790	197,5	2,3
IPE 750 x 173	159,9	1136,2	790	197,5	2,3
IPE 750 x 196	181,9	1144,2	790	197,5	2,3

- Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
- Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
- Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.



ACB

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D) >				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m

HE 260 AA	51,7	368,9	275	68,75	1,4
HE 260 A	65,3	374,9	275	68,75	1,4
HE 260 B	89,2	384,9	275	68,75	1,4
HE 260 M	165,6	414,9	275	68,75	1,5
HE 280 AA	58,5	398,5	295	73,75	1,5
HE 280 A	73,2	404,5	295	73,75	1,5
HE 280 B	98,9	414,5	295	73,75	1,5
HE 280 M	181,1	444,5	295	73,75	1,6
HE 300 AA	66,6	427,2	315	78,75	1,6
HE 300 A	84,8	434,2	315	78,75	1,6
HE 300 B	112,4	444,2	315	78,75	1,6
HE 300 M	229,1	484,2	315	78,75	1,7
HE 320 AA	70,7	454,9	335	83,75	1,6
HE 320 A	93,6	463,9	335	83,75	1,6
HE 320 B	121,5	473,9	335	83,75	1,7
HE 320 M	235,6	512,9	335	83,75	1,8
HE 340 AA	74,9	486	360	90	1,7
HE 340 A	100,3	496	360	90	1,7
HE 340 B	128,5	506	360	90	1,7
HE 340 M	238,0	543	360	90	1,8
HE 360 AA	79,2	514,7	380	95	1,7
HE 360 A	107,1	525,7	380	95	1,7
HE 360 B	135,6	535,7	380	95	1,7
HE 360 M	239,9	570,7	380	95	1,8
HE 400 AA	87,3	573,1	420	105	1,8
HE 400 A	118,9	585,1	420	105	1,8
HE 400 B	148,0	595,1	420	105	1,8
HE 400 M	244,4	627,1	420	105	1,9

HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D) >				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m

HE 450 AA	93,7	646,7	475	118,75	1,8
HE 450 A	132,8	661,7	475	118,75	1,9
HE 450 B	162,7	671,7	475	118,75	1,9
HE 450 M	250,7	699,7	475	118,75	1,9
HE 500 AA	100,5	717,9	525	131,25	1,9
HE 500 A	147,2	735,9	525	131,25	1,9
HE 500 B	177,8	745,9	525	131,25	2
HE 500 M	256,4	769,9	525	131,25	2
HE 550 AA	111,7	794,5	580	145	2
HE 550 A	157,2	812,5	580	145	2
HE 550 B	188,6	822,5	580	145	2
HE 550 M	263	844,5	580	145	2,1
HE 600 AA	119,4	867,7	630	157,5	2,1
HE 600 A	167,7	886,7	630	157,5	2,1
HE 600 B	199,9	896,7	630	157,5	2,1
HE 600 M	269,1	916,7	630	157,5	2,2
HE 600 x 337	317	928,7	630	157,5	2,2
HE 600 x 399	375,8	944,7	630	157,5	2,3
HE 650 AA	127,4	945,8	690	172,5	2,2
HE 650 A	178,3	965,8	690	172,5	2,2
HE 650 B	211,2	975,8	690	172,5	2,2
HE 650 M	275,6	993,8	690	172,5	2,3
HE 650 x 343	322,3	1005,8	690	172,5	2,3
HE 650 x 407	382,3	1021,8	690	172,5	2,3
HE 700 AA	138,2	1017,6	735	183,75	2,2
HE 700 A	191,5	1037,6	735	183,75	2,3
HE 700 B	225,3	1047,6	735	183,75	2,3
HE 700 M	281,8	1063,6	735	183,75	2,3
HE 700 x 352	329,7	1075,6	735	183,75	2,4
HE 700 x 418	391,1	1091,6	735	183,75	2,4

- > Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
- > Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
- > Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofils.

● ACB – Poutrelles alvéolaires à ouvertures circulaires (suite)

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables. Une optimisation est possible à l'aide du logiciel ACB.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● ACB – Castellated beams with circular openings (continued)

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable. They can be optimised with the ACB software.

Execution of the welds according to design

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● ACB – Lochstegträger mit runden Öffnungen (Fortsetzung)

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel. Sie können mittels ACB Software optimiert werden.

Schweißnahtausführung nach Berechnung

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1

Poutre de toiture / Roof beam / Dachträger

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m

HE 800 AA	157,3	1168,4	840	210	2,4
HE 800 A	209,1	1188,4	840	210	2,4
HE 800 B	244,6	1198,4	840	210	2,5
HE 800 M	296	1212,4	840	210	2,5
HE 800 x 373	347,2	1224,4	840	210	2,5
HE 800 x 444	413,8	1240,4	840	210	2,6
HE 900 AA	180,9	1321,6	950	237,5	2,6
HE 900 A	233,4	1341,6	950	237,5	2,6
HE 900 B	270,4	1351,6	950	237,5	2,6
HE 900 M	308,6	1361,6	950	237,5	2,6
HE 900 x 391	362,2	1373,6	950	237,5	2,7
HE 900 x 466	431,8	1389,6	950	237,5	2,7
HE 1000 AA	201,5	1470,1	1050	262,5	2,7
HE 1000 A	251,6	1490,1	1050	262,5	2,8
HE 1000 B	290,2	1500,1	1050	262,5	2,8
HE 1000 M	322,4	1508,1	1050	262,5	2,8
HE 1000 x 393	362,1	1516,1	1050	262,5	2,8
HE 1000 x 409	377,8	1520,1	1050	262,5	2,8
HE 1000 x 488	450,7	1536,1	1050	262,5	2,9
HE 1000 x 579	534,7	1556,1	1050	262,5	2,9


HL					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m

HL 920 x 345	320,1	1402,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 368	341,2	1406,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 390	362,6	1411,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 420	392,3	1418,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 449	419,8	1423,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 491	458,3	1432,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 537	501,8	1440,4	999	249,75	3,2
HL 920 x 588	550,4	1451,4	999	249,75	3,3
HL 920 x 656	614,4	1462,4	999	249,75	3,3
HL 920 x 725	678,9	1474,4	999	249,75	3,3
HL 920 x 787	737,7	1486,4	999	249,75	3,4
HL 920 x 970	911,0	1518,4	999	249,75	3,4
HL 1000 AA	275,1	1482,1	1050	262,5	3,2
HL 1000 A	300,3	1490,1	1050	262,5	3,2
HL 1000 B	346,7	1500,1	1050	262,5	3,2
HL 1000 M	385,2	1508,1	1050	262,5	3,2
HL 1000 x 443	412,9	1512,1	1050	262,5	3,2
HL 1000 x 483	451,0	1520,1	1050	262,5	3,2
HL 1000 x 539	503,8	1530,1	1050	262,5	3,3
HL 1000 x 554	517,1	1532,1	1050	262,5	3,3
HL 1000 x 591	552,0	1540,1	1050	262,5	3,3
HL 1000 x 642	599,2	1548,1	1050	262,5	3,3
HL 1000 x 748	699,6	1568,1	1050	262,5	3,4
HL 1000 x 883	826,3	1592,1	1050	262,5	3,4
HL 1100 A	317,9	1640,9	1155	288,75	3,4
HL 1100 B	362,7	1650,9	1155	288,75	3,4
HL 1100 M	402,5	1658,9	1155	288,75	3,4
HL 1100 R	463,0	1668,9	1155	288,75	3,4

➤ Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.

➤ Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.

➤ Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.



ACB

Poutre de plancher / Floor beam / Deckenträger

IPE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,5 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 200	17,4	275,6	205	105	0,7
IPE 200	21,1	279,9	210	110	0,7
IPE O 200	23,7	283,6	210	105	0,7
IPE A 220	21,0	305,6	230	120	0,8
IPE 220	24,8	308,6	230	120	0,8
IPE O 220	27,8	312,2	230	115	0,8
IPE A 240	24,8	334,3	250	130	0,9
IPE 240	29,2	337,3	250	130	0,9
IPE O 240	32,6	340,9	250	125	0,9
IPE A 270	29,2	378,9	280	140	1,0
IPE 270	34,2	383,3	285	145	1,0
IPE O 270	40,2	385,9	280	140	1,0
IPE A 300	34,7	420,3	310	160	1,1
IPE 300	40,1	427,8	315	155	1,1
IPE O 300	46,9	431,1	315	157,5	1,1
IPE A 330	40,9	466,3	345	175	1,2
IPE 330	46,8	469,3	345	175	1,2
IPE O 330	54,3	476,2	350	175	1,2
IPE A 360	48,0	511,4	375	185	1,3
IPE 360	54,3	515,2	380	190	1,3
IPE O 360	62,9	519,2	380	190	1,3
IPE A 400	54,8	568,2	415	205	1,4
IPE 400	63,1	572,6	420	210	1,4
IPE O 400	72,1	576,6	420	210	1,4

IPE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,5 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 450	64,1	639,7	470	240	1,5
IPE 450	73,7	647,1	475	235	1,5
IPE O 450	87,8	652,4	475	237,5	1,5
IPE A 500	75,6	712,9	520	260	1,6
IPE 500	86,1	717,3	525	265	1,6
IPE O 500	102,0	724,0	525	262,5	1,6
IPE A 550	87,7	787,4	575	285	1,8
IPE 550	100,1	791,9	580	290	1,8
IPE O 550	116,4	797,9	580	290	1,8
IPE A 600	102,5	857,6	625	315	1,9
IPE 600	116,2	862,0	630	320	1,9
IPE O 600	146,6	873,5	630	315	1,9
IPE 750 x 147	138,8	1084,3	790	400	2,3
IPE 750 x 173	164,6	1093,3	790	400	2,4
IPE 750 x 196	187,0	1102,8	790	395	2,4

- Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
- Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
- Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.

● ACB – Poutrelles alvéolaires à ouvertures circulaires (suite)

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables. Une optimisation est possible à l'aide du logiciel ACB.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● ACB – Castellated beams with circular openings (continued)

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable. They can be optimised with the ACB software.

Execution of the welds according to design

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● ACB – Lochstegträger mit runden Öffnungen (Fortsetzung)

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel. Sie können mittels ACB Software optimiert werden.

Schweißnahtausführung nach Berechnung

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1


Poutre de plancher / Floor beam / Deckenträger

HE						HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,5 x D) >					Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,5 x D) >				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m		G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m
HE 260 AA	52,5	347,2	260	130	1,4	HE 450 AA	95,6	621,4	475	237,5	1,9
HE 260 A	66,2	354,6	265	135	1,4	HE 450 A	135,2	629,9	460	230	1,9
HE 260 B	90,3	370,5	275	135	1,4	HE 450 B	165,3	647,1	475	235	1,9
HE 260 M	167,2	412,0	305	155	1,5	HE 450 M	254,3	685,2	500	250	2,0
HE 280 AA	59,3	375,9	280	140	1,5	HE 500 AA	102,8	690,0	525	262,5	2,0
HE 280 A	74,2	383,3	285	145	1,5	HE 500 A	149,8	704,5	515	255	2,0
HE 280 B	100,1	399,2	295	145	1,5	HE 500 B	180,9	717,3	525	265	2,0
HE 280 M	182,9	440,6	325	165	1,6	HE 500 M	260,6	751,4	550	280	2,1
HE 300 AA	67,6	405,7	305	152,5	1,6	HE 550 AA	114,4	763,9	580	290	2,1
HE 300 A	85,9	412,0	305	155	1,6	HE 550 A	160,3	774,6	565	285	2,1
HE 300 B	113,7	427,8	315	155	1,7	HE 550 B	192,2	791,9	580	290	2,1
HE 300 M	231,1	485,2	355	175	1,7	HE 550 M	267,7	822,5	600	300	2,2
HE 320 AA	71,8	432,4	325	162,5	1,7	HE 600 AA	122,5	834,5	630	315	2,1
HE 320 A	94,9	440,6	325	165	1,7	HE 600 A	171,1	849,2	620	310	2,2
HE 320 B	123,1	456,5	335	165	1,7	HE 600 B	203,9	862,0	630	320	2,2
HE 320 M	237,8	512,8	375	185	1,8	HE 600 M	274,3	890,7	650	330	2,2
HE 340 AA	76,1	466,6	360	180	1,7	HE 600 x 337	323,6	895,5	630	315	2,3
HE 340 A	101,8	469,3	345	175	1,7	HE 600 x 399	383,5	911,5	630	315	2,3
HE 340 B	130,2	485,2	355	175	1,7	HE 650 AA	130,9	909,5	690	345	2,2
HE 340 M	240,5	539,5	395	195	1,8	HE 650 A	182,3	919,3	670	340	2,3
HE 360 AA	80,6	494,2	380	190	1,7	HE 650 B	215,8	936,6	685	345	2,3
HE 360 A	108,7	499,3	370	190	1,7	HE 650 M	281,4	961,8	700	350	2,3
HE 360 B	137,5	515,2	380	190	1,8	HE 650 x 343	329,4	969,5	690	345	2,4
HE 360 M	242,5	566,2	415	205	1,8	HE 650 x 407	390,7	985,5	690	345	2,4
HE 400 AA	88,9	550,6	420	210	1,8	HE 700 AA	142,1	979,0	735	367,5	2,3
HE 400 A	120,8	556,7	410	210	1,8	HE 700 A	196,0	993,9	725	365	2,4
HE 400 B	150,2	572,6	420	210	1,8	HE 700 B	230,4	1009,7	735	365	2,4
HE 400 M	247,4	620,5	455	225	1,9	HE 700 M	288,0	1030,0	750	380	2,4
						HE 700 x 352	337,3	1037,0	735	367,5	2,4
						HE 700 x 418	400,0	1053,0	735	367,5	2,5

➤ Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.

➤ Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.

➤ Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.



ACB

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,5 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m

HE 800 AA	162,1	1124,5	840	420	2,5
HE 800 A	214,5	1138,6	830	420	2,5
HE 800 B	250,6	1154,5	840	420	2,5
HE 800 M	303,0	1175,7	855	425	2,6
HE 800 x 373	355,8	1180,5	840	420	2,6
HE 800 x 444	424,2	1196,5	840	420	2,7
HE 900 AA	186,8	1272,1	950	475	2,7
HE 900 A	239,8	1286,3	935	465	2,7
HE 900 B	277,7	1299,2	945	475	2,7
HE 900 M	316,7	1315,0	955	475	2,7
HE 900 x 391	372,0	1324,1	950	475	2,8
HE 900 x 466	443,6	1340,1	950	475	2,8
HE 1000 AA	208,4	1415,4	1050	525	2,8
HE 1000 A	258,8	1435,4	1050	525	2,9
HE 1000 B	298,5	1445,4	1050	525	2,9
HE 1000 M	331,5	1453,4	1050	525	2,9
HE 1000 x 393	372,7	1461,4	1050	525	2,9
HE 1000 x 409	388,7	1465,4	1050	525	3,0
HE 1000 x 488	463,7	1481,4	1050	525	3,0
HE 1000 x 579	549,9	1501,4	1050	525	3,0

HL					
Profil de base Base profile Basisprofil	(D ≈ 1,05 x h, w = 0,5 x D) ➤				
	G kg/m	H mm	D mm	w mm	A _L m ² /m

HL 920 x 345	328,1	1350,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 368	349,6	1354,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 390	371,4	1359,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 420	401,6	1366,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 449	429,7	1371,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 491	469,0	1380,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 537	513,5	1388,3	999	499,5	3,3
HL 920 x 588	563,2	1399,3	999	499,5	3,4
HL 920 x 656	628,7	1410,3	999	499,5	3,4
HL 920 x 725	694,7	1422,3	999	499,5	3,4
HL 920 x 787	754,6	1434,3	999	499,5	3,5
HL 920 x 970	931,6	1466,3	999	499,5	3,5
HL 1000 AA	282,3	1427,4	1050	525	3,3
HL 1000 A	307,4	1435,4	1050	525	3,3
HL 1000 B	355,0	1445,4	1050	525	3,3
HL 1000 M	394,3	1453,4	1050	525	3,3
HL 1000 x 443	423,1	1457,4	1050	525	3,3
HL 1000 x 483	462,1	1465,4	1050	525	3,3
HL 1000 x 539	516,2	1475,4	1050	525	3,4
HL 1000 x 554	529,9	1477,4	1050	525	3,4
HL 1000 x 591	565,5	1485,4	1050	525	3,4
HL 1000 x 642	614,0	1493,4	1050	525	3,4
HL 1000 x 748	716,5	1513,4	1050	525	3,5
HL 1000 x 883	846,1	1537,4	1050	525	3,5
HL 1100 A	326,5	1580,9	1155	577,5	3,5
HL 1100 B	372,3	1590,9	1155	577,5	3,5
HL 1100 M	413,0	1598,9	1155	577,5	3,5
HL 1100 R	475,4	1608,9	1155	577,5	3,5

- Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
- Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
- Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.

● Poutrelles alvéolaires à ouvertures hexagonales

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● Castellated beams with hexagonal openings

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable.

Execution of the welds according to design

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● Lochstegträger mit sechseckigen Öffnungen

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel.

Schweißnahtausführung nach Berechnung

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1


IPE					
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h, w = 0,5 \times h) \geq$				
	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 200	18,4	295,5	197	98,5	0,764
IPE 200	22,4	300	200	100	0,768
IPE O 200	25,1	303	202	101	0,779
IPE A 220	22,2	325,5	217	108,5	0,843
IPE 220	26,2	330	220	110	0,848
IPE O 220	29,4	333	222	111	0,858
IPE A 240	26,2	355,5	237	118,5	0,918
IPE 240	30,7	360	240	120	0,922
IPE O 240	34,3	363	242	121	0,932
IPE A 270	30,7	400,5	267	133,5	1,037
IPE 270	36,1	405	270	135	1,041
IPE O 270	42,3	411	274	137	1,051
IPE A 300	36,5	445,5	297	148,5	1,156
IPE 300	42,2	450	300	150	1,160
IPE O 300	49,3	456	304	152	1,174
IPE A 330	43,0	490,5	327	163,5	1,250
IPE 330	49,1	495	330	165	1,254
IPE O 330	57,0	501	334	167	1,268
IPE A 360	50,2	536,4	358	178,8	1,351
IPE 360	57,1	540	360	180	1,353
IPE O 360	66,0	546	364	182	1,367

IPE					
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h, w = 0,5 \times h) \geq$				
	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 400	57,4	595,5	397	198,5	1,464
IPE 400	66,3	600	400	200	1,467
IPE O 400	75,7	606	404	202	1,481
IPE A 450	67,2	670,5	447	223,5	1,603
IPE 450	77,6	675	450	225	1,605
IPE O 450	92,4	684	456	228	1,622
IPE A 500	79,4	745,5	497	248,5	1,741
IPE 500	90,7	750	500	250	1,744
IPE O 500	107	759	506	253	1,760
IPE A 550	92,1	820,5	547	273,5	1,875
IPE 550	106	825	550	275	1,877
IPE O 550	123	834	556	278	1,893
IPE A 600	108	895,5	597	298,5	2,013
IPE 600	122	900	600	300	2,015
IPE O 600	154	915	610	305	2,045
IPE 750 x 147	147	1129,5	753	376,5	2,510
IPE 750 x 173	173	1143	762	381	2,534
IPE 750 x 196	196	1155	770	385	2,552

➤ Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
h' = hauteur de l'ouverture.

➤ Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
h' = height of openings.

➤ Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.
h' = Höhe der Öffnungen.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h, w = 0,5 \times h) \geq$				
	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m
HE 260 AA	54,1	366	244	122	1,474
HE 260 A	68,2	375	250	125	1,484
HE 260 B	93	390	260	130	1,499
HE 260 M	172	435	290	145	1,575
HE 280 AA	61,2	396	264	132	1,593
HE 280 A	76,4	405	270	135	1,603
HE 280 B	103	420	280	140	1,618
HE 280 M	189	465	310	155	1,694
HE 300 AA	69,8	425	283	142	1,705
HE 300 A	88,3	435	290	145	1,717
HE 300 B	117	450	300	150	1,732
HE 300 M	238	510	340	170	1,832
HE 320 AA	74,2	452	301	151	1,740
HE 320 A	97,6	465	310	155	1,756
HE 320 B	127	480	320	160	1,771
HE 320 M	245	539	359	180	1,866
HE 340 AA	78,9	480	320	160	1,777
HE 340 A	105	495	330	165	1,795
HE 340 B	134	510	340	170	1,810
HE 340 M	248	566	377	189	1,902
HE 360 AA	83,7	509	339	170	1,814
HE 360 A	112	525	350	175	1,834
HE 360 B	142	540	360	180	1,849
HE 360 M	250	593	395	198	1,934

HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h, w = 0,5 \times h) \geq$				
	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m
HE 400 AA	92,4	567	378	189	1,891
HE 400 A	125	585	390	195	1,912
HE 400 B	155	600	400	200	1,927
HE 400 M	256	648	432	216	2,004
HE 450 AA	99,7	638	425	213	1,984
HE 450 A	140	660	440	220	2,011
HE 450 B	171	675	450	225	2,026
HE 450 M	263	717	478	239	2,096
HE 500 AA	107	708	472	236	2,077
HE 500 A	155	735	490	245	2,110
HE 500 B	187	750	500	250	2,125
HE 500 M	270	786	524	262	2,184
HE 550 AA	120	783	522	261	2,175
HE 550 A	166	810	540	270	2,209
HE 550 B	199	825	550	275	2,224
HE 550 M	278	858	572	286	2,280
HE 600 AA	129	856,5	571	285,5	2,272
HE 600 A	178	885	590	295	2,308
HE 600 B	212	900	600	300	2,323
HE 600 M	285	930	620	310	2,372
HE 600 x 337	337	948	632	316	2,407
HE 600 x 399	399	972	648	324	2,450
HE 650 AA	138	930	620	310	2,369
HE 650 A	190	960	640	320	2,407
HE 650 B	225	975	650	325	2,422
HE 650 M	293	1002	668	334	2,468
HE 650 x 343	343	1020	680	340	2,500
HE 650 x 407	407	1044	696	348	2,543

- Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
h' = hauteur de l'ouverture.
- Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
h' = height of openings.
- Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.
h' = Höhe der Öffnungen.

● Poutrelles alvéolaires à ouvertures hexagonales (suite)

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● Castellated beams with hexagonal openings (continued)

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable.

Execution of the welds according to design


Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● Lochstegträger mit sechseckigen Öffnungen (Fortsetzung)

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel.

Schweißnahtausführung nach Berechnung

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



HE					
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h, w = 0,5 \times h) \geq$				
	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m

HE 700 AA	150	1005	670	335	2,468
HE 700 A	204	1035	690	345	2,505
HE 700 B	241	1050	700	350	2,520
HE 700 M	301	1074	716	358	2,560
HE 700 x 352	352	1092	728	364	2,592
HE 700 x 418	418	1116	744	372	2,635
HE 800 AA	172	1155	770	385	2,660
HE 800 A	224	1185	790	395	2,698
HE 800 B	262	1200	800	400	2,713
HE 800 M	317	1221	814	407	2,746
HE 800 x 373	373	1239	826	413	2,782
HE 800 x 444	444	1263	842	421	2,824
HE 900 AA	198	1305	870	435	2,858
HE 900 A	252	1335	890	445	2,896
HE 900 B	291	1350	900	450	2,911
HE 900 M	333	1365	910	455	2,934
HE 900 x 391	391	1383	922	461	2,970
HE 900 x 466	466	1407	938	469	3,012
HE 1000 AA	222	1455	970	485	3,056
HE 1000 A	272	1485	990	495	3,095
HE 1000 B	314	1500	1000	500	3,110
HE 1000 M	349	1512	1008	504	3,130
HE 1000 x 393	393	1524	1016	508	3,144
HE 1000 x 409	409	1530	1020	510	3,162
HE 1000 x 488	488	1554	1036	518	3,204
HE 1000 x 579	579	1584	1056	528	3,254

HL					
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h, w = 0,5 \times h) \geq$				
	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m

HL 920 x 345	345	1390,5	927	463,5	3,450
HL 920 x 368	368	1396,5	931	465,5	3,460
HL 920 x 390	390	1404	936	468	3,480
HL 920 x 420	420	1414,5	943	471,5	3,500
HL 920 x 449	449	1422	948	474	3,510
HL 920 x 491	491	1435,5	957	478,5	3,520
HL 920 x 537	537	1447,5	965	482,5	3,540
HL 920 x 588	588	1464	976	488	3,570
HL 920 x 656	656	1480,5	987	493,5	3,600
HL 920 x 725	725	1498,5	999	499,5	3,630
HL 920 x 787	787	1516,5	1011	505,5	3,660
HL 920 x 970	970	1564,5	1043	521,5	3,740
HL 1000 AA	296	1473	982	491	3,479
HL 1000 A	321	1485	990	495	3,495
HL 1000 B	371	1500	1000	500	3,510
HL 1000 M	412	1512	1008	504	3,530
HL 1000 x 443	443	1518	1012	506	3,530
HL 1000 x 483	483	1530	1020	510	3,550
HL 1000 x 539	539	1545	1030	515	3,580
HL 1000 x 554	554	1548	1032	516	3,590
HL 1000 x 591	591	1560	1040	520	3,600
HL 1000 x 642	642	1572	1048	524	3,620
HL 1000 x 748	748	1602	1068	534	3,670
HL 1000 x 883	883	1638	1092	546	3,740
HL 1100 A	343	1635	1090	545	3,710
HL 1100 B	390	1650	1100	550	3,726
HL 1100 M	433	1662	1108	554	3,746
HL 1100 R	499	1677	1118	559	3,770

➤ Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
h' = hauteur de l'ouverture.

➤ Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
h' = height of openings.

➤ Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.
h' = Höhe der Öffnungen.

Poutrelles alvéolaires à ouvertures octogonales

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

Castellated beams with octagonal openings

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable.

Execution of the welds according to design


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

Lochstegträger mit achteckigen Öffnungen

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel.

Schweißnahtausführung nach Berechnung

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

IPE						
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h + a, w = 0,5 \times h) \geq$					
	a mm	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 200	98,5	19,6	394	295,5	98,5	0,797
IPE 200	100	23,9	400	300	100	0,801
IPE O 200	101	26,7	404	303	101	0,813
IPE A 220	108,5	23,6	434	325,5	108,5	0,879
IPE 220	110	27,9	440	330	110	0,885
IPE O 220	111	31,3	444	333	111	0,895
IPE A 240	118,5	27,8	474	355,5	118,5	0,958
IPE 240	120	32,6	480	360	120	0,962
IPE O 240	121	36,5	484	363	121	0,972
IPE A 270	133,5	32,6	534	400,5	133,5	1,082
IPE 270	135	38,4	540	405	135	1,086
IPE O 270	137	45,0	548	411	137	1,097
IPE A 300	148,5	38,9	594	445,5	148,5	1,206
IPE 300	150	45	600	450	150	1,210
IPE O 300	152	52,5	608	456	152	1,225
IPE A 330	163,5	45,8	654	490,5	163,5	1,305
IPE 330	165	52,3	660	495	165	1,309
IPE O 330	167	60,7	668	501	167	1,324
IPE A 360	178,8	53,3	715	536,4	178,8	1,411
IPE 360	180	60,9	720	540	180	1,413
IPE O 360	182	70,4	728	546	182	1,428
IPE A 400	198,5	61	794	595,5	198,5	1,530
IPE 400	200	70,8	800	600	200	1,534
IPE O 400	202	80,8	808	606	202	1,548

IPE						
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h + a, w = 0,5 \times h) \geq$					
	a mm	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m
IPE A 450	223,5	71,6	894	670,5	223,5	1,678
IPE 450	225	83,1	900	675	225	1,680
IPE O 450	228	99,0	912	684	228	1,698
IPE A 500	248,5	84,9	994	745,5	248,5	1,824
IPE 500	250	97,4	1000	750	250	1,827
IPE O 500	253	115	1012	759	253	1,844
IPE A 550	273,5	98,5	1094	820,5	273,5	1,966
IPE 550	275	114	1100	825	275	1,969
IPE O 550	278	132	1112	834	278	1,986
IPE A 600	298,5	116	1194	895,5	298,5	2,113
IPE 600	300	131	1200	900	300	2,115
IPE O 600	305	166	1220	915	305	2,147
IPE 750 x 147	376,5	160	1506	1129,5	376,5	2,636
IPE 750 x 173	381	187	1524	1143	381	2,661
IPE 750 x 196	385	212	1540	1155	385	2,680

➤ Exemple: d'autres géométries sont possibles.

h = hauteur du profil de base.

h' = hauteur de l'ouverture.

➤ Example: other geometries are possible.

h = height of base profile.

h' = height of openings.

➤ Beispiel: andere Geometrien sind möglich.

h = Höhe des Basisprofiles.

h' = Höhe der Öffnungen.

● Poutrelles alvéolaires à ouvertures octogonales (suite)

Dimensions: Les dimensions des poutrelles cellulaires sont modulables.

Exécution des soudures suivant dimensionnement

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● Castellated beams with octagonal openings (continued)

Dimensions: The dimensions of the castellated beams are variable.

Execution of the welds according to design

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● Lochstegträger mit achteckigen Öffnungen (Fortsetzung)

Abmessungen: Die Abmessungen der Lochstegträger sind variabel.

Schweißnahtausführung nach Berechnung

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1

HE						
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h + a, w = 0,5 \times h) \geq$					
	a mm	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m

HE 260 AA	122	56,2	488	366	122	1,515
HE 260 A	125	71	500	375	125	1,526
HE 260 B	130	96,4	520	390	130	1,542
HE 260 M	145	179	580	435	145	1,623
HE 280 AA	132	63,6	528	396	132	1,637
HE 280 A	135	79,2	540	405	135	1,648
HE 280 B	140	107	560	420	140	1,665
HE 280 M	155	197	620	465	155	1,746
HE 300 AA	141,5	72,6	566	425	142	1,752
HE 300 A	145	91,5	580	435	145	1,765
HE 300 B	150	121,3	600	450	150	1,782
HE 300 M	170	247	680	510	170	1,889
HE 320 AA	150,5	77,4	602	452	151	1,790
HE 320 A	155	101	620	465	155	1,808
HE 320 B	160	132	640	480	160	1,824
HE 320 M	179,5	255	718	539	180	1,926
HE 340 AA	160	82,5	640	480	160	1,830
HE 340 A	165	109	660	495	165	1,850
HE 340 B	170	139	680	510	170	1,867
HE 340 M	188,5	258	754	566	189	1,965
HE 360 AA	169,5	87,7	678	509	170	1,871
HE 360 A	175	117	700	525	175	1,892
HE 360 B	180	148	720	540	180	1,909
HE 360 M	197,5	261	790	593	198	2,000


HE						
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h + a, w = 0,5 \times h) \geq$					
	a mm	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m

HE 400 AA	189	97,1	756	567	189	1,954
HE 400 A	195	131	780	585	195	1,977
HE 400 B	200	162	800	600	200	1,994
HE 400 M	216	268	864	648	216	2,076
HE 450 AA	212,5	105	850	638	213	2,055
HE 450 A	220	147	880	660	220	2,084
HE 450 B	225	179	900	675	225	2,101
HE 450 M	239	276	956	717	239	2,176
HE 500 AA	236	113	944	708	236	2,156
HE 500 A	245	163	980	735	245	2,192
HE 500 B	250	196	1000	750	250	2,208
HE 500 M	262	284	1048	786	262	2,271
HE 550 AA	261	128	1044	783	261	2,262
HE 550 A	270	175	1080	810	270	2,299
HE 550 B	275	210	1100	825	275	2,316
HE 550 M	286	294	1144	858	286	2,375
HE 600 AA	285,5	138	1142	856,5	285,5	2,367
HE 600 A	295	188	1180	885	295	2,406
HE 600 B	300	224	1200	900	300	2,423
HE 600 M	310	302	1240	930	310	2,475
HE 600 x 337	316	358	1264	948	316	2,512
HE 600 x 399	324	424	1296	972	324	2,558
HE 650 AA	310	148	1240	930	310	2,472
HE 650 A	320	201	1280	960	320	2,514
HE 650 B	325	239	1300	975	325	2,530
HE 650 M	334	311	1336	1002	334	2,579
HE 650 x 343	340	365	1360	1020	340	2,613
HE 650 x 407	348	434	1392	1044	348	2,659

➤ Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
h' = hauteur de l'ouverture.

➤ Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
h' = height of openings.

➤ Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofils.
h' = Höhe der Öffnungen.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

HE						
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h + a, w = 0,5 \times h) \supset$					
	a mm	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m

HE 700 AA	335	161	1340	1005	335	2,580
HE 700 A	345	217	1380	1035	345	2,620
HE 700 B	350	257	1400	1050	350	2,637
HE 700 M	358	321	1432	1074	358	2,679
HE 700 x 352	364	376	1456	1092	364	2,713
HE 700 x 418	372	447	1488	1116	372	2,759
HE 800 AA	385	186	1540	1155	385	2,788
HE 800 A	395	240	1580	1185	395	2,830
HE 800 B	400	280	1600	1200	400	2,846
HE 800 M	407	339	1628	1221	407	2,882
HE 800 x 373	413	400	1652	1239	413	2,920
HE 800 x 444	421	477	1684	1263	421	2,964
HE 900 AA	435	215	1740	1305	435	3,003
HE 900 A	445	271	1780	1335	445	3,044
HE 900 B	450	313	1800	1350	450	3,061
HE 900 M	455	358	1820	1365	455	3,086
HE 900 x 391	461	421	1844	1383	461	3,124
HE 900 x 466	469	503	1876	1407	469	3,168
HE 1000 AA	485	242	1940	1455	485	3,218
HE 1000 A	495	293	1980	1485	495	3,260
HE 1000 B	500	339	2000	1500	500	3,277
HE 1000 M	504	377	2016	1512	504	3,298
HE 1000 x 393	508	425	2032	1524	508	3,313
HE 1000 x 409	510	442	2040	1530	510	3,332
HE 1000 x 488	518	529	2072	1554	518	3,377
HE 1000 x 579	528	627	2112	1584	528	3,430

HL						
Profil de base Base profile Basisprofil	$(H_t = 1,5 \times h + a, w = 0,5 \times h) \supset$					
	a mm	G kg/m	H _t mm	h' mm	w mm	A _L m ² /m

HL 920 x 345	463,5	368	1854	1390,5	463,5	3,605
HL 920 x 368	465,5	393	1862	1396,5	465,5	3,615
HL 920 x 390	468	416	1872	1404	468	3,636
HL 920 x 420	471,5	448	1886	1414,5	471,5	3,657
HL 920 x 449	474	479	1896	1422	474	3,668
HL 920 x 491	478,5	523	1914	1435,5	478,5	3,680
HL 920 x 537	482,5	573	1930	1447,5	482,5	3,701
HL 920 x 588	488	628	1952	1464	488	3,733
HL 920 x 656	493,5	701	1974	1480,5	493,5	3,765
HL 920 x 725	499,5	775	1998	1498,5	499,5	3,797
HL 920 x 787	505,5	841	2022	1516,5	505,5	3,829
HL 920 x 970	521,5	1038	2086	1564,5	521,5	3,914
HL 1000 AA	491	317	1964	1473	491	3,643
HL 1000 A	495	342	1980	1485	495	3,660
HL 1000 B	500	396	2000	1500	500	3,677
HL 1000 M	504	440	2016	1512	504	3,698
HL 1000 x 443	506	474	2024	1518	506	3,699
HL 1000 x 483	510	517	2040	1530	510	3,720
HL 1000 x 539	515	577	2060	1545	515	3,752
HL 1000 x 554	516	594	2064	1548	516	3,762
HL 1000 x 591	520	633	2080	1560	520	3,773
HL 1000 x 642	524	689	2096	1572	524	3,795
HL 1000 x 748	534	802	2136	1602	534	3,848
HL 1000 x 883	546	948	2184	1638	546	3,922
HL 1100 A	545	369	2180	1635	545	3,892
HL 1100 B	550	419	2200	1650	550	3,909
HL 1100 M	554	465	2216	1662	554	3,931
HL 1100 R	559	537	2236	1677	559	3,956

- Exemple: d'autres géométries sont possibles.
h = hauteur du profil de base.
h' = hauteur de l'ouverture.
- Example: other geometries are possible.
h = height of base profile.
h' = height of openings.
- Beispiel: andere Geometrien sind möglich.
h = Höhe des Basisprofiles.
h' = Höhe der Öffnungen.

POUTRELLES DISSYMÉTRIQUES IFB SFB

Les poutrelles dissymétriques permettent de:

- faire **reposer le plancher directement sur la poutrelle**,
- supprimer les retombées de poutres au niveau de la dalle de plafond,
- répondre aux contraintes sécuritaires,
- **gagner de la hauteur et construire un ou plusieurs niveaux supplémentaires**. L'absence de retombées de poutres facilite le passage des canalisations et des conduits d'air tout en répondant aux exigences de protection au feu.

Ces éléments préfabriqués vous offrent l'opportunité de:

- diminuer les coûts de conception,
- réduire le temps d'assemblage,
- alléger les structures.


Ces solutions, permettant des portées jusqu'à 10 m, sont utilisées essentiellement dans:

- les parkings,
- les bureaux,
- le résidentiel.

ASYMMETRIC BEAMS IFB SFB

Asymmetric beams make it possible to:

- have **the floor rest directly on the beam**,
- eliminate the summers at the level of the ceiling slab,
- meet safety constraints,
- **gain height and build one or more additional floors**. The absence of summers makes it easier to lay pipes and air ducts while meeting fire safety requirements.



*Gagner des volumes utiles
tout en respectant les exigences
de protection au feu*



www.sections.arcelor.com



ASYMMETRISCHE TRÄGER IFB SFB

These prefabricated elements offer you an opportunity to:

- cut design costs,
- reduce assembly time,
- reduce structural weight.

These solutions, which allow for spans of up to 10 m, are used mainly in:

- car parks,
- offices,
- residential buildings.

Asymmetrische Träger ermöglichen:

- **die direkte Auflage der Deckenelemente auf die angeschweißten, breiteren Unterflansche,**
- den Wegfall von Unterzügen, da die Träger in die Deckenplatten integriert werden können,
- die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften,
- **einen Gewinn an Höhe und den Bau von einem oder mehreren zusätzlichen Geschossen.** Der Wegfall von Unterzügen erleichtert den Durchgang der Haustechnik und der Entlüftungskanäle bei gleichzeitiger Erfüllung der Brandsicherheitsvorschriften.

Die vorgefertigten Elemente erlauben es:

- die Planungskosten zu senken,
- den Zeitaufwand bei der Ausführung zu verringern,
- das Gewicht der Strukturen zu reduzieren.

Diese Lösungen ermöglichen Spannweiten bis zu 10 m und werden vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Parkhäuser,
- Bürogebäude,
- Wohnungsbau.



*Making the most of usable spaces,
while complying with fire regulations*



*Mehr nutzbarer Raum
unter Einhaltung der
Brandsicherheitsvorschriften*

● Poutrelles IFB


Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● IFB beams

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● IFB-Träger

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung				Dimensions Abmessungen						Valeurs statiques Section properties Statische Kennwerte			
	b _p x t _p mm x mm	type Typ	G kg/m	h _{eff} mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	z ₁ mm	z ₂ mm
									x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10
1/2 IPE 400	380 x 10	A	63,0	200,0	180,0	8,6	13,5	21,0	80,2	6558	543	8,9	12,1
1/2 IPE O 400	390 x 12	A	74,6	202,0	182,0	9,7	15,5	21,0	95,0	7893	627	8,8	12,6
1/2 IPE 450	390 x 12	A	75,5	225,0	190,0	9,4	14,6	21,0	96,2	9857	707	9,8	13,9
1/2 IPE O 450	400 x 12	A	83,9	228,0	192,0	11,0	17,6	21,0	106,8	11230	833	10,5	13,5
1/2 IPE 500	400 x 12	A	83,0	250,0	200,0	10,2	16,0	21,0	105,8	13332	895	11,3	14,9
1/2 IPE O 500	410 x 15	A	101,9	253,0	202,0	12,0	19,0	21,0	129,9	16701	1071	11,2	15,6
1/2 IPE 550	410 x 15	A	101,0	275,0	210,0	11,1	17,2	24,0	128,7	19499	1145	12,0	17,0
1/2 IPE O 550	420 x 15	A	110,7	278,0	212,0	12,7	20,2	24,0	141,0	21825	1318	12,7	16,6
1/2 IPE 600	420 x 15	A	110,7	300,0	220,0	12,0	19,0	24,0	141,0	25375	1420	13,6	17,9
1/2 IPE O 600	430 x 15	A	127,9	305,0	224,0	15,0	24,0	24,0	162,9	29830	1749	14,9	17,1
1/2 IPE O 600	430 x 20	A	144,7	305,0	224,0	15,0	24,0	24,0	184,4	34206	1816	13,7	18,8
1/2 HE 220 M	430 x 15	A	109,3	120,0	226,0	15,5	26,0	18,0	139,2	4209	581	6,3	7,2
1/2 HE 240 M	450 x 20	A	149,0	135,0	248,0	18,0	32,0	21,0	189,8	7323	873	7,1	8,4
1/2 HE 260 B	460 x 12	A	89,8	130,0	260,0	10,0	17,5	24,0	114,4	4251	554	6,5	7,7
1/2 HE 260 M	470 x 20	A	160,0	145,0	268,0	18,0	32,5	24,0	203,8	9087	1038	7,7	8,8
1/2 HE 280 M	500 x 20	A	172,8	155,0	288,0	18,5	33,0	24,0	220,1	11218	1219	8,3	9,2
1/2 HE 280 M	500 x 25	A	192,4	155,0	288,0	18,5	33,0	24,0	245,1	12853	1275	7,9	10,1
1/2 HE 300 B	500 x 15	A	117,4	150,0	300,0	11,0	19,0	27,0	149,5	7482	820	7,4	9,1
1/2 HE 300 M	500 x 25	A	217,1	170,0	310,0	21,0	39,0	27,0	276,5	17044	1675	9,3	10,2
1/2 HE 320 B	500 x 15	A	122,2	160,0	300,0	11,5	20,5	27,0	155,7	8805	932	8,1	9,4
1/2 HE 320 M	500 x 25	A	220,6	179,5	309,0	21,0	40,0	27,0	281,0	19208	1812	9,9	10,6
1/2 HE 320 M	500 x 30	A	240,2	179,5	309,0	21,0	40,0	27,0	306,0	21543	1885	9,5	11,4
1/2 HE 340 B	500 x 15	A	126,0	170,0	300,0	12,0	21,5	27,0	160,4	10173	1034	8,7	9,8
1/2 HE 340 M	500 x 25	A	222,1	188,5	309,0	21,0	40,0	27,0	282,9	21298	1928	10,3	11,0
1/2 HE 340 M	500 x 30	A	241,7	188,5	309,0	21,0	40,0	27,0	307,9	23848	2002	9,9	11,9
1/2 HE 360 B	500 x 15	A	129,8	180,0	300,0	12,5	22,5	27,0	165,3	11660	1142	9,3	10,2
1/2 HE 360 M	500 x 25	A	223,3	197,5	308,0	21,0	40,0	27,0	284,4	23466	2039	10,7	11,5
1/2 HE 360 M	500 x 30	A	242,9	197,5	308,0	21,0	40,0	27,0	309,4	26233	2115	10,3	12,4

IFB = "Integrated Floor Beam"

IFB

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung				Dimensions Abmessungen						Valeurs statiques Section properties Statische Kennwerte			
	b _p x t _p mm x mm	type Typ	G kg/m	h _{eff} mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm²	I _y mm⁴	W _{el,y} mm³	z ₁ mm	z ₂ mm
									x 10²	x 10⁴	x 10³	x 10	x 10
1/2 HE 400 B	500 x 20	A	156,1	200,0	300,0	13,5	24,0	27,0	198,9	17419	1408	9,6	12,4
1/2 HE 400 M	500 x 25	A	226,0	216,0	307,0	21,0	40,0	27,0	287,9	28310	2274	11,6	12,5
1/2 HE 400 M	500 x 30	A	245,6	216,0	307,0	21,0	40,0	27,0	312,9	31558	2354	11,2	13,4
1/2 HE 450 B	500 x 20	A	164,1	225,0	300,0	14,0	26,0	27,0	209,0	22963	1708	11,1	13,4
1/2 HE 450 M	500 x 25	A	229,8	239,0	307,0	21,0	40,0	27,0	292,7	35066	2578	12,8	13,6
1/2 HE 450 M	500 x 30	A	249,4	239,0	307,0	21,0	40,0	27,0	317,7	38977	2663	12,3	14,6
1/2 HE 500 A	500 x 20	A	156,0	245,0	300,0	12,0	23,0	27,0	198,8	25944	1722	11,4	15,1
1/2 HE 500 B	500 x 20	A	172,2	250,0	300,0	14,5	28,0	27,0	219,3	29447	2035	12,5	14,5
1/2 HE 500 M	500 x 25	A	233,3	262,0	306,0	21,0	40,0	27,0	297,1	42529	2879	13,9	14,8
1/2 HE 500 M	500 x 30	A	252,9	262,0	306,0	21,0	40,0	27,0	322,1	47154	2970	13,3	15,9
1/2 HE 550 A	500 x 20	A	161,6	270,0	300,0	12,5	24,0	27,0	205,9	32356	1991	12,7	16,3
1/2 HE 550 B	500 x 20	A	178,2	275,0	300,0	15,0	29,0	27,0	227,0	36479	2336	13,9	15,6
1/2 HE 550 B	500 x 25	A	197,8	275,0	300,0	15,0	29,0	27,0	252,0	40971	2407	13,0	17,0
1/2 HE 550 M	500 x 25	A	237,2	286,0	306,0	21,0	40,0	27,0	302,2	51213	3206	15,1	16,0
1/2 HE 550 M	500 x 30	A	256,8	286,0	306,0	21,0	40,0	27,0	327,2	56660	3303	14,4	17,2
1/2 HE 550 M	500 x 35	A	276,5	286,0	306,0	21,0	40,0	27,0	352,2	61669	3388	13,9	18,2
1/2 HE 600 A	500 x 20	A	167,4	295,0	300,0	13,0	25,0	27,0	213,2	39636	2276	14,1	17,4
1/2 HE 600 B	500 x 20	A	184,5	300,0	300,0	15,5	30,0	27,0	235,0	44424	2654	15,3	16,7
1/2 HE 600 B	500 x 25	A	204,1	300,0	300,0	15,5	30,0	27,0	260,0	49850	2733	14,3	18,2
1/2 HE 600 M	500 x 30	A	260,5	310,0	305,0	21,0	40,0	27,0	331,8	66995	3631	15,5	18,5
1/2 HE 600 M	500 x 35	A	280,1	310,0	305,0	21,0	40,0	27,0	356,8	72791	3721	14,9	19,6
1/2 HE 650 A	500 x 20	A	173,3	320,0	300,0	13,5	26,0	27,0	220,8	47825	2578	15,5	18,5
1/2 HE 650 B	500 x 25	A	210,5	325,0	300,0	16,0	31,0	27,0	268,2	59791	3078	15,6	19,4
1/2 HE 650 M	500 x 25	A	244,8	334,0	305,0	21,0	40,0	27,0	311,9	71097	3863	17,5	18,4
1/2 HE 650 M	500 x 30	A	264,4	334,0	305,0	21,0	40,0	27,0	336,9	78374	3973	16,7	19,7
1/2 HE 650 M	500 x 35	A	284,1	334,0	305,0	21,0	40,0	27,0	361,9	85034	4069	16,0	20,9

● Poutrelles IFB (suite)


Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● IFB beams (continued)

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● IFB-Träger (Fortsetzung)

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung				Dimensions Abmessungen						Valeurs statiques Section properties Statische Kennwerte			
	b _p x t _p mm x mm	type Typ	G kg/m	h _{eff} mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	z ₁ mm	z ₂ mm
									x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10
1/2 HE 280 A	80 x 40	B	63,3	162,0	280,0	8,0	13,0	24,0	80,6	4004	396	7,4	10,1
1/2 HE 300 A	100 x 30	B	67,7	161,0	300,0	8,5	14,0	27,0	86,3	4375	417	7,0	10,5
1/2 HP 360x109	170 x 20	B	81,2	180,3	370,5	12,9	12,9	15,2	103,5	6739	606	8,2	11,1
1/2 HP 360x109	170 x 30	B	94,6	190,3	370,5	12,9	12,9	15,2	120,5	8714	831	9,8	10,5
1/2 HP 360x133	170 x 20	B	92,8	180,4	373,3	15,6	15,6	15,2	118,2	7509	635	7,8	11,8
1/2 HP 360x133	170 x 30	B	106,2	190,4	373,3	15,6	15,6	15,2	135,2	9768	866	9,3	11,3
1/2 HP 360x152	170 x 30	B	116,1	190,3	375,5	17,9	17,9	15,2	147,9	10583	894	9,0	11,8
1/2 HP 360x152	170 x 40	B	129,4	200,3	375,5	17,9	17,9	15,2	164,9	12904	1116	10,3	11,6
1/2 HP 400x122	190 x 20	B	91,0	180,0	390,0	14,0	14,0	15,0	116,0	7597	678	8,2	11,2
1/2 HP 400x122	190 x 30	B	105,9	190,0	390,0	14,0	14,0	15,0	135,0	9837	931	9,8	10,6
1/2 HP 400x140	190 x 30	B	114,8	190,0	392,0	16,0	16,0	15,0	146,3	10658	958	9,5	11,1
1/2 HP 400x140	190 x 40	B	129,7	200,0	392,0	16,0	16,0	15,0	165,3	12931	1199	10,8	10,8
1/2 HP 400x158	190 x 30	B	123,8	190,0	394,0	18,0	18,0	15,0	157,7	11435	984	9,2	11,6
1/2 HP 400x158	190 x 40	B	138,7	200,0	394,0	18,0	18,0	15,0	176,7	13926	1231	10,5	11,3
1/2 HP 400x176	190 x 30	B	132,8	190,0	396,0	20,0	20,0	15,0	169,2	12179	1010	8,9	12,1
1/2 HP 400x176	190 x 40	B	147,7	200,0	396,0	20,0	20,0	15,0	188,2	14874	1262	10,2	11,8
1/2 HP 400x194	190 x 30	B	141,9	190,0	398,0	22,0	22,0	15,0	180,7	12899	1036	8,7	12,5
1/2 HP 400x194	190 x 40	B	156,8	200,0	398,0	22,0	22,0	15,0	199,7	15785	1292	10,0	12,2

● Poutrelles SFB


Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● SFB beams

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● SFB-Träger

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung			Dimensions Abmessungen						Valeurs statiques Section properties Statische Kennwerte			
	$b_p \times t_p$ mm x mm	G kg/m	h_{eff} mm	b mm	t_w mm	t_f mm	r mm	A mm ²	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	z_1 mm	z_2 mm
								$\times 10^2$	$\times 10^4$	$\times 10^3$	$\times 10$	$\times 10$
HEB 140	340 x 10	60,4	140,0	140,0	7,0	12,0	12,0	77,0	2580	250	4,7	10,3
HEM 140	350 x 10	90,7	160,0	146,0	13,0	22,0	12,0	115,6	5057	478	6,4	10,6
HEM 140	350 x 15	104,4	160,0	146,0	13,0	22,0	12,0	133,1	5735	501	6,0	11,5
HEM 140	350 x 20	118,2	160,0	146,0	13,0	22,0	12,0	150,6	6348	521	5,8	12,2
HEB 160	360 x 10	70,8	160,0	160,0	8,0	13,0	15,0	90,3	4058	356	5,6	11,4
HEM 160	370 x 10	105,2	180,0	166,0	14,0	23,0	15,0	134,1	7519	647	7,4	11,6
HEM 160	370 x 15	119,8	180,0	166,0	14,0	23,0	15,0	152,6	8465	675	7,0	12,5
HEM 160	370 x 20	134,3	180,0	166,0	14,0	23,0	15,0	171,1	9322	699	6,7	13,3
HEM 160	370 x 25	148,8	180,0	166,0	14,0	23,0	15,0	189,6	10122	723	6,5	14,0
HEB 180	380 x 10	81,1	180,0	180,0	8,5	14,0	15,0	103,3	6002	480	6,5	12,5
HEB 180	380 x 15	96,0	180,0	180,0	8,5	14,0	15,0	122,3	6734	497	6,0	13,5
HEM 180	390 x 10	119,5	200,0	186,0	14,5	24,0	15,0	152,3	10685	842	8,3	12,7
HEM 180	390 x 15	134,8	200,0	186,0	14,5	24,0	15,0	171,8	11952	875	7,8	13,7
HEM 180	390 x 20	150,1	200,0	186,0	14,5	24,0	15,0	191,3	13098	904	7,5	14,5
HEM 180	390 x 25	165,4	200,0	186,0	14,5	24,0	15,0	210,8	14165	932	7,3	15,2
HEB 200	400 x 10	92,7	200,0	200,0	9,0	15,0	18,0	118,1	8616	636	7,4	13,6
HEB 200	400 x 15	108,4	200,0	200,0	9,0	15,0	18,0	138,1	9628	656	6,8	14,7
HEM 200	410 x 10	135,2	220,0	206,0	15,0	25,0	18,0	172,3	14777	1076	9,3	13,7
HEM 200	410 x 15	151,3	220,0	206,0	15,0	25,0	18,0	192,8	16436	1114	8,8	14,7
HEM 200	410 x 20	167,4	220,0	206,0	15,0	25,0	18,0	213,3	17937	1149	8,4	15,6
HEM 200	410 x 25	183,5	220,0	206,0	15,0	25,0	18,0	233,8	19333	1181	8,1	16,4
HEM 200	410 x 30	199,6	220,0	206,0	15,0	25,0	18,0	254,3	20656	1212	8,0	17,0
HEB 220	420 x 10	104,4	220,0	220,0	9,5	16,0	18,0	133,0	11895	813	8,4	14,6
HEB 220	420 x 15	120,9	220,0	220,0	9,5	16,0	18,0	154,0	13243	838	7,7	15,8
HEB 220	420 x 20	137,4	220,0	220,0	9,5	16,0	18,0	175,0	14410	860	7,2	16,8
HEM 220	430 x 10	151,1	240,0	226,0	15,5	26,0	18,0	192,4	19826	1340	10,2	14,8
HEM 220	430 x 15	167,9	240,0	226,0	15,5	26,0	18,0	213,9	21941	1385	9,7	15,8
HEM 220	430 x 20	184,8	240,0	226,0	15,5	26,0	18,0	235,4	23859	1425	9,3	16,7
HEM 220	430 x 25	201,7	240,0	226,0	15,5	26,0	18,0	256,9	25638	1461	9,0	17,5
HEM 220	430 x 30	218,6	240,0	226,0	15,5	26,0	18,0	278,4	27320	1497	8,7	18,3

● Poutrelles SFB (suite)


Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● SFB beams (continued)

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● SFB-Träger (Fortsetzung)

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung			Dimensions Abmessungen						Valeurs statiques Section properties Statische Kennwerte			
	b _p x t _p mm x mm	G kg/m	h _{eff} mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	z ₁ mm	z ₂ mm
								x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10
HEB 240	440 x 10	117,7	240,0	240,0	10,0	17,0	21,0	150,0	16121	1029	9,3	15,7
HEB 240	440 x 15	135,0	240,0	240,0	10,0	17,0	21,0	172,0	17883	1059	8,6	16,9
HEB 240	440 x 20	152,3	240,0	240,0	10,0	17,0	21,0	194,0	19414	1085	8,1	17,9
HEM 240	450 x 10	192,0	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	244,6	31491	1959	11,9	16,1
HEM 240	450 x 15	209,7	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	267,1	34545	2020	11,4	17,1
HEM 240	450 x 20	227,3	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	289,6	37361	2075	11,0	18,0
HEM 240	450 x 25	245,0	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	312,1	40001	2126	10,7	18,8
HEM 240	450 x 30	262,6	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	334,6	42510	2174	10,4	19,6
HEM 240	450 x 35	280,3	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	357,1	44923	2221	10,3	20,2
HEM 240	450 x 40	298,0	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0	379,6	47268	2267	10,1	20,9
HEB 260	460 x 10	129,1	260,0	260,0	10,0	17,5	24,0	164,4	20962	1249	10,2	16,8
HEB 260	460 x 15	147,1	260,0	260,0	10,0	17,5	24,0	187,4	23176	1283	9,4	18,1
HEB 260	460 x 20	165,2	260,0	260,0	10,0	17,5	24,0	210,4	25099	1313	8,9	19,1
HEM 260	470 x 10	209,3	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	266,6	40022	2334	12,9	17,1
HEM 260	470 x 15	227,8	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	290,1	43732	2402	12,3	18,2
HEM 260	470 x 20	246,2	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	313,6	47153	2463	11,9	19,1
HEM 260	470 x 25	264,7	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	337,1	50357	2519	11,5	20,0
HEM 260	470 x 30	283,1	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	360,6	53396	2573	11,2	20,8
HEM 260	470 x 35	301,6	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	384,1	56312	2624	11,0	21,5
HEM 260	470 x 40	320,0	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0	407,6	59136	2675	10,9	22,1
HEB 280	480 x 10	140,8	280,0	280,0	10,5	18,0	24,0	179,4	26666	1491	11,1	17,9
HEB 280	480 x 15	159,6	280,0	280,0	10,5	18,0	24,0	203,4	29402	1530	10,3	19,2
HEB 280	480 x 20	178,5	280,0	280,0	10,5	18,0	24,0	227,4	31782	1563	9,7	20,3
HEM 280	490 x 10	227,0	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	289,2	49970	2744	13,8	18,2
HEM 280	490 x 15	246,2	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	313,7	54422	2819	13,2	19,3
HEM 280	490 x 20	265,5	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	338,2	58528	2886	12,7	20,3
HEM 280	490 x 25	284,7	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	362,7	62371	2948	12,3	21,2
HEM 280	490 x 30	303,9	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	387,2	66010	3007	12,0	22,0
HEM 280	490 x 35	323,2	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	411,7	69494	3063	11,8	22,7
HEM 280	490 x 40	342,4	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0	436,2	72860	3118	11,6	23,4

SFB = "Slim Floor Beam"

SFB

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung			Dimensions Abmessungen						Valeurs statiques Section properties Statische Kennwerte			
	$b_p \times t_p$ mm x mm	G kg/m	h_{eff} mm	b mm	t_w mm	t_f mm	r mm	A mm ²	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	z_1 mm	z_2 mm
								x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10
HEB 300	500 x 10	156,3	300,0	300,0	11,0	19,0	27,0	199,1	34165	1808	12,1	18,9
HEB 300	500 x 15	175,9	300,0	300,0	11,0	19,0	27,0	224,1	37557	1853	11,2	20,3
HEB 300	500 x 20	195,5	300,0	300,0	11,0	19,0	27,0	249,1	40521	1891	10,6	21,4
HEB 300	500 x 25	215,2	300,0	300,0	11,0	19,0	27,0	274,1	43185	1927	10,1	22,4
HEM 300	510 x 10	278,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	354,1	72574	3718	15,5	19,5
HEM 300	510 x 15	298,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	379,6	78460	3813	14,9	20,6
HEM 300	510 x 20	318,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	405,1	83961	3899	14,5	21,5
HEM 300	510 x 25	338,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	430,6	89158	3980	14,1	22,4
HEM 300	510 x 30	358,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	456,1	94113	4056	13,8	23,2
HEM 300	510 x 35	378,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	481,6	98877	4129	13,6	23,9
HEM 300	510 x 40	398,1	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0	507,1	103490	4199	13,4	24,6
HEB 320	500 x 10	165,9	320,0	300,0	11,5	20,5	27,0	211,3	41220	2071	13,1	19,9
HEB 320	500 x 15	185,5	320,0	300,0	11,5	20,5	27,0	236,3	45202	2121	12,2	21,3
HEB 320	500 x 20	205,2	320,0	300,0	11,5	20,5	27,0	261,3	48699	2164	11,5	22,5
HEB 320	500 x 25	224,8	320,0	300,0	11,5	20,5	27,0	286,3	51847	2203	11,0	23,5

PARACHÈVEMENT

Pour offrir aux clients des produits finis, prêts à l'emploi.

Au-delà du produit, Arcelor Sections s'est doté d'outils performants de parachèvement qui assurent aux clients un **service complet** permettant une réduction substantielle des coûts.

Une gamme complète d'opérations de parachèvement pour réaliser vos projets:

- le perçage,
- l'oxycoupage,
- le contrefléchage et le redressage,
- le sciage à froid,
- le cintrage,
- le soudage et le goujonnage,
- le traitement de surface:
 - le grenaillage,
 - la métallisation par projection de zinc en fusion,
 - les peintures protectrices,
 - la galvanisation,
 - la fabrication de poutrelles cellulaires ACB®.

Arcelor Sections Commercial propose à ses clients des structures métalliques (pour des parkings, des ponts...) fabriquées et peintes dans ses ateliers et **prêtes au montage**.

FINISHING

To supply its customers with finished, ready-to-use products.

In addition to the products themselves, Arcelor Sections uses high-performance finishing tools to provide its customers with a **complete service**, which substantially reduces costs.



28

*Des services fiables de haute qualité
pour compléter votre gamme de produits
et répondre aux besoins du marché*

asc.finishing@arcelor.com

ISO 9001



*Reliable, high quality services
to complete your product range
and meet market demands*

ANARBEITUNG

A full range of finishing operations to complete your projects:

- drilling,
- oxyacetylene cutting,
- cambering and straightening,
- cold sawing,
- bending,
- welding and stud-welding,
- surface treatment:
 - shot blasting,
 - hot metal spraying,
 - protective coating,
 - hot-dip galvanisation,
 - manufacture of ACB® castellated beams.

Arcelor Sections Commercial offers its customers metallic structures for car parks, bridges, which are manufactured and painted in its workshops and **ready-to-install**.

Die Kunden erhalten fertige, sofort einbaubare Produkte.

Dank effizienter Anarbeitung bietet Arcelor Sections über das reine Produktangebot hinaus einen **umfassenden Service**, der beträchtliche Einsparungen ermöglicht.

Für die Umsetzung Ihrer Projekte steht Ihnen eine umfangreiche Palette an Verfahren zur Anarbeitung zur Verfügung:

- Bohren,
- Brennschneiden,
- Überhöhen und Richten,
- Ablängen,
- Biegen,
- Schweißen und Bolzenaufschweißen,
- Oberflächenbehandlung:
 - Sandstrahlen,
 - Spritzverzinken,
 - Aufbringen von Oberflächenschutz,
 - Feuerverzinken,
 - Fertigung von ACB®-Lochstegträgern.

Arcelor Sections Commercial bietet seinen Kunden vorgefertigte, oberflächenbeschichtete und **sofort einsatzbereite** Stahlbauteile, z. B. für Parkhäuser, Brücken.

*Zuverlässige Dienstleistungen von hoher Qualität
erlauben es Ihnen, Ihre Angebotspalette
zu vervollständigen und Antworten
auf die Anforderungen des Marktes zu geben*



29



CONSTRUCTION MIXTE

Pour allier les possibilités techniques de chaque matériau dans différents domaines d'application.

La construction mixte acier-béton consiste à connecter mécaniquement la poutrelle à la dalle en béton.

- Poutre en acier alliée à une dalle en béton armé:
 - pour accroître la résistance et la rigidité de la poutre.

- Profilé en acier enrobé par du béton armé:
 - pour répondre à toutes contraintes de protection incendie,
 - pour reprendre les charges verticales et ainsi réduire considérablement la section et le nombre des colonnes.
- Poteaux et poutres remplis de béton armé (solution anti feu):
 - pour éliminer les frais de coffrage,
 - pour obtenir une résistance au feu jusqu'à 120 minutes tout en laissant les sections apparentes.

Les structures mixtes offrent **un comportement inégalable aux sollicitations sismiques.**

COMPOSITE CONSTRUCTION

To combine the technical possibilities of each material in different areas of application.

Composite steel-concrete construction involves connecting the beam to the concrete slab mechanically.

- Steel beam combined with a reinforced concrete slab:
 - to increase both the resistance and the rigidity of the beam.

*Pour des structures
plus résistantes et plus rigides*



STAHL- VERBUNDKONSTRUKTION

- Steel profile coated with reinforced concrete:
 - to meet all forms of fire safety constraints,
 - to take up vertical loads and thus considerably reduce the cross-section and number of columns needed.
- Columns and beams filled with reinforced concrete (anti-fire solution):
 - to eliminate formwork costs,
 - to obtain a fire resistance of up to 120 minutes while leaving the sections visible.

Composite structures provide **unrivalled properties when exposed to seismic stresses**.

Stahlverbundkonstruktionen verbinden in ganz unterschiedlichen Einsatzbereichen die technischen Möglichkeiten der einzelnen Werkstoffe.

Bei der Stahlbeton-Verbundkonstruktion wird der Träger schubfest mit der Betonplatte verbunden.

- Der Stahlträger ist mit einer Stahlbetonplatte verbunden:
 - um den Widerstand und die Steifigkeit des Trägers zu erhöhen.

- Mit Beton ummantelte Stahlprofile:
 - um alle Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen,
 - um die Lastabtragung zu gewährleisten und so den Querschnitt und die Anzahl der Stützen zu verringern.
- Mit Beton verfüllte Stützen und Träger (feuerresistente Lösung):
 - um Schalungskosten zu vermeiden,
 - um eine Feuerbeständigkeit bis zu 120 Minuten zu erreichen, wobei die Stahlprofile gleichzeitig sichtbar bleiben können.

Die Verbundkonstruktionen bieten eine hervorragende Sicherheit bei Erdbeben.

*For greater
structural strength
and rigidity*



www.sections.arcelor.com



*Für eine höhere
strukturelle Festigkeit
und Steifigkeit*

Une offre globale pour vos planchers

globalFloor® est un concept de plancher évolutif et universel permettant d'améliorer les performances en termes de résistance mécanique, de rapidité de pose et d'intégration des fonctions. Le système consiste à associer des solives de type HE / IPE, des poutrelles alvéolaires ACB® ou dissymétriques de type IFB / SFB avec des bacs de plancher produits par Arcelor Construction.

globalFloor® permet des **grandes portées sans étais**. La réduction de l'emprise des structures et de la hauteur des planchers permet de **gagner de la surface au sol ainsi que du volume** et facilite une éventuelle modification de l'agencement intérieur des espaces.

- Le **logiciel globalFloor®** permet aux utilisateurs d'optimiser économiquement un plancher composé de solives et de bacs en acier.
- Une documentation adaptée valide la pertinence du choix d'un plancher métallique dans un bâtiment multi-étages traditionnel.
- Le site web **www.globalfloor.com** permet de trouver des informations détaillées sur ce concept évolutif.

A global product offering for your floors

globalFloor® is a flexible and universal floor concept that improves performances in terms of mechanical strength, installation speed and service integration. The system consists in combining joists such as HE/IPE type beams, castellated ACB® or asymmetrical IFB/SFB type beams with floor elements produced by Arcelor Construction.

globalFloor® allows **wide spans without temporary supports**. The reduction in structure size and floor height leads to **surface and volume savings**, and also facilitates future alterations to the interior layout.

A flexible floor concept



www.globalfloor.com

Un concept de plancher évolutif



- The **globalFloor® software** allows floors consisting of steel joists and composite decks to be optimised economically.
- Specific documentation validates the relevance of steel decks in traditional multistorey buildings.
- The **www.globalfloor.com** website contains detailed information on this flexible concept.

Ein Komplettangebot für Ihre Deckensysteme


globalFloor® ist ein Universaldeckenkonzept, das den mechanischen Widerstand, die Montagezeit und die Integration der technischen Leitungssysteme verbessert. Das Prinzip von globalFloor® ist die Verbindung von Deckenträgern aus HE / IPE Profilen, Lochstegträgern ACB® oder asymmetrischen IFB / SFB Trägern mit von Arcelor Construction produzierten Trapezblechen.

globalFloor® erlaubt **große Spannweiten ohne temporäre Zwischenabstützungen**. Die kompakte Struktur der Deckensysteme ermöglicht es, **Nutzfläche und Volumen zu gewinnen** und erlaubt eine flexible Gestaltung der Innenräume.

- Die **globalFloor® Software** erlaubt es den Benutzern, die Wirtschaftlichkeit des aus Querträgern und Stahldecken bestehenden Deckenkonzeptes zu optimieren.
- Eine geeignete Dokumentation erläutert die Vorteile dieses Systems in konventionellen Gebäuden.
- Die **www.globalfloor.com** Website gibt detailliertere Informationen über dieses flexible Deckenkonzept.



30



www.sections.arcelor.com



31

Ein flexibles Deckenkonzept



Arcelor Sections

La compétence au service du client

The know-how to meet customers' needs

Kompetenz im Dienste des Kunden

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com



PROFILÉS BRITANNIQUES BRITISH SECTIONS BRITISCHE PROFILE

UB Poutrelles universelles britanniques	British universal beams	Britische Universalträger	134
J Poutrelles normales britanniques	British joists with taper flanges	Britische Normalträger	140
UC Poteaux universels britanniques	British universal columns	Britische Universalstützen	142
UBP Poutrelles-pieux britanniques à larges ailes	British universal bearing piles with wide flanges	Britische Breitflanschpfähle	146
PFC Fers U britanniques à ailes parallèles	British parallel flange channels	Britische U-Profile mit parallelen Flanschen	148
CH Fers U britanniques à ailes inclinées	British channels with taper flanges	Britische U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen	150

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

● Poutrelles universelles britanniques

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● British universal beams

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1


● Britische Universalträger

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
UB 127 x 76 x 13 ^{+/*}	13,0	127	76	4	7,6	7,6	16,52	112	96,6	-	-	-	0,537	41,41
UB 152 x 89 x 16 ^{+/*}	16,0	152,4	88,7	4,5	7,7	7,6	20,32	137	121,8	-	-	-	0,638	39,97
UB 178 x 102 x 19 ^{+/*}	19,0	177,8	101,2	4,8	7,9	7,6	24,26	162	146,8	M10	50	58	0,738	38,74
UB 203 x 102 x 23 ^{+/*}	23,1	203,2	101,8	5,4	9,3	7,6	29,40	184,6	169,4	M10	54	58	0,790	34,22
UB 203 x 133 x 25 ^{+/*}	25,1	203,2	133,2	5,7	7,8	7,6	31,97	187,6	172,4	M16	64	70	0,915	36,45
UB 203 x 133 x 30 ^{+/*}	30,0	206,8	133,9	6,4	9,6	7,6	38,21	187,6	172,4	M16	66	70	0,923	30,78
UB 254 x 102 x 22 ^{+/*}	22,0	254	101,6	5,7	6,8	7,6	28,02	240,4	225,2	M10	50	58	0,890	40,47
UB 254 x 102 x 25 ^{+/*}	25,2	257,2	101,9	6	8,4	7,6	32,04	240,4	225,2	M10	52	58	0,897	35,66
UB 254 x 102 x 28 ^{+/*}	28,3	260,4	102,2	6,3	10	7,6	36,08	240,4	225,2	M12	54	54	0,904	31,92
UB 254 x 146 x 31 ^{+/*}	31,1	251,4	146,1	6	8,6	7,6	39,68	234,2	219	M16	66	82	1,062	34,10
UB 254 x 146 x 37 ^{+/*}	37,0	256	146,4	6,3	10,9	7,6	47,17	234,2	219	M16	66	82	1,072	28,95
UB 254 x 146 x 43 ^{+/*}	43,0	259,6	147,3	7,2	12,7	7,6	54,77	234,2	219	M16	66	84	1,081	25,14
UB 305 x 102 x 25 ⁺	24,8	305,1	101,6	5,8	7	7,6	31,60	291,1	275,9	M10	56	58	0,992	39,98
UB 305 x 102 x 28 ⁺	28,2	308,7	101,8	6	8,8	7,6	35,88	291,1	275,9	M10	58	58	1,000	35,49
UB 305 x 102 x 33 ⁺	32,8	312,7	102,4	6,6	10,8	7,6	41,83	291,1	275,9	M10	58	60	1,009	30,72
UB 305 x 127 x 37 ⁺	37,0	304,4	123,4	7,1	10,7	8,9	47,18	283	265,2	M16	67	69	1,073	28,97
UB 305 x 127 x 42 ⁺	41,9	307,2	124,3	8	12,1	8,9	53,40	283	265,2	M16	68	70	1,080	25,77
UB 305 x 127 x 48 ⁺	48,1	311	125,3	9	14	8,9	61,23	283	265,2	M16	69	71	1,090	22,67
UB 305 x 165 x 40 ⁺	40,3	303,4	165	6	10,2	8,9	51,32	283	265,2	M22	76	84	1,240	30,77
UB 305 x 165 x 46 ⁺	46,1	306,6	165,7	6,7	11,8	8,9	58,75	283	265,2	M22	76	84	1,247	27,05
UB 305 x 165 x 54 ⁺	54,0	310,4	166,9	7,9	13,7	8,9	68,77	283	265,2	M22	78	84	1,257	23,29
UB 356 x 127 x 33 ⁺	33,1	349	125,4	6	8,5	10,2	42,13	332	311,6	M12	62	74	1,170	35,38
UB 356 x 127 x 39 ⁺	39,1	353,4	126	6,6	10,7	10,2	49,77	332	311,6	M12	62	74	1,180	30,21

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217/ Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹										
UB 127 x 76 x 13	13,0	473	74,56	84,15	5,35	6,43	55,74	14,67	22,58	1,84	28,10	2,80	1,98	1	1	-	1	1	-	✓	✓	✓
UB 152 x 89 x 16	16,0	834	109,5	123,3	6,41	8,18	89,75	20,24	31,18	2,10	28,80	3,55	4,69	1	1	-	1	2	-	✓	✓	✓
UB 178 x 102 x 19	19,0	1356	152,5	171,3	7,48	9,85	136,7	27,02	41,59	2,37	29,50	4,42	9,85	1	1	1	1	2	4	✓	✓	✓
UB 203 x 102 x 23	23,1	2105	207,2	234,1	8,46	12,38	163,9	32,19	49,75	2,36	32,90	7,02	15,37	1	1	1	1	3	4	✓	✓	✓
UB 203 x 133 x 25	25,1	2340	230,3	257,7	8,56	12,82	307,6	46,19	70,94	3,10	30,20	6,10	29,33	1	2	3	1	2	4	✓	✓	✓
UB 203 x 133 x 30	30,0	2896	280,0	314,4	8,71	14,58	384,7	57,45	88,22	3,17	34,50	10,43	37,34	1	1	1	1	2	2	✓	✓	✓
UB 254 x 102 x 22	22,0	2841	223,7	259,0	10,07	15,62	119,3	23,49	37,27	2,06	28,20	4,35	18,16	1	1	-	3	4	-	✓	✓	✓
UB 254 x 102 x 25	25,2	3415	265,5	305,5	10,32	16,70	148,7	29,18	46,01	2,15	31,70	6,56	22,92	1	1	-	2	4	-	✓	✓	✓
UB 254 x 102 x 28	28,3	4005	307,6	352,8	10,54	17,79	178,5	34,94	54,85	2,22	35,20	9,66	27,89	1	1	-	2	4	-	✓	✓	✓
UB 254 x 146 x 31	31,1	4413	351,1	393,1	10,55	16,37	447,5	61,26	94,13	3,36	32,10	8,68	65,88	1	2	-	2	4	-	✓	✓	✓
UB 254 x 146 x 37	37,0	5537	432,6	483,2	10,83	17,59	570,6	77,96	119,4	3,48	37,00	15,37	85,61	1	1	-	2	4	-	✓	✓	✓
UB 254 x 146 x 43	43,0	6544	504,1	566,3	10,93	20,20	677,4	91,97	141,1	3,52	41,50	23,97	103,1	1	1	-	1	2	-	✓	✓	✓
UB 305 x 102 x 25	24,8	4455	292,1	342,0	11,87	18,85	122,9	24,20	38,81	1,97	28,70	4,98	27,18	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 305 x 102 x 28	28,2	5366	347,6	402,9	12,23	19,83	155,4	30,53	48,45	2,08	32,50	7,51	34,79	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 305 x 102 x 33	32,8	6501	415,8	480,8	12,47	22,06	194,1	37,91	60,04	2,15	37,10	12,29	44,04	1	1	-	3	4	-	✓	✓	✓
UB 305 x 127 x 37	37,0	7171	471,1	539,4	12,33	23,44	336,2	54,49	85,41	2,67	38,93	14,96	72,26	1	1	-	2	4	-	✓	✓	✓
UB 305 x 127 x 42	41,9	8196	533,6	613,5	12,39	26,44	388,8	62,55	98,41	2,70	42,63	21,42	84,32	1	1	-	2	3	-	✓	✓	✓
UB 305 x 127 x 48	48,1	9575	615,7	710,7	12,50	29,90	461,0	73,59	116,1	2,74	47,43	32,18	101,2	1	1	-	1	2	-	✓	✓	✓
UB 305 x 165 x 40	40,3	8503	560,5	623,1	12,87	20,09	764,4	92,65	141,7	3,86	36,83	14,74	164,1	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 305 x 165 x 46	46,1	9899	645,7	720,0	12,98	22,53	895,7	108,1	165,5	3,90	40,73	22,20	194,4	1	1	-	3	4	-	✓	✓	✓
UB 305 x 165 x 54	54,0	11700	753,6	846,1	13,04	26,56	1063	127,4	195,6	3,93	45,73	34,90	233,6	1	1	-	2	3	-	✓	✓	✓
UB 356 x 127 x 33	33,1	8249	472,7	542,9	13,99	23,06	280,2	44,69	70,29	2,58	34,95	8,97	80,97	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 356 x 127 x 39	39,1	10172	575,6	658,5	14,30	25,69	357,8	56,80	89,05	2,68	39,95	15,15	104,7	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles universelles britanniques (suite)

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● British universal beams (continued)

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolerances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1


● Britische Universalträger (Fortsetzung)

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
UB 356 x 171 x 45 ⁺	45,0	351,4	171,1	7	9,7	10,2	57,33	332	311,6	M22	82	90	1,356	30,13
UB 356 x 171 x 51 ⁺	51,0	355	171,5	7,4	11,5	10,2	64,91	332	311,6	M22	82	90	1,364	26,76
UB 356 x 171 x 57 ⁺	57,0	358	172,2	8,1	13	10,2	72,56	332	311,6	M22	82	90	1,371	24,07
UB 356 x 171 x 67 ⁺	67,1	363,4	173,2	9,1	15,7	10,2	85,49	332	311,6	M22	84	92	1,384	20,62
UB 406 x 140 x 39 ⁺	39,0	398	141,8	6,4	8,6	10,2	49,65	380,8	360,4	M16	68	78	1,333	34,20
UB 406 x 140 x 46 ⁺	46,0	403,2	142,2	6,8	11,2	10,2	58,64	380,8	360,4	M16	68	78	1,344	29,20
UB 406 x 178 x 54 ⁺	54,1	402,6	177,7	7,7	10,9	10,2	68,95	380,8	360,4	M24	88	90	1,483	27,40
UB 406 x 178 x 60 ⁺	60,1	406,4	177,9	7,9	12,8	10,2	76,52	380,8	360,4	M24	88	90	1,491	24,82
UB 406 x 178 x 67 ⁺	67,1	409,4	178,8	8,8	14,3	10,2	85,54	380,8	360,4	M24	88	90	1,499	22,32
UB 406 x 178 x 74 ⁺	74,2	412,8	179,5	9,5	16	10,2	94,51	380,8	360,4	M24	88	92	1,507	20,31
UB 457 x 152 x 52 ⁺	52,3	449,8	152,4	7,6	10,9	10,2	66,64	428	407,6	M20	76	76	1,476	28,22
UB 457 x 152 x 60 ⁺	59,8	454,6	152,9	8,1	13,3	10,2	76,23	428	407,6	M20	76	76	1,487	24,85
UB 457 x 152 x 67 ⁺	67,2	458	153,8	9	15	10,2	85,55	428	407,6	M20	78	78	1,496	22,27
UB 457 x 152 x 74 ⁺	74,2	462	154,4	9,6	17	10,2	94,48	428	407,6	M20	78	78	1,505	20,29
UB 457 x 152 x 82 ⁺	82,1	465,8	155,3	10,5	18,9	10,2	104,5	428	407,6	M20	80	80	1,514	18,45
UB 457 x 191 x 67 ⁺	67,1	453,4	189,9	8,5	12,7	10,2	85,51	428	407,6	M27	90	90	1,632	24,31
UB 457 x 191 x 74 ⁺	74,3	457	190,4	9	14,5	10,2	94,63	428	407,6	M27	90	90	1,640	22,08
UB 457 x 191 x 82 ⁺	82,0	460	191,3	9,9	16	10,2	104,5	428	407,6	M27	92	92	1,648	20,09
UB 457 x 191 x 89 ⁺	89,3	463,4	191,9	10,5	17,7	10,2	113,8	428	407,6	M27	92	92	1,656	18,54
UB 457 x 191 x 98 ⁺	98,3	467,2	192,8	11,4	19,6	10,2	125,3	428	407,6	M27	92	92	1,665	16,94
UB 533 x 210 x 82 ⁺	82,2	528,3	208,8	9,6	13,2	12,7	104,7	501,9	476,5	M27	90	108	1,851	22,52
UB 533 x 210 x 92 ⁺	92,1	533,1	209,3	10,1	15,6	12,7	117,4	501,9	476,5	M27	92	110	1,861	20,20
UB 533 x 210 x 101 ⁺	101,0	536,7	210	10,8	17,4	12,7	128,7	501,9	476,5	M27	92	110	1,870	18,51
UB 533 x 210 x 109 ⁺	109,0	539,5	210,8	11,6	18,8	12,7	138,9	501,9	476,5	M27	94	108	1,877	17,22
UB 533 x 210 x 122 ⁺	122,0	544,5	211,9	12,7	21,3	12,7	155,4	501,9	476,5	M27	94	110	1,889	15,49
UB 610 x 229 x 101 ⁺	101,2	602,6	227,6	10,5	14,8	12,7	128,9	573	547,6	M27	92	126	2,073	20,48
UB 610 x 229 x 113 ⁺	113,0	607,6	228,2	11,1	17,3	12,7	143,9	573	547,6	M27	92	126	2,084	18,44
UB 610 x 229 x 125 ⁺	125,1	612,2	229	11,9	19,6	12,7	159,3	573	547,6	M27	94	128	2,095	16,75
UB 610 x 229 x 140 ⁺	139,9	617,2	230,2	13,1	22,1	12,7	178,2	573	547,6	M27	94	128	2,107	15,06

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
UB 356 x 171 x 45	45,0	12070	686,7	774,6	14,51	26,79	811,1	94,81	146,6	3,76	38,35	16,16	236,4	1	2	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 356 x 171 x 51	51,0	14140	796,4	896,0	14,76	28,66	968,3	112,9	174,2	3,86	42,35	24,00	285,2	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 356 x 171 x 57	57,0	16040	896,0	1010	14,87	31,49	1108	128,7	198,8	3,91	46,05	33,59	329,2	1	1	-	3	4	-	✓	✓	✓
UB 356 x 171 x 67	67,1	19460	1071	1211	15,09	35,74	1362	157,3	243,0	3,99	52,45	55,90	410,9	1	1	-	2	4	-	✓	✓	✓
UB 406 x 140 x 39	39,0	12508	628,6	723,7	15,87	27,57	409,8	57,80	90,85	2,87	35,55	10,99	154,9	1	2	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 406 x 140 x 46	46,0	15685	778,0	887,6	16,35	29,83	538,1	75,68	118,1	3,03	41,15	19,07	206,2	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓
UB 406 x 178 x 54	54,1	18720	930,0	1055	16,48	33,28	1021	114,9	178,3	3,85	41,45	23,50	391,0	1	2	3	4	4	4	✓	✓	✓
UB 406 x 178 x 60	60,1	21600	1063	1199	16,80	34,60	1203	135,3	209,0	3,97	45,45	33,49	465,2	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 406 x 178 x 67	67,1	24330	1189	1346	16,87	38,58	1365	152,7	236,6	3,99	49,35	46,40	531,7	1	1	1	3	4	4	✓	✓	✓
UB 406 x 178 x 74	74,2	27310	1323	1501	17,00	41,85	1545	172,2	267,0	4,04	53,45	63,10	607,1	1	1	1	2	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 152 x 52	52,3	21370	950,0	1096	17,91	36,47	645,0	84,64	133,3	3,11	41,35	21,71	309,7	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 152 x 60	59,8	25500	1122	1287	18,29	39,35	794,6	103,9	163,1	3,23	46,65	34,02	385,8	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 152 x 67	67,2	28930	1263	1453	18,39	43,82	912,6	118,7	186,7	3,27	50,95	47,95	446,2	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 152 x 74	74,2	32670	1414	1627	18,60	47,08	1047	135,6	213,1	3,33	55,55	66,18	516,3	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 152 x 82	82,1	36590	1571	1811	18,71	51,67	1185	152,5	240,4	3,37	60,25	89,65	589,1	1	1	1	3	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 191 x 67	67,1	29380	1296	1471	18,54	40,94	1452	152,9	237,3	4,12	45,85	37,54	703,8	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 191 x 74	74,3	33320	1458	1653	18,76	43,68	1671	175,5	272,1	4,20	49,95	52,14	816,6	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 191 x 82	82,0	37050	1611	1831	18,83	48,11	1871	195,6	303,9	4,23	53,85	69,72	920,1	1	1	1	3	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 191 x 89	89,3	41020	1770	2014	18,99	51,30	2089	217,8	338,4	4,29	57,85	91,26	1035	1	1	1	3	4	4	✓	✓	✓
UB 457 x 191 x 98	98,3	45730	1957	2232	19,11	55,92	2347	243,5	378,9	4,33	62,55	122,1	1173	1	1	1	2	4	4	✓	✓	✓
UB 533 x 210 x 82	82,2	47540	1800	2059	21,31	54,19	2007	192,3	300,4	4,38	50,88	52,54	1328	1	1	3	4	4	4	✓	✓	✓
UB 533 x 210 x 92	92,1	55230	2072	2360	21,69	57,61	2389	228,3	355,6	4,51	56,18	76,34	1596	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 533 x 210 x 101	101,0	61520	2292	2612	21,87	61,89	2692	256,4	399,4	4,57	60,48	101,6	1811	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 533 x 210 x 109	109,0	66820	2477	2828	21,94	66,56	2943	279,2	435,8	4,60	64,08	127,3	1989	1	1	1	3	4	4	✓	✓	✓
UB 533 x 210 x 122	122,0	76040	2793	3196	22,12	73,24	3388	319,7	499,7	4,67	70,18	179,6	2312	1	1	1	2	4	4	✓	✓	✓
UB 610 x 229 x 101	101,2	75780	2515	2881	24,24	66,86	2915	256,1	400,2	4,75	54,98	78,16	2512	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓
UB 610 x 229 x 113	113,0	87320	2874	3281	24,63	71,30	3434	301,0	469,3	4,88	60,58	112,3	2985	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓
UB 610 x 229 x 125	125,1	98610	3221	3676	24,88	76,88	3932	343,4	535,4	4,97	65,98	155,2	3444	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI
UB 610 x 229 x 140	139,9	111800	3622	4142	25,05	84,96	4505	391,4	611,4	5,03	72,18	217,8	3978	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles universelles britanniques (suite)

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● British universal beams (continued)

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolerances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1


● Britische Universalträger (Fortsetzung)

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349

A6 - 05 UB 1016 G >349

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						× 10 ²								
UB 610 x 305 x 149 ⁺	149,1	612,4	304,8	11,8	19,7	16,5	190,0	573	540	M27	100	202	2,392	16,03
UB 610 x 305 x 179 ⁺	179,0	620,2	307,1	14,1	23,6	16,5	228,1	573	540	M27	104	206	2,412	13,47
UB 610 x 305 x 238 ⁺	238,1	635,8	311,4	18,4	31,4	16,5	303,3	573	540	M27	108	210	2,452	10,30
UB 686 x 254 x 125 ⁺	125,2	677,9	253	11,7	16,2	15,2	159,5	645,5	615,1	M27	98	152	2,318	18,52
UB 686 x 254 x 140 ⁺	140,1	683,5	253,7	12,4	19	15,2	178,4	645,5	615,1	M27	100	152	2,331	16,64
UB 686 x 254 x 152 ⁺	152,4	687,5	254,5	13,2	21	15,2	194,1	645,5	615,1	M27	100	152	2,341	15,36
UB 686 x 254 x 170 ⁺	170,2	692,9	255,8	14,5	23,7	15,2	216,8	645,5	615,1	M27	102	154	2,354	13,83
UB 762 x 267 x 147 ⁺	146,9	754	265,2	12,8	17,5	16,5	187,2	719	686	M27	104	164	2,515	17,11
UB 762 x 267 x 173 ⁺	173,0	762,2	266,7	14,3	21,6	16,5	220,4	719	686	M27	104	164	2,534	14,65
UB 762 x 267 x 197 ⁺	196,8	769,8	268	15,6	25,4	16,5	250,6	719	686	M27	106	166	2,552	12,97
UB 838 x 292 x 176 ⁺	175,9	834,9	291,7	14	18,8	17,8	224,0	797,3	761,7	M27	106	190	2,778	15,80
UB 838 x 292 x 194 ⁺	193,8	840,7	292,4	14,7	21,7	17,8	246,8	797,3	761,7	M27	108	190	2,791	14,40
UB 838 x 292 x 226 ⁺	226,5	850,9	293,8	16,1	26,8	17,8	288,6	797,3	761,7	M27	108	192	2,814	12,42
UB 914 x 305 x 201 ⁺	200,9	903	303,3	15,1	20,2	19,1	255,9	862,6	824,4	M27	110	202	2,956	14,72
UB 914 x 305 x 224 ⁺	224,2	910,4	304,1	15,9	23,9	19,1	285,6	862,6	824,4	M27	110	202	2,973	13,26
UB 914 x 305 x 253 ⁺	253,4	918,4	305,5	17,3	27,9	19,1	322,8	862,6	824,4	M27	112	204	2,991	11,80
UB 914 x 305 x 289 ⁺	289,1	926,6	307,7	19,5	32	19,1	368,3	862,6	824,4	M27	114	206	3,012	10,42
UB 914 x 419 x 343 ⁺	343,3	911,8	418,5	19,4	32	24,1	437,3	847,8	799,6	M27	126	312	3,417	9,955
UB 914 x 419 x 388 ⁺	388,0	921	420,5	21,4	36,6	24,1	494,2	847,8	799,6	M27	128	314	3,440	8,866
UB 1016 x 305 x 222 ⁺	222,0	970,3	300	16	21,1	30	282,2	928	868	M27	132	198	3,060	13,80
UB 1016 x 305 x 249 ⁺	249,0	980	300	16,5	26	30	316,8	928	868	M27	132	198	3,080	12,37
UB 1016 x 305 x 272 ⁺	272,0	990,1	300	16,5	31	30	346,8	928	868	M27	132	198	3,100	11,37
UB 1016 x 305 x 314 ⁺	314,0	1000	300	19,1	35,9	30	400,0	928	868	M27	134	198	3,110	9,91
UB 1016 x 305 x 349 ⁺	349,0	1008,1	302	21,1	40	30	444,2	928	868	M27	138	198	3,130	8,980
UB 1016 x 305 x 393 ⁺	393,0	1016	303	24,4	43,9	30	500,2	928	868	M27	142	198	3,140	8,01
UB 1016 x 305 x 415 ⁺	415,0	1020	304	26	46	30	528,7	928	868	M27	144	198	3,150	7,60
UB 1016 x 305 x 438 ⁺	438,0	1026	305	27	49	30	557,2	928	868	M27	144	200	3,170	7,24
UB 1016 x 305 x 494 ⁺	494,0	1036	309	31	54	30	629,1	928	868	M27	148	204	3,190	6,47
UB 1016 x 305 x 584 ⁺	584,0	1056	314	36	64	30	743,7	928	868	M27	154	208	3,240	5,56

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001						
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression										
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 235				S 355					
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹												
UB 610 x 305 x 149	149,1	125900	4111	4594	25,74	78,78	9308	610,7	937,3	7,00	70,53	200,4	8165	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 610 x 305 x 179	179,0	153000	4935	5547	25,90	94,25	11408	743,0	1144	7,07	80,63	341,6	10140	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 610 x 305 x 238	238,1	209500	6589	7486	26,28	123,9	15837	1017	1574	7,23	100,5	790,6	14430	1	1	1	1	2	3	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 686 x 254 x 125	125,2	118000	3481	3994	27,20	84,33	4383	346,5	542,4	5,24	61,91	118,3	4786	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UB 686 x 254 x 140	140,1	136300	3987	4558	27,64	90,16	5183	408,6	638,2	5,39	68,21	170,3	5708	1	1	1	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UB 686 x 254 x 152	152,4	150400	4374	5000	27,83	96,35	5784	454,5	710,2	5,46	73,01	221,3	6407	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 686 x 254 x 170	170,2	170300	4916	5631	28,03	106,2	6630	518,4	811,4	5,53	79,71	309,8	7402	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 762 x 267 x 147	146,9	168500	4470	5156	30,00	102,4	5455	411,4	647,2	5,40	67,13	162,2	7377	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UB 762 x 267 x 173	173,0	205300	5387	6198	30,52	115,4	6850	513,7	807,5	5,58	76,83	270,3	9364	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 762 x 267 x 197	196,8	240000	6234	7167	30,94	126,8	8175	610,1	958,6	5,71	85,73	407,3	11290	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 838 x 292 x 176	175,9	246000	5893	6808	33,14	123,7	7799	534,7	841,9	5,90	72,45	226,2	12950	1	1	2	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UB 838 x 292 x 194	193,8	279200	6641	7640	33,63	130,8	9066	620,1	973,8	6,06	78,95	309,6	15160	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 838 x 292 x 226	226,5	339700	7985	9155	34,31	144,9	11360	773,3	1212	6,27	90,55	516,5	19230	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 914 x 305 x 201	200,9	325300	7204	8351	35,65	144,2	9423	621,4	982	6,07	77,88	297,9	18300	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UB 914 x 305 x 224	224,2	376400	8269	9535	36,30	153,2	11240	739,0	1163	6,27	86,08	427,2	22010	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 914 x 305 x 253	253,4	436300	9501	10940	36,76	167,8	13300	870,8	1371	6,42	95,48	630,5	26280	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 914 x 305 x 289	289,1	504200	10880	12570	37,00	189,8	15600	1014	1601	6,51	105,9	933,6	31090	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 914 x 419 x 343	343,3	625800	13730	15480	37,83	191,1	39160	1871	2890	9,46	111,6	1199	75650	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 914 x 419 x 388	388,0	719600	15630	17670	38,16	211,9	45440	2161	3341	9,59	122,8	1741	88690	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 222	222,0	406500	8380	9777	37,95	172,2	9501	633,4	1016	5,80	93,15	403,4	21280	1	1	-	4	4	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UB 1016 x 305 x 249	249,0	481100	9818	11350	38,97	180,7	11750	784,0	1245	6,09	103,6	584,4	26620	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 272	272,0	553800	11190	12820	39,96	184,6	14000	933,6	1470	6,35	113,6	822,4	32070	1	1	2	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 314	314,0	644700	12890	14860	40,15	212,5	16280	1085	1716	6,38	126,1	1254	37640	1	1	1	4	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 349	349,0	722300	14330	16570	40,32	235,0	18460	1222	1940	6,45	136,1	1701	43020	1	1	1	3	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 393	393,0	807700	15900	18540	40,18	271,3	20500	1353	2168	6,40	147,3	2332	48080	1	1	1	2	4	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 415	415,0	853100	16728	19571	40,17	288,6	21710	1428	2298	6,41	153,1	2713	51080	1	1	1	2	3	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 438	438,0	909800	17740	20770	40,41	300,9	23360	1532	2464	6,47	160,1	3200	55290	1	1	1	1	3	4	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 494	494,0	1028000	19845	23413	40,42	344,5	26820	1736	2818	6,53	174,1	4433	64010	1	1	1	1	2	3	✓	HI	HI	HI	HI	HI
UB 1016 x 305 x 584	584,0	1246100	23600	28039	40,93	403,2	33430	2130	3475	6,70	199,1	7230	81240	1	1	1	1	1	2	✓	HI	HI	HI	HI	HI

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles normales britanniques

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10024: 1995

Etat de surface conforme à EN 10163-3 : 2004, classe C, sous-classe 1

● Joists with taper flanges

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolerances: EN 10024: 1995


Surface condition according to EN 10163-3 : 2004, class C, subclass 1

● Britische Normalträger

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10024: 1995

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3 : 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung		Dimensions Abmessungen								Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm	r ₂ mm	d mm	A mm²	A _L m²/m	A _G m²/t
									x 10²		
J 76 x 76 x 13*	12,8	76,2	76,2	5,1	8,4	9,4	4,7	39	16,07	0,430	34,12
J 76 x 76 x 15*	15,0	76,2	80	8,9	8,4	9,4	4,7	39	18,82	0,440	29,65
J 89 x 89 x 19*	19,5	88,9	88,9	9,5	9,9	11,1	5,55	45	24,36	0,500	25,92
J 102 x 44 x 7*	7,5	101,6	44,5	4,3	6,1	6,9	3,45	75	9,41	0,360	49,11
J 102 x 102 x 23*	23,0	101,6	101,6	9,5	10,3	11,1	5,55	57	28,76	0,570	25,22
J 114 x 114 x 27*	26,9	114,3	114,3	9,5	10,7	15,2	7,6	60	33,89	0,640	24,14
J 127 x 76 x 16*	16,5	127	76,2	5,6	9,6	9,4	4,7	87	20,89	0,530	32,39
J 127 x 114 x 27*	26,9	127	114,3	7,4	11,4	9,9	4,95	81	33,82	0,670	25,32
J 127 x 114 x 29*	29,3	127	114,3	10,2	11,5	9,9	4,95	81	36,80	0,670	23,10
J 152 x 127 x 37*	37,3	152,4	127	10,4	13,2	13,5	6,75	96	46,87	0,770	20,80
J 203 x 152 x 52*	52,3	203,2	152,4	8,9	16,5	15,5	7,75	135	65,93	0,970	18,65
J 254 x 114 x 37*	37,2	254	114,3	7,6	12,8	12,4	6,2	200	46,94	0,930	25,12
J 254 x 203 x 82*	82,0	254	203,2	10,2	19,9	21,4	10,7	166	103,9	1,260	15,40

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z				pure bending yy		pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ↗ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ↗ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 235				S 355
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹								
J 76 x 76 x 13	12,8	158	41,4	48,1	3,13	5,65	52,5	13,8	22,7	1,81	34,5	4,39	0,62	1	1	1	1	✓		
J 76 x 76 x 15	15,0	171	44,8	53,1	3,01	8,12	60,8	15,2	25,6	1,80	38,1	7,73	0,71	1	1	1	1	✓		
J 89 x 89 x 19	19,5	303	68,1	80,8	3,52	10,43	98,9	22,2	37,4	2,01	43,7	12,7	1,58	1	1	1	1	✓		
J 102 x 44 x 7	7,5	152	29,9	35,0	4,02	5,24	7,82	3,52	6,04	0,91	25,0	1,29	0,18	1	1	1	1	✓		
J 102 x 102 x 23	23,0	479	94,3	111	4,08	11,71	152	29,9	50,1	2,30	45,2	14,9	3,23	1	1	1	1	✓		
J 114 x 114 x 27	26,9	729	128	148	4,64	14,68	218	38,1	65,0	2,54	50,6	21,2	6,06	1	1	1	1	✓		
J 127 x 76 x 16	16,5	568	89,5	103	5,22	8,95	61,5	16,1	26,7	1,72	37,3	6,44	2,17	1	1	1	1	✓		
J 127 x 114 x 27	26,9	940	148	169	5,27	11,46	240	42,0	69,0	2,67	45,1	15,8	8,13	1	1	1	1	✓		
J 127 x 114 x 29	29,3	968	152	177	5,13	14,59	243	42,6	70,8	2,57	47,8	20,6	8,21	1	1	1	1	✓		
J 152 x 127 x 37	37,3	1802	237	274	6,20	19,20	382	60,1	100	2,85	55,5	33,6	18,9	1	1	1	1	✓		
J 203 x 152 x 52	52,3	4772	470	534	8,51	23,41	831	109	179	3,55	64,1	60,2	73,8	1	1	1	1	✓		
J 254 x 114 x 37	37,2	5042	397	454	10,36	22,54	273	47,8	80,0	2,41	50,5	23,9	40,6	1	1	1	1	✓		
J 254 x 203 x 82	82,0	12010	946	1066	10,75	35,84	2326	229	378	4,73	80,4	142	326	1	1	1	1	✓		

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poteaux universels britanniques

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● British universal columns

Dimensions: BS 4-1: 1993


Tolerances: EN 10034: 1993

Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Britische Universalstützen

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
UC 152 x 152 x 23*	23,0	152,4	152,2	5,8	6,8	7,6	29,25	138,8	123,6	M20	72	76	0,890	38,72
UC 152 x 152 x 30*	30,0	157,6	152,9	6,5	9,4	7,6	38,26	138,8	123,6	M20	72	76	0,900	29,99
UC 152 x 152 x 37*	37,0	161,8	154,4	8	11,5	7,6	47,11	138,8	123,6	M20	74	78	0,910	24,66
UC 203 x 203 x 46+	46,1	203,2	203,6	7,2	11	10,2	58,73	181,2	160,8	M27	90	104	1,190	25,79
UC 203 x 203 x 52+	52,0	206,2	204,3	7,9	12,5	10,2	66,28	181,2	160,8	M27	90	104	1,200	22,99
UC 203 x 203 x 60+	60,0	209,6	205,8	9,4	14,2	10,2	76,37	181,2	160,8	M27	90	106	1,210	20,12
UC 203 x 203 x 71+	71,0	215,8	206,4	10	17,3	10,2	90,43	181,2	160,8	M27	92	106	1,220	17,18
UC 203 x 203 x 86+	86,1	222,2	209,1	12,7	20,5	10,2	109,6	181,2	160,8	M27	94	110	1,240	14,38
UC 254 x 254 x 73+	73,1	254,1	254,6	8,6	14,2	12,7	93,10	225,7	200,3	M27	100	152	1,490	20,35
UC 254 x 254 x 89+	88,9	260,3	256,3	10,3	17,3	12,7	113,3	225,7	200,3	M27	102	154	1,500	16,90
UC 254 x 254 x 107+	107,1	266,7	258,8	12,8	20,5	12,7	136,4	225,7	200,3	M27	104	156	1,520	14,21
UC 254 x 254 x 132+	132,0	276,3	261,3	15,3	25,3	12,7	168,1	225,7	200,3	M27	108	160	1,550	11,71
UC 254 x 254 x 167+	167,1	289,1	265,2	19,2	31,7	12,7	212,9	225,7	200,3	M27	112	164	1,580	9,450
UC 305 x 305 x 97+	96,9	307,9	305,3	9,9	15,4	15,2	123,4	277,1	246,7	M27	102	204	1,790	18,48
UC 305 x 305 x 118+	117,9	314,5	307,4	12	18,7	15,2	150,2	277,1	246,7	M27	104	206	1,810	15,34
UC 305 x 305 x 137+	136,9	320,5	309,2	13,8	21,7	15,2	174,4	277,1	246,7	M27	106	208	1,820	13,32
UC 305 x 305 x 158+	158,1	327,1	311,2	15,8	25	15,2	201,4	277,1	246,7	M27	108	210	1,840	11,65
UC 305 x 305 x 198+	198,1	339,9	314,5	19,1	31,4	15,2	252,4	277,1	246,7	M27	112	212	1,870	9,460
UC 305 x 305 x 240+	240,0	352,5	318,4	23	37,7	15,2	305,8	277,1	246,7	M27	116	216	1,910	7,940
UC 305 x 305 x 283+	282,9	365,3	322,2	26,8	44,1	15,2	360,4	277,1	246,7	M27	120	218	1,940	6,860

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y			pure compression						
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355				S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
UC 152 x 152 x 23	23,0	1250	164,0	182,0	6,54	9,97	399,9	52,55	80,16	3,70	28,3	4,86	21,18	3	3	4	3	3	4	✓	✓	✓
UC 152 x 152 x 30	30,0	1748	221,8	247,7	6,76	11,56	560,5	73,31	111,6	3,83	34,2	10,67	30,75	1	1	3	1	1	3	✓	✓	✓
UC 152 x 152 x 37	37,0	2210	273,2	308,8	6,85	14,27	706,2	91,48	139,6	3,87	39,9	19,49	39,84	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
UC 203 x 203 x 46	46,1	4568	449,6	497,4	8,82	16,98	1548	152,1	230,9	5,13	41,2	22,34	142,9	1	3	3	1	3	3	✓	✓	✓
UC 203 x 203 x 52	52,0	5259	510,1	567,4	8,91	18,75	1778	174,0	264,2	5,18	44,9	31,97	166,6	1	2	3	1	2	3	✓	✓	✓
UC 203 x 203 x 60	60,0	6125	584,4	656,1	8,96	22,16	2065	200,6	305,3	5,20	49,8	47,78	196,9	1	1	2	1	1	2	✓	✓	✓
UC 203 x 203 x 71	71,0	7618	706,0	798,8	9,18	24,27	2537	245,9	373,7	5,30	56,6	80,63	249,7	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
UC 203 x 203 x 86	86,1	9449	850,5	976,7	9,28	30,69	3127	299,1	456,2	5,34	65,7	138,3	317,7	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
UC 254 x 254 x 73	73,1	11410	897,9	992,1	11,07	25,62	3908	307,0	465,4	6,48	51,9	57,74	562,0	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
UC 254 x 254 x 89	88,9	14270	1096	1224	11,22	30,81	4857	379,0	575,3	6,55	59,8	102,7	716,6	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI
UC 254 x 254 x 107	107,1	17510	1313	1484	11,33	38,11	5928	458,1	697,0	6,59	68,7	173,9	897,5	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 254 x 254 x 132	132,0	22530	1631	1869	11,58	46,21	7531	576,4	878,4	6,69	80,8	321,5	1185	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 254 x 254 x 167	167,1	30000	2075	2424	11,87	58,86	9870	744,3	1137	6,81	97,5	633,8	1632	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 97	96,9	22250	1445	1592	13,42	35,62	7308	478,7	726,1	7,69	58,5	91,80	1562	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 118	117,9	27670	1760	1958	13,57	43,16	9059	589,4	895,4	7,77	67,2	162,3	1980	1	2	3	1	2	3	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 137	136,9	32810	2048	2297	13,72	49,81	10700	692,1	1053	7,83	75,0	251,1	2386	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 158	158,1	38750	2369	2680	13,87	57,32	12570	807,8	1230	7,90	83,6	381,6	2865	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 198	198,1	50900	2995	3440	14,20	70,45	16300	1037	1581	8,04	99,7	741,2	3873	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 240	240,0	64200	3643	4247	14,49	85,85	20310	1276	1951	8,15	116,2	1287	5025	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 305 x 305 x 283	282,9	78870	4318	5105	14,79	101,5	24630	1529	2342	8,27	132,8	2062	6341	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poteaux universels britanniques (suite)

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● British universal columns (continued)

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolerances: EN 10034: 1993


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Britische Universalstützen (Fortsetzung)

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
UC 356 x 368 x 129 ⁺	129,0	355,6	368,6	10,4	17,5	15,2	164,3	320,6	290,2	M27	98	262	2,140	16,58
UC 356 x 368 x 153 ⁺	152,9	362	370,5	12,3	20,7	15,2	194,8	320,6	290,2	M27	100	264	2,160	14,09
UC 356 x 368 x 177 ⁺	177,0	368,2	372,6	14,4	23,8	15,2	225,5	320,6	290,2	M27	102	266	2,170	12,27
UC 356 x 368 x 202 ⁺	201,9	374,6	374,7	16,5	27	15,2	257,2	320,6	290,2	M27	104	268	2,190	10,84
UC 356 x 406 x 235 ⁺	235,1	381	394,8	18,4	30,2	15,2	299,0	320,6	290,2	M27	106	288	2,280	9,690
UC 356 x 406 x 287 ⁺	287,1	393,6	399	22,6	36,5	15,2	365,7	320,6	290,2	M27	112	294	2,310	8,050
UC 356 x 406 x 340 ⁺	339,9	406,4	403	26,6	42,9	15,2	433,0	320,6	290,2	M27	118	292	2,350	6,900
UC 356 x 406 x 393 ⁺	393,0	419	407	30,6	49,2	15,2	500,6	320,6	290,2	M27	122	296	2,380	6,050
UC 356 x 406 x 467 ⁺	467,0	436,6	412,2	35,8	58	15,2	594,9	320,6	290,2	M27	128	300	2,424	5,191
UC 356 x 406 x 551 ⁺	551,0	455,6	418,5	42,1	67,5	15,2	701,9	320,6	290,2	M27	134	306	2,475	4,492
UC 356 x 406 x 634 ⁺	633,9	474,6	424	47,6	77	15,2	807,5	320,6	290,2	M27	140	312	2,524	3,981

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y			pure compression						
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355				S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
UC 356 x 368 x 129	129,0	40250	2264	2479	15,65	42,47	14610	792,8	1199	9,43	63,2	152,7	4174	2	3	3	2	3	3	✓	HI	HI
UC 356 x 368 x 153	152,9	48590	2684	2965	15,79	50,26	17550	947,5	1435	9,49	71,5	251,2	5110	1	2	3	1	2	3	✓	HI	HI
UC 356 x 368 x 177	177,0	57120	3103	3455	15,91	58,81	20530	1102	1671	9,54	79,8	383,5	6084	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI
UC 356 x 368 x 202	201,9	66260	3538	3972	16,05	67,55	23690	1264	1920	9,60	88,3	561,4	7151	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 356 x 406 x 235	235,1	79080	4151	4687	16,25	75,71	30990	1570	2383	10,20	96,6	817,7	9529	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 356 x 406 x 287	287,1	99880	5075	5812	16,53	93,78	38680	1939	2949	10,28	113,4	1455	12320	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UC 356 x 406 x 340	339,9	122500	6031	6999	16,82	111,7	46850	2325	3544	10,40	130,2	2370	15460	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
UC 356 x 406 x 393	393,0	146600	6998	8222	17,11	130,1	55370	2721	4154	10,52	146,8	3592	18900	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
UC 356 x 406 x 467	467,0	183000	8383	10000	17,54	155,2	67830	3291	5034	10,68	169,6	5896	24260	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
UC 356 x 406 x 551	551,0	226900	9962	12080	17,98	185,9	82670	3951	6058	10,85	194,9	9402	31050	1	1	1	1	1	1	✓	HI	
UC 356 x 406 x 634	633,9	274800	11580	14240	18,45	214,6	98130	4629	7108	11,02	219,4	13990	38660	1	1	1	1	1	1	✓	HI	

HI = HISTAR®

- ♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.
- ♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.
- ♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles-pieux britanniques à larges ailes

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10034: 1993

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● British universal bearing piles with wide flanges

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolerances: EN 10034: 1993


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Britische Breitflanschpfähle

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10034: 1993

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
UBP 203 x 203 x 45*	44,9	200,2	205,9	9,5	9,5	10,2	57,23	181,2	160,8	M27	90	106	1,19	26,43
UBP 203 x 203 x 54*	53,9	204	207,7	11,3	11,4	10,2	68,72	181,2	160,8	M27	94	108	1,20	22,22
UBP 254 x 254 x 63*	63,0	247,1	256,6	10,6	10,7	12,7	80,22	225,7	200,3	M27	102	154	1,48	23,46
UBP 254 x 254 x 71*	71,0	249,7	258	12	12	12,7	90,39	225,7	200,3	M27	104	156	1,49	20,94
UBP 254 x 254 x 85*	85,1	254,3	260,4	14,4	14,3	12,7	108,4	225,7	200,3	M27	106	158	1,50	17,63
UBP 305 x 305 x 79*	78,9	299,3	306,4	11	11,1	15,2	100,5	277,1	246,7	M27	102	204	1,78	22,52
UBP 305 x 305 x 88*	88,0	301,7	307,8	12,4	12,3	15,2	112,1	277,1	246,7	M27	104	206	1,78	20,28
UBP 305 x 305 x 95*	94,9	303,7	308,7	13,3	13,3	15,2	120,9	277,1	246,7	M27	106	206	1,79	18,85
UBP 305 x 305 x 110*	110,0	307,9	310,7	15,3	15,4	15,2	140,1	277,1	246,7	M27	108	208	1,80	16,39
UBP 305 x 305 x 126*	126,0	312,3	312,9	17,5	17,6	15,2	160,6	277,1	246,7	M27	110	210	1,82	14,40
UBP 305 x 305 x 149*	149,0	318,5	316	20,6	20,7	15,2	189,9	277,1	246,7	M27	114	214	1,83	12,30
UBP 305 x 305 x 186*	186,0	328,3	320,9	25,5	25,6	15,2	236,9	277,1	246,7	M27	118	218	1,86	10,02
UBP 305 x 305 x 223*	223,0	337,9	325,7	30,3	30,4	15,2	284,0	277,1	246,7	M27	124	220	1,89	8,49
UBP 356 x 368 x 109*	109,0	346,4	371	12,8	12,9	15,2	138,7	320,6	290,2	M27	102	266	2,13	19,51
UBP 356 x 368 x 133*	133,0	352	373,8	15,6	15,7	15,2	169,4	320,6	290,2	M27	104	268	2,14	16,11
UBP 356 x 368 x 152*	152,0	356,4	376	17,8	17,9	15,2	193,7	320,6	290,2	M27	106	270	2,16	14,18
UBP 356 x 368 x 174*	174,0	361,4	378,5	20,3	20,4	15,2	221,5	320,6	290,2	M27	110	272	2,17	12,48

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression							
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235				S 355	S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹										
UBP 203 x 203 x 45	44,9	4100	409,6	458,9	8,46	20,95	1384	134,4	206,1	4,92	40,45	20,80	125,7	2	3	4	2	3	4	✓	✓	
UBP 203 x 203 x 54	53,9	5027	492,8	556,7	8,55	24,98	1705	164,2	252,4	4,98	46,05	34,97	157,9	1	3	3	1	3	3	✓	✓	
UBP 254 x 254 x 63	63,0	8860	717,2	799,3	10,51	29,16	3016	235,1	359,7	6,13	46,88	37,20	421,0	3	3	4	3	3	4	✓	✓	
UBP 254 x 254 x 71	71,0	10070	806,7	904,0	10,56	32,96	3439	266,6	408,7	6,17	50,88	52,27	485,2	2	3	4	2	3	4	✓	✓	
UBP 254 x 254 x 85	85,1	12280	966,1	1092	10,65	39,58	4215	323,8	497,9	6,24	57,88	87,82	606,0	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI
UBP 305 x 305 x 79	78,9	16440	1099	1218	12,79	37,06	5326	347,7	531,2	7,28	51,01	51,37	1105	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
UBP 305 x 305 x 88	88,0	18420	1221	1360	12,82	41,61	5984	388,9	595,2	7,31	54,81	70,05	1252	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
UBP 305 x 305 x 95	94,9	20040	1320	1474	12,87	44,65	6529	423,0	648,0	7,35	57,71	86,69	1375	3	3	4	3	3	4	✓	✓	✓
UBP 305 x 305 x 110	110,0	23560	1531	1720	12,97	51,42	7709	496,2	761,7	7,42	63,91	131,4	1647	2	3	3	2	3	3	✓	HI	HI
UBP 305 x 305 x 126	126,0	27410	1755	1986	13,06	58,91	9002	575,4	885,2	7,49	70,51	194,3	1951	1	2	3	1	2	3	✓	HI	HI
UBP 305 x 305 x 149	149,0	33070	2076	2370	13,20	69,62	10910	690,5	1066	7,58	79,81	314,2	2414	1	1	2	1	1	2	✓	HI	HI
UBP 305 x 305 x 186	186,0	42610	2596	3003	13,41	86,95	14140	881,5	1366	7,73	94,51	593,7	3230	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UBP 305 x 305 x 223	223,0	52700	3119	3653	13,62	104,40	17580	1079	1680	7,87	108,9	998,4	4138	1	1	1	1	1	1	✓	HI	HI
UBP 356 x 368 x 109	109,0	30630	1769	1956	14,86	48,59	10990	592,3	902,9	8,90	56,41	90,73	3053	3	4	4	3	4	4	✓	✓	✓
UBP 356 x 368 x 133	133,0	37980	2158	2406	14,98	59,22	13680	731,9	1119	8,99	64,81	160,7	3864	3	3	4	3	3	4	✓	HI	HI
UBP 356 x 368 x 152	152,0	43970	2468	2767	15,07	67,68	15880	844,5	1293	9,05	71,41	236,4	4543	2	3	3	2	3	3	✓	HI	HI
UBP 356 x 368 x 174	174,0	51010	2823	3186	15,18	77,41	18460	975,6	1497	9,13	78,91	348,5	5360	1	3	3	1	3	3	✓	HI	HI

HI = HISTAR®

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1				EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z										pure bending yy		pure compression				
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ■ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ' mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	Y _s mm	Y _m mm	S 235	S 355	S 235	S 355			
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10								
PFC 100 x 50 x 10	10,2	207,7	41,54	48,87	4,00	5,69	32,30	9,89	18,24	1,58	18,8	2,53	0,44	1,73	3,48	1	1	1	1	✓		
PFC 125 x 65 x 15	14,8	483,1	77,29	89,88	5,07	8,11	80,02	18,82	34,33	2,06	22,0	4,72	1,74	2,25	4,61	1	1	1	1	✓		
PFC 150 x 75 x 18	17,9	861,0	114,8	132,1	6,15	9,52	131,0	26,61	48,31	2,40	22,5	6,10	4,24	2,58	5,37	1	1	1	1	✓		
PFC 150 x 90 x 24	23,9	1162	154,9	178,6	6,18	11,03	253,2	44,45	79,50	2,89	25,5	11,80	8,15	3,30	6,77	1	1	1	1	✓		
PFC 180 x 75 x 20	20,3	1370	152,2	176,2	7,27	12,05	146,4	28,76	52,95	2,38	23,5	7,34	6,92	2,41	5,05	1	1	1	1	✓		
PFC 180 x 90 x 26	26,1	1817	201,9	232,1	7,40	13,01	276,7	47,44	85,88	2,89	26,0	13,31	13,03	3,17	6,56	1	1	1	1	✓		
PFC 200 x 75 x 23	23,4	1963	196,3	227,0	8,11	13,37	170,0	33,84	62,23	2,39	25,5	11,09	9,89	2,48	5,16	1	1	1	1	✓		
PFC 200 x 90 x 30	29,7	2523	252,3	291,3	8,16	15,32	313,9	53,40	97,46	2,88	28,0	18,29	18,19	3,12	6,44	1	1	1	1	✓		
PFC 230 x 75 x 26	25,7	2748	239,0	278,4	9,17	16,26	181,0	34,81	64,11	2,35	26,0	11,82	14,16	2,30	4,82	1	1	1	2	✓		
PFC 230 x 90 x 32	32,2	3518	305,9	354,7	9,27	18,50	334,1	54,97	101,5	2,86	28,5	19,31	25,95	2,92	6,07	1	1	1	1	✓		
PFC 260 x 75 x 28	27,6	3619	278,4	327,8	10,15	19,42	185,5	34,36	61,24	2,30	26,0	11,73	19,03	2,10	4,43	1	1	1	2	✓		
PFC 260 x 90 x 35	34,8	4728	363,7	424,6	10,32	21,98	352,5	56,29	103,6	2,82	29,0	20,57	35,55	2,74	5,72	1	1	1	1	✓		
PFC 300 x 90 x 41	41,4	7218	481,2	567,8	11,70	28,08	403,9	63,12	113,7	2,77	31,5	28,77	54,80	2,60	5,39	1	1	1	2	✓		
PFC 300 x 100 x 46	45,5	8229	548,6	640,7	11,91	28,96	567,8	81,72	150,4	3,13	34,3	36,84	75,70	3,05	6,36	1	1	1	1	✓		
PFC 380 x 100 x 54	54,0	15030	791,3	933,4	14,79	38,03	643,0	89,18	158,2	3,06	35,8	45,66	141,8	2,79	5,86	1	1	2	3	✓		
PFC 430 x 100 x 64	64,4	21940	1020	1222	16,35	49,03	722,5	97,90	159,0	2,97	38,8	63,00	207,8	2,62	5,40	1	1	1	3	✓		

- $W_{pl,y}$ est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- $W_{pl,y}$ is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more U channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von $W_{pl,y}$ wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktbene angreift, keine Torsion hervorruft.

● Fers U britanniques à ailes inclinées

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolérances: EN 10279: 2000

Etat de surface conforme à EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

● British channels with taper flanges

Dimensions: BS 4-1: 1993

Tolerances: EN 10279: 2000


Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

● Britische U-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen

Abmessungen: BS 4-1: 1993

Toleranzen: EN 10279: 2000

Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen								Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm	r ₂ mm	d mm	A mm²	A _L m²/m	A _G m²/t
								x 10²		
CH 76 x 38 x 7* 6,7	76,2	38,1	5,1	6,8	12	6	38,2	8,62	0,29	42,52
CH 102 x 51 x 10* 10,4	101,6	50,8	6,1	7,6	12	6	61,2	13,16	0,39	37,33
CH 127 x 64 x 15* 14,9	127	63,5	6,4	9,2	13	6,5	80,5	18,79	0,48	32,85
CH 152 x 76 x 18* 17,9	152,4	76,2	6,4	9	14	7	103	22,48	0,58	33,10
CH 152 x 89 x 24* 23,9	152,4	88,9	7,1	11,6	16	8	93,7	30,02	0,63	26,80
CH 178 x 76 x 21* 20,8	177,8	76,2	6,6	10,3	16	8	123	26,39	0,63	30,62
CH 178 x 89 x 27* 26,8	177,8	88,9	7,6	12,3	17	8,5	116	33,79	0,68	25,68
CH 203 x 76 x 24* 23,9	203,2	76,2	7,1	11,2	17	8,5	144	30,28	0,69	28,77
CH 203 x 89 x 30* 29,8	203,2	88,9	8,1	12,9	17,5	8,75	139	37,60	0,73	24,77
CH 229 x 76 x 26* 26,1	228,6	76,2	7,6	11,2	17,5	8,75	169	33,14	0,74	28,21
CH 229 x 89 x 33* 32,7	228,6	88,9	8,6	13,3	19	9,5	161	41,43	0,78	24,00
CH 245 x 76 x 28* 28,2	254	76,2	8,1	10,9	19	9,5	192	35,94	0,78	27,77
CH 245 x 89 x 36* 35,7	254	88,9	9,1	13,6	20,4	10,2	183	45,35	0,83	23,32
CH 305 x 89 x 42* 41,8	304,8	88,9	10,2	13,7	25,7	12,85	227	53,00	0,93	22,50
CH 305 x 102 x 46* 46,2	304,8	101,6	10,2	14,8	26,7	13,35	222	58,10	0,99	21,62
CH 305 x 102 x 55* 55,0	381	101,6	10,4	16,3	28,2	14,1	292	69,55	1,14	20,84
CH 432 x 102 x 65* 65,5	431,8	101,6	12,2	16,8	24	12	350	82,37	1,24	19,13

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1				EN 10025-2: 2004	EN 10025-4: 2004	EN 10225:2001
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z										pure bending yy	pure compression					
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	Y _s mm	Y _m mm			S 235	S 355			
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10								
CH 76 x 38 x 7	6,7	75,1	19,71	23,7	2,95	4,34	10,1	3,78	7,50	1,08	19,1	1,64	0,09	1,12	2,07	1	1	1	1	✓		
CH 102 x 51 x 10	10,4	206	40,51	48,7	3,95	6,62	27,7	7,64	14,9	1,45	21,3	2,89	0,44	1,42	2,71	1	1	1	1	✓		
CH 127 x 64 x 15	14,9	477	75,09	89,1	5,04	8,73	64,7	14,5	27,7	1,86	24,2	5,21	1,58	1,82	3,57	1	1	1	1	✓		
CH 152 x 76 x 18	17,9	838	110	129	6,11	10,48	109	20,0	38,3	2,21	25,0	6,24	3,95	2,04	4,12	1	1	1	1	✓		
CH 152 x 89 x 24	23,9	1154	151,4	177	6,20	11,90	210	34,5	63,7	2,64	29,8	12,9	7,21	2,67	5,34	1	1	1	1	✓		
CH 178 x 76 x 21	20,8	1329	149,5	176	7,10	12,75	129	23,6	45,3	2,21	27,5	8,87	6,39	2,05	4,14	1	1	1	1	✓		
CH 178 x 89 x 27	26,8	1735	195,2	229	7,17	14,70	234	37,7	70,9	2,63	31,5	15,8	11,1	2,58	5,16	1	1	1	1	✓		
CH 203 x 76 x 24	23,9	1948	191,7	227	8,02	15,57	146	26,3	50,8	2,20	29,4	11,5	9,55	2,00	4,02	1	1	1	1	✓		
CH 203 x 89 x 30	29,8	2469	243	286	8,10	17,68	256	40,6	77,2	2,61	32,8	18,8	16,1	2,48	4,98	1	1	1	1	✓		
CH 229 x 76 x 26	26,1	2608	228,1	272	8,87	18,50	152	26,7	51,7	2,14	30,1	12,8	13,0	1,87	3,76	1	1	1	1	✓		
CH 229 x 89 x 33	32,7	3364	294,3	349	9,01	21,05	274	42,5	81,9	2,57	34,4	22,0	22,4	2,37	4,75	1	1	1	1	✓		
CH 245 x 76 x 28	28,2	3361	264,6	319	9,67	21,78	153	26,1	51,2	2,06	31,0	14,4	16,9	1,73	3,44	1	1	1	1	✓		
CH 245 x 89 x 36	35,7	4435	349,2	416	9,89	24,65	289	44,1	85,2	2,53	35,9	25,6	30,0	2,27	4,52	1	1	1	1	✓		
CH 305 x 89 x 42	41,8	7036	461,7	572	11,52	33,74	304	44,5	92,9	2,40	39,6	39,9	57,2	2,10	4,19	1	1	1	1	✓		
CH 305 x 102 x 46	46,2	8078	530	652	11,79	34,17	472	61,7	128	2,85	41,6	49,5	86,3	2,56	5,25	1	1	1	1	✓		
CH 305 x 102 x 55	55,0	14730	773,1	952	14,55	43,17	546	70,3	145	2,80	44,1	62,8	157	2,43	4,99	1	1	1	2	✓		
CH 432 x 102 x 65	65,5	20970	971,2	1220	16,0	55,26	599	75,6	153	2,70	44,1	74,4	222	2,27	4,53	1	1	1	2	✓		

- W_{pl,y} est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- W_{pl,y} is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more U channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von W_{pl,y} wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktbene angreift, keine Torsion hervorruft.



Arcelor Sections

La compétence au service du client

The know-how to meet customers' needs

Kompetenz im Dienste des Kunden

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com



PROFILÉS AMÉRICAINS AMERICAN SECTIONS AMERIKANISCHE PROFILE

W Poutrelles américaines à larges ailes	American wide flange beams	Amerikanische Breitflanschträger	154
S Poutrelles américaines standards	American standard beams	Amerikanische Standardträger	172
HP Poutrelles-pieux américaines à larges ailes	American wide flange bearing piles	Amerikanische Breitflanshpfähle	176
C Fers U normaux américains	American standard channels	Amerikanische U-Stahl-Normalprofile	178
MC Fers U américains	American channels	Amerikanische U-Stahl-Profile	182
L Cornières américaines à ailes égales	American equal leg angles	Amerikanischer gleichschenkliger Winkelstahl	186

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

● Poutrelles américaines à larges ailes

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
W 100 x 100 x 19.3 ^{+/*} 19.3	106	103	7.1	8.8	6	24.70	88.4	76.4	-	-	-	0.599	30.90
W 130 x 130 x 23.8 ^{+/*} 23.8	127	127	6.1	9.1	8	30.40	108.8	92.8	M12	60	70	0.736	30.95
W 130 x 130 x 28.1 ^{+/*} 28.1	131	128	6.9	10.9	8	35.90	109.2	93.2	M12	62	70	0.747	26.46
W 150 x 100 x 13.5 ^{+/*} 13.5	150	100	4.3	5.5	6	17.30	139	127	-	-	-	0.681	50.11
W 150 x 100 x 18.0 ^{+/*} 18.0	153	102	5.8	7.1	6	22.90	138.4	126.4	-	-	-	0.692	37.86
W 150 x 100 x 24.0 ^{+/*} 24.0	160	102	6.6	10.3	6	30.60	139.4	127.4	-	-	-	0.704	29.40
W 150 x 150 x 22.5 ⁺ 22.5	152	152	5.8	6.6	6	28.60	138.8	126.8	M16	70	82	0.890	39.81
W 150 x 150 x 29.8 ⁺ 29.8	157	153	6.6	9.3	6	37.90	138.4	126.4	M16	72	84	0.902	30.33
W 150 x 150 x 37.1 ⁺ 37.1	162	154	8.1	11.6	6	47.40	138.8	126.8	M16	74	84	0.913	24.59
W 200 x 100 x 15.0 ⁺ 15.0	200	100	4.3	5.2	8	19.10	189.6	173.6	-	-	-	0.778	51.76
W 200 x 100 x 19.3 ⁺ 19.3	203	102	5.8	6.5	8	24.80	190	174	-	-	-	0.789	40.34
W 200 x 100 x 22.5 ⁺ 22.5	206	102	6.2	8	8	28.60	190	174	-	-	-	0.794	35.25
W 200 x 135 x 26.6 ⁺ 26.6	207	133	5.8	8.4	8	33.90	190.2	174.2	M12	62	76	0.921	34.49
W 200 x 135 x 31.3 ⁺ 31.3	210	134	6.4	10.2	8	39.70	189.6	173.6	M12	64	76	0.930	29.66
W 200 x 165 x 35.9 ⁺ 35.9	201	165	6.2	10.2	10	45.70	180.6	160.6	M16	78	96	1.03	28.75
W 200 x 165 x 41.7 ⁺ 41.7	205	166	7.2	11.8	10	53.20	181.4	161.4	M16	80	96	1.04	24.97
W 200 x 200 x 46.1 ⁺ 46.1	203	203	7.2	11	10	58.90	181	161	M24	94	110	1.19	25.78
W 200 x 200 x 52 ⁺ 52.0	206	204	7.9	12.6	10	66.50	180.8	160.8	M24	94	110	1.20	22.89
W 200 x 200 x 59 ⁺ 59.0	210	205	9.1	14.2	10	75.50	181.6	161.6	M24	96	112	1.20	20.28
W 200 x 200 x 71 ⁺ 71.0	216	206	10.2	17.4	10	91.00	181.2	161.2	M24	98	112	1.22	17.07
W 200 x 200 x 86 ⁺ 86.0	222	209	13	20.6	10	110.0	180.8	160.8	M24	100	116	1.24	14.28
W 200 x 200 x 100 ⁺ 100	229	210	14.5	23.7	10	127.0	181.6	161.6	M24	102	116	1.25	12.59

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Profilé canadien, tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Canadian section, minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Kanadisches Walzprofil, die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A913 A572/A709/A992		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression					
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235		S 355	S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹								
W 4 x 4 x 13	13	475.9	89.79	103.3	4.39	8.27	160.6	31.19	47.94	2.55	31.73	6.52	3.79	1	1	-	1	1	-	✓
W 5 x 5 x 16	16	885.5	139.5	157.2	5.41	9.20	311.0	48.98	74.66	3.20	33.67	8.10	10.80	1	1	-	1	1	-	✓
W 5 x 5 x 19	19	1099	167.7	190.9	5.53	10.53	381.4	59.60	90.86	3.26	38.03	13.33	13.74	1	1	-	1	1	-	✓
W 6 x 4 x 9	9	685.5	91.40	102.4	6.29	7.21	91.80	18.36	28.26	2.30	22.35	1.74	4.79	1	3	-	1	3	-	✓
W 6 x 4 x 12	12	915.9	122.1	138.6	6.33	9.69	125.9	25.37	39.29	2.36	27.47	3.86	6.68	1	1	-	1	1	-	✓
W 6 x 4 x 16	16	1342	167.8	191.5	6.63	11.43	182.6	35.80	55.24	2.45	34.23	9.35	10.21	1	1	-	1	1	-	✓
W 6 x 6 x 15	15	1206	158.6	176.1	6.51	9.59	386.6	50.87	77.56	3.68	26.07	4.34	20.42	3	3	4	3	3	4	✓
W 6 x 6 x 20	20	1714	218.4	243.9	6.73	11.17	555.5	72.62	110.5	3.83	32.23	10.16	30.28	1	2	3	1	2	3	✓
W 6 x 6 x 25	25	2220	274.1	309.9	6.85	13.93	706.8	91.79	140.0	3.86	38.36	19.51	39.93	1	1	1	1	1	1	✓
W 8 x 4 x 10	10	1280	128.0	145.2	8.18	9.80	86.89	17.38	27.10	2.13	24.09	1.93	8.22	1	3	-	3	4	-	✓
W 8 x 4 x 13	13	1662	163.7	188.1	8.17	13.06	115.4	22.63	35.69	2.15	28.21	3.99	11.10	1	1	-	1	2	-	✓
W 8 x 4 x 15	15	2004	194.5	222.8	8.36	14.14	142.0	27.85	43.72	2.22	31.59	5.97	13.87	1	1	-	1	2	-	✓
W 8 x 5.25 x 18	18	2587	250	279.8	8.72	13.49	329.8	49.6	76.17	3.11	32.01	7.35	32.48	1	1	3	1	2	4	✓
W 8 x 5.25 x 21	21	3139	298.9	335.3	8.87	14.87	409.6	61.13	93.76	3.20	36.12	12.04	40.82	1	1	1	1	2	2	✓
W 8 x 6.5 x 24	24	3438	342.1	379.4	8.67	14.77	764.3	92.64	141.1	4.09	38.34	14.56	69.5	1	1	3	1	1	3	✓
W 8 x 6.5 x 28	28	4088	398.8	445.6	8.77	17.21	900.5	108.5	165.5	4.12	42.56	22.39	83.95	1	1	1	1	1	1	✓
W 8 x 8 x 31	31	4545	447.8	495.6	8.81	16.96	1535	151.2	229.5	5.12	40.96	22.27	141.3	1	3	3	1	3	3	✓
W 8 x 8 x 35	35	5268	511.5	569	8.90	18.6	1784	174.9	265.5	5.18	44.79	32.41	166.7	1	1	3	1	1	3	✓
W 8 x 8 x 40	40	6113	582.2	652.9	8.99	21.59	2040	199.1	302.8	5.19	49.26	46.86	195.4	1	1	2	1	1	2	✓
W 8 x 8 x 48	48	7658	709	802.8	9.18	24.52	2537	246.3	374.5	5.28	56.68	82.02	250	1	1	1	1	1	1	✓
W 8 x 8 x 58	58	9467	852.9	980.5	9.26	31.06	3138	300.3	458.2	5.33	65.87	140.8	317.8	1	1	1	1	1	1	✓
W 8 x 8 x 67	67	11325	989.1	1149	9.45	35.33	3663	348.9	532.9	5.38	73.6	211.3	385.5	1	1	1	1	1	1	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen							Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
							x 10 ²							
W 250 x 100 x 17.9 ⁺	17.9	251	101	4.8	5.3	8	22.80	240.4	224.4	-	-	-	0.883	49.17
W 250 x 100 x 22.3 ⁺	22.3	254	102	5.8	6.9	8	28.50	240.2	224.2	-	-	-	0.891	39.59
W 250 x 100 x 25.3 ⁺	25.3	257	102	6.1	8.4	8	32.20	240.2	224.2	-	-	-	0.896	35.30
W 250 x 100 x 28.4 ⁺	28.4	260	102	6.4	10	8	36.30	240	224	-	-	-	0.902	31.74
W 250 x 145 x 32.7 ⁺	32.7	258	146	6.1	9.1	8	41.90	239.8	223.8	M16	72	76	1.07	32.77
W 250 x 145 x 38.5 ⁺	38.5	262	147	6.6	11.2	8	49.10	239.6	223.6	M16	74	78	1.09	28.04
W 250 x 145 x 44.8 ⁺	44.8	266	148	7.6	13	8	57.00	240	224	M16	74	78	1.10	24.34
W 250 x 200 x 49.1 ⁺	49.1	247	202	7.4	11	13	62.60	225	199	M27	90	112	1.26	25.76
W 250 x 200 x 58 ⁺	58.0	252	203	8	13.5	13	74.20	225	199	M27	90	113	1.28	21.92
W 250 x 200 x 67 ⁺	67.0	257	204	8.9	15.7	13	85.80	225.6	199.6	M27	90	114	1.29	19.20
W 250 x 250 x 73 ⁺	73.0	253	254	8.6	14.2	13	92.90	224.6	198.6	M27	102	148	1.48	20.31
W 250 x 250 x 80 ⁺	80.0	256	255	9.4	15.6	13	102.0	224.8	198.8	M27	102	150	1.49	18.59
W 250 x 250 x 89 ⁺	89.0	260	256	10.7	17.3	13	114.0	225.4	199.4	M27	104	150	1.50	16.75
W 250 x 250 x 101 ⁺	101	264	257	11.9	19.6	13	129.0	224.8	198.8	M27	106	152	1.51	14.91
W 250 x 250 x 115 ⁺	115	269	259	13.5	22.1	13	146.0	224.8	198.8	M27	106	154	1.52	13.29
W 250 x 250 x 131 ⁺	131	275	261	15.4	25.1	13	167.0	224.8	198.8	M27	108	156	1.54	11.75
W 250 x 250 x 149 ⁺	149	282	263	17.3	28.4	13	190.0	225.2	199.2	M27	110	158	1.56	10.47
W 250 x 250 x 167 ⁺	167	289	265	19.2	31.8	13	212.0	225.4	199.4	M27	112	160	1.58	9.42
W 310 x 100 x 21.0 ⁺	21.0	303	101	5.1	5.7	8	26.80	291.6	275.6	-	-	-	0.986	46.74
W 310 x 100 x 23.8 ⁺	23.8	305	101	5.6	6.7	8	30.40	291.6	275.6	-	-	-	0.989	41.47
W 310 x 100 x 28.3 ⁺	28.3	309	102	6	8.9	8	35.90	291.2	275.2	-	-	-	1.00	35.31
W 310 x 100 x 32.7 ⁺	32.7	313	102	6.6	10.8	8	41.80	291.4	275.4	-	-	-	1.01	30.68
W 310 x 165 x 38.7 ⁺	38.7	310	165	5.8	9.7	8	49.40	290.6	274.6	M20	80	84	1.25	32.27
W 310 x 165 x 44.5 ⁺	44.5	313	166	6.6	11.2	8	56.70	290.6	274.6	M20	80	84	1.26	28.27
W 310 x 165 x 52 ⁺	52.0	317	167	7.6	13.2	8	66.50	290.6	274.6	M20	82	86	1.27	24.28

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Profilé canadien, tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Canadian section, minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

+ Kanadisches Walzprofil, die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A913 A572/A709/A992			
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression						
	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355		S 460		
G lbs/ft																					
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
W 10 x 4 x 12	12	2252	179.5	207.8	9.92	13.26	91.34	18.09	28.67	2.00	24.80	2.50	13.74	1	3	-	4	4	-	✓	
W 10 x 4 x 15	15	2901	228.4	264.6	10.06	16.08	122.6	24.03	38.20	2.07	29.01	4.68	18.63	1	1	-	3	4	-	✓	
W 10 x 4 x 17	17	3430	266.9	307.5	10.30	17.06	149.2	29.25	46.20	2.15	32.27	6.77	22.95	1	1	-	2	4	-	✓	
W 10 x 4 x 19	19	3998	307.5	352.9	10.51	18.02	177.5	34.81	54.71	2.21	35.72	9.80	27.64	1	1	-	2	4	-	✓	
W 10 x 5.75 x 22	22	4895	379.4	424.9	10.83	17.19	472.6	64.74	99.48	3.36	33.67	10.05	73.10	1	1	-	2	4	-	✓	
W 10 x 5.75 x 26	26	6014	459.1	514.1	11.05	18.89	593.7	80.77	123.9	3.47	38.37	17.03	93.24	1	1	-	2	3	-	✓	
W 10 x 5.75 x 30	30	7118	535.2	603.0	11.14	21.91	703.5	95.06	146.2	3.50	42.99	26.45	112.4	1	1	-	1	2	-	✓	
W 10 x 8 x 33	33	7069	572.4	633.9	10.63	21.77	1513	149.8	228.5	4.92	44.63	24.53	210.4	1	3	-	1	3	-	✓	
W 10 x 8 x 39	39	8736	693.4	770.8	10.85	24.04	1884	185.6	282.8	5.04	50.23	41.11	267.7	1	1	-	1	1	-	✓	
W 10 x 8 x 45	45	10360	806.6	902.0	11.00	27.01	2224	218.0	332.2	5.10	55.53	62.61	323.4	1	1	-	1	1	-	✓	
W 10 x 10 x 49	49	11290	892.1	986.1	11.02	25.78	3880	305.5	463.3	6.46	52.27	57.94	552.9	1	2	3	1	2	3	✓	✓
W 10 x 10 x 54	54	12570	982.4	1091	11.10	28.10	4314	338.3	513.3	6.50	55.83	76.15	622.9	1	2	3	1	2	3	✓	✓
W 10 x 10 x 60	60	14260	1097	1226	11.18	31.84	4841	378.2	574.5	6.51	60.50	104.4	712.4	1	1	2	1	1	2	✓	✓
W 10 x 10 x 68	68	16380	1241	1398	11.27	35.73	5549	431.9	656.6	6.56	66.37	150.3	828.0	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 10 x 10 x 77	77	18940	1408	1599	11.38	40.43	6405	494.6	752.8	6.62	72.89	215.3	975.3	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 10 x 10 x 88	88	22150	1611	1847	11.52	46.39	7446	570.6	869.7	6.68	80.80	315.9	1161	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 10 x 10 x 100	100	25940	1840	2129	11.69	52.63	8622	655.7	1001	6.74	89.30	456.5	1384	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 10 x 10 x 112	112	30020	2078	2427	11.87	59.05	9879	745.6	1139	6.81	98.01	639.3	1631	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 4 x 14	14	3708	244.8	287.1	11.75	16.56	98.31	19.47	31.19	1.91	25.85	3.17	21.63	1	2	-	4	4	-	✓	
W 12 x 4 x 16	16	4280	280.7	328.6	11.87	18.30	115.6	22.89	36.70	1.95	28.36	4.50	25.59	1	1	-	4	4	-	✓	
W 12 x 4 x 19	19	5431	351.5	406.9	12.27	19.89	158.1	30.99	49.15	2.09	33.14	7.72	35.44	1	1	-	4	4	-	✓	
W 12 x 4 x 22	22	6507	415.8	480.9	12.47	22.22	191.9	37.62	59.63	2.14	37.57	12.36	43.61	1	1	-	3	4	-	✓	
W 12 x 6.5 x 26	26	8527	550.1	611.8	13.12	19.64	726.8	88.10	134.8	3.83	34.61	12.76	163.7	1	2	-	4	4	-	✓	
W 12 x 6.5 x 30	30	9934	634.8	708.3	13.21	22.26	854.7	103.0	157.8	3.88	38.37	19.30	194.4	1	1	-	3	4	-	✓	
W 12 x 6.5 x 35	35	11851	747.7	838.5	13.32	25.81	1026	122.9	188.6	3.92	43.39	31.10	236.4	1	1	-	2	4	-	✓	

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
W 310 x 200 x 60 ⁺	60.0	303	203	7.5	13.1	15	76.10	276.8	246.8	M27	90	113	1.38	23.12
W 310 x 200 x 67 ⁺	67.0	306	204	8.5	14.6	15	85.20	276.8	246.8	M27	90	114	1.39	20.75
W 310 x 200 x 74 ⁺	74.0	310	205	9.4	16.3	15	94.80	277.4	247.4	M27	90	115	1.40	18.74
W 310 x 250 x 79 ⁺	79.0	306	254	8.8	14.6	15	101.0	276.8	246.8	M27	90	164	1.58	20.09
W 310 x 250 x 86 ⁺	86.0	310	254	9.1	16.3	15	110.0	277.4	247.4	M27	90	164	1.59	18.44
W 310 x 310 x 97 ^{+/+}	97.0	308	305	9.9	15.4	15	123.0	277.2	247.2	M27	102	200	1.79	18.50
W 310 x 310 x 107 ⁺	107	311	306	10.9	17	15	136.0	277	247	M27	104	200	1.80	16.83
W 310 x 310 x 117 ⁺	117	314	307	11.9	18.7	15	150.0	276.6	246.6	M27	106	202	1.81	15.38
W 310 x 310 x 129 ⁺	129	318	308	13.1	20.6	15	165.0	276.8	246.8	M27	106	202	1.82	14.01
W 310 x 310 x 143 ⁺	143	323	309	14	22.9	15	182.0	277.2	247.2	M27	108	204	1.83	12.78
W 310 x 310 x 158 ⁺	158	327	310	15.5	25.1	15	201.0	276.8	246.8	M27	108	204	1.84	11.68
W 310 x 310 x 179 ⁺	179	333	313	18	28.1	15	228.0	276.8	246.8	M27	112	208	1.86	10.39
W 310 x 310 x 202 ⁺	202	341	315	20.1	31.8	15	257.0	277.4	247.4	M27	114	210	1.88	9.26
W 310 x 310 x 226 ⁺	226	348	317	22.1	35.6	15	288.0	276.8	246.8	M27	116	212	1.89	8.35
W 310 x 310 x 253 ⁺	253	356	319	24.4	39.6	15	323.0	276.8	246.8	M27	118	214	1.91	7.57
W 310 x 310 x 283 ⁺	283	365	322	26.9	44.1	15	360.0	276.8	246.8	M27	120	216	1.94	6.85
W 310 x 310 x 313 ⁺	313	374	325	30	48.3	15	399.0	277.4	247.4	M27	124	220	1.96	6.26
W 310 x 310 x 342 ⁺	342	382	328	32.6	52.6	15	437.0	276.8	246.8	M27	126	222	1.99	5.78
W 360 x 130 x 32.9 ⁺	32.9	349	127	5.8	8.5	10	41.90	332	312	M12	62	70	1.18	35.96
W 360 x 130 x 39.0 ⁺	39.0	353	128	6.5	10.7	10	49.60	331.6	311.6	M12	64	70	1.19	30.38
W 360 x 170 x 44 ⁺	44.6	352	171	6.9	9.8	10	57.10	332.4	312.4	M22	82	84	1.36	30.24
W 360 x 170 x 51 ⁺	51.0	355	171	7.2	11.6	10	64.50	331.8	311.8	M22	84	84	1.36	26.88
W 360 x 170 x 57.8 ⁺	58.0	358	172	7.9	13.1	10	72.30	331.8	311.8	M22	84	84	1.37	24.21
W 360 x 200 x 64 ⁺	64.0	347	203	7.7	13.5	15	81.30	320	290	M27	90	113	1.46	22.93
W 360 x 200 x 72 ⁺	72.0	350	204	8.6	15.1	15	91.00	319.8	289.8	M27	90	114	1.47	20.61
W 360 x 200 x 79 ⁺	79.0	354	205	9.4	16.8	15	101.0	320.4	290.4	M27	90	115	1.48	18.72

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Profilé canadien, tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Canadian section, minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

+ Kanadisches Walzprofil, die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A572/A709/A992	A913		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression						
	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355			S 460	
G lbs/ft																					
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹								
W 12 x 8 x 40	40	12860	848.9	940.7	13.02	27.60	1829	180.2	275.2	4.91	51.27	39.15	383.7	1	1	-	1	3	-	✓	
W 12 x 8 x 45	45	14510	948.4	1057	13.06	31.08	2069	202.8	310.3	4.93	55.27	54.03	438.5	1	1	-	1	2	-	✓	
W 12 x 8 x 50	50	16450	1061	1188	13.17	34.43	2344	228.7	350.2	4.97	59.57	74.05	504.7	1	1	-	1	1	-	✓	
W 12 x 10 x 53	53	17670	1155	1275	13.26	31.95	3990	314.2	477.8	6.30	55.57	65.49	846.5	1	2	-	1	2	-	✓	
W 12 x 10 x 58	58	19850	1280	1417	13.43	33.55	4455	350.8	533.1	6.36	59.27	86.96	960.0	1	1	-	1	2	-	✓	
W 12 x 12 x 65	65	22240	1444	1591	13.43	35.52	7286	477.8	724.7	7.69	58.27	91.50	1559	1	3	3	1	3	3	✓	✓
W 12 x 12 x 72	72	24790	1594	1765	13.49	39.08	8123	530.9	805.8	7.72	62.47	122.1	1754	1	3	3	1	3	3	✓	✓
W 12 x 12 x 79	79	27510	1753	1949	13.56	42.68	9024	587.9	892.8	7.76	66.87	161.1	1966	1	2	3	1	2	3	✓	✓
W 12 x 12 x 87	87	30770	1935	2164	13.65	47.07	10040	651.9	990.9	7.80	71.87	214.5	2218	1	1	2	1	1	2	✓	✓
W 12 x 12 x 96	96	34760	2153	2419	13.81	50.82	11270	729.4	1109	7.86	77.37	288.3	2535	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 106	106	38630	2363	2672	13.88	56.26	12470	804.8	1225	7.89	83.27	380.3	2840	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 120	120	44530	2675	3053	13.99	65.24	14380	918.7	1401	7.95	91.77	543.7	3338	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 136	136	51982	3049	3510	14.19	73.62	16588	1053	1608	8.02	101.3	782.7	3959	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 152	152	59560	3423	3975	14.36	81.65	18930	1194	1825	8.10	110.9	1089	4611	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 170	170	68230	3833	4490	14.55	91.01	21460	1346	2059	8.16	121.2	1495	5362	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 190	190	78680	4311	5098	14.78	101.5	24590	1527	2340	8.26	132.7	2062	6317	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 210	210	89560	4789	5716	14.98	114.1	27700	1705	2617	8.33	144.2	2742	7329	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 12 x 12 x 230	230	100510	5262	6334	15.16	125.1	31020	1892	2907	8.42	155.4	3552	8392	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 5 x 22	22	8258	473.2	541.5	14.07	22.31	291.0	45.82	71.80	2.64	34.52	8.65	84.11	1	1	-	4	4	-	✓	
W 14 x 5 x 26	26	10231	579.7	661.5	14.33	25.25	375.0	58.60	91.60	2.74	39.62	15.04	109.6	1	1	-	4	4	-	✓	
W 14 x 6.75 x 30	30	12140	690.1	777.0	14.57	26.29	817.9	95.66	147.7	3.78	38.18	16.10	239.1	1	2	-	4	4	-	✓	
W 14 x 6.75 x 34	34	14130	796.3	894.5	14.80	28.04	968.1	113.2	174.4	3.87	42.16	23.92	285.0	1	1	-	4	4	-	✓	
W 14 x 6.75 x 38	38	16040	896.2	1009	14.91	30.73	1113	129.4	199.5	3.93	45.82	33.46	330.4	1	1	-	3	4	-	✓	
W 14 x 8 x 43	43	17830	1027	1141	14.80	31.66	1885	185.7	284.3	4.81	52.27	43.21	523.4	1	1	-	2	4	-	✓	
W 14 x 8 x 48	48	20100	1149	1282	14.86	35.26	2140	209.8	321.6	4.85	56.37	59.71	599.1	1	1	-	2	3	-	✓	
W 14 x 8 x 53	53	22650	1280	1433	14.98	38.67	2416	235.7	361.6	4.89	60.57	80.72	685.7	1	1	-	1	2	-	✓	

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²							
W 360 x 250 x 91 ⁺	91.0	353	254	9.5	16.4	15	115.0	320.2	290.2	M27	90	164	1.68	18.47
W 360 x 250 x 101 ⁺	101	357	255	10.5	18.3	15	129.0	320.4	290.4	M27	90.5	165	1.69	16.67
W 360 x 250 x 110 ⁺	110	360	256	11.4	19.9	15	141.0	320.2	290.2	M27	91.4	166	1.70	15.39
W 360 x 250 x 122 ⁺	122	363	257	13	21.7	15	155.0	319.6	289.6	M27	93	167	1.71	13.99
W 360 x 370 x 134 ⁺	134	356	369	11.2	18	15	171.0	320	290	M27	100	264	2.14	15.98
W 360 x 370 x 147 ⁺	147	360	370	12.3	19.8	15	188.0	320.4	290.4	M27	100	264	2.15	14.58
W 360 x 370 x 162 ⁺	162	364	371	13.3	21.8	15	206.0	320.4	290.4	M27	102	266	2.16	13.34
W 360 x 370 x 179 ⁺	179	368	373	15	23.9	15	228.0	320.2	290.2	M27	104	268	2.17	12.12
W 360 x 370 x 196 ⁺	196	372	374	16.4	26.2	15	250.0	319.6	289.6	M27	104	268	2.18	11.10
W 360 x 410 x 216 ⁺	216	375	394	17.3	27.7	15	275.0	319.6	289.6	M27	106	288	2.27	10.48
W 360 x 410 x 237 ⁺	237	380	395	18.9	30.2	15	301.0	319.6	289.6	M27	108	290	2.28	9.64
W 360 x 410 x 262 ⁺	262	387	398	21.1	33.3	15	334.0	320.4	290.4	M27	110	292	2.30	8.75
W 360 x 410 x 287 ⁺	287	393	399	22.6	36.6	15	366.0	319.8	289.8	M27	112	294	2.31	8.04
W 360 x 410 x 314 ⁺	314	399	401	24.9	39.6	15	400.0	319.8	289.8	M27	114	296	2.33	7.42
W 360 x 410 x 347 ⁺	347	407	404	27.2	43.7	15	442.0	319.6	289.6	M27	116	298	2.35	6.77
W 360 x 410 x 382 ⁺	382	416	406	29.8	48	15	488.0	320	290	M27	118	300	2.37	6.20
W 360 x 410 x 421 ⁺	421	425	409	32.8	52.6	15	537.0	319.8	289.8	M27	122	304	2.39	5.68
W 360 x 410 x 463 ⁺	463	435	412	35.8	57.4	15	590.0	320.2	290.2	M27	124	306	2.42	5.23
W 360 x 410 x 509 ⁺	509	446	416	39.1	62.7	15	652.0	320.6	290.6	M27	128	310	2.45	4.81
W 360 x 410 x 551 ⁺	551	455	418	42	67.6	15	703.0	319.8	289.8	M27	132	312	2.47	4.49
W 360 x 410 x 592 ⁺	592	465	421	45	72.3	15	755.0	320.4	290.4	M27	134	316	2.50	4.22
W 360 x 410 x 634 ⁺	634	474	424	47.6	77.1	15	806.0	319.8	289.8	M27	140	312	2.52	3.98
W 360 x 410 x 677 ⁺	677	483	428	51.2	81.5	15	865.0	320	290	M27	144	316	2.55	3.76
W 360 x 410 x 744 ⁺	744	498	432	55.6	88.9	15	948.0	320.2	290.2	M27	148	320	2.59	3.48
W 360 x 410 x 818 ⁺	818	514	437	60.5	97	15	1050	320	290	M27	154	326	2.63	3.21
W 360 x 410 x 900 ⁺	900	531	442	65.9	106	15	1150	319	289	M27	158	330	2.67	2.96
W 360 x 410 x 990 ⁺	990	550	448	71.9	115	15	1260	320	290	M27	164	336	2.72	2.75
W 360 x 410 x 1086 ⁺	1086	569	454	78	125	15	1390	319	289	M27	170	342	2.77	2.55

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A572/A709/A992	A913		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression						
	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355			S 460	
G lbs/ft																					
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
W 14 x 10 x 61	61	26690	1512	1676	15.19	38.83	4483	353.0	537.8	6.23	59.87	91.18	1269	1	1	-	1	2	-	✓	
W 14 x 10 x 68	68	30150	1689	1880	15.29	42.98	5062	397.0	605.5	6.27	64.67	125.3	1450	1	1	-	1	2	-	✓	
W 14 x 10 x 74	74	33090	1838	2055	15.36	46.67	5570	435.2	664.2	6.30	68.77	160.3	1609	1	1	-	1	1	-	✓	
W 14 x 10 x 82	82	36530	2013	2266	15.35	52.81	6147	478.4	732.0	6.30	73.97	211.8	1788	1	1	-	1	1	-	✓	
W 14 x 14.5 x 90	90	41510	2332	2562	15.60	45.19	15080	817.3	1237	9.40	64.77	168.8	4305	2	3	3	2	3	3	✓	✓
W 14 x 14.5 x 99	99	46290	2572	2838	15.70	49.72	16720	903.9	1369	9.43	69.47	223.7	4836	1	3	3	1	3	3	✓	✓
W 14 x 14.5 x 109	109	51540	2832	3139	15.81	53.98	18560	1001	1516	9.49	74.47	295.5	5432	1	2	3	1	2	3	✓	✓
W 14 x 14.5 x 120	120	57440	3122	3482	15.86	60.72	20680	1109	1683	9.52	80.37	393.8	6119	1	1	2	1	1	2	✓	✓
W 14 x 14.5 x 132	132	63630	3421	3837	15.94	66.50	22860	1222	1856	9.56	86.37	517.1	6829	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 145	145	71140	3794	4262	16.07	70.32	28250	1434	2176	10.13	90.27	637.3	8515	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 159	159	78780	4146	4686	16.18	77.10	31040	1572	2387	10.16	96.87	825.5	9489	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 176	176	89410	4620	5260	16.35	86.55	35020	1760	2676	10.23	105.3	1116	10940	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 193	193	99710	5074	5813	16.50	93.46	38780	1944	2957	10.29	113.4	1464	12300	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 211	211	110200	5525	6374	16.62	103.3	42600	2125	3236	10.33	121.7	1870	13740	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 233	233	124900	6140	7139	16.81	113.9	48090	2380	3629	10.43	132.2	2510	15850	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 257	257	141300	6794	7965	17.03	126.0	53620	2641	4031	10.49	143.4	3326	18130	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 283	283	159600	7510	8880	17.24	139.9	60080	2938	4489	10.58	155.6	4398	20800	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 311	311	180200	8283	9878	17.48	154.3	67040	3254	4978	10.66	168.2	5735	23850	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 342	342	204500	9172	11030	17.75	170.6	75400	3625	5552	10.78	182.1	7513	27630	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 370	370	226100	9939	12050	17.95	184.9	82490	3947	6051	10.85	194.8	9410	30870	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 398	398	250200	10760	13140	18.20	200.3	90170	4284	6574	10.93	207.2	11560	34670	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 426	426	274200	11570	14220	18.42	214.0	98250	4634	7117	11.03	219.4	14020	38570	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 455	455	299500	12400	15350	18.62	231.9	106900	4994	7680	11.13	231.8	16790	42920	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 500	500	342100	13740	17170	19.00	256.1	119900	5552	8549	11.25	251.0	21840	49980	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 550	550	392200	15260	19260	19.39	283.3	135500	6203	9561	11.40	272.1	28510	58650	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 605	605	450200	16960	21620	19.79	313.8	153300	6938	10710	11.55	295.5	37350	68890	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 665	665	518900	18870	24280	20.27	349.2	173400	7739	11960	11.72	319.5	48210	81530	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 14 x 16 x 730	730	595700	20940	27210	20.73	385.8	196200	8645	13380	11.90	345.6	62290	96080	1	1	1	1	1	1	✓	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²							
W 410 x 140 x 38.8 ⁺	38.8	399	140	6.4	8.8	10	49.50	381.4	361.4	M12	68	82	1.33	34.03
W 410 x 140 x 46.1 ⁺	46.1	403	140	7	11.2	10	58.80	380.6	360.6	M12	68	82	1.33	28.91
W 410 x 180 x 53 ⁺	53.0	403	177	7.5	10.9	10	68.40	381.2	361.2	M22	86	90	1.48	27.76
W 410 x 180 x 60 ⁺	60.0	407	178	7.7	12.8	10	76.10	381.4	361.4	M22	86	90	1.49	25.10
W 410 x 180 x 67 ⁺	67.0	410	179	8.8	14.4	10	85.80	381.2	361.2	M22	86	92	1.50	22.29
W 410 x 180 x 75 ⁺	75.0	413	180	9.7	16	10	94.80	381	361	M22	88	92	1.51	20.19
W 410 x 180 x 85 ⁺	85.0	417	181	10.9	18.2	10	108.0	380.6	360.6	M22	90	94	1.52	17.87
W 410 x 260 x 100 ⁺	100	415	260	10	16.9	10	127.0	381.2	361.2	M27	90	170	1.83	18.41
W 410 x 260 x 114 ⁺	114	420	261	11.6	19.3	10	146.0	381.4	361.4	M27	91.6	171	1.84	16.10
W 410 x 260 x 132 ⁺	132	425	263	13.3	22.2	10	169.0	380.6	360.6	M27	93.3	173	1.86	14.07
W 410 x 260 x 149 ⁺	149	431	265	14.9	25	10	190.0	381	361	M27	94.9	175	1.88	12.56
W 460 x 150 x 52 ⁺	52.0	450	152	7.6	10.8	10	66.50	428.4	408.4	M16	76	82	1.48	28.37
W 460 x 150 x 60 ⁺	60.0	455	153	8	13.3	10	76.10	428.4	408.4	M16	76	84	1.49	25.01
W 460 x 150 x 68 ⁺	68.0	459	154	9.1	15.4	10	87.10	428.2	408.2	M16	78	84	1.50	21.88
W 460 x 190 x 74 ⁺	74.0	457	190	9	14.5	10	94.80	428	408	M24	92	96	1.64	22.08
W 460 x 190 x 82 ⁺	82.0	460	191	9.9	16	10	105.0	428	408	M24	92	98	1.65	20.10
W 460 x 190 x 89 ⁺	89.0	463	192	10.5	17.7	10	114.0	427.6	407.6	M24	94	98	1.66	18.52
W 460 x 190 x 97 ⁺	97.0	466	193	11.4	19	10	123.0	427.8	407.8	M24	94	100	1.66	17.17
W 460 x 190 x 106 ⁺	106	469	194	12.6	20.6	10	134.0	427.8	407.8	M24	96	100	1.67	15.83

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Profilé canadien, tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Canadian section, minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Kanadisches Walzprofil, die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						A572/A709/A992 A913		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy			pure compression					
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ↕ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ↕ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355		S 460	
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
W 16 x 5.5 x 26	26	12620	632.6	727.8	15.93	27.4	403.5	57.65	90.55	2.85	35.67	11.17	153.2	1	1	-	4	4	-	✓	
W 16 x 5.5 x 31	31	15550	771.9	883.6	16.26	30.49	513.6	73.37	114.9	2.95	41.11	19.25	196.6	1	1	-	4	4	-	✓	
W 16 x 7 x 36	36	18600	922.9	1045	16.54	32.41	1009	114	176.6	3.85	41.01	22.75	387.2	1	1	3	4	4	4	✓	
W 16 x 7 x 40	40	21570	1060	1194	16.87	33.77	1205	135.4	209	3.99	45.02	32.81	467.4	1	1	1	4	4	4	✓	
W 16 x 7 x 45	45	24530	1196	1354	16.91	38.39	1379	154.1	238.6	4.01	49.28	46.9	538.5	1	1	1	3	4	4	✓	
W 16 x 7 x 50	50	27460	1330	1510	16.98	42.37	1559	173.2	268.7	4.05	53.37	63.79	612.8	1	1	1	2	4	4	✓	
W 16 x 7 x 57	57	31530	1512	1725	17.06	48.05	1803	199.3	310.1	4.08	59.04	93.24	715.2	1	1	1	2	3	4	✓	
W 16 x 10.25 x 67	67	39760	1916	2129	17.70	44.05	4954	381.1	581.4	6.25	55.52	99.70	1961	1	1	-	2	4	-	✓	
W 16 x 10.25 x 77	77	46140	2197	2456	17.79	51.2	5725	438.7	670.9	6.27	61.92	149.4	2296	1	1	-	1	3	-	✓	
W 16 x 10.25 x 89	89	53830	2533	2850	17.89	58.87	6739	512.5	785.4	6.33	69.42	227.1	2730	1	1	-	1	2	-	✓	
W 16 x 10.25 x 100	100	61840	2870	3247	18.04	66.35	7765	586.1	899.8	6.39	76.62	324.10	3195	1	1	-	1	1	-	✓	
W 18 x 6 x 35	35	21200	942	1088	17.89	36.40	634	83.43	131.5	3.09	40.92	21.24	304.8	1	1	2	4	4	4	✓	
W 18 x 6 x 40	40	25480	1120	1284	18.33	38.85	796.1	104.1	163.1	3.24	46.32	33.58	387.2	1	1	1	4	4	4	✓	
W 18 x 6 x 46	46	29680	1293	1487	18.44	44.31	940.5	122.1	192.1	3.28	51.62	51.07	461.2	1	1	1	4	4	4	✓	
W 18 x 7.5 x 50	50	33260	1456.0	1650	18.75	43.67	1661.0	174.8	271	4.19	49.74	52.03	811.4	1	1	1	4	4	4	✓	
W 18 x 7.5 x 55	55	37000	1608	1829	18.83	48.06	1862	195	303	4.22	53.63	69.55	915.7	1	1	1	3	4	4	✓	
W 18 x 7.5 x 60	60	40960	1769	2013	18.96	51.33	2093	218	338.8	4.29	57.66	91.36	1035	1	1	1	3	4	4	✓	
W 18 x 7.5 x 65	65	44680	1917	2189	19.02	55.76	2282	237.8	370.4	4.31	61.35	113.9	1137.0	1	1	1	2	4	4	✓	
W 18 x 7.5 x 71	71	48790	2081	2385	19.04	61.34	2515	259.2	405.3	4.32	65.49	146.6	1260	1	1	1	1	3	4	✓	

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
W 460 x 280 x 113 ⁺ 113	463	280	10.8	17.3	10	144.0	428.4	408.4	M27	90	174	2.01	17.76
W 460 x 280 x 128 ⁺ 128	467	282	12.2	19.6	10	163.0	427.8	407.8	M27	90	176	2.02	15.74
W 460 x 280 x 144 ⁺ 144	472	283	13.6	22.1	10	184.0	427.8	407.8	M27	92	178	2.03	14.06
W 460 x 280 x 158 ⁺ 158	476	284	15	23.9	10	201.0	428.2	408.2	M27	94	178	2.04	12.95
W 460 x 280 x 177 ⁺ 177	482	286	16.6	26.9	10	226.0	428.2	408.2	M27	94	180	2.06	11.60
W 460 x 280 x 193 ⁺ 193	489	283	17	30.5	10	247.0	428	408	M27	97	193	2.06	10.65
W 460 x 280 x 213 ⁺ 213	495	285	18.5	33.5	10	271.0	428	408	M27	98.5	195	2.08	9.76
W 460 x 280 x 235 ⁺ 235	501	287	20.6	36.6	10	299.0	427.8	407.8	M27	100.6	197	2.09	8.90
W 460 x 280 x 260 ⁺ 260	509	289	22.6	40.4	10	331.0	428.2	408.2	M27	102.6	199	2.11	8.12
W 530 x 165 x 66 ⁺ 66.0	525	165	8.9	11.4	13	83.90	502.2	476.2	M22	88.9	93	1.67	25.40
W 530 x 165 x 74 ⁺ 74.0	529	166	9.7	13.6	13	94.80	501.8	475.8	M22	89.7	94	1.68	22.47
W 530 x 165 x 85 ⁺ 85.0	535	166	10.3	16.5	13	108.0	502	476	M22	90.3	94	1.69	19.96
W 530 x 210 x 92 ⁺ 92.0	533	209	10.2	15.6	13	118.0	501.8	475.8	M27	94	104	1.86	20.13
W 530 x 210 x 101 ⁺ 101	537	210	10.9	17.4	13	129.0	502.2	476.2	M27	94	104	1.87	18.41
W 530 x 210 x 109 ⁺ 109	539	211	11.6	18.8	13	139.0	501.4	475.4	M27	96	106	1.88	17.23
W 530 x 210 x 123 ⁺ 123	544	212	13.1	21.2	13	157.0	501.6	475.6	M27	96	106	1.89	15.32
W 530 x 210 x 138 ⁺ 138	549	214	14.7	23.6	13	176.0	501.8	475.8	M27	98	108	1.90	13.74
W 530 x 315 x 150 ⁺ 150	543	312	12.7	20.3	13	192.0	502.4	476.4	M27	92.7	222	2.28	15.18
W 530 x 315 x 165 ⁺ 165	546	313	14	22.2	13	211.0	501.6	475.6	M27	94	223	2.29	13.87
W 530 x 315 x 182 ⁺ 182	551	315	15.2	24.4	13	232.0	502.2	476.2	M27	95.2	225	2.30	12.71
W 530 x 315 x 196 ⁺ 196	554	316	16.5	26.3	13	250.0	501.4	475.4	M27	96.5	226	2.31	11.79
W 530 x 315 x 219 ⁺ 219	560	318	18.3	29.2	13	279.0	501.6	475.6	M27	98.3	228	2.33	10.65
W 530 x 315 x 248 ⁺ 248	571	315	19	34.5	13	315.0	502	476	M27	99	225	2.34	9.49
W 530 x 315 x 272 ⁺ 272	577	318	21.1	37.6	13	346.0	501.8	475.8	M27	101.1	228	2.36	8.68
W 530 x 315 x 300 ⁺ 300	585	319	23.1	41.4	13	382.0	502.2	476.2	M27	103.1	229	2.38	7.94
W 610 x 180 x 82 ⁺ 82.0	599	178	10	12.8	13	105.0	573.4	547.4	M24	90	100	1.87	22.80
W 610 x 180 x 92 ⁺ 92.0	603	179	10.9	15	13	117.0	573	547	M24	90.9	101	1.88	20.34

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A913 A572/A709/A992		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression					
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235		S 355	S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹								
W 18 x 11 x 76	76	55600	2402	2673	19.65	52.45	6335	452.5	691.3	6.63	57.12	118.8	3143	1	1	-	2	4	-	✓
W 18 x 11 x 86	86	63690	2728	3049	19.73	59.32	7333	520.1	795.9	6.70	63.11	172.6	3666	1	1	-	2	3	-	✓
W 18 x 11 x 97	97	72600	3076	3454	19.86	66.42	8358	590.7	905.5	6.74	69.51	245.5	4224	1	1	-	1	2	-	✓
W 18 x 11 x 106	106	79620	3346	3774	19.91	73.41	9137	643.5	988.7	6.75	74.51	314.1	4662	1	1	-	1	2	-	✓
W 18 x 11 x 119	119	91040	3777	4282	20.07	81.97	10510	734.7	1131	6.82	82.16	445.2	5431	1	1	-	1	1	-	✓
W 18 x 11 x 130	130	102400	4186	4754	20.39	84.90	11540	815.5	1253	6.85	89.72	607.3	6055	1	1	-	1	1	-	✓
W 18 x 11 x 143	143	114300	4619	5272	20.54	92.94	12950	908.7	1398	6.91	97.22	803.3	6882	1	1	-	1	1	-	✓
W 18 x 11 x 158	158	127300	5083	5839	20.63	103.8	14450	1007	1554	6.95	105.5	1059	7775	1	1	-	1	1	-	✓
W 18 x 11 x 175	175	143700	5646	6525	20.83	114.8	16300	1128	1743	7.01	115.1	1423	8922	1	1	-	1	1	-	✓
W 21 x 6.5 x 44	44	35100	1337	1563	20.47	50.13	857.3	103.9	166.2	3.20	46.93	33.29	562.9	1	1	-	4	4	-	✓
W 21 x 6.5 x 50	50	41100	1554	1810	20.77	54.98	1042	125.5	200.3	3.31	52.13	49.20	688.6	1	1	-	4	4	-	✓
W 21 x 6.5 x 57	57	48580	1816	2105	21.22	59.15	1264	152.2	241.8	3.42	58.53	74.55	845.5	1	1	-	4	4	-	✓
W 21 x 8.25 x 62	62	55240	2073	2362	21.67	58.07	2379	227.7	354.8	4.50	56.59	76.96	1589	1	1	-	4	4	-	✓
W 21 x 8.25 x 68	68	61760	2300	2623	21.85	62.72	2692	256.4	399.9	4.56	60.95	102.9	1813	1	1	-	4	4	-	✓
W 21 x 8.25 x 73	73	66730	2476	2826	21.93	66.47	2951	279.7	436.5	4.61	64.39	127.4	1991	1	1	-	3	4	-	✓
W 21 x 8.25 x 83	83	76100	2798	3208	22.02	75.34	3377	318.6	499.2	4.64	70.71	182.3	2300	1	1	-	2	4	-	✓
W 21 x 8.25 x 93	93	86160	3139	3617	22.10	84.98	3870	361.7	569.1	4.68	77.16	254.0	2660	1	1	-	1	3	-	✓
W 21 x 12.5 x 101	101	100900	3716	4148	22.93	73.11	10290	659.3	1010	7.32	68.53	218.2	7019	1	1	-	2	4	-	✓
W 21 x 12.5 x 111	111	111000	4066	4556	22.95	80.55	11360	725.8	1113	7.34	73.63	286.2	7782	1	1	-	2	3	-	✓
W 21 x 12.5 x 122	122	123600	4486	5042	23.10	87.84	12730	808.1	1241	7.41	79.23	377.6	8812	1	1	-	1	3	-	✓
W 21 x 12.5 x 132	132	134000	4839	5459	23.14	95.36	13850	876.7	1349	7.44	84.33	474.6	9629	1	1	-	1	2	-	✓
W 21 x 12.5 x 147	147	151100	5396	6116	23.27	106.2	15680	986.0	1520	7.50	91.93	649.7	11020	1	1	-	1	1	-	✓
W 21 x 12.5 x 166	166	177500	6219	7063	23.77	112.4	18000	1143	1759	7.57	103.2	985.6	12930	1	1	-	1	1	-	✓
W 21 x 12.5 x 182	182	197300	6840	7814	23.87	125.0	20190	1270	1959	7.63	111.5	1293	14660	1	1	-	1	1	-	✓
W 21 x 12.5 x 201	201	220800	7548	8672	24.05	137.8	22450	1408	2176	7.67	121.1	1718	16550	1	1	-	1	1	-	✓
W 24 x 7 x 55	55	56030	1871	2199	23.17	63.40	1209	135.8	218.3	3.40	50.83	50.58	1034	1	1	-	4	4	-	✓
W 24 x 7 x 62	62	64680	2145	2515	23.45	69.44	1441	161.0	258.5	3.50	56.13	72.81	1239	1	1	-	4	4	-	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
W 610 x 230 x 101 ⁺	101	603	228	10.5	14.9	13	130.0	573.2	547.2	M27	94	122	2.07	20.36
W 610 x 230 x 113 ⁺	113	608	228	11.2	17.3	13	145.0	573.4	547.4	M27	94	122	2.08	18.37
W 610 x 230 x 125 ⁺	125	612	229	11.9	19.6	13	159.0	572.8	546.8	M27	96	124	2.09	16.71
W 610 x 230 x 140 ⁺	140	617	230	13.1	22.2	13	179.0	572.6	546.6	M27	96	124	2.11	15.03
W 610 x 230 x 153 ⁺	153	623	229	14	24.9	13	196.0	573.2	547.2	M27	94	139	2.12	13.74
W 610 x 325 x 155 ^{+/+}	155	611	324	12.7	19	13	197.0	573	547	M27	96	218	2.47	15.95
W 610 x 325 x 174 ⁺	174	616	325	14	21.6	13	222.0	572.8	546.8	M27	98	220	2.48	14.24
W 610 x 325 x 195 ⁺	195	622	327	15.4	24.4	13	248.0	573.2	547.2	M27	98	222	2.50	12.77
W 610 x 325 x 217 ⁺	217	628	328	16.5	27.7	13	277.0	572.6	546.6	M27	100	222	2.51	11.53
W 610 x 325 x 241 ⁺	241	635	329	17.1	31	13	308.0	573	547	M27	100	224	2.53	10.62
W 610 x 325 x 262 ⁺	262	641	327	19	34	13	333.0	573	547	M27	102	222	2.53	9.69
W 610 x 325 x 285 ⁺	285	647	329	20.6	37.1	13	361.0	572.8	546.8	M27	104	224	2.55	8.92
W 610 x 325 x 341 ⁺	341	661	333	24.4	43.9	13	434.0	573.2	547.2	M27	108	228	2.58	7.59
W 610 x 325 x 415 ⁺	415	679	338	29.5	53.1	13	529.0	572.8	546.8	M27	114	232	2.63	6.33
W 610 x 325 x 455 ⁺	455	689	340	32	57.9	13	579.0	573.2	547.2	M27	116	234	2.65	5.84
W 610 x 325 x 498 ⁺	498	699	343	35.1	63	13	635.0	573	547	M27	120	238	2.68	5.37
W 610 x 325 x 551	551	711	347	38.6	69.1	13	702.0	572.8	546.8	M27	122	242	2.71	4.92
W 690 x 250 x 125 ⁺	125	678	253	11.7	16.3	15	160.0	645.4	615.4	M27	100	148	2.32	18.47
W 690 x 250 x 140 ⁺	140	684	254	12.4	18.9	15	179.0	646.2	616.2	M27	100	148	2.33	16.69
W 690 x 250 x 152 ⁺	152	688	254	13.1	21.1	15	194.0	645.8	615.8	M27	102	148	2.34	15.39
W 690 x 250 x 170 ⁺	170	693	256	14.5	23.6	15	216.0	645.8	615.8	M27	102	150	2.36	13.86
W 690 x 250 x 192 ⁺	192	702	254	15.5	27.9	15	244.0	646.2	616.2	M27	104	148	2.36	12.35
W 760 x 265 x 147 ⁺	147	753	265	13.2	17	17	188.0	719	685	M27	106	160	2.51	17.06
W 760 x 265 x 161 ⁺	161	758	266	13.8	19.3	17	205.0	719.4	685.4	M27	106	160	2.52	15.72
W 760 x 265 x 173 ⁺	173	762	267	14.4	21.6	17	221.0	718.8	684.8	M27	106	162	2.53	14.58
W 760 x 265 x 185 ⁺	185	766	267	14.9	23.6	17	235.0	718.8	684.8	M27	106	162	2.54	13.74
W 760 x 265 x 196 ⁺	196	770	268	15.6	25.4	17	251.0	719.2	685.2	M27	108	162	2.55	12.96
W 760 x 265 x 220 ⁺	220	779	266	16.5	30	17	281.0	719	685	M27	108	160	2.56	11.62

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Profilé canadien, tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Canadian section, minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

* Kanadisches Walzprofil, die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A572/A709/A992	A913		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression						
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235			S 355	S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
W 24 x 9 x 68	68	76470	2536	2905	24.27	67.31	2950	258.8	404.4	4.77	55.57	79.88	2545	1	1	-	4	4	-	✓	
W 24 x 9 x 76	76	87570	2881	3290	24.62	71.99	3425	300.5	468.8	4.87	61.01	113.3	2981	1	1	-	4	4	-	✓	
W 24 x 9 x 84	84	98650	3224	3679	24.86	77.28	3932	343.4	535.6	4.96	66.37	156.0	3442	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 24 x 9 x 94	94	111990	3630	4150	25.05	85.02	4514	392.5	613.1	5.03	72.71	220.0	3982	1	1	1	3	4	4	✓	✓
W 24 x 9 x 103	103	125200	4019	4602	25.29	91.66	4998	436.5	682.4	5.05	79.03	297.5	4457	1	1	1	3	4	4	✓	✓
W 24 x 12.75 x 104	104	129000	4222	4728	25.57	81.57	10780	666.0	1022	7.39	65.93	197.7	9437	1	2	3	4	4	4	✓	✓
W 24 x 12.75 x 117	117	147200	4778	5362	25.74	90.28	12370	761.0	1170	7.46	72.43	283.2	10920	1	1	2	3	4	4	✓	✓
W 24 x 12.75 x 131	131	167900	5398	6074	25.95	99.83	14240	871.0	1340	7.56	79.43	400.9	12700	1	1	1	2	4	4	✓	✓
W 24 x 12.75 x 146	146	190800	6076	6848	26.21	107.7	16310	995.0	1531	7.67	87.13	564.6	14680	1	1	1	2	3	4	✓	✓
W 24 x 12.75 x 162	162	214200	6746	7605	26.57	112.8	18430	1120	1721	7.79	94.33	758.6	16780	1	1	1	1	3	4	✓	✓
W 24 x 12.75 x 176	176	235990	7363	8349	26.63	125.6	19850	1214	1871	7.72	102.2	998.1	18250	1	1	1	1	2	3	✓	✓
W 24 x 12.75 x 192	192	260700	8059	9175	26.78	136.7	22060	1341	2071	7.79	110.0	1295	20480	1	1	1	1	1	2	✓	✓
W 24 x 12.75 x 229	229	318300	9630	11070	27.09	163.4	27090	1627	2522	7.90	127.4	2153	25720	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 24 x 12.75 x 279	279	399800	11780	13690	27.48	199.9	34300	2030	3160	8.05	150.9	3824	33470	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 24 x 12.75 x 306	306	444520	12903	15093	27.72	218.5	38090	2241	3496	8.11	163.0	4948	37770	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 24 x 12.75 x 335	335	494700	14150	16670	27.92	241.1	42580	2483	3885	8.19	176.3	6420	42850	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 24 x 12.75 x 370	370	557510	15682	18599	28.18	267.2	48400	2790	4377	8.30	192.0	8525	49570	1	1	1	1	1	1	✓	✓
W 27 x 10 x 84	84	118480	3495	4009	27.22	84.24	4410	348.6	545.5	5.25	61.87	119.4	4816	1	1	-	4	4	-	✓	
W 27 x 10 x 94	94	136070	3979	4549	27.64	90.07	5174	407.4	636.4	5.39	67.77	168.4	5709	1	1	-	4	4	-	✓	
W 27 x 10 x 102	102	150600	4378	5002	27.88	95.63	5777	454.9	710.3	5.46	72.87	221.4	6408	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 27 x 10 x 114	114	169930	4904	5618	28.02	106.1	6618	517.0	809.3	5.53	79.27	306.7	7393	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 27 x 10 x 129	129	197900	5639	6457	28.49	114.8	7643	601.8	941.0	5.60	88.87	463.2	8657	1	1	1	3	4	4	✓	✓
W 30 x 10.5 x 99	99	166100	4411	5110	29.76	105.4	5289	399.2	630.8	5.31	67.12	161.5	7141	1	1	-	4	4	-	✓	
W 30 x 10.5 x 108	108	186060	4909	5666	30.17	111.0	6070	456.6	719.7	5.45	72.32	211.7	8259	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 30 x 10.5 x 116	116	205800	5402	6218	30.49	116.4	6873	514.9	809.9	5.57	77.52	273.6	9391	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 30 x 10.5 x 124	124	223000	5821	6691	30.76	121.1	7510	562.5	883.9	5.65	82.02	336.7	10320	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 30 x 10.5 x 132	132	240300	6241	7174	30.95	127.3	8175	610.1	958.8	5.71	86.32	408.9	11290	1	1	1	4	4	4	✓	✓
W 30 x 10.5 x 148	148	278200	7143	8198	31.48	136.3	9440	709.9	1113	5.80	96.42	609.0	13200	1	1	1	3	4	4	✓	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²							
W 840 x 295 x 176 ⁺	176	835	292	14	18.8	18	224.0	797.4	761.4	M27	108	186	2.78	15.79
W 840 x 295 x 193 ⁺	193	840	292	14.7	21.7	18	247.0	796.6	760.6	M27	108	186	2.79	14.40
W 840 x 295 x 210 ⁺	210	846	293	15.4	24.4	18	268.0	797.2	761.2	M27	110	188	2.80	13.29
W 840 x 295 x 226 ⁺	226	851	294	16.1	26.8	18	288.0	797.4	761.4	M27	110	188	2.81	12.42
W 840 x 295 x 251 ⁺	251	859	292	17	31	18	319.0	797	761	M27	112	186	2.82	11.25
W 920 x 310 x 201 ⁺	201	903	304	15.2	20.1	19	256.0	862.8	824.8	M27	112	198	2.96	14.70
W 920 x 310 x 223 ⁺	223	911	304	15.9	23.9	19	285.0	863.2	825.2	M27	112	198	2.97	13.26
W 920 x 310 x 238 ⁺	238	915	305	16.5	25.9	19	303.0	863.2	825.2	M27	112	200	2.98	12.53
W 920 x 310 x 253 ⁺	253	919	306	17.3	27.9	19	323.0	863.2	825.2	M27	114	200	2.99	11.80
W 920 x 310 x 271 ⁺	271	923	307	18.4	30	19	346.0	863	825	M27	114	202	3.00	11.06
W 920 x 310 x 289 ⁺	289	927	308	19.4	32	19	368.0	863	825	M27	116	202	3.01	10.45
W 920 x 310 x 313 ⁺	313	932	309	21.1	34.5	19	399.0	863	825	M27	118	204	3.03	9.67
W 920 x 420 x 345 ⁺	345	927	418	19.3	32	19	437.2	863	825	M27	126	312	3.45	10.07
W 920 x 420 x 368 ⁺	368	931	419	20.3	34.3	19	465.6	862.4	824.4	M27	128	314	3.46	9.48
W 920 x 420 x 390 ⁺	390	936	420	21.3	36.6	19	494.3	862.8	824.8	M27	128	314	3.48	8.96
W 920 x 420 x 420 ⁺	420	943	422	22.5	39.9	19	534.1	863.2	825.2	M27	130	316	3.50	8.34
W 920 x 420 x 449 ⁺	449	948	423	24	42.7	19	571.4	862.6	824.6	M27	130	318	3.51	7.82
W 920 x 420 x 491 ⁺	491	957	422	25.9	47	19	623.3	863	825	M27	132	316	3.52	7.19
W 920 x 420 x 537 ⁺	537	965	425	28.4	51.1	19	682.5	862.8	824.8	M27	136	320	3.54	6.61
W 920 x 420 x 588 ⁺	588	976	427	31	55.9	19	748.4	864.2	826.2	M27	138	322	3.57	6.07
W 920 x 420 x 656 ⁺	656	987	431	34.5	62	19	835.3	863	825	M27	144	320	3.60	5.48
W 920 x 420 x 725 ⁺	725	999	434	38.1	68.1	19	922.9	862.8	824.8	M27	148	323	3.63	5.00
W 920 x 420 x 787 ⁺	787	1011	437	40.9	73.9	19	1002.0	863.2	825.2	M27	152	326	3.66	4.65
W 920 x 420 x 970 ⁺	970	1043	446	50	89.9	19	1236.6	863.2	825.2	M27	160	334	3.74	3.85

- + Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.
- Disponible à partir de janvier 2006.

- + Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.
- Available from January 2006.

- + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.
- Verfügbar ab Januar 2006.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A913 A572/A709/A992		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression					
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235		S 355	S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹							
W 33 x 11.5 x 118	118	246400	5901	6816	33.15	123.8	7823	535.8	843.6	5.91	72.69	226.9	12990	1	1	-	4	4	-	✓
W 33 x 11.5 x 130	130	278400	6630	7627	33.60	130.9	9029	618.5	971.3	6.05	79.19	309.9	15070	1	1	2	4	4	4	✓
W 33 x 11.5 x 141	141	310700	7346	8430	34.02	138.1	10260	700.2	1098	6.18	85.29	409.0	17260	1	1	1	4	4	4	✓
W 33 x 11.5 x 152	152	340100	7992	9163	34.32	145.1	11380	774.3	1213	6.28	90.79	517.5	19280	1	1	1	4	4	4	✓
W 33 x 11.5 x 169	169	386500	8999	10304	34.79	154.7	12900	883.6	1383	6.36	100.1	737.6	22050	1	1	1	4	4	4	✓
W 36 x 12 x 135	135	325200	7203	8356	35.61	144.9	9442	621.2	982.3	6.07	77.66	298.0	18340	1	1	-	4	4	-	✓
W 36 x 12 x 150	150	376800	8273	9540	36.32	153.2	11220	738.5	1163	6.27	85.96	426.8	22020	1	1	2	4	4	4	✓
W 36 x 12 x 160	160	406400	8883	10229	36.59	159.6	12290	805.6	1267	6.36	90.56	518.8	24200	1	1	1	4	4	4	✓
W 36 x 12 x 170	170	437500	9520	10963	36.79	167.9	13370	873.6	1375	6.43	95.36	630.9	26450	1	1	1	4	4	4	✓
W 36 x 12 x 182	182	471600	10218	11783	36.91	178.8	14520	945.8	1491	6.48	100.7	775.0	28840	1	1	1	4	4	4	✓
W 36 x 12 x 194	194	504500	10884	12566	37.04	188.9	15640	1016	1603	6.52	105.7	929.8	31210	1	1	1	4	4	4	✓
W 36 x 12 x 210	210	548200	11765	13629	37.10	205.6	17040	1103	1748	6.54	112.4	1171	34160	1	1	1	3	4	4	✓
W 36 x 16.5 x 231	231	645000	13920	15700	38.41	188.0	39010	1867	2880	9.45	105.6	1159	78120	1	1	1	4	4	4	✓
W 36 x 16.5 x 247	247	692200	14870	16790	38.56	198.2	42120	2010	3104	9.51	111.2	1408	84670	1	1	1	3	4	4	✓
W 36 x 16.5 x 262	262	741700	15850	17920	38.74	208.6	45270	2156	3331	9.57	116.8	1691	91550	1	1	1	3	4	4	✓
W 36 x 16.5 x 282	282	813300	17250	19530	39.02	221.5	50070	2373	3667	9.68	124.6	2151	102100	1	1	1	2	4	4	✓
W 36 x 16.5 x 302	302	874700	18450	20950	39.13	236.6	53970	2552	3949	9.72	131.7	2627	110600	1	1	1	2	4	4	✓
W 36 x 16.5 x 330	330	966300	20200	23000	39.37	256.6	59000	2796	4335	9.73	142.2	3441	122200	1	1	1	1	3	4	✓
W 36 x 16.5 x 361	361	1066000	22080	25270	39.51	282.1	65550	3085	4795	9.80	152.9	4447	136900	1	1	1	1	2	3	✓
W 36 x 16.5 x 395	395	1184000	24260	27880	39.78	309.6	72760	3408	5310	9.86	165.1	5808	154000	1	1	1	1	1	2	✓
W 36 x 16.5 x 441	441	1335000	27060	31270	39.98	345.8	83040	3853	6022	9.97	180.8	7950	177600	1	1	1	1	1	2	✓
W 36 x 16.5 x 487	487	1492000	29880	34740	40.21	383.6	93200	4295	6734	10.05	196.6	10570	201900	1	1	1	1	1	1	✓
W 36 x 16.5 x 529	529	1646000	32560	38010	40.53	414.5	103300	4728	7425	10.15	211.0	13430	226800	1	1	1	1	1	1	✓
W 36 x 16.5 x 652	652	2100000	40270	47660	41.21	513.8	133900	6002	9490	10.40	252.1	24320	304000	1	1	1	1	1	1	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines à larges ailes (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange beams (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²								
W 1000 x 300 x 222 ⁺	222	970	300	16	21.1	30	282.0	928	868	M27	134	194	3.06	13.77
W 1000 x 300 x 249 ⁺	249	980	300	16.5	26	30	317.0	928	868	M27	134	194	3.08	12.37
W 1000 x 300 x 272 ⁺	272	990	300	16.5	31	30	346.0	928	868	M27	134	194	3.10	11.37
W 1000 x 300 x 314 ⁺	314	1000	300	19.1	35.9	30	400.0	928	868	M27	136	194	3.11	9.90
W 1000 x 300 x 350 ⁺	350	1008	302	21.1	40	30	446.0	928	868	M27	140	196	3.13	8.96
W 1000 x 300 x 393 ⁺	393	1016	303	24.4	43.9	30	501.0	928	868	M27	142	198	3.14	8.01
W 1000 x 300 x 415 ⁺	415	1020	304	26	46	30	528.0	928	868	M27	144	198	3.15	7.60
W 1000 x 300 x 438 ⁺	438	1026	305	27	49	30	556.0	928	868	M27	137	215	3.17	7.24
W 1000 x 300 x 494 ⁺	494	1036	309	31	54	30	629.0	928	868	M27	148	204	3.19	6.47
W 1000 x 300 x 584 ⁺	584	1056	314	36	64	30	744.0	928	868	M27	154	208	3.24	5.56
W 1000 x 400 x 296 ⁺	296	982	400	16.5	27.1	30	377.0	928	868	M27	134	294	3.48	11.76
W 1000 x 400 x 321 ⁺	321	990	400	16.5	31	30	408.0	928	868	M27	134	294	3.50	10.89
W 1000 x 400 x 371 ⁺	371	1000	400	19	36.1	30	473.0	928	868	M27	136	294	3.51	9.47
W 1000 x 400 x 412 ⁺	412	1008	402	21.1	40	30	525.0	928	868	M27	140	296	3.53	8.58
W 1000 x 400 x 443 ⁺	443	1012	402	23.6	41.9	30	564.0	928.2	868.2	M27	142	296	3.53	7.99
W 1000 x 400 x 483 ⁺	483	1020	404	25.4	46	30	615.0	928	868	M27	144	298	3.55	7.36
W 1000 x 400 x 539 ⁺	539	1030	407	28.4	51.1	30	687.0	927.8	867.8	M27	146	302	3.58	6.64
W 1000 x 400 x 554 ⁺	554	1032	408	29.5	52	30	706.0	928	868	M27	150	296	3.59	6.47
W 1000 x 400 x 591 ⁺	591	1040	409	31	55.9	30	753.0	928.2	868.2	M27	148	304	3.60	6.10
W 1000 x 400 x 642 ⁺	642	1048	412	34	60	30	818.0	928	868	M27	154	300	3.62	5.65
W 1000 x 400 x 748 ⁺	748	1068	417	39	70	30	953.0	928	868	M27	160	306	3.67	4.91
W 1000 x 400 x 883 ⁺	883	1092	424	45.5	82	30	1125	928	868	M27	166	312	3.74	4.23
W 1100 x 400 x 343 ⁺	343	1090	400	18	31	20	436.0	1028	988	M27	116	294	3.71	10.83
W 1100 x 400 x 390 ⁺	390	1100	400	20	36	20	497.0	1028	988	M27	118	294	3.73	9.55
W 1100 x 400 x 433 ⁺	433	1108	402	22	40	20	551.0	1028	988	M27	120	296	3.75	8.66
W 1100 x 400 x 499 ⁺	499	1118	405	26	45	20	635.0	1028	988	M27	124	300	3.77	7.56

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						A913	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y			pure compression				
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ♦ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ♦ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355		S 460
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹							
W 40 x 12 x 149	149	407700	8405	9803	37.97	172.2	9546	636.0	1020	5.81	93.35	406.0	21370	1	1	-	4	4	-	✓
W 40 x 12 x 167	167	481100	9818	11350	38.97	180.7	11750	784.0	1245	6.09	103.6	584.4	26620	1	1	2	4	4	4	✓
W 40 x 12 x 183	183	553800	11190	12820	39.96	184.6	14000	934.0	1470	6.35	113.6	822.4	32070	1	1	2	4	4	4	✓
W 40 x 12 x 211	211	644200	12880	14850	40.11	213.4	16230	1082	1713	6.37	126.0	1252	37540	1	1	1	4	4	4	✓
W 40 x 12 x 235	235	723000	14350	16590	40.30	236.0	18460	1223	1941	6.44	136.2	1707	43020	1	1	1	3	4	4	✓
W 40 x 12 x 264	264	807700	15900	18540	40.18	271.3	20500	1353	2168	6.40	147.3	2332	48080	1	1	1	2	4	4	✓
W 40 x 12 x 278	278	853100	16728	19571	40.17	288.6	21710	1428	2298	6.41	153.1	2713	51080	1	1	1	2	3	4	✓
W 40 x 12 x 294	294	909800	17740	20770	40.41	300.9	23360	1532	2464	6.47	160.1	3200	55290	1	1	1	1	3	4	✓
W 40 x 12 x 331	331	1028000	19845	23413	40.42	344.5	26820	1736	2818	6.53	174.1	4433	64010	1	1	1	1	2	3	✓
W 40 x 12 x 392	392	1246100	23600	28039	40.93	403.2	33430	2130	3475	6.70	199.1	7230	81240	1	1	1	1	1	2	✓
W 40 x 16 x 199	199	618700	12600	14220	40.52	181.5	28850	1443	2235	8.75	105.6	762.6	65900	1	1	2	4	4	4	✓
W 40 x 16 x 215	215	696400	14070	15800	41.27	184.6	33120	1656	2555	9.00	113.6	1021	76030	1	1	2	4	4	4	✓
W 40 x 16 x 249	249	812100	16240	18330	41.48	212.5	38480	1924	2976	9.03	126.1	1575	89440	1	1	1	4	4	4	✓
W 40 x 16 x 277	277	909800	18050	20440	41.66	235.0	43410	2160	3348	9.10	136.1	2134	101460	1	1	1	3	4	4	✓
W 40 x 16 x 297	297	966510	19101	21777	41.41	261.8	45500	2264	3529	8.98	142.5	2545	106740	1	1	1	2	4	4	✓
W 40 x 16 x 324	324	1067480	20931	23923	41.66	282.7	50710	2510	3919	9.08	152.5	3311	119900	1	1	1	2	4	4	✓
W 40 x 16 x 362	362	1202540	23350	26824	41.83	316.4	57630	2832	4436	9.16	165.7	4546	137550	1	1	1	1	2	4	✓
W 40 x 16 x 372	372	1232000	23880	27500	41.79	328.0	59100	2897	4547	9.15	168.6	4860	141330	1	1	1	1	2	3	✓
W 40 x 16 x 397	397	1331040	25597	29530	42.05	346.3	64010	3130	4916	9.22	177.9	5927	154330	1	1	1	1	2	3	✓
W 40 x 16 x 431	431	1450590	27683	32097	42.12	379.6	70280	3412	5379	9.27	189.1	7440	170670	1	1	1	1	1	2	✓
W 40 x 16 x 503	503	1731940	32433	37881	42.62	438.9	85110	4082	6459	9.45	214.1	11670	210650	1	1	1	1	1	1	✓
W 40 x 16 x 593	593	2096420	38396	45265	43.16	516.5	104970	4952	7874	9.66	244.6	18750	265670	1	1	-	1	1	-	✓
W 44 x 16 x 230	230	867400	15920	18060	44.58	206.5	33120	1656	2568	8.71	103.4	1037	92710	1	1	2	4	4	4	✓
W 44 x 16 x 262	262	1005000	18280	20780	44.98	230.6	38480	1924	2988	8.80	115.4	1564	108680	1	1	1	4	4	4	✓
W 44 x 16 x 290	290	1126000	20320	23160	45.19	254.4	43410	2160	3362	8.87	125.4	2130	123500	1	1	1	4	4	4	✓
W 44 x 16 x 335	335	1294000	23150	26600	45.14	300.4	49980	2468	3870	8.87	139.4	3135	143410	1	1	1	2	4	4	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines standard

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

Inclinaison des ailes: 1/6

● American standard beams

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05


Flange slope: 1/6

● Amerikanische Standardträger

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05

Flanschneigung: 1/6



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen								Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm	r ₂ mm	d mm	A mm²	A _L m²/m	A _G m²/t
									x 10²		
S 75 x 8.5*	8.5	76	59	4.3	6.6	7	2.1	48	10.75	0.360	42.59
S 75 x 11.2*	11.2	76	64	8.9	6.6	7	3.8	48	14.24	0.370	33.44
S 100 x 11.5*	11.5	102	68	4.9	7.4	7.5	4.1	72	14.56	0.450	39.13
S 100 x 14.1*	14.1	102	71	8.3	7.4	7.5	4.8	72	17.94	0.450	32.26
S 130 x 15*	15.0	127	76	5.4	8.3	7.9	4.9	94	18.80	0.530	35.74
S 150 x 18.6*	18.6	152	85	5.9	9.1	7.9	4.9	117	23.59	0.610	32.94
S 150 x 25.7*	25.7	152	91	11.8	9.1	8.5	5	117	32.62	0.620	24.27
S 200 x 27.4*	27.4	203	102	6.9	10.8	8.5	5	164	34.82	0.770	28.26
S 200 x 34*	34.0	203	106	11.2	10.8	9.5	5.2	161	43.58	0.780	22.78
S 250 x 37.8*	37.8	254	118	7.9	12.5	10.5	6	207	48.02	0.930	24.72
S 250 x 52*	52.0	254	126	15.1	12.5	10.5	6	207	66.51	0.950	18.18
S 310 x 47.3*	47.3	305	127	8.9	13.8	11.5	6.5	254	60.26	1.07	22.52
S 310 x 52*	52.0	305	129	10.9	13.8	11.5	6.5	254	66.36	1.07	20.53
S 310 x 60.7*	60.7	305	133	11.7	16.7	14	6.5	243	77.09	1.08	17.85
S 310 x 74*	74.0	305	139	17.4	16.7	14	6.5	243	94.57	1.09	14.71
S 380 x 64*	64.0	381	140	10.4	15.8	13	6.5	322	81.31	1.26	19.76
S 380 x 74*	74.0	381	143	14	15.8	13	7.8	322	94.73	1.27	17.06
S 460 x 81.4*	81.4	457	152	11.7	17.6	14.5	9	392	103.6	1.46	17.94
S 460 x 104*	104	457	159	18.1	17.6	14.5	9	392	133.1	1.47	14.11

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				A572/A709/A992	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression			
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ↕ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ↕ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	\$ 235	\$ 355	\$ 235		\$ 355
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹						
S 3 x 5.7	5.7	105	27.5	31.5	3.12	4.19	18.9	6.39	10.6	1.32	27.9	1.93	0.23	1	1	1	1	✓
S 3 x 7.5	7.5	121	31.9	38.2	2.92	7.23	24.3	7.59	13.6	1.31	32.6	4.97	0.29	1	1	1	1	✓
S 4 x 7.7	7.7	255	50.0	57.1	4.18	6.07	31.6	9.28	15.9	1.47	31.3	3.17	0.72	1	1	1	1	✓
S 4 x 9.5	9.5	283	55.5	65.5	3.97	9.16	36.3	10.2	18.4	1.42	34.6	5.91	0.82	1	1	1	1	✓
S 5 x 10	10.0	509	80.2	91.4	5.2	8.07	49.2	12.9	22.3	1.62	34.5	4.92	1.77	1	1	1	1	✓
S 6 x 12.5	12.5	913	120	137	6.22	10.20	75.5	17.8	30.6	1.79	37.3	7.14	3.92	1	1	1	1	✓
S 6 x 17.25	17.3	1089	143	171	5.78	18.54	95.9	21.1	38.9	1.71	43.7	18.5	4.87	1	1	1	1	✓
S 8 x 18.4	18.4	2390	236	268	8.29	15.46	156	30.5	52.4	2.11	43.6	14.1	14.5	1	1	1	1	✓
S 8 x 23	23.0	2691	265	313	7.86	23.84	178	33.6	60.5	2.02	48.7	25.4	16.4	1	1	1	1	✓
S 10 x 25.4	25.4	5127	404	461	10.3	22.30	279	47.2	81.3	2.41	50.9	25.8	41.1	1	1	1	1	✓
S 10 x 35	35.0	6139	483	579	9.61	39.22	349	55.5	103	2.29	58.1	61.2	50.6	1	1	1	1	✓
S 12 x 31.8	31.8	9082	596	684	12.3	29.77	386	60.8	105	2.53	56.0	38.5	82.9	1	1	1	2	✓
S 12 x 35	35.0	9555	627	730	12.0	35.47	408	63.2	112	2.48	58.0	47.4	87.1	1	1	1	1	✓
S 12 x 40.8	40.8	11310	742	862	12.1	39.25	560	84.2	145	2.69	66.9	75.6	117	1	1	1	1	✓
S 12 x 50	50.0	12680	832	996	11.6	55.25	652	93.9	169	2.63	72.7	130	134	1	1	1	1	✓
S 15 x 42.9	42.9	18620	977	1131	15.1	42.91	602	86.0	149	2.72	63.7	66.1	202	1	1	1	3	✓
S 15 x 50	50.0	20180	1059	1257	14.6	55.79	645	90.3	164	2.61	67.3	94.5	216	1	1	1	1	✓
S 18 x 54.7	54.7	33390	1461	1703	18.0	57.51	855	113	199	2.87	70.8	102.0	419	1	1	2	3	✓
S 18 x 70	70.0	38580	1689	2042	17.0	85.10	1002	126	238	2.74	77.2	190	483	1	1	1	1	✓

♠ W_{pl} : pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♠ W_{pl} : for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♠ W_{pl} : bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles américaines standard (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

Inclinaison des ailes: 1/6

● American standard beams (continued)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05


Flange slope: 1/6

● Amerikanische Standardträger (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05

Flanschneigung: 1/6



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen								Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r ₁ mm	r ₂ mm	d mm	A mm ²	A _L m ² /m	A _G m ² /t
								x 10 ²		
S 510 x 98.2* 98.0	508	159	12.8	20.2	15	9.4	437	124.9	1.59	16.17
S 510 x 112* 112	508	162	16.1	20.2	15	9.4	437	141.5	1.59	14.32
S 510 x 128* 128	515.62	179	16.8	23.4	15	9.4	437	163.3	1.67	13.01
S 510 x 143* 143	515.62	183	20.3	23.4	15	9.4	437	181.6	1.68	11.76
S 610 x 119* 119	609.6	178	12.7	22.1	15.5	9.6	534	151.3	1.86	15.65
S 610 x 134* 134	609.6	181	15.9	22.1	15.5	9.6	534	170.8	1.86	13.91
S 610 x 149* 149	609.6	184	18.9	22.1	15.5	9.6	534	189.0	1.87	12.60
S 610 x 158* 158	622.3	200	15.7	27.7	15.5	9.6	534	200.7	1.96	12.45
S 610 x 180* 180	622.3	204	20.3	27.7	15.5	9.6	534	229.0	1.97	10.95

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1				A572/A709/A992	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy		pure compression			
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 235		S 355
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹						
S 20 x 66	66.0	49450	1947	2275	19.9	69.41	1147	144	253	3.03	78.0	153	691	1	1	2	3	✓
S 20 x 75	75.0	52980	2086	2485	19.4	85.23	1226	151	274	2.94	81.2	200	734	1	1	1	2	✓
S 20 x 86	86.0	65480	2540	2990	20.0	90.18	1929	216	378	3.44	89.7	287	1173	1	1	1	1	✓
S 20 x 96	96.0	69620	2700	3228	19.6	107.1	2081	227	410	3.39	93.2	369	1256	1	1	1	1	✓
S 24 x 80	80.0	87530	2872	3336	24.1	82.50	1750	197	342	3.40	83.7	207	1528	1	1	4	4	✓
S 24 x 90	90.0	93500	3067	3631	23.4	101.0	1857	205	367	3.30	86.9	262	1612	1	1	2	3	✓
S 24 x 100	100	99160	3253	3910	22.9	118.3	1970	214	393	3.23	89.9	333	1698	1	1	1	2	✓
S 24 x 106	106	122300	3929	4560	24.7	102.5	3195	320	546	3.99	99.5	428	2837	1	1	2	3	✓
S 24 x 121	121	131200	4217	4996	23.9	129.4	3427	336	592	3.87	104	553	3022	1	1	1	1	✓

♠ W_{pl} : pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♠ W_{pl} : for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♠ W_{pl} : bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Poutrelles-pieux américaines à larges ailes

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American wide flange bearing piles


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische Breitflanschpfähle

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
HP 200 x 43*/* 43.0	200	205	9	9	10	54.14	182	162	M24	96	112	1.18	27.88
HP 200 x 53* 53.0	204	207	11.3	11.3	10	68.40	181	161	M24	98	114	1.20	22.36
HP 250 x 62* 62.0	246	256	10.5	10.7	13	80.00	225	199	M27	104	150	1.47	23.50
HP 250 x 85* 85.0	254	260	14.4	14.4	13	108.0	225	199	M27	108	154	1.50	17.53
HP 310 x 79* 79.0	299	306	11	11	15	100.0	277	247	M27	104	200	1.77	22.67
HP 310 x 93* 93.0	303	308	13.1	13.1	15	119.0	277	247	M27	106	202	1.79	19.14
HP 310 x 110* 110	308	310	15.4	15.5	15	141.0	277	247	M27	108	204	1.80	16.29
HP 310 x 125* 125	312	312	17.4	17.4	15	159.0	277	247	M27	110	206	1.81	14.54
HP 310 x 132*/* 132	314	313	18.3	18.3	15	167.3	277	247	M27	112	208	1.82	13.84
HP 360 x 108 ⁺ 108	346	370	12.8	12.8	15	138.0	320	290	M27	102	264	2.12	19.62
HP 360 x 132 ⁺ 132	351	373	15.6	15.6	15	168.0	320	290	M27	104	268	2.14	16.19
HP 360 x 152 ⁺ 152	356	376	17.9	17.9	15	194.0	320	290	M27	106	270	2.15	14.16
HP 360 x 174 ⁺ 174	361	378	20.4	20.4	15	222.0	320	290	M27	110	272	2.17	12.47

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Profilé antérieur.

+ Profilé canadien, tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Previous section.

+ Canadian section, minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

+ Früheres Walzprofil.

+ Kanadisches Walzprofil, die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1					A572/A709/A992	A913		
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending y-y		pure compression						
	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355			S 460	
G lbs/ft																					
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
HP 8 x 29	29	3888	388.8	434.5	8.47	19.85	1294	126.2	193.4	4.89	38.7	17.68	117.9	3	3	4	3	3	4	✓	
HP 8 x 36	36	4977	488.0	551.3	8.55	24.89	1673	161.7	248.6	4.96	45.6	34.20	155.1	1	3	3	1	3	3	✓	
HP 10 x 42	42	8753	711.6	792.8	10.47	28.94	2995	234.0	358.0	6.13	47.1	37.02	414.1	3	3	4	3	3	4	✓	
HP 10 x 57	57	12305	968.9	1096	10.64	39.70	4225	325.0	499.9	6.23	58.4	89.32	605.4	1	3	3	1	3	3	✓	✓
HP 12 x 53	53	16270	1088	1207	12.77	36.91	5258	343.6	525.1	7.26	50.6	50.30	1089	3	4	4	3	4	4	✓	
HP 12 x 63	63	19630	1296	1447	12.85	43.84	6387	414.7	635.1	7.33	56.9	82.53	1340	3	3	4	3	3	4	✓	
HP 12 x 74	74	23660	1536	1727	12.97	51.63	7707	497.2	763.3	7.40	64.0	133.1	1646	1	3	3	1	3	3	✓	✓
HP 12 x 84	84	27030	1733	1960	13.05	58.41	8823	565.6	870.2	7.46	69.8	188.2	1911	1	3	3	1	3	3	✓	✓
HP 12 x 89	89	28680	1827	2072	13.10	61.53	9370	598.7	922.1	7.48	72.5	218.5	2044	1	2	3	1	2	3	✓	✓
HP 14 x 73	73	30290	1751	1937	14.83	48.42	10810	584.5	891.2	8.86	56.0	88.99	2999	3	4	4	3	4	4	✓	
HP 14 x 89	89	37480	2135	2381	14.93	58.93	13510	724.2	1107	8.96	64.4	158.0	3795	3	3	4	3	3	4	✓	✓
HP 14 x 102	102	43880	2465	2765	15.04	67.82	15880	844.5	1293	9.05	71.3	237.1	4532	2	3	3	2	3	3	✓	✓
HP 14 x 117	117	50840	2816	3180	15.15	77.53	18390	973.0	1493	9.11	78.8	349.1	5326	1	3	3	1	3	3	✓	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

● Fers U normaux américains

Inclinaison des ailes: environ 16²/₃ %

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American standard channels

Flange slope: approx. 16²/₃ %

Dimensions: ASTM A6 - 05


Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische U-Stahl-Normalprofile

Flanschneigung: ca. 16²/₃ %

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen						Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	d mm	A mm ²	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²			
C 75 x 6.1*	6.1	76.2	35	4.3	6.9	38	7.81	0.277	45.47
C 75 x 7.4*	7.4	76.2	37	6.6	6.9	38	9.48	0.281	37.95
C 75 x 8.9*	8.9	76.2	40	9	6.9	38	11.30	0.288	32.35
C 100 x 8*	8.0	101.6	40	4.7	7.5	66	10.30	0.347	43.36
C 100 x 10.8*	10.8	101.6	43	8.2	7.5	60	13.70	0.352	32.55
C 130 x 10.4*	10.4	127	47	4.8	8.1	83	12.70	0.424	40.77
C 130 x 13*	13.0	127	48	8.3	8.1	86	17.00	0.422	31.47
C 150 x 12.2*	12.2	152.4	48	5.1	8.7	107	15.50	0.478	39.19
C 150 x 15.6*	15.6	152.4	51	8	8.7	107	19.90	0.484	31.05
C 150 x 19.3*	19.3	152.4	54	11.1	8.7	105	24.70	0.490	25.39
C 180 x 14.6*	14.6	177.8	53	5.3	9.3	130	18.50	0.548	37.51
C 180 x 18.2*	18.2	177.8	55	8	9.3	130	23.20	0.550	30.24
C 180 x 22*	22.0	177.8	58	10.6	9.3	125	27.90	0.557	25.30
C 200 x 17.1*	17.1	203	57	5.6	9.9	156	21.80	0.564	33.22
C 200 x 20.5*	20.5	203	59	7.7	9.9	156	26.10	0.577	28.82
C 200 x 27.9*	27.9	203	64	12.4	9.9	156	35.50	0.584	21.41
C 230 x 19.9*	19.9	228.6	61	5.9	10.5	177	25.40	0.679	34.11
C 230 x 22*	22.0	228.6	63	7.2	10.5	177	28.50	0.684	30.68
C 230 x 30*	30.0	228.6	67	11.4	10.5	173	37.90	0.692	23.20
C 250 x 22.8 ⁺	22.8	254	65	6.1	11.1	203	29.00	0.692	30.85
C 250 x 30 ⁺	30.0	254	69	9.6	11.1	203	37.90	0.701	23.98
C 250 x 37 ⁺	37.0	254	73	13.4	11.1	203	47.40	0.713	19.52
C 250 x 45 ⁺	45.0	254	76	17.1	11.1	203	56.90	0.721	16.58

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

+ Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

+ Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

+ Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1			
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z									pure bending y-y		pure compression	
	G lbs/ft	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	y _s mm	y _m mm	S 235	S 355	S 235	S 355
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10				
C 3 x 4.1	4.1	69.11	18.14	21.7	2.98	3.78	7.96	3.27	6.40	1.01	18.2	1.31	0.07	1.06	1.99	1	1	1	1
C 3 x 5	5.0	76.58	20.1	24.9	2.85	5.33	9.63	3.65	7.36	1.01	20.4	2.20	0.09	1.06	1.83	1	1	1	1
C 3 x 6	6.0	86.37	22.67	28.7	2.76	7.00	12.1	4.19	8.80	1.03	23.2	4.14	0.11	1.13	1.76	1	1	1	1
C 4 x 5.4	5.4	160.3	31.56	37.8	3.97	5.14	13.8	4.89	9.40	1.16	18.4	1.67	0.22	1.15	2.21	1	1	1	1
C 4 x 7.2	7.2	190.8	37.56	47.0	3.72	8.59	17.4	5.48	11.3	1.12	23.2	4.25	0.30	1.13	1.90	1	1	1	1
C 5 x 6.7	6.7	332.4	52.34	61.8	5.01	6.81	24.3	7.19	14.1	1.36	21.2	2.72	0.62	1.29	2.53	1	1	1	1
C 5 x 9	9.0	371.3	58.47	73.1	4.66	10.71	27.4	7.65	15.3	1.27	23.5	4.90	0.73	1.21	2.11	1	1	1	1
C 6 x 8.2	8.2	548.4	72.0	85.6	5.94	8.50	29.2	8.30	16.1	1.37	22.1	3.37	1.09	1.26	2.49	1	1	1	1
C 6 x 10.5	10.5	630.0	82.68	103	5.63	12.58	36.0	9.36	18.7	1.35	24.8	5.96	1.40	1.24	2.23	1	1	1	1
C 6 x 13	13.0	720.8	94.59	121	5.41	17.08	42.4	10.3	22.1	1.31	28.6	12.03	1.72	1.28	2.02	1	1	1	1
C 7 x 9.8	9.8	895.5	100.7	120	6.94	10.22	42.7	10.9	21.1	1.52	23.3	4.39	2.18	1.36	2.73	1	1	1	1
C 7 x 12.25	12.2	1007	113.3	140	6.59	14.71	49.2	11.8	23.4	1.46	25.9	7.25	2.62	1.31	2.41	1	1	1	1
C 7 x 14.75	14.7	1143	128.6	163	6.39	19.31	56.8	12.7	27.0	1.42	30.0	13.92	3.19	1.33	2.21	1	1	1	1
C 8 x 11.5	11.5	1340	132	156	7.86	13.23	53.8	12.6	27.6	1.57	29.3	5.86	3.79	1.44	3.19	1	1	1	2
C 8 x 13.7	13.7	1490	147	177	7.57	16.66	62.0	13.7	30.0	1.54	27.5	7.60	4.50	1.39	2.90	1	1	1	1
C 8 x 18.5	18.5	1820	179	226	7.15	26.00	81.7	16.4	35.9	1.51	30.6	17.87	6.00	1.43	2.51	1	1	1	1
C 9 x 13.4	13.4	1991	174.2	208	8.86	14.38	76.1	16.7	31.9	1.73	25.7	7.08	6.47	1.50	3.05	1	1	1	2
C 9 x 15	15.0	2132	186.5	226	8.66	17.18	85.3	17.8	34.3	1.73	26.9	8.80	7.39	1.49	2.93	1	1	1	1
C 9 x 20	20.0	2544	222.5	282	8.19	26.44	103	19.8	41.0	1.65	32.1	19.92	9.52	1.47	2.52	1	1	1	1
C 10 x 15.3	15.3	2770	218	257	9.81	17.62	91.2	18.5	40.3	1.78	32.0	9.15	10.40	1.58	3.55	1	1	2	3
C 10 x 20	20.0	3260	257	315	9.29	26.13	114	21.2	46.5	1.74	33.6	15.69	13.09	1.53	3.13	1	1	1	1
C 10 x 25	25.0	3790	298	377	8.93	35.17	138	24.0	52.6	1.70	34.4	28.58	16.17	1.56	2.80	1	1	1	1
C 10 x 30	30.0	4270	336	434	8.68	44.02	158	26.5	57.4	1.67	35.2	48.84	19.53	1.63	2.53	1	1	1	1

- W_{pl,y} est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- W_{pl,y} is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von W_{pl,y} wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.

Fers U normaux américains (suite)

Inclinaison des ailes: environ 16 2/3 %

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

American standard channels (continued)

Flange slope: approx. 16 2/3 %

Dimensions: ASTM A6 - 05


Tolerances: ASTM A6 - 05

Amerikanische U-Stahl-Normalprofile (Fortsetzung)

Flanschneigung: ca. 16 2/3 %

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	d mm	A mm ²	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²			
C 310 x 30.8 ⁺	30.8	305	74	7.2	12.7	248	39.30	0.825	26.60
C 310 x 37 ⁺	37.0	305	77	9.8	12.7	248	47.40	0.841	22.71
C 310 x 45 ⁺	45.0	305	80	13	12.7	248	56.90	0.824	18.27
C 380 x 50.4 ⁺	50.4	381	86	10.2	16.5	308	64.30	1.048	20.96
C 380 x 60 ⁺	60.0	381	89	13.2	16.5	308	76.10	1.037	17.55
C 380 x 74 ⁺	74.0	381	94	18.2	16.5	308	94.80	1.040	14.05

- + Commande minimale: 40 t par profilé et qualité ou suivant accord.
- + Minimum order: 40 t per section and grade or upon agreement.
- + Mindestbestellmenge: 40 t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1			
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z										pure bending y-y		pure compression	
	G lbs/ft	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	$W_{pl,y}$ mm ³	i_y mm	A_{vz} mm ²	I_z mm ⁴	$W_{el,z}$ mm ³	$W_{pl,z}$ mm ³	i_z mm	s_s mm	I_t mm ⁴	I_w mm ⁶	y_s mm	y_m mm	S 235	S 355	S 235	S 355
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10				
C 12 x 20.7	20.7	5340	350	415	11.7	24.46	157	27.7	60.2	2.00	35.1	16.03	24.81	1.74	3.91	1	1	2	4
C 12 x 25	25.0	5970	391	477	11.2	31.26	183	30.5	66.0	1.97	33.5	21.91	29.49	1.70	3.58	1	1	1	1
C 12 x 30	30.0	6720	441	551	10.9	42.54	209	33.2	72.1	1.92	41.8	39.19	34.40	1.70	3.24	1	1	1	1
C 15 x 33.9	33.9	13100	688	825	14.3	38.72	334	50.5	107	2.28	32.1	38.26	83.39	1.99	4.24	1	1	1	2
C 15 x 40	40.0	14400	756	934	13.8	50.93	379	54.7	115	2.24	38.3	57.31	96.44	1.97	3.90	1	1	1	1
C 15 x 50	50.0	16700	877	1120	13.3	69.70	454	61.5	130	2.19	42.7	107.7	118.2	2.02	3.48	1	1	1	1

- $W_{pl,y}$ est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- $W_{pl,y}$ is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von $W_{pl,y}$ wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.

● Fers U américains

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American Channels


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische U-Stahl-Profile

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen						Surface Oberfläche	
G kg/m		h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	d mm	A mm ²	A _L m ² /m	A _G m ² /t
							x 10 ²		
MC 150 x 17.9*	17.9	152	63	7.9	9.5	101	22.80	0.530	29.63
MC 150 x 22.5*	22.5	152	74	8	12.1	89	28.60	0.570	25.42
MC 150 x 22.8*	22.8	152	88	8.6	9.8	91.7	29.00	0.620	27.36
MC 150 x 24.3*	24.3	152	76	9.5	12.1	88.2	30.90	0.570	23.68
MC 150 x 26.8*	26.8	152	88	9.6	12.1	85.4	34.10	0.620	23.28
MC 180 x 28.4*	28.4	178	87	8.9	12.7	110	36.20	0.670	23.63
MC 180 x 33.8*	33.8	178	91	12.8	12.7	109	43.00	0.680	20.12
MC 200 x 12.6*	12.6	203	47	4.5	7.9	162	16.10	0.580	45.69
MC 200 x 27.8*	27.8	203	75	9	12.7	140	35.50	0.680	24.29
MC 200 x 29.8*	29.8	203	76	10.2	12.7	136	37.90	0.680	22.71
MC 200 x 31.8*	31.8	203	87	9.5	13.3	132	40.50	0.720	22.66
MC 200 x 33.9*	33.9	203	88	10.8	13.3	130	43.20	0.720	21.30
MC 230 x 35.6*	35.6	229	87	10.2	14	158	45.30	0.770	21.65
MC 230 x 37.8*	37.8	229	88	11.4	14	155	48.20	0.770	20.43
MC 250 x 12.5*	12.5	254	38	4.3	7.1	215	15.90	0.640	51.40
MC 250 x 33*	33.0	254	84	7.4	14.6	179	41.60	0.810	24.70
MC 250 x 37*	37.0	254	86	9.7	14.6	186	47.40	0.820	22.09
MC 250 x 42.4*	42.4	254	100	10.8	14.6	178	54.00	0.870	20.51
MC 250 x 50*	50.0	254	104	14.6	14.6	178	63.70	0.880	17.63
MC 250 x 61.2*	61.2	254	110	20.2	14.6	170	78.10	0.890	14.55
MC 310 x 15.8*	15.8	305	38	4.8	7.8	262	20.00	0.750	47.40
MC 310 x 46*	46.0	305	93	9.4	17.8	225	58.90	0.960	20.95
MC 310 x 52*	52.0	305	96	11.8	17.8	218	66.20	0.960	18.52
MC 310 x 60*	60.0	305	98	15	17.8	214	76.10	0.960	16.17
MC 310 x 67*	67.0	305	102	18	17.8	214	85.02	0.970	14.53
MC 310 x 74*	74.0	305	105	21.2	17.8	222	94.80	0.980	13.21

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1			
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y						axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z									pure bending y-y		pure compression	
	G lbs/ft	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	$W_{pl,y}$ mm ³	i_y mm	A_{vz} mm ²	I_z mm ⁴	$W_{el,z}$ mm ³	$W_{pl,z}$ mm ³	i_z mm	s_s mm	I_t mm ⁴	I_w mm ⁶	y_s mm	y_m mm	S 235	S 355	S 235	S 355
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10				
MC 6 x 12	12.0	773	101.7	123	5.83	12.69	69.8	15.1	29.6	1.75	27.1	7.89	2.60	1.63	3.11	1	1	1	1
MC 6 x 15.1	15.1	1033	135.9	162	6.01	13.42	134	25.8	49.7	2.16	31.8	14.0	4.66	2.18	4.21	1	1	1	1
MC 6 x 15.3	15.3	1050	138.2	164	6.01	14.15	178	27.9	55.2	2.48	30.8	12.9	6.58	2.31	4.54	1	1	1	1
MC 6 x 16.3	16.3	1081	142.2	171	5.91	15.53	147	27.2	53.3	2.17	33.5	17.1	5.18	2.17	4.11	1	1	1	1
MC 6 x 18	18.0	1223	160.9	192	5.99	15.84	219	35.4	68.7	2.54	34.6	19.7	7.70	2.53	4.88	1	1	1	1
MC 7 x 19.1	19.1	1797	201.9	239	7.05	17.26	230	37.4	72.2	2.52	34.5	20.2	11.2	2.46	4.81	1	1	1	1
MC 7 x 22.7	22.7	1973	221.7	271	6.77	23.67	271	40.8	80.9	2.51	38.7	32.9	13.6	2.42	4.47	1	1	1	1
MC 8 x 8.5	8.5	971.2	95.69	115	7.77	9.74	27.1	7.53	14.5	1.30	20.0	2.54	1.89	1.07	2.19	1	1	2	4
MC 8 x 18.7	18.7	2171	213.9	258	7.83	19.35	160	29.3	56.8	2.13	33.1	17.9	10.4	1.99	3.84	1	1	1	1
MC 8 x 20	20.0	2261	222.7	271	7.72	21.86	167	29.8	58.7	2.10	35.2	22.3	11.2	1.97	3.69	1	1	1	1
MC 8 x 21.4	21.4	2555	251.7	300	7.94	20.80	251	40.0	78.0	2.49	36.1	24.5	16.2	2.36	4.61	1	1	1	1
MC 8 x 22.8	22.8	2645	260.6	314	7.83	23.43	262	40.7	80.3	2.46	38.1	29.8	17.3	2.33	4.44	1	1	1	1
MC 9 x 23.9	23.9	3547	309.8	373	8.84	24.73	275	43.2	83.8	2.46	37.2	28.8	22.9	2.29	4.43	1	1	1	1
MC 9 x 25.4	25.4	3670	320.5	389	8.73	27.49	286	43.9	86.3	2.44	39.1	34.5	24.2	2.26	4.28	1	1	1	1
MC 10 x 8.4	8.4	1354	106.6	132	9.20	11.47	14.1	4.59	9.14	0.94	18.7	1.95	1.70	0.71	1.40	1	1	4	4
MC 10 x 22	22.0	4310	339.4	397	10.13	21.00	255	42.2	81.3	2.46	35.9	24.4	25.8	2.30	4.65	1	1	1	1
MC 10 x 25	25.0	4543	357.7	430	9.81	25.76	285	45.3	86.5	2.46	36.1	28.2	28.9	2.25	4.42	1	1	1	1
MC 10 x 28.5	28.5	5257	414	496	9.87	29.03	433	59.0	114	2.83	39.7	38.2	44.5	2.58	5.09	1	1	1	1
MC 10 x 33.6	33.6	5750	452.8	558	9.52	37.92	498	63.8	126	2.80	43.3	58.0	52.7	2.55	4.74	1	1	1	1
MC 10 x 41.1	41.1	6550	515.8	654	9.17	51.73	582	69.2	146	2.73	51.0	124	65.2	2.59	4.32	1	1	1	1
MC 12 x 10.6	10.6	2338	153.3	196	10.78	15.46	15.9	5.08	10.8	0.89	20.9	3.20	3.22	0.69	1.30	1	1	4	4
MC 12 x 31	31.0	8292	543.7	661	12.0	31.37	436	65.0	129	2.74	41.1	53.4	70.6	2.61	5.32	1	1	1	1
MC 12 x 35	35.0	8998	590.1	726	11.67	39.08	487	68.7	138	2.71	45.6	70.1	82.1	2.55	5.00	1	1	1	1
MC 12 x 40	40.0	9732	638.2	798	11.33	48.71	526	71.5	146	2.63	49.9	97.7	91.5	2.48	4.57	1	1	1	1
MC 12 x 45	45.0	10510	689	873	11.1	57.40	597	77.5	161	2.65	52.9	131	105	2.53	4.41	1	1	1	1
MC 12 x 50	50.0	11140	730.7	939	10.87	65.89	664	83.5	175	2.65	54.0	164	116	2.59	4.24	1	1	1	1

- $W_{pl,y}$ est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- $W_{pl,y}$ is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von $W_{pl,y}$ wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunkzebene angreift, keine Torsion hervorruft.

● Fers U américains (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

● American Channels (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

● Amerikanische U-Stahl-Profile (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen						Surface Oberfläche		
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	d mm	A mm ²	A _L m ² /m	A _G m ² /t	
						x 10 ²			
MC 330 x 47.3*	47.3	330	102	9.5	15.5	242	60.30	1.040	21.95
MC 330 x 52*	52.0	330	103	11.4	15.5	242	66.40	1.040	19.96
MC 330 x 60*	60.0	330	106	14.2	15.5	236	76.01	1.050	17.48
MC 330 x 74*	74.0	330	112	20	15.5	247	94.80	1.060	14.29
MC 460 x 63.5*	63.5	457	100	11.4	15.9	366	81.30	1.280	20.18
MC 460 x 68.2*	68.2	457	102	12.7	15.9	370	87.10	1.290	18.91
MC 460 x 77.2*	77.2	457	104	15.2	15.9	366	98.70	1.290	16.71
MC 460 x 86*	86.0	457	107	17.8	15.9	375	110.0	1.300	15.09

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte															Classification ENV 1993-1-1			
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z										pure bending y-y		pure compression	
	G lbs/ft	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³	$W_{pl,y}$ mm ³	i_y mm	A_{vz} mm ²	I_z mm ⁴	$W_{el,z}$ mm ³	$W_{pl,z}$ mm ³	i_z mm	s_s mm	I_t mm ⁴	I_w mm ⁶	y_s mm	y_m mm	S 235	S 355	S 235	S 355
		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹	x 10	x 10				
MC 13 x 31.8	31.8	9986	605.2	739	12.87	35.04	500	65.1	136	2.88	42.9	53.4	107	2.58	5.34	1	1	1	1
MC 13 x 35	35.0	10500	636.1	786	12.58	41.05	526	67.0	140	2.82	44.7	64.5	115	2.50	5.03	1	1	1	1
MC 13 x 40	40.0	11470	694.9	870	12.27	50.43	576	70.2	150	2.75	49.1	95.5	131	2.45	4.67	1	1	1	1
MC 13 x 50	50.0	12990	787.4	1016	11.74	67.78	708	81.0	175	2.74	51.7	151	158	2.52	4.30	1	1	1	1
MC 18 x 42.7	42.7	23040	1008	1263	16.88	55.74	535	67.4	141	2.57	45.6	73.3	237	2.11	4.23	1	1	1	3
MC 18 x 45.8	45.8	24010	1051	1330	16.64	61.16	576	70.9	149	2.58	45.8	81.8	254	2.12	4.15	1	1	1	2
MC 18 x 51.9	51.9	26090	1142	1463	16.29	72.58	611	73.2	159	2.49	49.4	116	276	2.10	3.83	1	1	1	1
MC 18 x 58	58.0	27850	1219	1587	16.0	83.24	682	79.3	173	2.50	49.3	141	303	2.14	3.68	1	1	1	1

- $W_{pl,y}$ est calculé selon l'hypothèse d'un diagramme de contraintes bi-rectangulaire et n'est applicable que si deux ou plusieurs fers U sont associés de façon à constituer une section doublement symétrique pour laquelle un moment de flexion agissant dans le plan du centre de gravité n'engendre pas de torsion.
- $W_{pl,y}$ is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such a way to form a doubly symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.
- Für die Berechnung von $W_{pl,y}$ wurde eine doppelrechteckige Spannungsverteilung angenommen. Der angegebene Wert ist daher nur anwendbar, wenn zwei oder mehr U-Profile so miteinander kombiniert sind, dass sie einen doppelsymmetrischen Querschnitt bilden, womit ein Biegemoment, das in der Schwerpunktebene angreift, keine Torsion hervorruft.

• Cornières américaines à ailes égales

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

• American equal leg angles



Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

• Amerikanischer gleichschenkliger Winkelstahl

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen			Position des axes Position of axes Lage der Achsen				Surface Oberfläche	
G kg/m	h = b mm	t mm	A mm²	z _s = y _s mm	v mm	u ₁ mm	u ₂ mm	A _L m²/m	A _G m²/t
			x 10²	x 10	x 10	x 10	x 10		
L 19 x 19 x 3.2▼/* 0.9	19.05	3.18	1.11	0.57	1.35	0.8	0.65	0.071	78.89
L 25 x 25 x 3.2▼/* 1.2	25.4	3.18	1.51	0.74	1.8	1.04	0.9	0.098	81.67
L 25 x 25 x 4.8▼/* 1.8	25.4	4.76	2.19	0.78	1.8	1.1	0.87	0.094	52.22
L 25 x 25 x 6.4▼/* 2.2	25.4	6.35	2.83	0.85	1.8	1.21	0.93	0.097	44.09
L 32 x 32 x 3.2▼/* 1.5	31.75	3.18	1.92	0.89	2.25	1.26	1.11	0.123	82.00
L 32 x 32 x 4.8▼/* 2.2	31.75	4.76	2.80	0.95	2.25	1.35	1.13	0.123	55.91
L 32 x 32 x 6.4▼/* 2.8	31.75	6.35	3.63	1.02	2.25	1.45	1.22	0.126	45.00
L 38 x 38 x 3.2▼/* 1.8	38.1	3.18	2.32	1.04	2.69	1.48	1.34	0.148	82.22
L 38 x 38 x 4.0▼/* 2.2	38.1	3.97	2.86	1.09	2.69	1.54	1.35	0.150	68.18
L 38 x 38 x 4.8▼/* 2.7	38.1	4.76	3.40	1.11	2.69	1.57	1.36	0.148	54.81
L 38 x 38 x 6.4▼/* 3.4	38.1	6.35	4.44	1.16	2.69	1.64	1.3	0.148	43.53
L 44 x 44 x 3.2▼/* 2.1	44.45	3.18	2.72	1.22	3.14	1.72	1.59	0.175	83.33
L 44 x 44 x 4.8▼/* 3.1	44.45	4.76	4.01	1.28	3.14	1.82	1.62	0.176	56.77
L 44 x 44 x 6.4▼/* 4.1	44.45	6.35	5.25	1.33	3.14	1.88	1.59	0.173	42.20
L 51 x 51 x 3.2▼/* 2.4	50.8	3.18	3.12	1.32	3.59	1.87	1.74	0.196	81.67
L 51 x 51 x 4.8▼/* 3.6	50.8	4.76	4.61	1.43	3.59	2.02	1.81	0.199	55.28
L 51 x 51 x 6.4▼/* 4.7	50.8	6.35	6.05	1.48	3.59	2.1	1.78	0.198	42.13
L 51 x 51 x 7.9▼/* 5.8	50.8	7.94	7.42	1.54	3.59	2.17	1.78	0.197	33.97
L 51 x 51 x 9.5▼/* 7.0	50.8	9.53	8.77	1.59	3.59	2.25	1.83	0.195	27.86
L 64 x 64 x 4.8▼/* 4.6	63.5	4.76	5.81	1.75	4.49	2.47	2.25	0.250	54.35
L 64 x 64 x 6.4▼/* 6.1	63.5	6.35	7.68	1.79	4.49	2.53	2.24	0.247	40.49
L 64 x 64 x 7.9▼/* 7.4	63.5	7.94	9.42	1.87	4.49	2.64	2.31	0.250	33.78
L 64 x 64 x 9.5▼/* 8.7	63.5	9.53	11.20	1.92	4.49	2.71	2.25	0.248	28.51
L 64 x 64 x 12.7▼/* 11.4	63.5	12.7	14.50	2.04	4.49	2.89	2.39	0.250	21.93

▼ Autres dimensions sur demande.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		A572/A709/A992
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v			pure compression		
	G lbs/ft	I _y = I _z mm ⁴	W _{el,y} = W _{el,z} mm ³	i _y = i _z mm	I _u mm ⁴	i _u mm	I _v mm ⁴	i _v mm	I _{yz} mm ⁴	\$ 235	
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴			
L 3/4 x 3/4 x 1/8 0.59	0.33	0.25	0.54	0.52	0.67	0.14	0.35	-0.19	1	1	✓
L 1 x 1 x 1/8 0.80	0.88	0.49	0.76	1.40	0.96	0.36	0.49	-0.52	1	1	✓
L 1 x 1 x 3/16 1.16	1.15	0.66	0.71	1.82	0.89	0.49	0.46	-0.66	1	1	✓
L 1 x 1 x 1/4 1.49	1.50	0.89	0.73	2.32	0.90	0.68	0.49	-0.82	1	1	✓
L 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 1.01	1.78	0.78	0.96	2.82	1.21	0.73	0.61	-1.05	1	4	✓
L 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 1.48	2.51	1.13	0.94	3.97	1.19	1.05	0.61	-1.46	1	1	✓
L 1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 1.92	3.19	1.48	0.94	5.00	1.17	1.39	0.62	-1.81	1	1	✓
L 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 1.23	3.15	1.14	1.16	5.01	1.46	1.30	0.74	-1.86	4	4	✓
L 1 1/2 x 1 1/2 x 5/32 1.52	3.86	1.42	1.16	6.15	1.47	1.58	0.74	-2.29	1	4	✓
L 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 1.80	4.49	1.67	1.15	7.13	1.44	1.86	0.74	-2.63	1	1	✓
L 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 2.34	5.40	2.04	1.12	8.55	1.41	2.25	0.72	-3.15	1	1	✓
L 1 3/4 x 1 3/4 x 1/8 1.44	5.19	1.61	1.38	8.27	1.74	2.11	0.88	-3.08	4	4	✓
L 1 3/4 x 1 3/4 x 3/16 2.12	7.44	2.35	1.36	11.83	1.72	3.05	0.87	-4.39	1	3	✓
L 1 3/4 x 1 3/4 x 1/4 2.77	9.29	2.98	1.33	14.71	1.67	3.88	0.86	-5.42	1	1	✓
L 2 x 2 x 1/8 1.65	7.20	1.92	1.53	11.44	1.92	2.96	0.98	-4.24	4	4	✓
L 2 x 2 x 3/16 2.44	11.19	3.06	1.55	17.79	1.96	4.59	0.99	-6.60	2	4	✓
L 2 x 2 x 1/4 3.19	14.04	3.90	1.53	22.3	1.93	5.78	0.98	-8.26	1	1	✓
L 2 x 2 x 5/16 3.92	16.68	4.71	1.50	26.39	1.89	6.97	0.97	-9.71	1	1	✓
L 2 x 2 x 3/8 4.70	19.46	5.58	1.48	30.61	1.86	8.31	0.97	-11.15	1	1	✓
L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 3.07	22.52	4.89	1.96	35.86	2.48	9.18	1.25	-13.34	4	4	✓
L 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 4.10	28.67	6.29	1.93	45.55	2.43	11.79	1.24	-16.88	1	4	✓
L 2 1/2 x 2 1/2 x 5/16 5.00	35.09	7.83	1.92	55.67	2.42	14.51	1.24	-20.58	1	1	✓
L 2 1/2 x 2 1/2 x 3/8 5.90	39.93	9.00	1.89	63.21	2.38	16.65	1.22	-23.28	1	1	✓
L 2 1/2 x 2 1/2 x 1/2 7.70	50.86	11.80	1.87	79.66	2.34	22.06	1.23	-28.80	1	1	✓

• Cornières américaines à ailes égales (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

• American equal leg angles (continued)



Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

• Amerikanischer gleichschenkliger Winkelstahl (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen			Position des axes Position of axes Lage der Achsen					Surface Oberfläche	
G		h = b	t	A	$z_s = y_s$	v	u_1	u_2		A_L	A_G
kg/m		mm	mm	mm ²	mm	mm	mm	mm		m ² /m	m ² /t
				x 10 ²	x 10	x 10	x 10	x 10			
L 76 x 76 x 4.8▼/*	5.5	76.2	4.76	7.03	2.06	5.39	2.92	2.7		0.301	54.73
L 76 x 76 x 6.4▼/*	7.3	76.2	6.35	9.29	2.13	5.39	3.01	2.72		0.301	41.23
L 76 x 76 x 7.9▼/*	9.1	76.2	7.94	11.50	2.17	5.39	3.07	2.71		0.298	32.75
L 76 x 76 x 9.5▼/*	10.7	76.2	9.53	13.60	2.25	5.39	3.18	2.78		0.301	28.13
L 76 x 76 x 11.1▼/*	12.4	76.2	11.11	15.70	2.29	5.39	3.24	2.77		0.298	24.03
L 76 x 76 x 12.7▼/*	14.0	76.2	12.7	17.70	2.35	5.39	3.33	2.79		0.298	21.29
L 89 x 89 x 6.4▼/*	8.6	88.9	6.35	10.90	2.42	6.29	3.43	3.14		0.349	40.58
L 89 x 89 x 7.9▼/*	10.7	88.9	7.94	13.50	2.48	6.29	3.51	3.15		0.348	32.52
L 89 x 89 x 9.5▼/*	12.6	88.9	9.53	16.00	2.56	6.29	3.63	3.23		0.351	27.86
L 89 x 89 x 11.1▼/*	14.6	88.9	11.11	18.50	2.62	6.29	3.71	3.26		0.351	24.04
L 89 x 89 x 12.7▼/*	16.5	88.9	12.7	21.00	2.68	6.29	3.79	3.29		0.351	21.27
L 102 x 102 x 6.4▼/*	9.8	101.6	6.35	12.50	2.76	7.18	3.9	3.63		0.402	41.02
L 102 x 102 x 7.9▼/*	12.2	101.6	7.94	15.50	2.82	7.18	3.99	3.65		0.402	32.95
L 102 x 102 x 9.5▼/*	14.6	101.6	9.53	18.50	2.87	7.18	4.05	3.64		0.399	27.33
L 102 x 102 x 11.1▼/*	16.8	101.6	11.11	21.40	2.94	7.18	4.16	3.71		0.402	23.93
L 102 x 102 x 12.7▼/*	19.0	101.6	12.7	24.20	3	7.18	4.24	3.74		0.402	21.16
L 102 x 102 x 15.9▼/*	23.4	101.6	15.88	29.70	3.11	7.18	4.4	3.8		0.402	17.18
L 102 x 102 x 19.0▼/*	27.5	101.6	19.05	35.10	3.23	7.18	4.57	3.9		0.404	14.69
L 127 x 127 x 7.9▼/*	15.3	127	7.94	19.60	3.46	8.98	4.9	4.56		0.505	33.01
L 127 x 127 x 9.5▼/*	18.3	127	9.53	23.30	3.52	8.98	4.98	4.59		0.505	27.60
L 127 x 127 x 11.1▼/*	21.3	127	11.11	27.00	3.56	8.98	5.03	4.55		0.500	23.47
L 127 x 127 x 12.7▼/*	24.1	127	12.7	30.70	3.63	8.98	5.13	4.58		0.501	20.79
L 127 x 127 x 15.9▼/*	29.8	127	15.88	37.80	3.75	8.98	5.3	4.68		0.502	16.85
L 127 x 127 x 19.0▼/*	35.1	127	19.05	44.80	3.87	8.98	5.47	4.77		0.505	14.35
L 127 x 127 x 22.2▼/*	40.5	127	22.23	51.50	3.98	8.98	5.62	4.81		0.503	12.42

▼ Autres dimensions sur demande.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		A572/A709/A992
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v			pure compression		
	G lbs/ft	I _y = I _z mm ⁴	W _{el,y} = W _{el,z} mm ³	i _y = i _z mm	I _u mm ⁴	i _u mm	I _v mm ⁴	i _v mm		I _{yz} mm ⁴	
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴			
L3 x 3 x 3/16 3.71	39.70	7.14	2.37	63.26	2.99	16.14	1.51	-23.56	4	4	✓
L3 x 3 x 1/4 4.90	51.46	9.37	2.35	81.95	2.97	20.97	1.50	-30.49	4	4	✓
L3 x 3 x 5/16 6.10	61.99	11.38	2.32	98.50	2.92	25.48	1.49	-36.51	1	4	✓
L3 x 3 x 3/8 7.20	72.92	13.57	2.31	115.7	2.91	30.15	1.49	-42.77	1	1	✓
L3 x 3 x 7/16 8.30	82.18	15.43	2.28	130.0	2.87	34.34	1.48	-47.84	1	1	✓
L3 x 3 x 1/2 9.40	91.40	17.35	2.27	144.1	2.84	38.66	1.47	-52.74	1	1	✓
L3 1/2 x 3 1/2 x 1/4 5.80	82.51	12.76	2.74	131.3	3.46	33.72	1.75	-48.79	4	4	✓
L3 1/2 x 3 1/2 x 5/16 7.20	100.5	15.68	2.72	159.8	3.43	41.21	1.74	-59.29	3	4	✓
L3 1/2 x 3 1/2 x 3/8 8.50	118.8	18.78	2.72	188.9	3.43	48.71	1.74	-70.09	1	3	✓
L3 1/2 x 3 1/2 x 7/16 9.80	135.2	21.57	2.70	214.6	3.40	55.84	1.74	-79.36	1	1	✓
L3 1/2 x 3 1/2 x 1/2 11.10	150.9	24.30	2.68	238.8	3.37	62.96	1.73	-87.94	1	1	✓
L4 x 4 x 1/4 6.60	125.9	17.02	3.17	200.8	4.00	50.99	2.02	-74.91	4	4	✓
L4 x 4 x 5/16 8.20	154.0	20.99	3.15	245.5	3.98	62.54	2.01	-91.46	4	4	✓
L4 x 4 x 3/8 9.80	180.0	24.68	3.12	286.3	3.93	73.70	1.99	-106.3	2	4	✓
L4 x 4 x 7/16 11.30	206.5	28.61	3.11	328.3	3.92	84.70	1.99	-121.8	1	3	✓
L4 x 4 x 1/2 12.80	230.9	32.24	3.09	366.4	3.89	95.40	1.99	-135.5	1	1	✓
L4 x 4 x 5/8 15.70	276.6	39.26	3.05	436.9	3.83	116.3	1.98	-160.3	1	1	✓
L4 x 4 x 3/4 18.50	318.9	46.00	3.02	500.7	3.78	137.1	1.98	-181.8	1	1	✓
L5 x 5 x 5/16 10.30	308.3	33.37	3.97	492.1	5.02	124.5	2.52	-183.8	4	4	✓
L5 x 5 x 3/8 12.30	363.4	39.59	3.95	579.6	4.99	147.2	2.51	-216.2	4	4	✓
L5 x 5 x 7/16 14.30	414.2	45.32	3.91	659.3	4.93	169.1	2.50	-245.1	3	4	✓
L5 x 5 x 1/2 16.20	466.0	51.36	3.90	741.3	4.91	190.7	2.49	-275.3	1	4	✓
L5 x 5 x 5/8 20.00	564.2	63.00	3.86	894.9	4.86	233.5	2.48	-330.7	1	1	✓
L5 x 5 x 3/4 23.60	654.7	74.12	3.82	1035	4.81	274.1	2.47	-380.6	1	1	✓
L5 x 5 x 7/8 27.20	737.8	84.58	3.78	1162	4.75	314.1	2.47	-423.7	1	1	✓

• Cornières américaines à ailes égales (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

• American equal leg angles (continued)



Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

• Amerikanischer gleichschenkliger Winkelstahl (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen			Position des axes Position of axes Lage der Achsen				Surface Oberfläche	
G kg/m	h = b mm	t mm	A mm ²	z _s = y _s mm	v mm	u ₁ mm	u ₂ mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
			x 10 ²	x 10	x 10	x 10	x 10		
L 152 x 152 x 7.9▼/* 18.5	152.4	7.94	23.60	4.09	10.78	5.78	5.43	0.604	32.65
L 152 x 152 x 9.5▼/* 22.2	152.4	9.53	28.10	4.14	10.78	5.85	5.43	0.602	27.12
L 152 x 152 x 11.1▼/* 25.6	152.4	11.11	32.70	4.21	10.78	5.96	5.5	0.605	23.63
L 152 x 152 x 12.7▼/* 29.2	152.4	12.7	37.10	4.26	10.78	6.03	5.48	0.603	20.65
L 152 x 152 x 14.3▼/* 32.6	152.4	14.29	41.50	4.33	10.78	6.12	5.56	0.605	18.56
L 152 x 152 x 15.9▼/* 36.0	152.4	15.88	45.90	4.39	10.78	6.21	5.59	0.605	16.81
L 152 x 152 x 19.0▼/* 42.7	152.4	19.05	54.50	4.51	10.78	6.37	5.67	0.606	14.19
L 152 x 152 x 22.2▼/* 49.3	152.4	22.23	62.80	4.62	10.78	6.53	5.71	0.605	12.27
L 152 x 152 x 25.4▼/* 55.7	152.4	25.4	71.00	4.73	10.78	6.69	5.78	0.605	10.86
L 203 x 203 x 12.7▼/* 39.3	203.2	12.7	50.00	5.54	14.37	7.84	7.3	0.808	20.56
L 203 x 203 x 14.3▼/* 44.0	203.2	14.29	56.00	5.6	14.37	7.92	7.35	0.809	18.39
L 203 x 203 x 15.9▼/* 48.7	203.2	15.88	62.00	5.66	14.37	8.01	7.38	0.809	16.61
L 203 x 203 x 19.0▼/* 57.9	203.2	19.05	73.60	5.78	14.37	8.17	7.44	0.809	13.97
L 203 x 203 x 22.2▼/* 67.0	203.2	22.23	85.00	5.89	14.37	8.33	7.51	0.809	12.07
L 203 x 203 x 25.4▼/* 75.9	203.2	25.4	96.80	6	14.37	8.49	7.47	0.807	10.63
L 203 x 203 x 28.6▼/* 84.7	203.2	28.58	108.0	6.12	14.37	8.65	7.57	0.808	9.54

▼ Autres dimensions sur demande.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (imperial)	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte								Classification ENV 1993-1-1		A572/A709/A992
	axe y-y / axe z-z axis y-y / axis z-z Achse y-y / Achse z-z			axe u-u axis u-u Achse u-u		axe v-v axis v-v Achse v-v			pure compression		
	$I_y = I_z$ mm ⁴	$W_{el,y} = W_{el,z}$ mm ³	$i_y = i_z$ mm	I_u mm ⁴	i_u mm	I_v mm ⁴	i_v mm	I_{yz} mm ⁴			
G lbs/ft									\$ 235	\$ 355	

		x 10 ⁴	x 10 ³	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴	x 10	x 10 ⁴			
L 6 x 6 x 5/16	12.40	540.0	48.42	4.78	861.9	6.04	218.1	3.04	-321.9	4	4	✓
L 6 x 6 x 3/8	14.90	637.5	57.41	4.75	1016	6.00	258.9	3.03	-378.6	4	4	✓
L 6 x 6 x 7/16	17.20	734.7	66.63	4.74	1172	5.99	297.5	3.02	-437.2	4	4	✓
L 6 x 6 x 1/2	19.60	825.3	75.18	4.71	1315	5.95	335.8	3.01	-489.5	4	4	✓
L 6 x 6 x 9/16	21.90	917.2	84.08	4.70	1461	5.93	373.7	3.00	-543.5	2	4	✓
L 6 x 6 x 5/8	24.20	1004	92.53	4.68	1598	5.90	410.5	2.99	-593.5	1	4	✓
L 6 x 6 x 3/4	28.70	1171	109.1	4.64	1859	5.84	483.3	2.98	-687.7	1	1	✓
L 6 x 6 x 7/8	33.10	1327	124.9	4.60	2100	5.78	554.1	2.97	-772.9	1	1	✓
L 6 x 6 x 1	37.40	1475	140.4	4.56	2326	5.72	624.4	2.97	-850.6	1	1	✓
L 8 x 8 x 1/2	26.40	2021	136.7	6.36	3226	8.03	816.0	4.04	-1205	4	4	✓
L 8 x 8 x 9/16	29.60	2249	152.8	6.33	3589	8.00	909.0	4.03	-1340	4	4	✓
L 8 x 8 x 5/8	32.70	2471	168.6	6.31	3941	7.97	1001	4.02	-1470	4	4	✓
L 8 x 8 x 3/4	38.90	2900	199.4	6.27	4619	7.91	1181	4.00	-1719	2	4	✓
L 8 x 8 x 7/8	45.00	3310	229.4	6.23	5264	7.85	1356	3.99	-1954	1	3	✓
L 8 x 8 x 1	51.00	3693	258.0	6.18	5863	7.79	1523	3.97	-2170	1	1	✓
L 8 x 8 x 1 1/8	56.90	4071	286.7	6.14	6448	7.73	1694	3.96	-2377	1	1	✓

• Cornières américaines à ailes égales (suite)

Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolérances: ASTM A6 - 05

• American equal leg angles (continued)


Dimensions: ASTM A6 - 05

Tolerances: ASTM A6 - 05

• Amerikanischer gleichschenkliger Winkelstahl (Fortsetzung)

Abmessungen: ASTM A6 - 05

Toleranzen: ASTM A6 - 05



Désignation Designation Bezeichnung (metric)	Dimensions Abmessungen		A mm ²	Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße			
	G kg/m	h = b mm	t mm	Ø	e _{min} mm	e _{max} mm	A _{net} mm ²
L 19 x 19 x 3.2 [▼] / _°	0.9	19.05	3.18	1.11	-	-	-
L 25 x 25 x 3.2 [▼] / _°	1.2	25.4	3.18	1.51	-	-	-
L 25 x 25 x 4.8 [▼] / _°	1.8	25.4	4.76	2.19	-	-	-
L 25 x 25 x 6.4 [▼] / _°	2.2	25.4	6.35	2.83	-	-	-
L 32 x 32 x 3.2 [▼] / _°	1.5	31.75	3.18	1.92	-	-	-
L 32 x 32 x 4.8 [▼] / _°	2.2	31.75	4.76	2.80	-	-	-
L 32 x 32 x 6.4 [▼] / _°	2.8	31.75	6.35	3.63	-	-	-
L 38 x 38 x 3.2 [▼] / _°	1.8	38.1	3.18	2.32	-	-	-
L 38 x 38 x 4.0 [▼] / _°	2.2	38.1	3.97	2.86	-	-	-
L 38 x 38 x 4.8 [▼] / _°	2.7	38.1	4.76	3.40	-	-	-
L 38 x 38 x 6.4 [▼] / _°	3.4	38.1	6.35	4.44	-	-	-
L 44 x 44 x 3.2 [▼] / _°	2.1	44.45	3.18	2.72	-	-	-
L 44 x 44 x 4.8 [▼] / _°	3.1	44.45	4.76	4.01	-	-	-
L 44 x 44 x 6.4 [▼] / _°	4.1	44.45	6.35	5.25	-	-	-
L 51 x 51 x 3.2 [▼] / _°	2.4	50.8	3.18	3.12	-	-	-
L 51 x 51 x 4.8 [▼] / _°	3.6	50.8	4.76	4.61	-	-	-
L 51 x 51 x 6.4 [▼] / _°	4.7	50.8	6.35	6.05	-	-	-
L 51 x 51 x 7.9 [▼] / _°	5.8	50.8	7.94	7.42	-	-	-
L 51 x 51 x 9.5 [▼] / _°	7.0	50.8	9.53	8.77	-	-	-
L 64 x 64 x 4.8 [▼] / _°	4.6	63.5	4.76	5.81	M16	34.76	36.50
L 64 x 64 x 6.4 [▼] / _°	6.1	63.5	6.35	7.68	M16	36.35	36.50
L 64 x 64 x 7.9 [▼] / _°	7.4	63.5	7.94	9.42	M12	37.94	44.00
L 64 x 64 x 9.5 [▼] / _°	8.7	63.5	9.53	11.2	M12	39.53	44.00
L 64 x 64 x 12.7 [▼] / _°	11.4	63.5	12.7	14.5	M12	42.70	44.00

▼ Autres dimensions sur demande.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.



Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung (metric)		Dimensions Abmessungen			Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße			
G kg/m		h = b mm	t mm	A mm²	Ø	e _{min} mm	e _{max} mm	A _{net} mm²
				x 10 ²				x 10 ²
L 76 x 76 x 4.8▼/*	5.5	76.2	4.76	7.03	M16	34.76	49.20	6.17
L 76 x 76 x 6.4▼/*	7.3	76.2	6.35	9.29	M16	36.35	49.20	8.13
L 76 x 76 x 7.9▼/*	9.1	76.2	7.94	11.5	M16	37.94	49.20	10.04
L 76 x 76 x 9.5▼/*	10.7	76.2	9.53	13.6	M16	39.53	49.20	11.89
L 76 x 76 x 11.1▼/*	12.4	76.2	11.1	15.7	M16	41.11	49.20	13.70
L 76 x 76 x 12.7▼/*	14.0	76.2	12.7	17.7	M16	42.70	49.20	15.46
L 89 x 89 x 6.4▼/*	8.6	88.9	6.35	10.9	M24	46.35	49.90	9.24
L 89 x 89 x 7.9▼/*	10.7	88.9	7.94	13.5	M24	47.94	49.90	11.42
L 89 x 89 x 9.5▼/*	12.6	88.9	9.53	16.0	M24	49.53	49.90	13.55
L 89 x 89 x 11.1▼/*	14.6	88.9	11.1	18.5	M22	51.11	52.90	15.86
L 89 x 89 x 12.7▼/*	16.5	88.9	12.7	21.0	M22	52.70	52.90	17.92
L 102 x 102 x 6.4▼/*	9.8	101.6	6.35	12.5	M27	46.35	56.60	10.59
L 102 x 102 x 7.9▼/*	12.2	101.6	7.94	15.5	M27	47.94	56.60	13.12
L 102 x 102 x 9.5▼/*	14.6	101.6	9.53	18.5	M27	49.53	56.60	15.59
L 102 x 102 x 11.1▼/*	16.8	101.6	11.1	21.4	M27	51.11	56.60	18.01
L 102 x 102 x 12.7▼/*	19.0	101.6	12.7	24.2	M27	52.70	56.60	20.38
L 102 x 102 x 15.9▼/*	23.4	101.6	15.9	29.7	M27	55.88	56.60	24.98
L 102 x 102 x 19.0▼/*	27.5	101.6	19.1	35.1	M24	59.05	62.60	30.13
L 127 x 127 x 7.9▼/*	15.3	127	7.94	19.6	M27	47.94	82.00	17.15
L 127 x 127 x 9.5▼/*	18.3	127	9.53	23.3	M27	49.53	82.00	20.43
L 127 x 127 x 11.1▼/*	21.3	127	11.1	27.0	M27	51.11	82.00	23.66
L 127 x 127 x 12.7▼/*	24.1	127	12.7	30.7	M27	52.70	82.00	26.84
L 127 x 127 x 15.9▼/*	29.8	127	15.9	37.8	M27	55.88	82.00	33.04
L 127 x 127 x 19.0▼/*	35.1	127	19.1	44.8	M27	59.05	82.00	39.04
L 127 x 127 x 22.2▼/*	40.5	127	22.2	51.5	M27	62.23	82.00	44.84

▼ Autres dimensions sur demande.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

▼ Other dimensions on request.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

▼ Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

PROFILÉS JAPONAIS JAPANESE SECTIONS JAPANISCHE PROFILE

H Sections H japonaises

Japanese H sections

Japanische H-Profile

196

www.sections.arcelor.com

Sections H japonaises

Dimensions : JIS G 3192 : 2000 ; JIS A 5526 : 1994

Tolérances : JIS G 3192 : 2000

Japanese H sections


Dimensions : JIS G 3192 : 2000 ; JIS A 5526 : 1994

Tolerances : JIS G 3192 : 2000

Japanische H-Profile

Abmessungen : JIS G 3192 : 2000 ; JIS A 5526 : 1994

Toleranzen : JIS G 3192 : 2000



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
H 100 x 100 x 6 x 8* 16,9	100	100	6	8	8	21,59	84	68	M10	52	56	0,574	33,88
H 125 x 125 x 6,5 x 9* 23,6	125	125	6,5	9	8	30,00	107	91	M16	56	62	0,723	30,71
H 150 x 75 x 5 x 7* 14,0	150	75	5	7	8	17,85	136	120	-	-	-	0,576	41,13
H 150 x 150 x 7 x 10* 31,1	150	150	7	10	8	39,65	130	114	M20	72	76	0,872	28,02
H 175 x 175 x 7,5 x 11* 40,4	175	175	7,5	11	13	51,42	153	127	M24	82	88	1,013	25,09
H 200 x 100 x 4,5 x 7* 17,8	198	99	4,5	7	8	22,69	184	168	M10	54	56	0,769	43,19
H 200 x 100 x 5,5 x 8* 20,9	200	100	5,5	8	8	26,67	184	168	M10	54	56	0,775	37,03
H 200 x 200 x 8 x 12* 49,9	200	200	8	12	13	63,53	176	150	M27	92	102	1,162	23,29
H 200 x 200 x 12 x 12 [□] * 56,2	200	204	12	12	13	71,53	176	150	M27	98	104	1,170	20,83
H 250 x 125 x 5 x 8* 25,1	248	124	5	8	8	31,99	232	216	M12	58	74	0,968	38,56
H 250 x 125 x 6 x 9* 29,0	250	125	6	9	8	36,97	232	216	M12	58	74	0,974	33,57
H 250 x 250 x 11 x 11 [□] * 63,8	244	252	11	11	13	81,31	222	196	M27	102	152	1,452	22,74
H 250 x 250 x 9 x 14* 71,8	250	250	9	14	13	91,43	222	196	M27	100	150	1,460	20,34
H 250 x 250 x 14 x 14 [□] * 81,6	250	255	14	14	13	103,9	222	196	M27	106	154	1,470	18,01
H 300 x 150 x 5,5 x 8* 32,0	298	149	5,5	8	13	40,80	282	256	M16	76	86	1,159	36,18
H 300 x 150 x 6,5 x 9* 36,7	300	150	6,5	9	13	46,78	282	256	M16	76	88	1,165	31,72
H 300 x 300 x 12 x 12 [□] * 83,4	294	302	12	12	13	106,3	270	244	M27	104	202	1,750	20,96
H 300 x 300 x 10 x 15 [□] * 93,0	300	300	10	15	13	118,4	270	244	M27	102	200	1,758	18,90
H 300 x 300 x 15 x 15 [□] * 105	300	305	15	15	13	133,4	270	244	M27	106	204	1,768	16,87
H 350 x 175 x 6 x 9* 41,2	346	174	6	9	13	52,45	328	302	M22	90	92	1,354	32,88
H 350 x 175 x 7 x 11* 49,4	350	175	7	11	13	62,91	328	302	M22	92	92	1,364	27,61
H 350 x 350 x 13 x 13 [□] * 105	338	351	13	13	13	133,3	312	286	M27	110	248	2,032	19,42
H 350 x 350 x 10 x 16* 113	344	348	10	16	13	144,0	312	286	M27	106	248	2,038	18,02
H 350 x 350 x 16 x 16 [□] * 129	344	354	16	16	13	164,6	312	286	M27	112	252	2,050	15,86
H 350 x 350 x 12 x 19 [□] * 135	350	350	12	19	13	171,9	312	286	M27	108	248	2,054	15,22
H 350 x 350 x 19 x 19 [□] * 154	350	357	19	19	13	196,4	312	286	M27	116	254	2,068	13,41

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

□ Profilé conforme à JIS A 5526 (1994).

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

□ Section in accordance with JIS A 5526 (1994).

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

□ Profil gemäß JIS A 5526 (1994).

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						JIS G 3101 - 2004	JIS G 3106 - 2004	
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z								pure bending y-y			pure compression				
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ⬆ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ⬆ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355			S 460
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹									
H 100 x 100 x 6 x 8	16,9	377,9	75,59	86,39	4,18	7,35	133,6	26,72	41,02	2,49	31,37	4,91	2,82	1	1	-	1	1	-	✓	✓
H 125 x 125 x 6,5 x 9	23,6	839,5	134,3	151,9	5,29	9,53	293,4	46,94	71,72	3,13	33,87	8,10	9,86	1	1	-	1	1	-	✓	✓
H 150 x 75 x 5 x 7	14,0	666,1	88,80	101,8	6,11	8,82	49,47	13,19	20,77	1,66	28,37	2,90	2,52	1	1	-	1	1	-	✓	✓
H 150 x 150 x 7 x 10	31,1	1623	216,3	243,0	6,40	11,95	563,0	75,07	114,4	3,77	36,37	12,70	27,56	1	1	-	1	1	-	✓	✓
H 175 x 175 x 7,5 x 11	40,4	2895	330,9	370,3	7,50	16,61	983,8	112,4	171,6	4,37	44,73	21,34	66,07	1	1	-	1	1	-	✓	✓
H 200 x 100 x 4,5 x 7	17,8	1543	155,9	175,4	8,25	10,26	113,4	22,92	35,46	2,24	27,87	3,32	10,32	1	1	-	2	4	-	✓	✓
H 200 x 100 x 5,5 x 8	20,9	1806	180,6	205,1	8,23	12,39	133,7	26,74	41,64	2,24	30,87	5,17	12,29	1	1	-	1	2	-	✓	✓
H 200 x 200 x 8 x 12	49,9	4716	471,6	525,5	8,62	19,61	1602	160,2	243,8	5,02	47,23	30,16	141,4	1	2	-	1	2	-	✓	✓
H 200 x 200 x 12 x 12	56,2	4982	498,2	565,5	8,35	27,13	1702	166,8	257,3	4,88	51,23	43,59	150,0	1	2	-	1	2	-	✓	✓
H 250 x 125 x 5 x 8	25,1	3450	278,2	311,6	10,38	13,83	254,6	41,06	63,19	2,82	30,37	5,80	36,61	1	1	-	4	4	-	✓	✓
H 250 x 125 x 6 x 9	29,0	3965	317,2	358,1	10,36	16,45	293,5	46,96	72,66	2,82	33,37	8,61	42,54	1	1	-	2	4	-	✓	✓
H 250 x 250 x 11 x 11	63,8	8703	713,3	797,1	10,35	29,94	2937	233,1	357,2	6,01	48,23	40,45	398,2	3	3	-	3	3	-	✓	✓
H 250 x 250 x 9 x 14	71,8	10750	859,9	952,6	10,84	26,33	3648	291,8	443,1	6,32	52,23	56,24	507,6	1	2	-	1	2	-	✓	✓
H 250 x 250 x 14 x 14	81,6	11400	912,0	1031	10,47	38,13	3876	304,0	467,5	6,11	57,23	81,12	538,7	1	3	-	1	3	-	✓	✓
H 300 x 150 x 5,5 x 8	32,0	6318	424,0	475,1	12,44	19,48	442,0	59,33	91,76	3,29	36,73	8,79	92,73	1	3	-	4	4	-	✓	✓
H 300 x 150 x 6,5 x 9	36,7	7209	480,6	542,1	12,41	22,71	507,5	67,67	105,1	3,29	39,73	12,73	107,2	1	2	-	3	4	-	✓	✓
H 300 x 300 x 12 x 12	83,4	16640	1132	1260	12,51	38,41	5514	365,2	558,2	7,20	51,23	60,30	1095	3	4	-	3	4	-	✓	✓
H 300 x 300 x 10 x 15	93,0	20190	1346	1484	13,05	33,85	6753	450,2	682,9	7,55	55,23	82,87	1371	1	3	-	1	3	-	✓	✓
H 300 x 300 x 15 x 15	105	21310	1421	1596	12,64	48,10	7102	465,7	714,4	7,30	60,23	115,7	1440	2	3	-	2	3	-	✓	✓
H 350 x 175 x 6 x 9	41,2	11040	638,0	712,0	14,51	24,01	791,0	91,00	140,1	3,88	39,23	13,28	224,4	1	3	-	4	4	-	✓	✓
H 350 x 175 x 7 x 11	49,4	13500	771,0	864,0	14,65	28,04	984,0	112,5	173,4	3,96	44,23	22,47	282,3	1	1	-	4	4	-	✓	✓
H 350 x 350 x 13 x 13	105	27740	1642	1822	14,43	47,08	9377	534,3	815,4	8,39	54,23	86,18	2474	3	4	-	3	4	-	✓	✓
H 350 x 350 x 10 x 16	113	32850	1910	2092	15,10	38,41	11240	646,1	977,8	8,84	57,23	111,6	3023	2	3	-	2	3	-	✓	✓
H 350 x 350 x 16 x 16	129	34880	2028	2269	14,56	58,09	11840	669,1	1024	8,48	63,23	158,8	3182	3	3	-	3	3	-	✓	✓
H 350 x 350 x 12 x 19	135	39850	2277	2515	15,23	46,11	13580	776,2	1176	8,89	65,23	186,9	3719	1	3	-	1	3	-	✓	✓
H 350 x 350 x 19 x 19	154	42350	2420	2730	14,68	69,28	14430	808,3	1241	8,57	72,23	264,8	3946	1	3	-	1	3	-	✓	✓

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.

Sections H japonaises (suite)

Dimensions: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994

Tolérances: JIS G 3192: 2000

Japanese H sections (continued)


Dimensions: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994

Tolerances: JIS G 3192: 2000

Japanische H-Profile (Fortsetzung)

Abmessungen: JIS G 3192: 2000; JIS A 5526: 1994

Toleranzen: JIS G 3192: 2000



Désignation Designation Bezeichnung	Dimensions Abmessungen						Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße					Surface Oberfläche	
G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ²	h _i mm	d mm	Ø	P _{min} mm	P _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
						x 10 ²							
H 400 x 300 x 10 x 16* 105	390	300	10	16	13	133,2	358	332	M27	110	200	1,938	18,52
H 400 x 400 x 15 x 15□* 140	388	402	15	15	22	178,5	358	314	M27	116	300	2,316	16,53
H 400 x 400 x 11 x 18* 147	394	398	11	18	22	186,8	358	314	M27	110	298	2,320	15,82
H 400 x 400 x 18 x 18□* 168	394	405	18	18	22	214,4	358	314	M27	118	302	2,334	13,87
H 400 x 400 x 13 x 21□* 172	400	400	13	21	22	218,7	358	314	M27	114	298	2,336	13,61
H 400 x 400 x 21 x 21□* 197	400	408	21	21	22	250,7	358	314	M27	122	306	2,352	11,95
H 400 x 400 x 18 x 28□* 232	414	405	18	28	22	295,4	358	314	M27	118	302	2,374	10,24
H 400 x 400 x 20 x 35□* 283	428	407	20	35	22	360,7	358	314	M27	120	304	2,406	8,50
H 400 x 400 x 30 x 50* 415	458	417	30	50	22	528,6	358	314	M27	130	316	2,486	5,99
H 500 x 200 x 9 x 14* 77,9	496	199	9	14	13	99,29	468	442	M24	100	110	1,748	22,42
H 500 x 200 x 10 x 16* 88,2	500	200	10	16	13	112,2	468	442	M24	102	112	1,758	19,95
H 500 x 200 x 11 x 19* 102	506	201	11	19	13	129,3	468	442	M24	102	112	1,772	17,45
H 500 x 300 x 11 x 15* 111	482	300	11	15	13	141,2	452	426	M27	118	200	2,120	19,13
H 500 x 300 x 11 x 18* 125	488	300	11	18	13	159,2	452	426	M27	118	200	2,132	17,06
H 600 x 300 x 12 x 17* 133	582	300	12	17	13	169,2	548	522	M27	124	200	2,318	17,45
H 600 x 300 x 12 x 20* 147	588	300	12	20	13	187,2	548	522	M27	124	200	2,330	15,85
H 600 x 300 x 14 x 23* 170	594	302	14	23	13	217,1	548	522	M27	126	202	2,346	13,76
H 700 x 300 x 13 x 20* 163	692	300	13	20	18	207,5	652	616	M27	124	200	2,527	15,51
H 700 x 300 x 13 x 24* 182	700	300	13	24	18	231,5	652	616	M27	124	200	2,543	13,99
H 800 x 300 x 14 x 22* 188	792	300	14	22	18	239,5	748	712	M27	126	200	2,725	14,49
H 800 x 300 x 14 x 26* 207	800	300	14	26	18	263,5	748	712	M27	126	200	2,741	13,25
H 900 x 300 x 15 x 23* 210	890	299	15	23	18	266,9	844	808	M27	126	198	2,915	13,91
H 900 x 300 x 16 x 28* 240	900	300	16	28	18	305,8	844	808	M27	128	200	2,937	12,23
H 900 x 300 x 18 x 34* 283	912	302	18	34	18	360,1	844	808	M27	130	202	2,965	10,49

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

□ Profilé conforme à JIS A 5526 (1994).

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

□ Section in accordance with JIS A 5526 (1994).

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.

□ Profil gemäß JIS A 5526 (1994).

Notations pages 213-217 / Bezeichnungen Seiten 213-217

Désignation Designation Bezeichnung	Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte												Classification ENV 1993-1-1						JIS G 3101 - 2004	JIS G 3106 - 2004
	axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y					axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z							pure bending yy			pure compression				
	G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el.y} mm ³	W _{pl.y} ↕ mm ³	i _y mm	A _{vz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el.z} mm ³	W _{pl.z} ↕ mm ³	i _z mm	s _s mm	I _t mm ⁴	I _w mm ⁶	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355		
	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10	x 10 ²	x 10 ⁴	x 10 ³	x 10 ³	x 10		x 10 ⁴	x 10 ⁹								
H 400 x 300 x 10 x 16 105	37860	1942	2141	16,86	43,01	7204	480,3	730,1	7,35	57,23	100,0	2518	1 3 -	2 3 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 15 x 15 140	48970	2524	2802	16,56	66,70	16260	808,9	1237	9,54	70,77	174,3	5649	3 4 -	3 4 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 11 x 18 147	56150	2850	3118	17,34	53,43	18920	950,9	1441	10,06	72,77	193,4	6685	3 3 -	3 3 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 18 x 18 168	59710	3031	3390	16,69	79,75	19960	985,4	1511	9,65	79,77	290,0	7044	3 3 -	3 3 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 13 x 21 172	66620	3331	3672	17,45	62,66	22410	1121	1700	10,12	80,77	303,9	8044	1 3 -	1 3 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 21 x 21 197	70890	3544	3992	16,82	92,98	23810	1167	1794	9,75	88,77	450,4	8536	1 3 -	1 3 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 18 x 28 232	92770	4482	5026	17,72	85,95	31030	1532	2331	10,25	99,77	720,5	11550	1 1 -	1 1 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 20 x 35 283	119200	5570	6311	18,18	98,15	39360	1934	2941	10,45	115,8	1321	15190	1 1 -	1 1 -	✓	✓				
H 400 x 400 x 30 x 50 415	187100	8172	9540	18,82	148,6	60520	2903	4436	10,70	155,8	3929	25150	1 1 -	1 1 -	✓	✓				
H 500 x 200 x 9 x 14 77,9	40830	1647	1869	20,28	48,47	1843	185,2	287,8	4,31	52,23	52,89	1068	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 500 x 200 x 10 x 16 88,2	46810	1872	2130	20,42	54,01	2138	213,8	332,8	4,36	57,23	76,40	1249	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 500 x 200 x 11 x 19 102	55480	2193	2496	20,71	59,96	2578	256,5	399,2	4,46	64,23	119,6	1525	1 1 -	3 4 -	✓	✓				
H 500 x 300 x 11 x 15 111	58270	2418	2696	20,32	56,72	6756	450,4	689,9	6,92	56,23	95,52	3680	1 3 -	3 4 -	✓	✓				
H 500 x 300 x 11 x 18 125	68860	2822	3132	20,80	57,83	8106	540,4	824,9	7,14	62,23	144,0	4473	1 2 -	3 4 -	✓	✓				
H 600 x 300 x 12 x 17 133	98950	3400	3822	24,18	73,67	7659	510,6	786,0	6,73	61,23	139,3	6105	1 2 -	4 4 -	✓	✓				
H 600 x 300 x 12 x 20 147	114400	3889	4348	24,71	74,81	9009	600,6	921,0	6,94	67,23	200,0	7259	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 600 x 300 x 14 x 23 170	133600	4497	5057	24,80	87,37	10570	700,2	1077	6,98	75,23	306,5	8606	1 1 -	2 4 -	✓	✓				
H 700 x 300 x 13 x 20 163	168400	4868	5503	28,49	97,34	9015	601,0	930,5	6,59	74,09	228,2	10160	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 700 x 300 x 13 x 24 182	197500	5643	6338	29,21	99,30	10820	721,0	1110	6,83	82,09	342,2	12340	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 800 x 300 x 14 x 22 188	248300	6271	7143	32,20	118,5	9921	661,4	1030	6,44	79,09	304,9	14670	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 800 x 300 x 14 x 26 207	286400	7159	8098	32,97	120,5	11720	781,4	1210	6,67	87,09	439,8	17520	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 900 x 300 x 15 x 23 210	338500	7608	8750	35,61	141,1	10280	687,3	1079	6,20	82,09	364,7	19260	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 900 x 300 x 16 x 28 240	404500	8989	10290	36,37	152,4	12630	842,2	1317	6,43	93,09	581,4	23950	1 1 -	4 4 -	✓	✓				
H 900 x 300 x 18 x 34 283	491000	10770	12340	36,93	173,1	15650	1037	1622	6,59	107,1	980,8	30080	1 1 -	4 4 -	✓	✓				

♦ W_{pl}: pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise. Voir page 217.

♦ W_{pl}: for plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity. See page 217.

♦ W_{pl}: bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören. Siehe Seite 217.



Arcelor Sections

La compétence au service du client

The know-how to meet customers' needs

Kompetenz im Dienste des Kunden

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com



DONNÉES TECHNIQUES ET COMMERCIALES

TECHNICAL AND COMMERCIAL DATA

TECHNISCHE UND KOMMERZIELLE DATEN

Concept de sécurité incendie	Fire safety concept	Brandsicherheitskonzept	
• Facteurs de massivité	Section factors (fire resistance)	Profilfaktoren (Feuerwiderstand)	204
• Notations et formules	Notations and formulae	Bezeichnungen und Formeln	213
• Classification des sections transversales	Classification of cross-sections	Einstufung in Querschnittsklassen	217
• Conditions de livraison	Delivery conditions	Lieferbedingungen	218
• Tolérances de laminage:	Rolling Tolerances:	Walztoleranzen:	220
11. Poutrelles	11. Beams	11.Träger	220
12. Poutrelles alvéolaires	12. Castellated beams	12.Lochstegträger	222
13. Profilés	13. Channels & joists	13.Formstahl	223
14. Aciers Marchands	14. Merchant bars	14.Stabstahl	224
• Table de conversion	Conversion table	Umrechnungstabelle	226
• Propriétés de l'acier de construction	Material coefficients of structural steel	Werkstoffkennwerte von Baustählen	227

CONCEPT DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le concept de sécurité incendie **basé sur le feu naturel**, développé par notre centre de recherches en collaboration avec des partenaires européens, a défini une approche plus réaliste du feu **permettant d'analyser le comportement réel des structures en cas d'incendie et d'optimiser la sécurité mise en place.**

Les méthodes de calcul permettent un compromis entre les moyens de **protection active** (détecteurs, alarmes, systèmes d'extinction automatiques, etc.) et **passive** (peintures intumescentes, caissons de protection, etc.) et offrent aux concepteurs de nombreuses possibilités **répondant aux principes des Eurocodes.**

Les logiciels de calcul de comportement au feu des structures en acier basés sur ces études tels que OZONE et SAFIR **facilitent la conception et le dimensionnement de constructions sûres.** Ces logiciels sont disponibles sur notre site www.sections.arcelor.com.

FIRE SAFETY CONCEPT

The fire safety concept, **based on a natural fire** and developed by our research centre in collaboration with its European partners, has defined a more realistic approach for **analysing structural stability in the event of a fire and for optimising the safety measures.**

The design methods adopted allow a trade-off to be made between **active protective means** (detectors, alarms, automatic extinguishing systems, etc) and **passive protective means** (intumescent paint, fireproofing plates, etc) and provide designers with numerous options that **conform to the Eurocode rules.**

*Une réponse adaptée
aux exigences réglementaires*



32

ISO 9001

www.sections.arcelor.com

*An appropriate response
to regulatory requirements*



33

BRANDSICHERHEITSKONZEPT

Fire performance design software for steel structures which is based on this research, such as OZONE and SAFIR, **facilitates the design and dimensioning of safe buildings.** This software is available on our site www.sections.arcelor.com

Das auf dem „**Naturbrand**“ basierende Sicherheitskonzept, das von unserem Forschungszentrum in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern ausgearbeitet wurde, beruht auf realistischen Annahmen, die es erlauben, **die Feuerbeständigkeit von Stahlkonstruktionen im Falle eines Brandes zu analysieren und die eingesetzten Sicherheitsvorkehrungen zu optimieren.**

Die Berechnungsmethoden ermöglichen eine Verbindung der **aktiven Schutzmaßnahmen** (Detektoren, Alarmanlagen, automatische Feuerlöschanlagen usw.) sowie der **passiven Schutzmaßnahmen** (Dämmschichten, Isolierplatten usw.) und bieten den Konstrukteuren zahlreiche **im Einklang mit den Eurocodes-Bestimmungen** stehende Lösungen.

Die aus den Forschungsarbeiten entstandene Software, darunter die Programme OZONE und SAFIR, **erleichtert den Entwurf und die Dimensionierung im Brandfall sicherer Stahlkonstruktionen.** Diese Software ist über unsere Website www.sections.arcelor.com erhältlich.



34

*Eine maßgeschneiderte
Antwort auf die Vorschriften*



35



36

203

Facteurs de massivité Am/V et Ap/V [m⁻¹]





Facteurs utilisés en calcul de résistance au feu suivant ENV 1993-1-2

Section factors Am/V and Ap/V [m⁻¹]





Factors used in fire design in accordance with ENV 1993-1-2

Profilfaktoren Am/V und Ap/V [m⁻¹]





Profilfaktoren für die Berechnung des Feuerwiderstandes gemäß ENV 1993-1-2

IPE				
-----	---	---	---	---





IPE 80 A	437	509	317	389
IPE 80	369	429	270	330
IPE A 100	389	452	286	349
IPE 100	334	387	247	300
IPE A 120	370	428	271	329
IPE 120	311	360	230	279
IPE A 140	354	409	260	314
IPE 140	291	335	215	259
IPE A 160	332	382	245	295
IPE 160	269	310	200	241
IPE A 180	308	354	227	274
IPE 180	253	291	188	226
IPE O 180	226	260	168	202
IPE A 200	283	326	210	253
IPE 200	235	270	176	211
IPE O 200	212	244	158	190
IPE A 220	260	298	193	231
IPE 220	221	254	165	198
IPE O 220	200	230	149	179
IPE A 240	240	276	178	214
IPE 240	205	236	153	184
IPE O 240	185	213	139	167
IPE A 270	230	265	171	205
IPE 270	197	227	147	176
IPE O 270	170	195	127	152
IPE A 300	216	248	160	192
IPE 300	188	216	139	167
IPE O 300	163	187	121	145
IPE A 330	199	228	149	178
IPE 330	175	200	131	157
IPE O 330	152	175	114	137
IPE A 360	185	211	138	165
IPE 360	163	186	122	146
IPE O 360	142	162	107	127
IPE A 400	176	200	133	158
IPE 400	152	174	116	137
IPE O 400	135	154	103	122
IPE A 450	165	187	127	149
IPE 450	143	162	110	130
IPE O 450	122	138	94	110

IPE				
-----	---	---	---	--





IPE A 500	152	172	118	138
IPE 500	134	151	104	121
IPE O 500	114	129	89	104
IPE A 550	142	160	111	129
IPE 550	124	140	97	113
IPE O 550	108	121	85	98
IPE A 600	131	147	103	119
IPE 600	115	129	91	105
IPE O 600	93	104	73	85
IPE 750 x 137	128	144	101	116
IPE 750 x 147	120	134	94	109
IPE 750 x 173	102	114	81	93
IPE 750 x 196	91	102	72	83

IPN				
-----	---	---	---	--





IPN 80	346	401	266	322
IPN 100	302	349	236	283
IPN 120	268	309	210	251
IPN 140	238	274	189	225
IPN 160	220	252	173	205
IPN 180	200	229	158	188
IPN 200	185	212	147	174
IPN 220	171	196	136	161
IPN 240	160	183	127	150
IPN 260	149	170	119	140
IPN 280	139	158	111	131
IPN 300	131	149	105	123
IPN 320	123	140	99	116
IPN 340	117	133	94	110
IPN 360	110	125	89	104
IPN 380	105	119	85	99
IPN 400	100	113	81	94
IPN 450	89	101	73	84
IPN 500	81	91	66	77
IPN 550	75	85	61	71
IPN 600	68	76	56	64

HE				
----	---	---	---	---





HE 100 AA	290	355	181	245
HE 100 A	217	264	138	185
HE 100 B	180	218	115	154
HE 100 M	96	116	65	85
HE 120 AA	296	361	182	247
HE 120 A	220	267	137	185
HE 120 B	167	202	106	141
HE 120 M	92	111	61	80
HE 140 AA	281	342	172	233
HE 140 A	208	253	129	174
HE 140 B	155	187	98	130
HE 140 M	88	106	58	76
HE 160 AA	244	297	150	203
HE 160 A	192	234	120	161
HE 160 B	140	169	88	118
HE 160 M	83	100	54	71
HE 180 AA	229	279	141	190
HE 180 A	187	226	115	155
HE 180 B	131	159	83	110
HE 180 M	80	96	52	68
HE 200 AA	211	256	130	175
HE 200 A	174	211	108	145
HE 200 B	122	147	77	102
HE 200 M	76	92	49	65
HE 220 AA	200	242	122	165
HE 220 A	161	195	99	134
HE 220 B	115	140	72	97
HE 220 M	73	88	47	62
HE 240 AA	185	225	114	154
HE 240 A	147	178	91	122
HE 240 B	108	131	68	91
HE 240 M	61	73	39	52
HE 260 AA	176	214	108	146
HE 260 A	141	171	88	117
HE 260 B	105	127	66	88
HE 260 M	59	72	39	51
HE 280 AA	168	204	104	139
HE 280 A	136	165	84	113
HE 280 B	102	123	64	85
HE 280 M	59	71	38	50

HE				
----	---	---	---	---

HE 300 AA	158	192	97	131
HE 300 A	126	153	78	105
HE 300 B	96	116	60	80
HE 300 M	50	60	33	43
HE 320 AA	152	184	95	127
HE 320 A	117	141	74	98
HE 320 B	91	110	58	77
HE 320 M	50	60	33	43
HE 340 AA	147	177	94	123
HE 340 A	112	134	72	94
HE 340 B	88	106	57	75
HE 340 M	50	60	34	43
HE 360 AA	142	170	92	120
HE 360 A	107	128	70	91
HE 360 B	86	102	56	73
HE 360 M	51	61	34	44
HE 400 AA	135	161	90	115
HE 400 A	101	120	68	87
HE 400 B	82	97	56	71
HE 400 M	52	62	36	45
HE 450 AA	133	156	91	114
HE 450 A	96	113	66	83
HE 450 B	79	93	55	69
HE 450 M	53	62	38	47
HE 500 AA	130	152	91	113
HE 500 A	92	107	65	80
HE 500 B	76	89	54	67
HE 500 M	55	63	39	48
HE 550 AA	123	142	88	108
HE 550 A	90	104	65	79
HE 550 B	76	88	55	67
HE 550 M	56	64	41	50
HE 600 AA	120	138	88	106
HE 600 A	89	102	65	79
HE 600 B	75	86	56	67
HE 600 M	57	65	42	51
HE 600 x 337	49	56	37	44
HE 600 x 399	42	48	32	38

HE				
----	---	---	---	--

HE 650 AA	118	135	88	105
HE 650 A	87	100	65	78
HE 650 B	74	85	56	66
HE 650 M	58	66	44	52
HE 650 x 343	50	57	38	45
HE 650 x 407	43	49	33	39
HE 700 AA	114	129	86	102
HE 700 A	85	96	64	76
HE 700 B	72	82	55	65
HE 700 M	59	67	45	53
HE 700 x 352	51	58	39	46
HE 700 x 418	44	50	34	40
HE 800 AA	108	122	84	98
HE 800 A	84	94	66	76
HE 800 B	72	81	57	66
HE 800 M	60	68	48	55
HE 800 x 373	52	59	41	48
HE 800 x 444	44	50	35	41
HE 900 AA	101	113	81	93
HE 900 A	81	90	65	74
HE 900 B	70	78	57	65
HE 900 M	62	69	50	57
HE 900 x 391	54	60	43	49
HE 900 x 466	45	51	37	42
HE 1000 AA	98	108	79	90
HE 1000 x 249	88	97	71	81
HE 1000 A	81	89	66	74
HE 1000 B	70	78	57	65
HE 1000 M	64	70	52	59
HE 1000 x 393	57	63	47	53
HE 1000 x 415	54	60	44	50
HE 1000 x 438	51	57	42	48
HE 1000 x 494	46	51	38	43
HE 1000 x 584	39	44	33	37

HL				
----	---	---	---	---

HL 920 x 345	69	79	52	62
HL 920 x 368	65	74	49	58
HL 920 x 390	62	70	46	55
HL 920 x 420	58	66	43	51
HL 920 x 449	54	61	41	48
HL 920 x 491	50	56	37	44
HL 920 x 537	46	52	35	41
HL 920 x 588	42	48	32	37
HL 920 x 656	38	43	29	34
HL 920 x 725	35	39	26	31
HL 920 x 787	32	37	25	29
HL 920 x 970	27	30	20	24
HL 1000 AA	82	92	63	73
HL 1000 A	76	85	58	68
HL 1000 B	66	74	51	59
HL 1000 M	60	67	46	54
HL 1000 x 443	55	63	43	50
HL 1000 x 483	51	58	40	46
HL 1000 x 539	46	52	36	42
HL 1000 x 554	45	51	35	41
HL 1000 x 591	42	48	33	39
HL 1000 x 642	39	44	31	36
HL 1000 x 748	34	38	27	31
HL 1000 x 883	29	33	23	27
HL 1100 A	76	85	59	68
HL 1100 B	67	75	52	60
HL 1100 M	61	68	47	55
HL 1100 R	53	59	42	48

Facteurs de massivité Am/V et Ap/V [m⁻¹] (suite)





Facteurs utilisés en calcul de résistance au feu suivant ENV 1993-1-2

Section factors Am/V and Ap/V [m⁻¹] (continued)





Factors used in fire design in accordance with ENV 1993-1-2

Profilfaktoren Am/V und Ap/V [m⁻¹] (Fortsetzung)





Profilfaktoren für die Berechnung des Feuerwiderstandes gemäß ENV 1993-1-2

HD				
----	---	---	---	---





HD 260 x 54,1	176	214	108	146
HD 260 x 68,2	141	171	88	117
HD 260 x 93,0	105	127	66	88
HD 260 x 114	86	104	55	73
HD 260 x 142	71	86	46	60
HD 260 x 172	59	72	39	51
HD 320 x 74,2	152	184	95	127
HD 320 x 97,6	117	141	74	98
HD 320 x 127	91	110	58	77
HD 320 x 158	74	89	48	63
HD 320 x 198	60	72	39	51
HD 320 x 245	50	60	33	43
HD 320 x 300	42	50	28	36
HD 360 x 134	104	125	63	85
HD 360 x 147	95	114	58	78
HD 360 x 162	87	105	53	71
HD 360 x 179	79	95	49	65
HD 360 x 196	72	87	45	60
HD 400 x 187	78	94	47	64
HD 400 x 216	68	82	42	56
HD 400 x 237	63	76	38	52
HD 400 x 262	57	69	35	47
HD 400 x 287	52	63	32	43
HD 400 x 314	48	58	30	40
HD 400 x 347	44	53	28	37
HD 400 x 382	40	49	25	34
HD 400 x 421	37	45	23	31
HD 400 x 463	34	41	22	29
HD 400 x 509	31	38	20	27
HD 400 x 551	29	35	19	25
HD 400 x 592	28	33	18	23
HD 400 x 634	26	31	17	22
HD 400 x 677	25	30	16	21
HD 400 x 744	23	27	15	20
HD 400 x 818	21	25	14	18
HD 400 x 900	19	23	13	17
HD 400 x 990	18	22	12	16
HD 400 x 1086	17	20	11	15

HP				
----	---	---	---	--





HP 200 x 43	181	219	112	150
HP 200 x 53	145	176	90	121
HP 220 x 57	143	174	88	119
HP 260 x 75	129	156	80	108
HP 260 x 87	111	135	70	94
HP 305 x 79	147	178	91	121
HP 305 x 88	132	159	81	109
HP 305 x 95	122	148	76	101
HP 305 x 110	106	129	66	88
HP 305 x 126	94	113	58	78
HP 305 x 149	80	97	50	67
HP 305 x 180	67	81	42	56
HP 305 x 186	65	79	41	55
HP 305 x 223	55	67	35	47
HP 320 x 88	128	155	81	108
HP 320 x 103	111	135	70	94
HP 320 x 117	98	119	62	83
HP 320 x 147	80	96	51	68
HP 320 x 184	65	78	42	55
HP 360 x 84	162	196	98	132
HP 360 x 109	126	153	77	103
HP 360 x 133	104	126	64	86
HP 360 x 152	92	111	56	76
HP 360 x 174	81	98	50	67
HP 360 x 180	78	95	48	65
HP 400 x 122	116	141	70	95
HP 400 x 140	102	124	61	83
HP 400 x 158	91	111	55	74
HP 400 x 176	82	100	50	67
HP 400 x 194	75	91	46	62
HP 400 x 213	69	84	42	57
HP 400 x 231	64	77	39	53

UPE				
-----	---	---	---	---





UPE 80	291	341	209	258
UPE 100	278	322	204	248
UPE 120	259	298	195	233
UPE 140	247	282	187	223
UPE 160	235	267	180	212
UPE 180	225	254	173	203
UPE 200	213	240	165	193
UPE 220	198	223	155	180
UPE 240	188	211	148	171
UPE 270	178	199	142	163
UPE 300	153	171	124	141
UPE 330	138	153	113	128
UPE 360	130	144	107	121
UPE 400	120	133	100	112

U				
---	---	---	---	---





U 40 x 20	355	410	273	328
U 50 x 25	315	366	254	305
U 60 x 30	294	341	232	279
U 65 x 42	264	310	190	237

UPN				
-----	---	---	---	---





UPN 80	250	291	186	227
UPN 100	239	276	185	222
UPN 120	223	255	174	206
UPN 140	210	240	167	196
UPN 160	200	228	160	188
UPN 180	193	218	154	179
UPN 200	182	205	148	171
UPN 220	171	192	139	160
UPN 240	163	183	134	154
UPN 260	154	173	126	145
UPN 280	149	167	123	141
UPN 300	145	162	119	136
UPN 320	116	130	98	111
UPN 350	123	135	103	116
UPN 380	125	138	107	120
UPN 400	117	129	99	111

UB				
----	---	---	---	---

UB 127 x 76 x 13	279	325	200	246
UB 152 x 89 x 16	270	314	194	237
UB 178 x 102 x 19	262	304	188	230
UB 203 x 102 x 23	234	269	173	207
UB 203 x 133 x 25	244	286	169	210
UB 203 x 133 x 30	207	242	143	178
UB 254 x 102 x 22	281	318	218	254
UB 254 x 102 x 25	248	280	192	224
UB 254 x 102 x 28	222	251	173	201
UB 254 x 146 x 31	231	268	164	200
UB 254 x 146 x 37	196	227	140	171
UB 254 x 146 x 43	170	197	122	149

UB				
----	---	---	---	--

UB 305 x 102 x 25	282	314	225	257
UB 305 x 102 x 28	250	279	200	229
UB 305 x 102 x 33	217	241	174	198
UB 305 x 127 x 37	201	227	155	181
UB 305 x 127 x 42	179	202	138	162
UB 305 x 127 x 48	158	178	122	143
UB 305 x 165 x 40	209	242	150	183
UB 305 x 165 x 46	184	212	133	161
UB 305 x 165 x 54	159	183	115	139
UB 356 x 127 x 33	248	278	195	225
UB 356 x 127 x 39	212	237	167	193
UB 356 x 171 x 45	207	236	152	182
UB 356 x 171 x 51	184	210	136	162
UB 356 x 171 x 57	165	189	122	146
UB 356 x 171 x 67	142	162	105	126
UB 406 x 140 x 39	240	268	189	217
UB 406 x 140 x 46	205	229	162	186
UB 406 x 178 x 54	189	215	143	168
UB 406 x 178 x 60	172	195	129	153
UB 406 x 178 x 67	154	175	117	138
UB 406 x 178 x 74	140	159	106	125
UB 457 x 152 x 52	199	222	158	181
UB 457 x 152 x 60	175	195	139	159
UB 457 x 152 x 67	157	175	125	143
UB 457 x 152 x 74	143	159	114	130
UB 457 x 152 x 82	130	145	104	119
UB 457 x 191 x 67	169	191	128	150
UB 457 x 191 x 74	153	173	117	137
UB 457 x 191 x 82	139	158	106	125
UB 457 x 191 x 89	129	146	98	115
UB 457 x 191 x 98	118	133	90	105
UB 533 x 210 x 82	157	177	121	141
UB 533 x 210 x 92	141	159	109	126
UB 533 x 210 x 101	129	145	100	116
UB 533 x 210 x 109	120	135	93	108
UB 533 x 210 x 122	108	122	84	97

UB				
----	---	---	---	---

UB 610 x 229 x 101	143	161	111	129
UB 610 x 229 x 113	129	145	100	116
UB 610 x 229 x 125	117	131	91	106
UB 610 x 229 x 140	105	118	82	95
UB 610 x 305 x 149	110	126	80	97
UB 610 x 305 x 179	92	106	68	81
UB 610 x 305 x 238	71	81	52	62
UB 686 x 254 x 125	130	145	101	117
UB 686 x 254 x 140	116	131	91	105
UB 686 x 254 x 152	107	121	84	97
UB 686 x 254 x 170	97	109	76	88
UB 762 x 267 x 147	120	134	95	109
UB 762 x 267 x 173	103	115	81	93
UB 762 x 267 x 197	91	102	72	83
UB 838 x 292 x 176	111	124	88	101
UB 838 x 292 x 194	101	113	80	92
UB 838 x 292 x 226	87	98	69	79
UB 914 x 305 x 201	104	116	82	94
UB 914 x 305 x 224	93	104	74	85
UB 914 x 305 x 253	83	93	66	76
UB 914 x 305 x 289	73	82	59	67
UB 914 x 419 x 343	69	78	51	61
UB 914 x 419 x 388	61	70	46	54
UB 1016 x 305 x 222	98	108	79	90
UB 1016 x 305 x 249	88	97	71	81
UB 1016 x 305 x 272	81	89	66	74
UB 1016 x 305 x 314	70	78	58	65
UB 1016 x 305 x 349	64	70	52	59
UB 1016 x 305 x 393	57	63	47	53
UB 1016 x 305 x 415	54	60	44	50
UB 1016 x 305 x 438	51	57	42	48
UB 1016 x 305 x 494	46	51	38	43
UB 1016 x 305 x 584	39	44	33	37

Facteurs de massivité Am/V et Ap/V [m⁻¹] (suite)





Facteurs utilisés en calcul de résistance au feu suivant ENV 1993-1-2

Section factors Am/V and Ap/V [m⁻¹] (continued)





Factors used in fire design in accordance with ENV 1993-1-2

Profilfaktoren Am/V und Ap/V [m⁻¹] (Fortsetzung)





Profilfaktoren für die Berechnung des Feuerwiderstandes gemäß ENV 1993-1-2

J				
---	---	---	---	---





J 76 x 76 x 13	220	268	142	190
J 76 x 76 x 15	191	234	123	166
J 89 x 89 x 19	169	205	109	146
J 102 x 44 x 7	335	383	263	311
J 102 x 102 x 23	163	198	106	141
J 114 x 114 x 27	155	189	101	135
J 127 x 76 x 16	217	254	158	195
J 127 x 114 x 27	164	198	109	143
J 127 x 114 x 29	151	182	100	131
J 152 x 127 x 37	137	164	92	119
J 203 x 152 x 52	124	147	85	108
J 254 x 114 x 37	174	198	133	157
J 254 x 203 x 82	102	121	68	88

UC				
----	---	---	---	---





UC 152 x 152 x 23	252	304	156	208
UC 152 x 152 x 30	195	235	122	162
UC 152 x 152 x 37	161	194	101	134
UC 203 x 203 x 46	168	202	104	139
UC 203 x 203 x 52	150	180	93	124
UC 203 x 203 x 60	131	158	82	109
UC 203 x 203 x 71	112	135	71	93
UC 203 x 203 x 86	94	113	60	79
UC 254 x 254 x 73	132	160	82	109
UC 254 x 254 x 89	110	133	69	91
UC 254 x 254 x 107	93	112	58	77
UC 254 x 254 x 132	76	92	48	64
UC 254 x 254 x 167	62	74	40	52

UC				
----	---	---	---	--





UC 305 x 305 x 97	120	145	75	99
UC 305 x 305 x 118	100	120	62	83
UC 305 x 305 x 137	87	105	54	72
UC 305 x 305 x 158	76	91	48	63
UC 305 x 305 x 198	62	74	39	52
UC 305 x 305 x 240	52	62	33	44
UC 305 x 305 x 283	45	54	29	38
UC 356 x 368 x 129	108	130	66	88
UC 356 x 368 x 153	92	111	56	75
UC 356 x 368 x 177	80	96	49	66
UC 356 x 368 x 202	71	85	44	58
UC 356 x 406 x 235	63	76	39	52
UC 356 x 406 x 287	52	63	32	43
UC 356 x 406 x 340	45	54	28	37
UC 356 x 406 x 393	39	48	25	33
UC 356 x 406 x 467	34	41	22	29
UC 356 x 406 x 551	29	35	19	25
UC 356 x 406 x 634	26	31	17	22

UBP				
-----	---	---	---	--





UBP 203 x 203 x 45	172	208	106	142
UBP 203 x 203 x 54	144	174	90	120
UBP 254 x 254 x 63	152	184	94	126
UBP 254 x 254 x 71	136	164	84	112
UBP 254 x 254 x 85	114	138	71	95
UBP 305 x 305 x 79	146	177	90	121
UBP 305 x 305 x 88	132	159	81	109
UBP 305 x 305 x 95	122	148	76	101
UBP 305 x 305 x 110	106	129	66	88
UBP 305 x 305 x 126	94	113	58	78
UBP 305 x 305 x 149	80	97	50	67
UBP 305 x 305 x 186	65	79	41	55
UBP 305 x 305 x 223	55	67	35	47
UBP 356 x 368 x 109	126	153	77	103
UBP 356 x 368 x 133	104	126	64	86
UBP 356 x 368 x 152	92	111	56	76
UBP 356 x 368 x 174	81	98	50	67

CH				
----	---	---	---	---





CH 76 x 38 x 7	292	336	221	265
CH 102 x 51 x 10	258	296	193	232
CH 127 x 64 x 15	222	255	169	203
CH 152 x 76 x 18	224	258	169	203
CH 152 x 89 x 24	180	210	131	161
CH 178 x 76 x 21	210	239	164	192
CH 178 x 89 x 27	175	201	132	158
CH 203 x 76 x 24	203	228	159	185
CH 203 x 89 x 30	171	194	132	155
CH 229 x 76 x 26	200	223	161	184
CH 229 x 89 x 33	167	188	132	153
CH 245 x 76 x 28	196	217	163	184
CH 245 x 89 x 36	163	183	132	151
CH 305 x 89 x 42	159	175	132	149
CH 305 x 102 x 46	153	170	122	140
CH 305 x 102 x 55	149	164	124	139
CH 432 x 102 x 65	138	151	117	130

PFC				
-----	---	---	---	---





PFC 100 x 50 x 10	254	292	192	231
PFC 125 x 65 x 15	226	261	168	202
PFC 150 x 75 x 18	222	255	165	198
PFC 150 x 90 x 24	181	210	128	158
PFC 180 x 75 x 20	218	247	168	197
PFC 180 x 90 x 26	184	211	136	163
PFC 200 x 75 x 23	203	228	159	184
PFC 200 x 90 x 30	172	195	129	153
PFC 230 x 75 x 26	203	226	164	187
PFC 230 x 90 x 32	171	193	134	156
PFC 260 x 75 x 28	206	228	169	191
PFC 260 x 90 x 35	171	192	137	158
PFC 300 x 90 x 41	159	176	131	148
PFC 300 x 100 x 46	150	167	121	138
PFC 380 x 100 x 54	150	164	125	140
PFC 430 x 100 x 64	149	161	117	129

W				
---	---	---	---	---

W 100 x 100 x 19,3	201	243	127	169
W 130 x 130 x 23,8	201	243	126	168
W 130 x 130 x 28,1	172	208	109	144
W 150 x 100 x 13,5	336	393	231	289
W 150 x 100 x 18,0	253	297	175	219
W 150 x 100 x 24,0	197	231	138	172
W 150 x 150 x 22,5	259	313	160	213
W 150 x 150 x 29,8	198	238	123	164
W 150 x 150 x 37,1	160	193	101	134
W 200 x 100 x 15,0	354	406	261	313
W 200 x 100 x 19,3	276	317	204	245
W 200 x 100 x 22,5	241	277	179	215
W 200 x 135 x 21	288	338	199	248
W 200 x 135 x 26,6	232	271	161	200
W 200 x 135 x 31,3	199	233	139	172
W 200 x 165 x 35,9	190	226	124	160
W 200 x 165 x 41,7	165	196	108	140
W 200 x 200 x 46,1	168	202	104	139
W 200 x 200 x 52	149	180	93	123
W 200 x 200 x 59	132	159	83	110
W 200 x 200 x 71	111	134	70	93
W 200 x 200 x 86	93	112	59	78
W 200 x 200 x 100	82	99	53	69
W 250 x 100 x 17,9	342	386	264	308
W 250 x 100 x 22,3	275	311	213	248
W 250 x 100 x 25,3	246	277	190	222
W 250 x 100 x 28,4	221	249	172	200
W 250 x 145 x 24	294	341	209	256
W 250 x 145 x 32,7	222	257	159	194
W 250 x 145 x 38,5	190	220	136	166
W 250 x 145 x 44,8	165	191	119	144
W 250 x 200 x 49,1	169	201	111	144
W 250 x 200 x 58	145	172	95	123
W 250 x 200 x 67	127	151	84	108
W 250 x 250 x 73	132	159	82	109
W 250 x 250 x 80	121	146	75	100
W 250 x 250 x 89	109	132	68	90
W 250 x 250 x 101	97	117	61	81
W 250 x 250 x 115	87	104	55	72
W 250 x 250 x 131	77	92	49	64
W 250 x 250 x 149	68	82	44	57
W 250 x 250 x 167	62	74	40	52

W				
---	---	---	---	--

W 310 x 100 x 21,0	329	367	263	301
W 310 x 100 x 23,8	292	326	234	267
W 310 x 100 x 28,3	249	277	200	228
W 310 x 100 x 32,7	216	241	174	198
W 310 x 165 x 31	273	315	197	239
W 310 x 165 x 38,7	220	253	158	192
W 310 x 165 x 44,5	193	222	139	168
W 310 x 165 x 52	166	191	120	145
W 310 x 200 x 60	155	182	107	133
W 310 x 200 x 67	139	163	96	120
W 310 x 200 x 74	126	148	87	109
W 310 x 250 x 79	132	157	86	111
W 310 x 250 x 86	121	145	79	103
W 310 x 310 x 97	120	145	75	99
W 310 x 310 x 107	110	132	68	91
W 310 x 310 x 117	100	121	62	83
W 310 x 310 x 129	91	110	57	76
W 310 x 310 x 143	83	100	52	69
W 310 x 310 x 158	76	92	48	64
W 310 x 310 x 179	68	82	43	57
W 310 x 310 x 202	60	73	39	51
W 310 x 310 x 226	55	66	35	46
W 310 x 310 x 253	49	59	32	42
W 310 x 310 x 283	45	54	29	38
W 310 x 310 x 313	41	49	27	35
W 310 x 310 x 342	38	45	25	32
W 360 x 130 x 32,9	252	282	198	228
W 360 x 130 x 39,0	213	238	167	193
W 360 x 170 x 44	207	237	153	183
W 360 x 170 x 51	185	211	136	163
W 360 x 170 x 57,8	166	190	123	147
W 360 x 200 x 64	154	179	110	135
W 360 x 200 x 72	139	161	99	122
W 360 x 200 x 79	126	147	90	111
W 360 x 250 x 91	123	145	83	105
W 360 x 250 x 101	111	131	75	95
W 360 x 250 x 110	103	121	70	88
W 360 x 250 x 122	94	110	63	80
W 360 x 370 x 134	104	125	63	85
W 360 x 370 x 147	95	114	58	78
W 360 x 370 x 162	87	105	53	71
W 360 x 370 x 179	79	95	49	65
W 360 x 370 x 196	72	87	45	60

W				
---	---	---	---	---

W 360 x 410 x 216	68	82	42	56
W 360 x 410 x 237	63	76	38	52
W 360 x 410 x 262	57	69	35	47
W 360 x 410 x 287	52	63	32	43
W 360 x 410 x 314	48	58	30	40
W 360 x 410 x 347	44	53	28	37
W 360 x 410 x 382	40	49	25	34
W 360 x 410 x 421	37	45	23	31
W 360 x 410 x 463	34	41	22	29
W 360 x 410 x 509	31	38	20	27
W 360 x 410 x 551	29	35	19	25
W 360 x 410 x 592	28	33	18	23
W 360 x 410 x 634	26	31	17	22
W 360 x 410 x 677	25	30	16	21
W 360 x 410 x 744	23	27	15	20
W 360 x 410 x 818	21	25	14	18
W 360 x 410 x 900	19	23	13	17
W 360 x 410 x 990	18	22	12	16
W 360 x 410 x 1086	17	20	11	15
W 410 x 140 x 38,8	239	267	189	217
W 410 x 140 x 46,1	203	227	161	185
W 410 x 180 x 53	192	218	145	171
W 410 x 180 x 60	174	197	131	154
W 410 x 180 x 67	154	175	116	137
W 410 x 180 x 75	140	159	106	125
W 410 x 180 x 85	124	140	94	110
W 410 x 260 x 100	124	144	86	106
W 410 x 260 x 114	108	126	76	93
W 410 x 260 x 132	95	111	66	82
W 410 x 260 x 149	85	99	59	73
W 460 x 150 x 52	200	223	159	182
W 460 x 150 x 60	176	196	140	160
W 460 x 150 x 68	154	172	123	141
W 460 x 190 x 61	187	212	143	167
W 460 x 190 x 67	168	191	128	151
W 460 x 190 x 74	153	173	117	137
W 460 x 190 x 82	139	158	106	125
W 460 x 190 x 89	129	145	98	115
W 460 x 190 x 97	119	135	91	107
W 460 x 190 x 106	110	124	84	99

Facteurs de massivité Am/V et Ap/V [m⁻¹] (suite)





Facteurs utilisés en calcul de résistance au feu suivant ENV 1993-1-2

Section factors Am/V and Ap/V [m⁻¹] (continued)





Factors used in fire design in accordance with ENV 1993-1-2

Profilfaktoren Am/V und Ap/V [m⁻¹] (Fortsetzung)





Profilfaktoren für die Berechnung des Feuerwiderstandes gemäß ENV 1993-1-2

w				
---	---	---	---	---





W 460 x 280 x 113	120	139	84	103
W 460 x 280 x 128	106	124	74	92
W 460 x 280 x 144	95	110	67	82
W 460 x 280 x 158	87	102	62	76
W 460 x 280 x 177	78	91	55	68
W 460 x 280 x 193	72	84	51	63
W 460 x 280 x 213	66	77	47	58
W 460 x 280 x 235	60	70	43	53
W 460 x 280 x 260	55	64	39	48
W 530 x 165 x 66	180	199	145	165
W 530 x 165 x 74	159	176	128	146
W 530 x 165 x 85	141	157	115	130
W 530 x 210 x 92	140	158	108	126
W 530 x 210 x 101	128	145	99	115
W 530 x 210 x 109	120	135	93	108
W 530 x 210 x 123	107	120	83	96
W 530 x 210 x 138	96	108	74	87
W 530 x 315 x 150	103	119	73	89
W 530 x 315 x 165	94	109	67	82
W 530 x 315 x 182	86	99	61	75
W 530 x 315 x 196	80	92	57	69
W 530 x 315 x 219	72	84	52	63
W 530 x 315 x 248	64	74	46	56
W 530 x 315 x 272	59	68	42	52
W 530 x 315 x 300	54	62	39	47
W 610 x 180 x 82	162	179	132	149
W 610 x 180 x 92	145	160	118	133
W 610 x 230 x 101	142	160	110	128
W 610 x 230 x 113	128	144	100	116
W 610 x 230 x 125	117	131	91	105
W 610 x 230 x 140	105	118	82	95
W 610 x 230 x 153	97	108	75	87
W 610 x 325 x 155	109	125	78	95
W 610 x 325 x 174	97	112	70	85
W 610 x 325 x 195	87	100	63	76
W 610 x 325 x 217	79	91	57	69
W 610 x 325 x 241	73	83	53	64
W 610 x 325 x 262	66	76	48	58
W 610 x 325 x 285	61	70	45	54
W 610 x 325 x 341	52	60	38	46
W 610 x 325 x 415	43	50	32	38
W 610 x 325 x 455	40	46	30	36
W 610 x 325 x 498	37	42	27	33
W 610 x 325 x 551	34	39	25	30

w				
---	---	---	---	--





W 690 x 250 x 125	129	145	101	116
W 690 x 250 x 140	117	131	91	105
W 690 x 250 x 152	108	121	84	97
W 690 x 250 x 170	97	109	76	88
W 690 x 250 x 192	87	97	68	78
W 760 x 265 x 147	120	134	94	109
W 760 x 265 x 161	110	123	87	100
W 760 x 265 x 173	102	114	81	93
W 760 x 265 x 185	97	108	76	88
W 760 x 265 x 196	91	102	72	83
W 760 x 265 x 220	82	91	65	74
W 840 x 295 x 176	111	124	88	101
W 840 x 295 x 193	101	113	80	92
W 840 x 295 x 210	93	104	74	85
W 840 x 295 x 226	87	97	69	79
W 840 x 295 x 251	79	88	63	72
W 920 x 310 x 201	104	115	82	94
W 920 x 310 x 223	93	104	74	85
W 920 x 310 x 238	88	98	70	80
W 920 x 310 x 253	83	93	66	76
W 920 x 310 x 271	78	87	62	71
W 920 x 310 x 289	74	82	59	67
W 920 x 310 x 313	68	76	55	62
W 920 x 420 x 345	69	79	52	62
W 920 x 420 x 368	65	74	49	58
W 920 x 420 x 390	62	70	46	55
W 920 x 420 x 420	58	66	43	51
W 920 x 420 x 449	54	61	41	48
W 920 x 420 x 491	50	56	37	44
W 920 x 420 x 537	46	52	35	41
W 920 x 420 x 588	42	48	32	37
W 920 x 420 x 656	38	43	29	34
W 920 x 420 x 725	35	39	26	31
W 920 x 420 x 787	32	37	25	29
W 920 x 420 x 970	27	30	20	24
W 1000 x 300 x 222	97	108	79	90
W 1000 x 300 x 249	88	97	71	81
W 1000 x 300 x 272	81	89	66	74
W 1000 x 300 x 314	70	78	57	65
W 1000 x 300 x 350	64	70	52	59
W 1000 x 300 x 393	57	63	47	53
W 1000 x 300 x 415	54	60	44	50
W 1000 x 300 x 438	51	57	42	48
W 1000 x 300 x 494	46	51	38	43
W 1000 x 300 x 584	39	44	33	37

w				
---	---	---	---	---





W 1000 x 400 x 296	82	92	63	73
W 1000 x 400 x 321	76	85	58	68
W 1000 x 400 x 371	66	74	51	59
W 1000 x 400 x 412	60	67	46	54
W 1000 x 400 x 443	56	63	43	50
W 1000 x 400 x 483	51	58	40	46
W 1000 x 400 x 539	46	52	36	42
W 1000 x 400 x 554	45	51	35	41
W 1000 x 400 x 591	42	48	33	38
W 1000 x 400 x 642	39	44	31	36
W 1000 x 400 x 748	34	39	27	31
W 1000 x 400 x 883	29	33	23	27
W 1100 x 400 x 343	76	85	59	68
W 1100 x 400 x 390	67	75	52	60
W 1100 x 400 x 433	61	68	47	55
W 1100 x 400 x 499	53	59	42	48

s				
---	---	---	---	---





S 75 x 8,5	287	342	195	249
S 75 x 11,2	228	273	151	196
S 100 x 11,5	268	314	186	232
S 100 x 14,1	222	262	153	193
S 130 x 15	246	286	175	215
S 150 x 18,6	231	267	165	201
S 150 x 25,7	168	196	121	149
S 200 x 27,4	197	227	146	175
S 200 x 34	159	183	117	142
S 250 x 37,8	175	200	130	155
S 250 x 52	127	146	95	114
S 310 x 47,3	161	182	122	143
S 310 x 52	146	166	111	131
S 310 x 60,7	126	144	96	113
S 310 x 74	104	118	79	94
S 380 x 64	141	158	111	128
S 380 x 74	122	137	95	111
S 460 x 81,4	129	144	103	117
S 460 x 104	102	113	81	93

S				
---	---	---	---	---





S 510 x 98,2	117	130	94	107
S 510 x 112	104	115	83	95
S 510 x 128	93	104	74	85
S 510 x 143	84	94	67	77
S 610 x 119	114	125	92	104
S 610 x 134	101	111	82	93
S 610 x 149	91	100	74	84
S 610 x 158	90	100	72	82
S 610 x 180	78	87	63	72

HP				
----	--	--	--	--

HP 200 x 43	181	219	112	150
HP 200 x 53	145	176	90	121
HP 250 x 62	152	185	94	126
HP 250 x 85	114	138	71	95
HP 310 x 79	147	178	91	121
HP 310 x 93	124	150	77	103
HP 310 x 110	106	128	66	88
HP 310 x 125	94	114	59	79
HP 310 x 132	90	109	56	75
HP 360 x 108	127	154	77	104
HP 360 x 132	105	127	64	86
HP 360 x 152	92	111	56	76
HP 360 x 174	81	98	50	67

C				
---	---	---	---	--

C 75 x 6,1	311	356	241	286
C 75 x 7,4	259	298	201	240
C 75 x 8,9	219	254	170	205
C 100 x 8	301	341	239	278
C 100 x 10,8	225	256	179	210
C 130 x 10,4	285	320	227	263
C 130 x 13	219	247	177	205
C 150 x 12,2	277	308	227	258
C 150 x 15,6	218	244	179	205
C 150 x 19,3	177	199	146	168
C 180 x 14,6	266	295	220	248
C 180 x 18,2	213	237	177	201
C 180 x 22	178	199	148	168
C 200 x 17,1	234	260	213	240
C 200 x 20,5	199	222	179	202
C 200 x 27,9	146	164	132	150
C 230 x 19,9	244	268	204	228
C 230 x 22	219	241	183	205
C 230 x 30	165	182	138	156
C 250 x 22,8	218	240	199	222
C 250 x 30	167	185	153	171
C 250 x 37	141	157	128	144
C 250 x 45	114	127	103	116
C 310 x 30,8	192	210	174	193
C 310 x 37	162	178	146	162
C 310 x 45	131	145	121	135
C 380 x 50,4	150	163	132	145
C 380 x 60	125	137	112	124
C 380 x 74	100	110	90	100

MC				
----	---	---	---	---

MC 150 x 17,9	205	233	161	189
MC 150 x 22,5	173	199	132	158
MC 150 x 22,8	183	213	135	165
MC 150 x 24,3	159	184	123	147
MC 150 x 26,8	156	182	115	141
MC 180 x 28,4	161	185	122	146
MC 180 x 33,8	137	158	104	125
MC 200 x 12,6	331	361	282	311
MC 200 x 27,8	171	192	136	157
MC 200 x 29,8	159	179	127	147
MC 200 x 31,8	156	178	122	143
MC 200 x 33,9	146	167	115	135
MC 230 x 35,6	151	170	120	139
MC 230 x 37,8	142	160	113	132
MC 250 x 12,5	377	401	342	365
MC 250 x 33	173	193	141	161
MC 250 x 37	156	174	126	144
MC 250 x 42,4	143	161	113	131
MC 250 x 50	122	139	96	113
MC 250 x 61,2	100	114	79	93
MC 310 x 15,8	354	373	322	341
MC 310 x 46	149	165	121	137
MC 310 x 52	131	145	107	121
MC 310 x 60	114	127	93	106
MC 310 x 67	102	114	83	95
MC 310 x 74	93	104	76	87
MC 330 x 47,3	156	172	126	143
MC 330 x 52	141	157	115	131
MC 330 x 60	124	138	101	115
MC 330 x 74	100	112	82	94
MC 460 x 63,5	146	158	125	138
MC 460 x 68,2	137	149	117	129
MC 460 x 77,2	121	131	104	114
MC 460 x 86	109	119	93	103

● Facteurs de massivité Am/V et Ap/V [m⁻¹] (suite)





Facteurs utilisés en calcul de résistance au feu suivant ENV 1993-1-2





● Section factors Am/V and Ap/V [m⁻¹] (continued)

Factors used in fire design in accordance with ENV 1993-1-2

● Profilfaktoren Am/V und Ap/V [m⁻¹] (Fortsetzung)

Profilfaktoren für die Berechnung des Feuerwiderstandes gemäß ENV 1993-1-2

H				
H 100 x 100 x 6 x 8	219	265	139	185
H 125 x 125 x 6,5 x 9	199	241	125	167
H 150 x 75 x 5 x 7	281	323	210	252
H 150 x 150 x 7 x 10	182	220	113	151
H 175 x 175 x 7,5 x 11	163	197	102	136
H 200 x 100 x 4,5 x 7	295	339	218	262
H 200 x 100 x 5,5 x 8	253	291	187	225
H 200 x 200 x 8 x 12	151	183	94	126
H 200 x 200 x 12 x 12	135	164	84	113
H 250 x 125 x 5 x 8	264	303	194	233
H 250 x 125 x 6 x 9	230	264	169	203
H 250 x 250 x 11 x 11	148	179	91	122
H 250 x 250 x 9 x 14	132	160	82	109
H 250 x 250 x 14 x 14	117	141	73	97
H 300 x 150 x 5,5 x 8	247	284	183	219
H 300 x 150 x 6,5 x 9	217	249	160	192
H 300 x 300 x 12 x 12	136	165	84	112
H 300 x 300 x 10 x 15	123	148	76	101
H 300 x 300 x 15 x 15	110	132	68	91
H 350 x 175 x 6 x 9	225	258	165	198
H 350 x 175 x 7 x 11	189	217	139	167
H 350 x 350 x 13 x 13	126	152	77	103
H 350 x 350 x 10 x 16	117	141	72	96
H 350 x 350 x 16 x 16	103	124	63	85
H 350 x 350 x 12 x 19	99	119	61	81
H 350 x 350 x 19 x 19	87	105	54	72
H 400 x 300 x 10 x 16	123	145	81	104
H 400 x 400 x 15 x 15	107	130	66	89
H 400 x 400 x 11 x 18	103	124	63	85
H 400 x 400 x 18 x 18	90	109	56	75
H 400 x 400 x 13 x 21	89	107	55	73
H 400 x 400 x 21 x 21	78	94	48	64
H 400 x 400 x 18 x 28	67	80	42	55
H 400 x 400 x 20 x 35	55	67	35	46
H 400 x 400 x 30 x 50	39	47	25	33
H 500 x 200 x 9 x 14	156	176	120	140
H 500 x 200 x 10 x 16	139	157	107	125
H 500 x 200 x 11 x 19	121	137	94	109
H 500 x 300 x 11 x 15	129	150	90	111
H 500 x 300 x 11 x 18	115	134	80	99

H				
H 600 x 300 x 12 x 17	119	137	87	104
H 600 x 300 x 12 x 20	108	124	79	95
H 600 x 300 x 14 x 23	94	108	69	83
H 700 x 300 x 13 x 20	107	122	81	96
H 700 x 300 x 13 x 24	97	110	73	86
H 800 x 300 x 14 x 22	101	114	79	91
H 800 x 300 x 14 x 26	93	104	72	83
H 900 x 300 x 15 x 23	98	109	78	89
H 900 x 300 x 16 x 28	86	96	69	78
H 900 x 300 x 18 x 34	74	82	59	67

• Notations et formules

• Notations and formulae

• Bezeichnungen und Formeln

Dans la mesure du possible, les désignations sont celles de l'Eurocode.

Les formules imprimées sur fond de couleur se rapportent uniquement aux poutrelles I et H à ailes parallèles.

Where possible, the designations correspond to those of the Eurocode.

The formulae printed on a coloured background are only valid for I and H sections with parallel flanges.

Die verwendeten Formeln stimmen so weit wie möglich mit denjenigen des Eurocode überein.

Die Formeln auf farbiger Unterlage beziehen sich auf parallelflanschtige I- und H-Träger.

A aire de section

A area of section

A Querschnittsfläche

$$A = 2 t_f b + (h - 2 t_f) t_w + (4 - \pi) r^2$$

A_G surface à peindre par unité de masse

A_G painting surface per unit mass

A_G Anstrichfläche pro Masseneinheit

$$A_G = \frac{A_L}{A \cdot \rho_a}$$

A_L surface à peindre par unité de longueur

A_L painting surface per unit length

A_L Anstrichfläche pro Längeneinheit

$$A_L = [4 (b - 2 r) + 2 (h - t_w) + 2 \pi r] \frac{L}{L}$$

A_m surface de l'élément métallique exposée au feu par unité de longueur

A_m surface area of the steel section exposed to fire per unit length

A_m dem Feuer ausgesetzte Fläche des Stahlträgers pro Längeneinheit

A_{net} aire nette de la section après déduction d'un trou de boulon

A_{net} net area of section after deduction of a single bolt hole

A_{net} Netto-Querschnittsfläche nach Abzug eines einzelnen Schraubenlochs

A_p surface interne de la protection contre le feu par unité de longueur

A_p area of the inner surface of the fire protection material per unit length

A_p innere Abwicklungsfläche der Feuerverkleidung pro Längeneinheit

A_{vz} aire de cisaillement effort parallèle à l'âme

A_{vz} shear area load parallel to web

A_{vz} wirksame Schubfläche Lastrichtung in Stegebene

$$A_{vz} = A - 2 b t_f + (t_w + 2 r) t_f$$

α inclinaison des axes principaux d'inertie

α inclination of main axes of inertia

α Neigung der Hauptträgheitsachsen

b largeur du profilé

b width of section

b Profilbreite

d hauteur de la portion droite de l'âme

d depth of straight portion of web

d Höhe des geraden Stegteils

$$d = h - 2 t_f - 2 r$$

<p>e_{min}, e_{max} pincées admissibles pour assemblages par boulon, calculées pour assurer une surface d'assise en dehors du rayon de congé et pour respecter les distances minimales et maximales des bords conformément à ENV 1993-1-1: 1992 § 6.5.1. Ces conditions sont également respectées pour des boulons d'un diamètre inférieur à Ø. Les valeurs sont calculées en prenant en compte des trous à jeu nominal de 2 mm pour les boulons M10 à M24, et de 3 mm pour les boulons M27.</p> <p>Il y a lieu de vérifier au cas par cas la stabilité au voilement local et, si besoin est, les critères de résistance à la corrosion.</p>	<p>e_{min}, e_{max} allowable edge distances for bolted connections, determined for an arrangement of the contact area outside the radius of the root fillet and to satisfy the requirements of ENV 1993-1-1: 1992 § 6.5.1 for minimum and maximum edge distances. These conditions are also fulfilled for bolt diameters smaller than Ø. The values are calculated considering a nominal clearance in holes of 2 mm for M10 to M24 bolts and of 3 mm for M27 bolts.</p> <p>Local buckling requirements and, if applicable, the resistance to corrosion have to be checked.</p>	<p>e_{min}, e_{max} zulässiger Randabstand für geschraubte Verbindungen zur Positionierung der Auflagerfläche außerhalb der Ausrundungen sowie zur Einhaltung der minimalen und maximalen Randabstände nach ENV 1993-1-1: 1992 § 6.5.1. Diese Bedingungen sind ebenfalls für Schraubendurchmesser kleiner als Ø erfüllt. Die Werte sind für ein Nennlochspiel von 2 mm für Schraubengrößen M10 bis M24 und von 3 mm für Schraubengröße M27 berechnet.</p> <p>Von Fall zu Fall müssen die örtliche Beulsicherheit und gegebenenfalls der Korrosionswiderstand geprüft werden.</p>
G masse par unité de longueur	G mass per unit length	G Masse pro Längeneinheit
$G = A \rho_a$		
h hauteur du profilé	h depth of section	h Profilhöhe
h_i hauteur intérieure entre les ailes	h_i inner depth between flanges	h_i innere Höhe zwischen Flanschen
$h_i = h - 2 t_f$		
I moment d'inertie de flexion	I second moment of area	I Flächenmoment 2. Grades
$I_y = \frac{1}{12} [b h^3 - (b - t_w) (h - 2 t_f)^3] + 0,03 r^4 + 0,2146 r^2 (h - 2 t_f - 0,4468 r)^2$		
$I_z = \frac{1}{12} [2 t_f b^3 + (h - 2 t_f) t_w^3] + 0,03 r^4 + 0,2146 r^2 (t_w + 0,4468 r)^2$		
i rayon de giration	i radius of gyration	i Trägheitshalbmesser
$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$	$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$	$i_u = \sqrt{\frac{I_u}{A}}$
$i_v = \sqrt{\frac{I_v}{A}}$		
I_t moment d'inertie de torsion	I_t torsion constant	I_t Torsionsflächenmoment 2. Grades
$I_t = \frac{2}{3} (b - 0,63 t_f) t_f^3 + \frac{1}{3} (h - 2 t_f) t_w^3 + 2 \left(\frac{t_w}{t_f} \right) \left(0,145 + 0,1 \frac{r}{t_f} \right) \left[\frac{(r + t_w/2)^2 + (r + t_f)^2 - r^2}{2 r + t_f} \right]^4$		

I_w moment d'inertie de gauchissement
par rapport au centre de cisaillement

I_w warping constant
referred to the shear centre

I_w Wölbflächenmoment 2. Grades
bezogen auf den Schubmittelpunkt

$$I_w = \frac{t_f b^3}{24} (h-t_f)^2$$

I_{yz} moment d'inertie composé
(moment centrifuge)

I_{yz} centrifugal moment

I_{yz} Flächenzentrifugalmoment
2. Grades

p_{min} , p_{max} pincés admissibles
pour assemblages par boulon,
calculées pour assurer une surface
d'assise en dehors du rayon de
congé et pour respecter les distances
minimales et maximales des bords et
la distance minimale des files situées
de part et d'autre de l'âme conformé-
ment à ENV 1993-1-1 : 1992 § 6.5.1.
Ces conditions sont également
respectées pour des boulons d'un
diamètre inférieur à Ø. Les valeurs
sont calculées en prenant en compte
des trous à jeu nominal de 2 mm
pour les boulons M10 à M24, et
de 3 mm pour les boulons M27.

Il est supposé que l'axe de référence
pour le forage des trous est l'axe pas-
sant par l'âme à mi-épaisseur. Si tel
n'est pas le cas, la valeur de p_{min} à
appliquer peut différer légèrement en
fonction des tolérances de laminage.

Il y a lieu de vérifier au cas par cas
la stabilité au voilement local et, si
besoin est, les critères de résistance
à la corrosion.

p_{min} , p_{max} allowable edge distances
for bolted connections, determined
for an arrangement of the contact
area outside the radius of the root
fillet and to satisfy the requirements
of ENV 1993-1-1 : 1992 § 6.5.1
for minimum and maximum edge
distances. These conditions are also
fulfilled for bolt diameters smaller
than Ø. The values are calculated
considering a nominal clearance in
holes of 2 mm for M10 to M24 bolts
and of 3 mm for M27 bolts.

It is assumed that the reference axis
for drilling the holes is the centre-line
of the web. If not, the applicable
 p_{min} value may differ slightly
depending on the rolling tolerances.

Local buckling requirements and,
if applicable, the resistance to
corrosion have to be checked.

p_{min} , p_{max} zulässiger Randabstand
für geschraubte Verbindungen zur
Positionierung der Auflagerfläche
außerhalb der Ausrundungen sowie
zur Einhaltung der minimalen und
maximalen Randabstände nach ENV
1993-1-1 : 1992 § 6.5.1. Diese Bedin-
gungen sind ebenfalls für Schrauben-
durchmesser kleiner als Ø erfüllt. Die
Werte sind für ein Nennlochspiel von
2 mm für Schraubengrößen M10 bis
M24 und von 3 mm für Schrauben-
größe M27 berechnet.

Es wird angenommen, dass die
Stegachse die Bezugsachse zur
Bohrung der Löcher ist. Sollte dies
nicht der Fall sein, kann sich der
 p_{min} -Wert in Abhängigkeit der
Walztoleranzen leicht verändern.

Von Fall zu Fall müssen die örtliche
Beulsicherheit und gegebenenfalls
der Korrosionswiderstand geprüft
werden.

Ø diamètre de boulon maximal

Ø maximum bolt diameter

Ø maximaler Schraubendurchmesser

r , r_1 rayon de congé

r , r_1 radius of root fillet

r , r_1 Ausrundungsradius

r_2 rayon de congé extérieur

r_2 toe radius

r_2 Abrundungsradius

ρ_a masse volumique de l'acier

ρ_a unit mass of steel

ρ_a Dichte des Stahls

s_s longueur d'appui rigide
suivant ENV 1993-1-1 § 5.7.2

s_s length of stiff bearing
according to ENV 1993-1-1 § 5.7.2

s_s Lastverteilungsbreite
gemäß ENV 1993-1-1 § 5.7.2

$$s_s = t_w + 2 t_f + (4-2 \sqrt{2}) r$$

La longueur d'appui rigide de l'aile est la
distance sur laquelle une charge est
effectivement distribuée; elle influence la
résistance de l'âme sans raidisseur d'un
profilé adjacent aux efforts transversaux.

The length of stiff bearing on the flange is
the distance over which an applied force
is effectively distributed. It influences the
resistance of the unstiffened web of an
adjacent section to transverse forces.

Die Lastverteilungsbreite an den Flanschen
ist die Breite, die für die Annahme einer
tatsächlichen Lastverteilung zugrundegelegt
werden darf. Sie beeinflusst den Widerstand
des nicht ausgesteiften Stegs eines angren-
zenden Profils gegenüber eingeleiteten
Querlasten.

t	épaisseur	t	thickness	t	Stärke
t _f	épaisseur d'aile	t _f	flange thickness	t _f	Flanschdicke
t _w	épaisseur d'âme	t _w	web thickness	t _w	Stegdicke
u	distance de la fibre extrême à l'axe principal v/major	u	distance of extreme fibre to minor v-axis	u	Abstand der äußeren Faser zur v-Hauptachse
v	distance de la fibre extrême à l'axe principal u	v	distance of extreme fibre to major u-axis	v	Abstand der äußeren Faser zur u-Hauptachse
V	volume de l'élément métallique par unité de longueur	V	volume of the steel member per unit length	V	Volumen des Stahlprofils pro Längeneinheit
W _{el}	module de flexion élastique	W _{el}	elastic section modulus	W _{el}	elastisches Widerstandsmoment
$W_y = \frac{2 \cdot I_y}{h} \qquad W_z = \frac{2 \cdot I_z}{b}$					
W _{pl}	module de flexion plastique	W _{pl}	plastic section modulus	W _{pl}	plastisches Widerstandsmoment
Pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 selon la capacité de rotation requise.		For plastic design, the cross section must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity.		Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, gemäß der erforderlichen Rotationskapazität, angehören.	
$W_{pl.y} = \frac{t_w h^2}{4} + (b - t_w) (h - t_f) t_f + \frac{4 - \pi}{2} r^2 (h - 2 t_f) + \frac{3 \pi - 10}{3} r^3$					
$W_{pl.z} = \frac{b^2 t_f}{2} + \frac{h - 2 t_f}{4} t_w^2 + r^3 \left(\frac{10}{3} - \pi \right) + \left(2 - \frac{\pi}{2} \right) t_w r^2$					
Pour les fers U : W _{pl.z'} module de flexion plastique par rapport à l'axe neutre plastique z', parallèle à l'axe z.		For channels: W _{pl.z'} plastic section modulus referred to plastic neutral z' axis which is parallel to z axis.		Für U-Profile : W _{pl.z'} plastisches Widerstandsmoment bezogen auf die plastische neutrale z'-Achse, die parallel zur z-Achse ist.	
y _m	distance du centre de cisaillement	y _m	distance of shear centre	y _m	Abstand des Schubmittelpunktes
y _s	distance du centre de gravité suivant l'axe y	y _s	distance of centre of gravity along y-axis	y _s	Schwerpunkt Abstand in Richtung y-Achse
z _s , z ₁ , z ₂	distance du centre de gravité suivant l'axe z	z _s , z ₁ , z ₂	distance of centre of gravity along z-axis	z _s , z ₁ , z ₂	Schwerpunkt Abstand in Richtung z-Achse

● Classification des sections transversales

selon ENV 1993-1-1 § 5.3 et Annexe D

● Classification of cross-sections

according to ENV 1993-1-1 § 5.3 and Appendix D

● Einstufung in Querschnittsklassen

gemäß ENV 1993-1-1 § 5.3 und Anlage D

Classe 1 – Sections transversales pouvant former une rotule plastique avec la capacité de rotation requise pour une analyse plastique.

Classe 2 – Sections transversales pouvant développer leur moment de résistance plastique, mais avec une capacité de rotation limitée.

Classe 3 – Sections transversales dont la contrainte calculée dans la fibre extrême comprimée de l'élément en acier peut atteindre la limite d'élasticité, mais dont le voilement local est susceptible d'empêcher le développement du moment de résistance plastique.

Classe 4 – Sections transversales dont la résistance au moment fléchissant ou à la compression doit être déterminée avec prise en compte explicite des effets de voilement local.

Dans les tables des profilés, la classification des sections est indiquée pour les deux cas "flexion pure" autour de l'axe fort $y-y$ (âme en flexion, aile en compression) et "compression pure" (âme et aile en compression).

Class 1 – These cross-sections can form a plastic hinge with the rotation capacity required for plastic analysis.

Class 2 – These cross-sections can develop their plastic moment resistance, but have limited rotation capacity.

Class 3 – Cross-sections of class 3 are those in which the calculated stress in the extreme compression fibre of the steel member can reach its yield strength, but local buckling is liable to prevent development of the plastic moment resistance.

Class 4 – Cross-sections of class 4 are those in which it is necessary to make explicit allowances for the effects of local buckling when determining their moment resistance or compression resistance.

In the structural shapes tables, the classification of the sections is indicated for both cases "pure bending" about strong axis $y-y$ (web in bending, flange in compression) and "pure compression" (web and flange in compression).

Klasse 1 – Diese Querschnitte können plastische Gelenke mit ausreichendem Rotationsvermögen für plastische Berechnungen bilden.

Klasse 2 – Diese Querschnitte weisen plastische Widerstände, aber mit begrenztem Rotationsvermögen auf.

Klasse 3 – Diese Querschnitte erreichen die Streckgrenze in der ungünstigsten Querschnittsfaser, können aber wegen örtlichen Ausbeulens die plastischen Reserven nicht ausnutzen.

Klasse 4 – Querschnitte der Klasse 4 sind solche, bei denen die Widerstände gegen Momenten- oder Druckbeanspruchung unter Berücksichtigung des örtlichen Ausbeulens bestimmt werden müssen.

In den Profiltabellen ist die Querschnittsklassifizierung für die beiden Fälle "reine Biegung" über die starke Achse $y-y$ (Steg unter Biegung, Flansch unter Druck) und "reine Druckbeanspruchung" (Steg und Flansch unter Druck) angegeben.

● Conditions de livraison

● Delivery conditions

● Lieferbedingungen

Tolérances de laminage

Les tolérances de laminage usuelles sur dimensions, forme, poids et longueur sont données au tableau 11-14.

Certaines tolérances réduites sont possibles après accord.

Longueur maximale

Les longueurs maximales réalisables varient entre 18,1 m et 33 m suivant le profilé. Des longueurs supérieures sont uniquement livrables sur demande.

Tonnage minimal

Sauf spécification contraire dans les tableaux des profilés, le tonnage minimal de chaque commande s'élève à 5 tonnes par profilé, qualité, longueur et destination.

Etat de surface

L'état de surface normal des sections est conforme à EN10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1.

Contrôle par ultrasons

Le contrôle par ultrasons est exécuté suivant accord et moyennant un supplément de prix. La procédure du contrôle est déterminée d'un commun accord entre le client et le producteur.

Certification

Le type de la certification doit être spécifié au moment de la commande.

Délais de livraison

Les délais de livraison sont à convenir avec notre représentation locale.

Rolling tolerances

The usual rolling tolerances on dimensions, shape, weight and length are given in table 11-14.

Specific tolerances can be reduced after agreement.

Maximum length available

The maximum length varies between 18,1 and 33 m depending on the shape. Greater lengths are available upon request.

Minimum tonnage

Unless otherwise indicated in the section tables, the minimum tonnage for any order is 5 tonnes per section, quality, length and destination.

Surface conditioning

Material is delivered in standard ex-mill condition with surface quality in accordance with EN10163-3: 2004, class C, subclass 1.

Ultrasonic testing

Ultrasonic testing is carried out upon agreement at extra cost. The procedure for this test must be agreed between the purchaser and the manufacturer.

Certification

The type of certification shall be specified at the time of order.

Terms of delivery

Please contact our local representative.

Walztoleranzen

Die üblichen Walztoleranzen auf Abmessungen, Form, Gewicht und Länge sind in der Tabelle 11-14 aufgezeigt.

Spezifische Toleranzen können nach Absprache reduziert werden.

Maximale Herstelllänge

Die maximale Länge beträgt 18,1 m bis 33 m je nach Profil. Größere Längen können nach Absprache geliefert werden.

Mindestbestellmenge

Falls nicht anders in den Profiltabellen angegeben, beträgt die Mindestbestellmenge 5 Tonnen pro Profil, Stahlgüte, Länge und Bestimmungsort.

Oberflächenbeschaffenheit

Im Normalfall wird das Material hinsichtlich seiner Oberflächenbeschaffenheit in der Grundanforderung gemäß EN10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1 geliefert.

Ultraschallprüfungen

Gesonderte Ultraschallprüfungen können gegen Aufpreis auf Anfrage vereinbart werden. Die Verfahrensweise für die Untersuchung muss zwischen dem Besteller und dem Hersteller vereinbart werden.

Zertifizierung

Der Typ der Zertifizierung muss bei der Bestellung vereinbart werden.

Lieferfristen

Bitte erkundigen Sie sich bei unserer örtlichen Niederlassung.

Conditions générales de livraison

Sauf spécifications contraires, les conditions générales de livraison sont conformes à EN10021 : 1993. Un exemplaire du document est disponible sur demande ou sur le site Internet d'Arcelor Sections Commercial www.sections.arcelor.com

Assurance Qualité

Les usines produisant les profilés d'Arcelor Sections Commercial sont certifiées ISO 9001.

De plus, des agréments nationaux et des sigles de qualité (par exemple sigle "Ü" en Allemagne, marque "NF" en France, marque "B" en Pologne, etc.) attestent la conformité aux normes des produits longs d'Arcelor, du contrôle de qualité de fabrication selon des critères précis et de l'identification de leur origine.

Poutrelles sur mesure

A partir de certaines séries de poutrelles standardisées, une gamme de profilés dérivés, les poutrelles laminées sur mesure, sont à la disposition des constructeurs.

L'utilisateur a la possibilité de déterminer lui-même son profilé désiré et de le faire laminé sur mesure. Grâce à la technique de laminage universelle, la fabrication de poutrelles sur mesure devient rationnelle et économique.

Le laminage de poutrelles sur mesure est soumis à une commande minimale de 500 tonnes par profilé et nuance.

General delivery conditions

If not otherwise specified, general delivery conditions are in accordance with EN10021: 1993. The document is available upon request and can be found on the Internet site of Arcelor Sections Commercial www.sections.arcelor.com

Quality Assurance

The mills producing the sections of Arcelor Sections Commercial are certified ISO 9001.

In addition, national approvals and quality marks (for example "Ü" mark in Germany, "NF" mark in France, "B" mark in Poland, etc) certify that the Arcelor long products fulfil the requirements of the applicable standards, that the control of the fabrication process satisfies certain criteria and that the origin of the products can be clearly identified.

Tailor-made beams

Working from the basis of specific standard beam ranges, we can offer the constructor a whole range of derived sections: tailor-made beams.

The user can establish the steel section that is needed and have it rolled to measure. With our universal rolling technique, manufacture is both efficient and economic.

The minimum order per tailor-made section and grade is 500 tonnes.

Allgemeine Lieferbedingungen

Sofern keine gesonderte Vereinbarung vorliegt, gelten für die allgemeinen Lieferbedingungen die Angaben der EN10021: 1993. Ein Exemplar des Dokumentes ist auf Anfrage verfügbar und kann auf der Internetseite von Arcelor Sections Commercial www.sections.arcelor.com eingesehen werden.

Qualitätssicherung

Die Walzwerke, die die Profile der Arcelor Sections Commercial herstellen, sind nach ISO 9001 zertifiziert.

Zusätzlich werden die Arcelor Langprodukte durch nationale Zulassungen und Gütesiegel (zum Beispiel "Ü"-Zeichen in Deutschland, "NF"-Zeichen in Frankreich, "B"-Zeichen in Polen, usw.) gekennzeichnet, die die Übereinstimmung mit den Normen, die Kontrolle des Fabrikationsprozesses nach festgelegten Kriterien sowie den Ursprung des Materials bestätigen.

Träger nach Maß

Ausgehend von bestimmten genormten Profilreihen kann eine ganze Serie von abgeleiteten Profilen angeboten werden: Träger nach Maß.




Dem Verbraucher ist somit die Möglichkeit gegeben, selbst ein Profil zu entwerfen und es nach Maß walzen zu lassen. Durch das angewandte Universalverfahren bleibt der Vorteil der rationellen Herstellung und der Wirtschaftlichkeit dabei erhalten.


Die Mindestbestellmenge beträgt 500 Tonnen pro Träger nach Maß und Güte.

● Tableau 11: Tolérances de laminage - poutrelles

● Table 11: Rolling tolerances - beams

● Tabelle 11: Walztoleranzen Träger

Profils Sections Profile	IPE, IPE A, IPE O HE pour/tor/für ≤HE 900, HE 1000 AA - M HL A,B,M,R, HD 260, HD 320, HP, UB, UC, UBP	IPN J	W, HP (ASTM), HD 360, HD 400, HL 920, HE 1000 avec/with/mit $G_{HE} > G_{HE} M$ UB 1016 avec/with/mit $G > 349 \text{ kg/m}$ HL 1000 avec/with/mit $G_{HL} > G_{HL} M$	S M	HJ	Poutrelles laminées sur mesure Tailor made sections Nach Maß gewalzte Träger						
Normes / Standards / Normen	EN 10034: 1993 ¹⁾	EN 10024: 1995	ASTM A6 - 05	ASTM A6 - 05	JIS G 3192: 2000							
Hauteur Depth Höhe 	h (mm) [in]	$h \leq 180$ $180 < h \leq 400$ $400 < h \leq 700$ $h > 700$	$\pm 3/-2$ $\pm 4/-2$ $\pm 5/-3$ $\pm 5/-5$	$h \leq 200$ $200 < h \leq 400$ $h > 400$	± 2 ± 3 ± 4	$h \leq 180$ $180 < h \leq 400$ $400 < h \leq 700$ $h > 700$	$\pm 4/-3$ $\pm 5/-3$ $\pm 6/-4$ $\pm 6/-6$					
Largeur d'aile Flange width Flanschbreite	b (mm) [in]	$b \leq 110$ $110 < b \leq 210$ $210 < b \leq 325$ $b > 325$	$\pm 4/-1$ $\pm 4/-2$ $\pm 4/-4$ $\pm 6/-5$	$b \leq 75$ $75 < b \leq 100$ $100 < b \leq 125$ $b > 125$	$\pm 1,5$ ± 2 $\pm 2,5$ ± 3	$75 \leq h \leq 180$ $180 < h \leq 360$ $360 < h \leq 610$ $[3 \leq h \leq 7]$ $[7 < h \leq 14]$ $[14 < h \leq 24]$	± 3 ± 4 ± 5 $[\pm 1/2]$ $[\pm 3/2]$ $[\pm 3/2]$	$b < 100$ $100 \leq h < 200$ $h \geq 200$	± 2 $\pm 2,5$ ± 3	$b \leq 110$ $110 < b \leq 210$ $210 < b \leq 325$ $b > 325$	$\pm 5/-2$ $\pm 5/-3$ $\pm 5/-5$ $\pm 7/-6$	
Épaisseur d'âme Web thickness Stegdicke	t_w (mm)	$t_w < 7$ $7 \leq t_w < 10$ $10 \leq t_w < 20$ $20 \leq t_w < 40$ $40 \leq t_w < 60$ $t_w \geq 60$	$\pm 0,7$ ± 1 $\pm 1,5$ ± 2 $\pm 2,5$ ± 3	$t_w \leq 7$ $7 < t_w \leq 10$ $t_w > 10$	$+0,5/-1$ $+0,7/-1,5$ $+1/-2$	limitée par tolérance sur la masse limited by mass tolerance durch Massentoleranz begrenzt			$t_w < 16$ $16 \leq t_w < 25$ $25 \leq t_w < 40$ $t_w \geq 40$	$\pm 0,7$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$	$t_w < 7$ $7 \leq t_w < 10$ $10 \leq t_w < 20$ $20 \leq t_w < 40$ $40 \leq t_w < 60$ $t_w \geq 60$	$\pm 0,7$ ± 1 $\pm 1,5$ ± 2 $\pm 2,5$ ± 3
Épaisseur d'aile Flange thickness Flanschdicke	t_f (mm)	$t_f < 6,5$ $6,5 \leq t_f < 10$ $10 \leq t_f < 20$ $20 \leq t_f < 30$ $30 \leq t_f < 40$ $40 \leq t_f < 60$ $t_f \geq 60$	$+1,5/-0,5$ $+2/-1$ $+2,5/-1,5$ $+2,5/-2$ $\pm 2,5$ ± 3 ± 4	$t_f \leq 7$ $7 < t_f \leq 10$ $10 < t_f \leq 20$ $t_f > 20$	$+1,5/-0,5$ $+2/-1$ $+2,5/-1,5$ $+2,5/-2$	limitée par tolérance sur la masse limited by mass tolerance durch Massentoleranz begrenzt			$t_f < 6,5$ $6,5 \leq t_f < 10$ $10 \leq t_f < 20$ $20 \leq t_f < 30$ $30 \leq t_f < 40$ $40 \leq t_f < 60$ $t_f \geq 60$	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,7$ ± 2	$t_f < 6,5$ $6,5 \leq t_f < 10$ $10 \leq t_f < 20$ $20 \leq t_f < 30$ $30 \leq t_f < 40$ $40 \leq t_f < 60$ $t_f \geq 60$	$+1,5/-0,5$ $+2/-1$ $+2,5/-1,5$ $+2,5/-2$ $\pm 2,5$ ± 3 ± 4
Défaut d'équerrage Out-of-square Flanschparallelität 	$k+k'$ (mm) [in]	$b \leq 110$ $b > 110$	$1,5$ $0,02 b$ (max. 6,5)	$b \leq 100$ $b > 100$	2 $0,02 b$	$h \leq 310$ $h > 310$ $[h \leq 12]$ $[h > 12]$	6 $[1/4]$ $[1/8]$	$0,03 b$ $[1/32 b]$	$h \leq 300$ $h > 300$	$\leq 0,01 b$ min. 1,5 mm $\leq 0,012 b$ min. 1,5 mm	$b \leq 110$ $b > 110$	$1,5$ $0,03 b$ (max. 8,0)
Défaut de symétrie Web off-centre Stegaussermittigkeit $e = (b_1 - b_2)/2$ 	e (mm) [in]	$t_f < 40$ $b \leq 110$ $110 < b \leq 325$ $b > 325$	$2,5$ $3,5$ 5	$b \leq 100$ $b > 100$	2 3	$G \leq 634 \text{ kg/m}$ $G > 634 \text{ kg/m}$ $[G \leq 426 \text{ lbs/ft}]$ $[G > 426 \text{ lbs/ft}]$	5 $[1/8]$ $[1/8]$	5 $[1/8]$	$h \leq 300$ $b \leq 200$ $h > 300$ $b > 200$	$\pm 2,5$ $\pm 3,5$	$t_f < 40$ $b \leq 110$ $110 < b \leq 325$ $b > 325$	$3,5$ $4,5$ 6
		$t_f \geq 40$ $110 < b \leq 325$ $b > 325$	5 8								$t_f \geq 40$ $110 < b \leq 325$ $b > 325$	6 8

Profils Sections Profile	IPE, IPE A, IPE O HE pour/for/für ≤HE 900, HE 1000 AA - M HL A,B,M,R, HD 260, HD 320, HP, UB, UC, UBP	IPN J	W, HP (ASTM), HD 360, HD 400, HL 920, HE 1000 avec/with/mit $G_{HE} > G_{HE M}$ UB 1016 avec/with/mit $G > 349 \text{ kg/m}$ HL 1000 avec/with/mit $G_{HL} > G_{HL M}$	S M	HJ	Poutrelles laminées sur mesure Tailor made sections Nach Maß gewalzte Träger				
Normes / Standards / Normen	EN 10034: 1993 ⁴⁾	EN 10024: 1995	ASTM A6 - 05	ASTM A6 - 05	JIS G 3192: 2000					
Rectitude Straightness Geradheit 	q_{yy}/q_{zz} (mm) [in]	80 <h ≤180 180 <h ≤360 h >360	0,003 L 0,0015 L 0,001 L	0,001 L ²⁾ [$\frac{1}{8} \times \frac{L \text{ (ft)}}{10}$] ²⁾	h <75 h ≥75 [h <3] [h ≥3]	0,004 L 0,002 L [$\frac{1}{4}$ inch per any 5 ft] or [$\frac{1}{4} \times \frac{L \text{ (ft)}}{5}$] [$\frac{1}{4} \times \frac{L \text{ (ft)}}{5}$]	h ≤300 h >300	≤0,0015 L ≤0,001 L	80 <h ≤180 180 <h ≤360 h >360	0,003 L 0,0015 L 0,001 L
Longueur Length Länge	L (mm) [in]	-0/+100 ^{1) 3)} ±50	-0/+100 ^{1) 3)} ±50	-0/+100 ^{1) 3)} [-0/+4] ^{1) 3)}	-0/+100 ^{1) 3)} [-0/+4] ^{1) 3)}	L ≤7m L >7m	+40/-0 +(40+5 (L-7)) /-0	-0/+100 ³⁾		
Concavité de l'âme Concavity of web Konkavität des Stegs	W (mm)					b <400 400 ≤b <600 b ≥600	2,0 2,5 3,0			
Equerrage extrémité Sectional squareness Kopfrechtwinkligkeit	e (mm)					0,0016 b ou/or/oder 0,0016 h min. 3,0 mm				
Masse / Mass / Masse	G (%)	±4	±4	±2,5	±2,5	t _f <10 t _f ≥10	±5 ±4	±4		

¹⁾ Si une longueur minimale est demandée.

²⁾ b < 150: $q_{zz} \leq 0,002 L$, W200 x 200, W250 x 250, W310 x 310, W360 x 370, W360 x 410.

[b < 6: $q_{zz} \leq \frac{1}{8} \times L \text{ (ft)}/5$, W8 x 8, W10 x 10, W12 x 12, W14 x 14.5, W14 x 16].

Spécifiés comme poteaux à la commande: L ≤ 14 m: 0,001 L (max. 10 mm), L > 14 m: 10 + 0,001 (L - 14000).

[L ≤ 45 ft: $\frac{1}{8} \times L \text{ (ft)}/10$ (max. $\frac{3}{8}$), L > 45 ft: $\frac{3}{8} + (L \text{ (ft)} - 45)/10 \times$].

³⁾ Tolérances usuelles.

⁴⁾ Autres tolérances après accord.

¹⁾ When a minimum length is specified.

²⁾ b < 150: $q_{zz} \leq 0,002 L$, W200 x 200, W250 x 250, W310 x 310, W360 x 370, W360 x 410.

[b < 6: $q_{zz} \leq \frac{1}{8} \times L \text{ (ft)}/5$, W8 x 8, W10 x 10, W12 x 12, W14 x 14.5, W14 x 16].

If specified on order as columns: L ≤ 14 m: 0,001 L (max. 10 mm), L > 14 m: 10 + 0,001 (L - 14000).

[L ≤ 45 ft: $\frac{1}{8} \times L \text{ (ft)}/10$ (max. $\frac{3}{8}$), L > 45 ft: $\frac{3}{8} + (L \text{ (ft)} - 45)/10 \times$].

³⁾ Usual tolerances.

⁴⁾ Other tolerances upon agreement.

¹⁾ Wenn eine Mindestlänge gefordert wird.

²⁾ b < 150: $q_{zz} \leq 0,002 L$, W200 x 200, W250 x 250, W310 x 310, W360 x 370, W360 x 410.

[b < 6: $q_{zz} \leq \frac{1}{8} \times L \text{ (ft)}/5$, W8 x 8, W10 x 10, W12 x 12, W14 x 14.5, W14 x 16].

Als Stützen bestellt: L ≤ 14 m: 0,001 L (max. 10 mm), L > 14 m: 10 + 0,001 (L - 14000).

[L ≤ 45 ft: $\frac{1}{8} \times L \text{ (ft)}/10$ (max. $\frac{3}{8}$), L > 45 ft: $\frac{3}{8} + (L \text{ (ft)} - 45)/10 \times$].

³⁾ Übliche Toleranzen.

⁴⁾ Andere Toleranzen nach Absprache.

Tableau 12: Tolérances pour poutrelles alvéolées






avec ouvertures rondes, hexagonales ou octogonales





Table 12: Tolerances for castellated beams

with circular, hexagonal or octagonal openings

Tabelle 12: Toleranzen für Lochstegträger

mit runden, sechseckigen oder achteckigen Öffnungen





	Profil de base / Base profile / Basisprofil IPE				Profil de base / Base profile / Basisprofil HE - HL			
	Sans plat intercalaire Without fillerplate Ohne Zwischenblech	Avec plat intercalaire With fillerplate Mit Zwischenblech	Sans plat intercalaire Without fillerplate Ohne Zwischenblech	Avec plat intercalaire With fillerplate Mit Zwischenblech	Sans plat intercalaire Without fillerplate Ohne Zwischenblech	Avec plat intercalaire With fillerplate Mit Zwischenblech	Sans plat intercalaire Without fillerplate Ohne Zwischenblech	Avec plat intercalaire With fillerplate Mit Zwischenblech
Hauteur Depth Höhe 	H < 600	+3/-5	H < 600	+4/-6	H < 600	+3/-5	H < 600	+4/-6
Profil de base Base profile Basisprofil 	600 ≤ H < 800	+4/-6	600 ≤ H < 900	+5/-7	600 ≤ H < 800	+4/-6	600 ≤ H < 900	+5/-7
	H ≥ 800	+5/-7	H ≥ 900	+6/-8	H ≥ 800	+7/-9	H ≥ 900	+8/-10
Défaut d'équerrage Out-of square Flanschunparallelität 		≤ 0,015 b		≤ 0,015 b	H ≤ 360 H ≥ 400	≤ 0,01 b ≤ 0,012 b	H ≤ 400 H ≥ 450	≤ 0,01 b ≤ 0,012 b
Pliage de l'âme Bending of web Biegung des Stegs 	H ≤ 600 H > 600	f ≤ 4 mm f ≤ 1% H	H ≤ 500 H > 500	f ≤ 4 mm f ≤ 1% H	H ≤ 600 H > 600	f ≤ 4 mm f ≤ 1% H	H ≤ 500 H > 500	f ≤ 4 mm f ≤ 1% H
Rectitude Straightness Geradheit 	h ≤ 360 h > 360	≤ 0,0015 L ≤ 0,001 L	h ≤ 360 h > 360	≤ 0,0015 L ≤ 0,001 L	h ≤ 360 h > 360	≤ 0,0015 L ≤ 0,001 L	h ≤ 360 h > 360	≤ 0,0015 L ≤ 0,001 L

IPE - HE - HL	Sans plat intercalaire / Without fillerplate / Ohne Zwischenblech	Avec plat intercalaire / With fillerplate / Mit Zwischenblech
Module / Step / Modul: m Hauteur bosse / Cut height / Einschnitthöhe: h Hauteur plat / Fillerplate Height / Zwischenblechhöhe: h1 	m h h1	±1% m ±2 ±2
Longueur / Length / Länge L 	Coupe fraisée Milled cut Gefräster Schnitt Coupe oxycoupée Torch cut Brennschnitt	±2 -0/+100 ±5
Décalage Gap Versatz 	≤2	≤2
Alignement montant Post alignment Stegausrichtung 	≤2	≤2

● Tableau 13: Tolérances de laminage - profilés

● Table 13: Rolling tolerances - channels & joists

● Tabelle 13: Walztoleranzen - Formstahl

Profils Sections Profile		UPN UPE, PFC, CH		C MC		
Normes / Standards / Normen		EN 10279: 2000		ASTM A6 - 05		
Hauteur Depth Höhe	h (mm) [in]		$h \leq 65$ $65 < h \leq 200$ $200 < h \leq 400$ $h > 400$	$\pm 1,5$ ± 2 ± 3 ± 4	$75 \leq h \leq 180$ [3≤h≤7] $180 < h \leq 360$ [7<h≤14] $h > 360$ [h>14]	$+3/-2$ [$+3/32/-1/16$] $+3/-3$ [$+1/8/-3/32$] $+5/-4$ [$+3/16/-1/6$]
Largeur d'aile Flange width Flanschbreite	b (mm) [in]		$b \leq 50$ $50 < b \leq 100$ $100 < b \leq 125$ $b > 125$	$\pm 1,5$ ± 2 $\pm 2,5$ ± 3	$75 \leq h \leq 180$ [3≤h≤7] $180 < h \leq 360$ [7<h≤14] $h > 360$ [h>14]	$+3/-3$ [$+1/8/-1/8$] $+3/-4$ [$+1/8/-3/32$] $+3/-5$ [$+1/8/-3/16$]
Epaisseur d'âme Web thickness Stegdickte	t_w (mm)		$t_w \leq 10$ $t_w > 10$	$\pm 0,5$ $\pm 0,07$		
Epaisseur d'aile Flange thickness Flanschdicke	t_f (mm)		$t_f \leq 10$ $10 < t_f \leq 15$ $15 < t_f$	$-0,5^{2)}$ $-1^{2)}$ $-1,5^{2)}$		
Rayon d'arrondi Heel radius Kantenradius	r_3 (mm)		$80 \leq h \leq 400$	$\leq 0,3 t_f$		
Défaut d'équerrage Out-of-square Flanschparallelität	$k(k')$ (mm) [in]		$b \leq 100$ $b > 100$	$k+k' \leq 2$ $k+k' \leq 0,025 b$	$k+k' \leq 0,03 b$ [$k+k' \leq 3/32 b$]	
Incurvation de l'âme Web deformation Stegausbiegung	f (mm)		$h \leq 100$ $100 < h \leq 200$ $200 < h \leq 400$	$\pm 0,5$ ± 1 $\pm 1,5$		
Rectitude Straightness Geradheit	q_{yy}/q_{zz} (mm) [in]		q_{yy} $h \leq 150$ $150 < h \leq 300$ $300 < h$ q_{zz} $h \leq 150$ $150 < h \leq 300$ $300 < h$	$\pm 0,003 L$ $\pm 0,002 L$ $\pm 0,0015 L$ $\pm 0,005 L$ $\pm 0,003 L$ $\pm 0,002 L$	$q_{yy} \leq 0,002 L$ [$q_{yy} \leq 1/5 \times \frac{L (ft)}{5}$]	
Longueur Length Länge	L (mm) [in]			$-0/+100^{13)}$ ± 50	$-0/+100^{13)}$ [-0/+4] ¹³⁾	
Masse / Mass / Masse	G (%)		$h \leq 125$ $h > 125$	± 6 ± 4	$\pm 2,5$	

¹⁾ Si une longueur minimale est spécifiée.

²⁾ Ecart en plus limité par la tolérance de masse.

³⁾ Tolérances usuelles.

¹⁾ When a minimum length is specified.

²⁾ Plus deviation limited by mass tolerance.

³⁾ Usual tolerances.

¹⁾ Wenn eine Mindestlänge gefordert wird.









²⁾ Plusabweichung durch die Massentoleranz begrenzt.





³⁾ Übliche Toleranzen.

● **Tableau 14: Tolérances de laminage - aciers marchands**

● **Table 14: Rolling tolerances - merchant bars**

● **Tabelle 14: Walztoleranzen - Stabstahl**

Profilés Sections Profile	L	L	FL Fers plats Narrow flats Flachstahl	FL Larges plats Wide flats Breitflachstahl	SQ Fers carrés Square shapes Vierkantstahl	U					
Normes / Standards / Normen	EN 10056-2: 1994	ASTM A6 - 05	EU 58-78	EU 91-81	EU 59-78	EN 10279: 2000					
Hauteur Depth Höhe	h (mm) [in]		$h \leq 50$ $50 < h \leq 100$ $100 < h \leq 150$ $150 < h \leq 200$	± 1 ± 2 ± 3 ± 4	$h > 150$ [h>6]	$+5/-3$ [+3/4/-1/2]			$h \leq 65$ $b \leq 50$ $tw \leq 10$	$\pm 1,5$ $\pm 1,5$ $\pm 0,5$	
Largeur d'aile Flange width Flanschbreite	b (mm) [in]		$40 \leq b \leq 70$ $80 \leq b \leq 100$ $100 < b \leq 125$ $125 < b \leq 150$	± 1 $\pm 1,5$ ± 2 $\pm 2,5$	$b \leq 500$	$\pm 0,02 b$	$b \leq 50$ $b \leq 80$ $b \leq 100$ $b \leq 120$ $b \leq 160$	$\pm 0,8$ ± 1 $\pm 1,3$ $\pm 1,5$ ± 2			
Epaisseur d'âme Web thickness Stegdicke	t_w (mm)		$t \leq 5$ $5 < t \leq 10$ $10 < t \leq 15$ $t > 15$	$\pm 0,5$ $\pm 0,75$ ± 1 $\pm 1,2$	$t \leq 20$ $20 < t \leq 40$	$\pm 0,5$ ± 1	T I $10 \leq t < 20$ $20 \leq t < 25$ $25 \leq t < 30$ $30 \leq t < 40$ $t = 40$ T II $10 \leq t < 20$ $20 \leq t < 25$ $25 \leq t < 30$ $30 \leq t < 40$ $t = 40$	$+0,8/-0,4$ $+0,9/-0,5$ $+1/-0,6$ $+1,1/-0,7$ $+1,1/-0,9$ $\pm 0,6$ $\pm 0,7$ $\pm 0,8$ $\pm 0,9$ $\pm 1,0$			
Epaisseur d'aile Flange thickness Flanschdicke	t_f (mm)									$t_f \leq 10$	$-0,5^{(2)}$
Rayon d'arrondi Heel radius Kantenradius	r₃ (mm)							$30 < b \leq 50$ $50 < b \leq 100$ $b > 100$	$\leq 2,5$ ≤ 3 ≤ 4		$\leq 0,3 t_f$
Défaut d'équerrage Out-of-square Flanschunparallelität	k(k') (mm) [in]		$h \leq 100$ $100 < h \leq 150$ $150 < h \leq 200$	1 1,5 2	$0,026 h$ [%zah]			± 5			$b \leq 100$ $k+k' \leq 2$
Tranchant Sharpness Scharfkantigkeit	w (mm)						$t \leq 13$ $13 < t \leq 18$ $t > 18$ 	≤ 2 ≤ 3 $\leq 3,5$ 			
Incurvation de l'âme Web deformation Stegausbiegung	f (mm)										$h \leq 100$ $\pm 0,5$

Profils Sections Profile	L			L		FL Fers plats Narrow flats Flachstahl	FL Larges plats Wide flats Breitflachstahl	SQ Fers carrés Square shapes Vierkantstahl	U	
Normes / Standards / Normen	EN 10056-2: 1994			ASTM A6 - 05		EU 58-78	EU 91-81	EU 59-78	EN 10279: 2000	
Rectitude Straightness Geradheit	q_{yy}/q_{zz} (mm) [in]	 $h \leq 150$ $150 < h \leq 200$	$0,004 L$ $0,002 L$	$h < 75$ [h<3] $q_{yy} \leq 0,004 L$ [$q_{yy} \leq \frac{1}{4}$ inch per any 5ft or $\frac{1}{4} \times \frac{L (ft)}{5}$] $h \geq 75$ [h≥3] $q_{yy} \leq 0,002 L$ [$q_{yy} \leq \frac{1}{8} \times \frac{L (ft)}{5}$]	$bxt < 1000 \text{ mm}^2 \leq 0,004 L$ $bxt < 1000 \text{ mm}^2 \leq 0,0025 L$ dans le plan de b in the plane of b in der Ebene von b	 $L_1 \quad q_1 \leq 0,0025 L_1$ $L_2 \geq 1000 \quad q_2 \leq 0,0025 L_2$	$b \leq 80$ $b \leq 160$ $0,004 L$ $0,0025 L$	 $h \leq 150$ $q_{yy} \leq 0,003 L$ $q_{zz} \leq 0,005 L$		
Planéité Flatness Ebenheit	q (mm)					 transv./quer $\pm 0,003 b$ longit./längs $L = 1000$ $500 \leq L < 1000$ $\leq L$ ± 7 $\pm 0,007 L$ ± 20				
Longueur Length Länge	L (mm) [in]		$-0/+100^{1,4)}$ ± 50	$-0/+100^{1,4)}$ [-0/+4]	± 100	$-0/+200$			$-0/+100^{1,4)}$ ± 50	
Masse Mass Masse	G (%)	$t \leq 4$ $t > 4$	± 6 ± 4	$h \geq 75$ [h≥3] $\pm 2,5$	$t \leq 5$ ± 6	T I $< 5000 \text{ kg}$ $\geq 5000 \text{ kg}$ $> 15000 \text{ kg}$ +8/-4 +8/-2 +6/-2 T II $< 5000 \text{ kg}$ $\geq 5000 \text{ kg}$ $> 15000 \text{ kg}$ ± 6 ± 5 ± 4	± 4	$h \leq 125$ ± 6		

¹⁾ Si une longueur minimale est spécifiée.

²⁾ Ecart en plus limité par la tolérance de masse.

³⁾ L'' = longueur considérée d'une partie quelconque.

⁴⁾ Tolérances usuelles.

¹⁾ When a minimum length is specified.

²⁾ Plus deviation limited by mass tolerance.

³⁾ L'' = length considered over any part.

⁴⁾ Usual tolerances.

¹⁾ Wenn eine Mindestlänge gefordert wird.

²⁾ Plusabweichung durch die Massentoleranz begrenzt.

³⁾ L'' = Messlänge jeder Teillänge.

⁴⁾ Übliche Toleranzen.

Table de conversion

Conversion table

Umrechnungstabelle

Longueur / Surface / Volume

1 mm	= 0,03937 in
1 cm	= 0,393701 in
1 m	= 3,281 ft
1 cm ²	= 0,1550 in ²
1 m ²	= 10,76 ft ²
1 cm ³	= 0,06102 in ³
1 m ³	= 35,31 ft ³
1 cm ⁴	= 0,02403 in ⁴

Length / Area / Volume

Länge / Fläche / Volumen

1 in (inch)	= 25,4 mm
1 in (inch)	= 2,54 cm
1 ft (foot)	= 0,3048 m
1 in ²	= 6,452 cm ²
1 ft ²	= 0,0929 m ²
1 in ³	= 16,390 cm ³
1 ft ³	= 0,02832 m ³
1 in ⁴	= 41,62 cm ⁴

Force / Contrainte

Force / Stress

Kraft / Spannung

1 N	= 0,2248 lbf	1 lbf (pound-force)	= 4,448 N
1 N/m	= 0,06852 lbf/ft	1 lbf/ft	= 14,59 N/m
1 N/mm ² = 1 MPa	= 145 lbf/in ²	1 lbf/in ² (psi)	= 0,006895 N/mm ²
1 N/mm ² = 1 MPa	= 0,145 ksi	1 ksi	= 6,895 N/mm ²
1 N/cm ²	= 1,45 lbf/in ²	1 lbf/in ²	= 0,6895 N/cm ²

Moment

Moment

Moment

1 N m	= 8,851 lbf - in	1 lbf - in	= 0,113 N m
1 N m	= 0,7376 lbf - ft	1 lbf - ft	= 1,356 N m

Masse

Mass

Masse

1 kg	= 2,205 lb	1 lb (pound-mass)	= 0,4536 kg
1 tonne (metric)	= 1,102 short ton (2000 lb.)	1 short ton	= 0,9072 tonne (metric)
1 tonne (metric)	= 0,9842 long ton (2240 lb.)	1 long ton	= 1,016 tonne (metric)
1 kg/m	= 0,672 lb/ft	1 lb/ft	= 1,4882 kg/m

Température

Temperature

Temperatur

°C (Celsius)	= (°F - 32)/1,8	°F (Fahrenheit)	= (1,8 x °C) + 32
--------------	-----------------	-----------------	-------------------

Energie

Energy

Energie

1 J (Joule)	= 0,737562 ft-lbf	1 ft-lbf	= 1,355818 J
-------------	-------------------	----------	--------------

- **Propriétés de l'acier de construction**
- **Material coefficients of structural steel**
- **Werkstoffkennwerte von Baustahl**

α_a coefficient de dilatation thermique

α_a coefficient of linear thermal expansion

α_a Temperaturdehnzahl

$$\alpha_a = 12 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

E_a module d'élasticité

E_a modulus of elasticity

E_a Elastizitätsmodul

$$E_a = 210000 \text{ N/mm}^2 = 210000 \text{ MPa} = 210 \text{ kN/mm}^2 = 21000 \text{ kN/cm}^2 = 210000 \text{ MN/m}^2$$

G_a module de cisaillement

G_a shear modulus

G_a Schubmodul

$$G_a = \frac{E_a}{2(1+\nu_a)}$$

$$G_a \cong 81000 \text{ N/mm}^2 = 81000 \text{ MPa} = 81 \text{ kN/mm}^2 = 8100 \text{ kN/cm}^2 = 81000 \text{ MN/m}^2$$

ν_a coefficient de Poisson

ν_a Poisson's ratio

ν_a Poisson'sche Zahl

$$\nu_a = 0,3$$

ρ_a masse volumique

ρ_a unit mass

ρ_a Dichte

$$\rho_a = 7850 \text{ kg/m}^3$$



Arcelor Sections

La compétence au service du client

The know-how to meet customers' needs

Kompetenz im Dienste des Kunden

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com



FILIALES ET AGENCES SUBSIDIARIES AND AGENCIES FILIALEN UND VERTRETUNGEN

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

www.sections.arcelor.com

E-NETWORK

Arcelor Sections au cœur des nouvelles technologies

www.arcelor.com :

Le site web du Groupe Arcelor est un outil performant qui vous permet de trouver des informations dans les domaines qui vous intéressent, notamment: les solutions innovantes, les relations avec les investisseurs, les opportunités d'emplois, les relations avec le monde du travail, l'engagement du Groupe dans le développement durable et la politique environnementale, sans oublier un lien avec Arcelor Sections.

www.sections.arcelor.com :

Le site web d'Arcelor Sections vous permet d'obtenir les **informations actualisées** sur notre unité opérationnelle, ainsi que nos **services, produits, solutions, et logiciels de calcul**. Toutes ces informations peuvent être téléchargées gratuitement.

Le site web d'Arcelor Sections présente la **gamme complète des poutrelles, profilés et aciers marchands lourds**. Une **documentation complète** (brochures techniques et commerciales, études de cas, articles, rapports de recherche) **est à votre disposition sur simple demande**.

www.netalc.com :

La plate-forme e-business NetALC est notre système d'information sur les commandes, les laminages et les stocks. NetALC s'adresse à nos clients, agences de vente et partenaires.

L'accès au site est sécurisé par authentification et par le biais de communications cryptées selon le procédé SSL.

Le site propose des outils de gestion indispensables pour des commandes et des livraisons "just in time". Vous pouvez accéder aux fonctionnalités suivantes:

- enregistrement de commandes,
- système d'information sur les commandes,
- informations sur les laminages,
- gestion de stocks usine,
- gestion de stocks externes,
- horaires de chargement et de livraison,
- gestion des documents:
 - confirmation de commande,
 - certificats,
 - avis d'expédition,
 - factures.

www.constructalia.com :

Le site web pour le secteur de la construction en acier du Groupe Arcelor.

E-NETWORK

Arcelor Sections at the heart of new technologies

www.arcelor.com :

The Arcelor Group's website is a powerful tool which enables you to find information in the areas that interest you, including innovative solutions, investor relations, employment opportunities, relations with industry and the Group's commitment to sustainable development and its environmental policy, not forgetting a link to Arcelor Sections.


www.sections.arcelor.com :

The Arcelor Sections' website allows you to obtain **up-to-date information** about our business unit, as well as our **services, products, solutions and calculation software**. All this information can be downloaded free of charge.

The Arcelor Sections' website presents the **full range of beams, sections and heavy merchant bars**. **Extensive documentation** (technical and sales brochures, case studies, articles, research reports) **is available upon request**.

www.sections.arcelor.com

*Connectez-vous et naviguez
dans l'univers virtuel d'Arcelor*



E-NETWORK

www.netalc.com :

The NetALC e-business platform is our order, rolling and stock information system. NetALC is aimed at our customers, sales agencies and partners.

Access to the site is secured by means of authentication and encrypted communications using the SSL process.

The site offers essential management tools for orders and just in time deliveries. The following information can be accessed:

- order entry,
- order information system,
- rolling information,
- plant stock management,
- external stock management,
- load and delivery times,
- document management:
 - order confirmation,
 - certificates,
 - dispatch advices,
 - invoices.

www.constructalia.com :

The Arcelor Group's website on the use of steel for the construction industry.

Arcelor Sections setzt auf die neuen Technologien

www.arcelor.com :

Die Website der Arcelor-Gruppe ist ein leistungsfähiges Mittel, um Informationen aus den für Sie interessanten Bereichen zu finden: Innovative Lösungen, Kontakte zu den Investoren, Stellenangebote, Kontakte zur Arbeitswelt, das Engagement des Konzerns für die Nachhaltige Entwicklung, seine Umweltschutzpolitik und schließlich einen Link mit Arcelor Sections.

www.sections.arcelor.com :

Die Website von Arcelor Sections ermöglicht es Ihnen, **aktuelle Informationen** über unsere Betriebseinheit sowie unsere **Dienstleistungen, Produkte, Lösungen und Softwareangebote** zu erhalten. Alle diese Informationen können kostenlos heruntergeladen werden.

Die Website von Arcelor Sections gibt Informationen über die **gesamte Profilreihe der Träger, Form- und Stabstähle. Eine komplette Dokumentation** (technische Unterlagen und Werbebroschüren, Fallstudien, Artikel, Forschungsberichte) **ist auf Anfrage erhältlich.**

www.netalc.com :

Die NetALC e-Business Plattform ist das Internet Informationssystem für Bestellungen-, Walz- und Lagerinformationen. NetALC richtet sich an unsere Kunden, Vertriebsagenturen und Logistikpartner.

Der Zugang zu dieser Internetseite ist durch ein Authentizitätssystem und durch den SSL Verfahren verschlüsselte Daten abgesichert.

NetALC bietet leistungsfähige Management Instrumente für Bestellungen und "just in time"-Lieferungen. Sie erhalten folgende Informationen:

- Auftragseingang,
- Auftragsinformationssystem,
- Walzinformationen,
- Werklagermanagement,
- Externes Lagermanagement,
- Beladung- und Lieferungszeiten,
- Dokumentenmanagement:
 - Auftragsbestätigung,
 - Zertifikate,
 - Versandanzeige,
 - Rechnungen.

www.constructalia.com :

Die Website der Arcelor Gruppe für das Stahlbaugewerbe.



*Log on and visit
the virtual universe of Arcelor*

*Loggen Sie sich ein und besuchen
Sie das virtuelle Universum von Arcelor*

LOGICIELS ET DOCUMENTATION

Arcelor Sections met à votre disposition une documentation exhaustive et des logiciels performants concernant tous les aspects de la construction en acier.

Des brochures technico-commerciales traitant les sujets suivants:

- Les poutrelles à haute limite d'élasticité (HISTAR®),
- Les poutrelles alvéolaires (Arcelor Cellular Beams®),
- Les poutres intégrées (IFB, SFB),
- La construction mixte acier-béton,
- La protection par galvanisation à chaud des profilés laminés,
- Le concept de sécurité incendie basé sur le feu naturel,
- Le nouveau concept de plancher évolutif globalFloor®,
- Le parachèvement,
- Les bâtiments multi-étages,
- Les ponts en profilés laminés à chaud,
- L'acier dans la construction,
- Le développement durable.

Des études de cas pour:

- Les bâtiments multi-étages,
- Les halls industriels,
- Les maisons individuelles,
- La rénovation,
- Les ponts.

Des logiciels performants pour le pré-dimensionnement des constructions:

- Des poutres alvéolaires (ACB®),
- Des poutres intégrées (IFB, SFB),
- Des poteaux, poutres, treillis et portiques en acier selon EC 3,
- Des poteaux et des poutres en construction mixte acier-béton selon EC 4,
- Des ponts en structures mixtes acier-béton,
- Des résistances au feu des poteaux et poutres selon EC 4,
- Des planchers (solives + bacs) globalFloor®.

Des logiciels d'optimisation de structures:

- Arcelor Cost Estimator: deux logiciels développés par le service marketing et le centre de recherche d'Arcelor permettent aux concepteurs et architectes de déterminer les portées optimales du point de vue économique en fonction des différents types de poutres et de planchers choisis.

Toute cette documentation, ainsi que des rapports de recherche, des publications et une sélection de liens intéressants sont mis à votre disposition et actualisés en permanence par la direction Développement, Stratégie et Marketing sur le site:

www.sections.arcelor.com

SOFTWARE AND DOCUMENTATION

Arcelor Sections provides an extensive selection of documents and powerful software on all aspects of steel construction.

Technical and commercial brochures about the following subjects:

- Beams with a high yield strength (HISTAR®),
- Castellated Beams (Arcelor Cellular Beams®),
- Asymmetric beams (IFB, SFB),
- Composite construction,
- Corrosion protection of rolled steel sections using hot-dip galvanisation,
- Natural Fire Safety Concept,
- The new globalFloor® concept,
- Finishing,
- Multi-storey buildings,
- Bridges with rolled sections,
- Steel in construction,
- Sustainable development.

Case studies for:

- Multi-storey buildings,
- Industrial halls,
- Dwellings,
- Renovation,
- Bridges.

*Des outils adaptés
pour réaliser vos projets*

www.sections.arcelor.com



*Special tools
to complete your projects*

SOFTWARE UND DOKUMENTATION

Powerful software applications for designing constructions involving:

- Cellular beams (ACB®),
- Integrated beams (IFB, SFB),
- Steel columns, beams, trusses and portal frames according to EC 3,
- Composite steel-concrete columns and beams according to EC 4,
- Bridges made from composite steel-concrete structures,
- The fire resistance of columns and beams according to EC 4,
- globalFloor® flooring (joists + decks).

Structure optimisation applications:

- Arcelor Cost Estimator: two software systems developed by Arcelor's marketing department and research centre which enable designers and architects to determine optimal spans from the economic angle, as a function of the different types of beams and floors chosen.

All this documentation and other research reports, publications and a selection of useful links are available and regularly updated by our department Development Strategy & Marketing on:

www.sections.arcelor.com

Arcelor Sections stellt Ihnen eine breite Auswahl an Informationsschriften über sämtliche Aspekte des Bauens mit Stahl zur Verfügung.

Die Werbe- und Technischen Broschüren decken die nachstehend aufgeführten Bereiche ab:

- Walzträger mit hoher Streckgrenze (HISTAR®),
- Lochstegträger (Arcelor Cellular Beams®),
- Asymmetrische Träger (IFB, SFB)
- Stahl-Verbundkonstruktion mit Walzprofilen,
- Korrosionsschutz von Stahlbauten aus Walzprofilen durch Feuerverzinkung,
- Ungeschützte Stahlträger im Brandfall,
- Brandsicherheitskonzept unter Berücksichtigung von Naturbrand,
- globalFloor® Konzept,
- Anarbeitung,
- Hochhäuser,
- Brücken mit Walzprofilen,
- Stahl im Bauwesen,
- Nachhaltige Entwicklung.

Fallstudien für:

- Hochhäuser,
- Industrielle Hallen,
- Einzelhäuser,
- Renovierungen,
- Brücken.

Ein effizientes Software-Angebot zur Vorbemessung für:

- Lochstegträger (ACB®),
- Asymmetrische Flachdeckenträger (IFB, SFB),
- Stützen, Träger, Fachwerke und Einfeldrahmen nach EC3,
- Stützen und Träger für Stahl-Beton Verbundkonstruktionen nach EC4,
- Brücken in Stahl-Beton Verbundkonstruktionen,
- Feuerwiderstand von Stützen und Trägern nach EC4,
- Deckenkonzepte (Querträger und Stahldecken) globalFloor®.

Software zur Optimierung der Konstruktionen:

- Arcelor Cost Estimator: Die beiden von der Marketing-Abteilung und dem Forschungszentrum von Arcelor entwickelten Programme ermöglichen es den Planern und Architekten, je nach Art der gewählten Träger und Deckensysteme die wirtschaftlich optimale Spannweite zu ermitteln.

Diese komplette Dokumentation so wie weitere Forschungsberichte, Veröffentlichungen und interessante Links stehen zu Ihrer Verfügung und werden laufend durch unsere Abteilung Development Strategy & Marketing aktualisiert:

www.sections.arcelor.com



37



*Geeignete Hilfsmittel
zur Verwirklichung Ihrer Projekte*

EUROPE

Headquarters

LUXEMBOURG

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL S.A.
66, rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
Tel.: +352-5313 3007
Fax: +352-5313 3095
E-mail: asc.sales@arcelor.com

SPAIN

ARCELOR PERFILES COMERCIAL S.L.
Ctra. Toledo, Km. 9,200
E-28021 Madrid
Spain
Tel.: +34-91-797 23 00
Fax: +34-91-505 02 57
E-mail: apc.spain@arcelor.com

Sales agencies

AUSTRIA

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL
Austria GmbH
Vogelweiderstraße 66
A-5020 Salzburg
Austria
Tel.: +43-662-88 67 44
Fax: +43-662-88 67 44 10
E-mail: asc.austria@arcelor.com

BELGIUM, THE NETHERLANDS

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL
Benelux B.V.
Boompjes 40
NL-3011 XB Rotterdam
P.O.B. 2606
NL-3000 CP Rotterdam
The Netherlands
Tel.: +31-10-20 60 555
Fax: +31-10-20 60 559
E-mail: asc.benelux@arcelor.com

FRANCE

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL
France S.A.
Immeuble Pacific
TSA 40004
13 Cours Valmy - La Défense 7
F-92070 Paris La Défense Cedex
France
Tel.: +33-1-41 25 54 40
Fax: +33-1-41 25 54 51
E-mail: asc.france@arcelor.com

Domaine de Pelus
4, rue Graham Bell
F-33700 Merignac
France
Tel.: +33-5-57 92 09 10
Fax: +33-5-57 92 61 92

GERMANY

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL
Deutschland GmbH
Subbelrather Straße 13
D-50672 Köln
P.O.B. 10 12 04
D-50452 Köln
Germany
Tel.: +49-221-572 90
Fax: +49-221-572 92 65
E-mail: asc.germany@arcelor.com

Augustenstraße 14
D-70178 Stuttgart
P.O.B. 10 13 21
D-70012 Stuttgart
Germany
Tel.: +49-711-667 40
Fax: +49-711-667 42 40

GREAT BRITAIN AND IRELAND

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL
U.K. Ltd
Arcelor House
4 Prince's Way
Solihull
West Midlands B91 3AL
United Kingdom
Tel.: +44-121-705 84 44
Fax: +44-121-703 05 85
E-mail: asc.uk@arcelor.com

69, High Street, Rayleigh,
Essex SS6 7EJ
United Kingdom
Tel.: +44-126-877 90 56
Fax: +44-126-877 84 79

*Un réseau de proximité
à l'échelle mondiale*

*A local network
on a global scale*

GREECE AND CYPRUS

Angelos A. Perrakis
16, Drossini Street
145 62 - Kifissia
Greece
Tel.: +30-210-808 56 63
Fax: +30-210-808 59 18
E-mail: angelos.perrakis@arcelor.com
nikolas.lekkas@arcelor.com

ICELAND

Gudmundur Arason EHF
Skutuvog 4
104 Reykjavik
Iceland
Tel.: +354-568 68 44
Fax: +354-568 05 85
E-mail: kari@ga.is

ITALY

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL s.r.l.
Strada Torino 43
I-10043 Orbassano (TO)
Italy
Tel.: +39-011-906 3931
Fax.: +39-011-903 5850
E-mail: asc.italy@arcelor.com

SWITZERLAND

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL
Schweiz AG
Innere Margarethenstraße 7
CH-4051 Basel
Switzerland
Tel.: +41-61-227 77 77
Fax: +41-61-227 77 66
E-mail: asc.switzerland@arcelor.com

DENMARK

ARCELOR LONG COMMERCIAL
Denmark A/S
Islands Brygge, 43
DK-2300 Copenhagen
Denmark
Tel.: +45-33-74 17 11
Fax: +45-33-13 10 93
E-mail: alc.denmark@arcelor.com

FINLAND

ARCELOR LONG COMMERCIAL
Finland OY
Yrjönkatu 9A3
FIN-00120 Helsinki
Finland
Tel.: +358-9-74 222 400
Fax: +358-9-74 222 450
E-mail: alc.finland@arcelor.com

NORWAY

ARCELOR LONG COMMERCIAL
Norway A/S
Arbinsgate 2
N-0253 Oslo
P.O.B.: 2667 Solli
N-0203 Oslo
Norway
Tel.: +47-22-83 78 20
Fax: +47-22-83 78 21
E-mail: alc.norway@arcelor.com

POLAND

ARCELOR LONG COMMERCIAL
Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 65
PL-40-010 Katowice
Poland
Tel.: +48-32-203 69 75
Fax: +48-32-203 65 00
E-mail: alc.polska@arcelor.com

SWEDEN

ARCELOR LONG COMMERCIAL
Sweden A.B.
Birger Jarlsgatan 41 A
S-111 45 Stockholm
Sweden
Tel.: +46-8-534 80 94 0
Fax: +46-8-611 61 55
E-mail: alc.sweden@arcelor.com

*Präsenz vor Ort
in einem weltweiten Netzwerk*



CENTRAL EUROPE, EASTERN EUROPE, NEAR EAST, MIDDLE EAST, AFRICA

Headquarters

ARCELOR INTERNATIONAL

18-20, rue Eugène Ruppert
L-2928 Luxembourg
Luxembourg
Tel.: +352-4792 1
Fax: +352-4805 61
+352-4792 2029
E-mail: ai-export@arcelor.com

ARCELOR INTERNATIONAL ANTWERP

Van Putlei 14
B-2018 Antwerp
Belgium
Tel.: +32-3-2440800
Fax: +32-3-2386069

ARCELOR PROJECTS INTERNATIONAL

b.v.
Eemhavenweg 70 (harbour # 2665)
3089 KH Rotterdam
P.O. Box 5659, 3008 AR Rotterdam
The Netherlands
Tel.: +31-10 4870 922
Fax: +31-10 4294 337
E-mail: international.projects@arcelor.com

Sales agencies

RUSSIA & BELARUS

ARCELOR INTERNATIONAL MOSCOW
Representative Office
Bolshaya Ordynka Street 44, Building 4
RUS-119017 Moscow
Russia
Tel.: +7-495-721 15 51
Fax: +7-495-721 15 55
E-mail: ai-moscow@arcelor.com

UKRAINE

ARCELOR INTERNATIONAL UKRAINE
Representative Office
Horizon Tower
Shovkovychna Street 42-44
01601 Kiev
Ukraine
Tel.: +380-44 490 1215
Fax: +380-44 490 1200
E-mail: ai-ukraine@arcelor.com

CZECH & SLOVAC REPUBLIC

ARCELOR INTERNATIONAL PRAHA
Evropská 115
160 00 Praha 6
Czech Republic
Tel.: +420-2350 946 30
Fax: +420-2350 946 39
E-mail: ai-praha@arcelor.com

BALTICS

(ESTONIA / LITHUANIA / LATVIA)

ARCELOR INTERNATIONAL BALTICS
Arbinsgate 2
N-0253 Oslo
P.O.B. 2667 Solli
N-0203 Oslo
Norway
Tel.: +47-22-83 78 20
Fax: +47-22-83 78 21
E-mail: ai-baltics@arcelor.com

ROMANIA

ARCELOR INTERNATIONAL ROMANIA
Intr. Tudor Stefan Str, No 7-9
Floor 2, Ap 4, Sector 1
Bucharest
Postal Code: 011655
Romania
Tel./Fax: +40-21-2317 138
E-mail: ai-romania@arcelor.com

TURKEY

ARCELOR INTERNATIONAL
ÇELİK DIS TICARET
A.S.
Nispetiye Cad. No: 14
Özden Ismerkezi, Kat 4
T-34330 Istanbul
Turkey
Tel.: +90-212-317 49 00
Fax: +90-212-283 76 67
E-mail: ai-turkey@arcelor.com

JORDAN

Ayoub Trading Company
Mutanabbi Street
P.O.B. 17, Amman 11118
Jordan
Tel.: +962-6-464 00 44
Fax: +962-6-465 44 01
E-mail: ayoub-co@go.com.jo



www.sections.arcelor.com

AFRICA

ARCELOR INTERNATIONAL AFRICA
Société Anonyme
67, Avenue des Forces Armées Royales
Casablanca
Morocco
Tel.: +212-22-31 14 34
Fax: +212-22-31 90 02
E-mail: ai-africa@arcelor.com

SOUTH AFRICA

ARCELOR INTERNATIONAL SOUTH AFRICA
(Pty) Ltd
Standard Bank Building
East Wing, 3rd floor
11 Alice lane - Sandton - 2196
P.O. Box 41850 Craighall 2024
Johannesburg
Republic of South Africa
Tel.: +27-(11)-883 96 14 / 20
Fax: +27-(11)-883 96 32
E-mail: ai-southafrica@arcelor.com

UNITED ARAB EMIRATES


ARCELOR INTERNATIONAL DUBAI
Representative Office
Holiday Centre Dubai No 1401
Sk, Zayed Road
P.O.B. 53608 Dubai
U.A.E.
Tel.: +971-4-331 04 35
Fax: +971-4-331 45 20
E-mail: ai-dubai@arcelor.com

IRAN

ARCELOR INTERNATIONAL IRAN
Arcelor International Export (Iran Branch)
Unit N° 17, first floor
Fereshteh Street East Maryam Street N° 58
1964966345 Teheran
Islamic Republic of Iran
Tel.: +98-21-202 68 16
Fax: +98-21-240 92 30
E-mail: ai-iran@arcelor.com

PAKISTAN

Steel Agencies Corporation
404, Haji Adam Chamber
Altaf Hussain Road
Karachi 74000
Pakistan
Tel.: +92-21-241 79 18
Fax: +92-21-241 93 24
E-mail: zahid.dada@attglobal.net



● CHINA, SOUTH ASIA, EAST ASIA, AUSTRALIA, SOUTH PACIFIC

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ARCELOR INTERNATIONAL SHANGHAI
Representative Office
Unit A2 - 13F
Time Square
500 Zhangyang Road
Pudong, Shanghai 200122
China
Tel.: +86-21-5836 8200
Fax: +86-21-5836 8107
E-mail: ai-china@arcelor.com

ARCELOR INTERNATIONAL BEIJING

Representative Office
Henderson Center, Office Tower 1
Room 1604
No. 18 Jianguomenwei Avenue
Beijing 100005
China
Tel: +86-10-651 827 01
Fax: +86-10-651 827 06
E-mail: ai-beijing@arcelor.com

ARCELOR INTERNATIONAL HONG KONG

Representative Office
Room 1601, 16/F, Tower 1
China Hong Kong City
33 Canton Road
Tsimshatsiu, Kowloon
Hong Kong
Tel: +852-2522 4123
Fax: +852-2521 7905
E-mail: ai-hongkong@arcelor.com

SINGAPORE

ARCELOR INTERNATIONAL SINGAPORE
Private Limited
9 Scotts Road
#09-01 Pacific Plaza
SGP-228 210
Singapore
Tel.: +65-6-733 90 33
Fax: +65-6-732 59 18
E-mail: ai-singapore@arcelor.com

INDIA


ARCELOR INTERNATIONAL INDIA
Liaison office
World Trade Center, Flat 429, 4th floor
Babar Road
IN-110 001 New Dehli
India
Tel.: +91-11-2341 46 63
Fax: +91-11-2341 46 70
E-mail: ai-india@arcelor.com

INDONESIA

ARCELOR INTERNATIONAL INDONESIA
Representative Office
Midplaza Building, 9th floor
Jalan Jendral Sudirman Kav 10-11
Jakarta Pusat 10220
Indonesia
Tel.: +62-21-570 61 63
Fax: +62-21-570 62 05
E-mail: ai-indonesia@arcelor.com

JAPAN

ARCELOR INTERNATIONAL JAPAN
Representative Office
KS Building, 8th floor
5, Kojimachi 4-Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo 102-0083
Japan
Tel.: +81-03-3221 0368
Fax: +81-03-3264 3664
E-mail: ai-japan@arcelor.com



● AMERICA (NAFTA)

MALAYSIA

ARCELOR INTERNATIONAL MALAYSIA
Sdn Bhd.
Wisma Pantai, B-12-7, Tower B - No 5
Jalan 4/83 Off Jalan Pantai Baru
59200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel.: +60-3-2288 1730
Fax: +60-3-2288 1732
E-mail: ai-malaysia@arcelor.com

SOUTH KOREA

ARCELOR INTERNATIONAL KOREA
Representative Office
B-613 kolon tripolis 1
Gumgok-dong Bundang-gu
Sungnam city, Kyunggi-do
Post Code 463804
Korea
Tel.: +82-31-715 3242
Fax: +82-31-715 3243
E-mail: ai-korea@arcelor.com

VIETNAM

ARCELOR INTERNATIONAL VIETNAM
Representative Office
Unit 1609c, 16th floor
Saigon Trade Centre
37 Ton Duc Thang, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +84-8-910 01 22
Fax: +84-8-910 01 10
E-mail: ai-vietnam@arcelor.com

TAIWAN

ARCELOR INTERNATIONAL TAIWAN
Representative Office
8F-A3, No. 502
Jiou Ru 1st Road
Kaohsiung
Taiwan ROC
Tel.: +886-7-390 04 25
Fax: +886-7-390 04 27
E-mail: ai-taiwan@arcelor.com

THAILAND

ARCELOR INTERNATIONAL THAILAND
Representative Office
No. 283/48, Unit 1005-3
Home Place Group Office Building
10th floor
Soi Sukhumvit 55
Sukhumvit Road
Wattana District
Bangkok 10110
Thailand
Tel.: +66-2-712 74 35
Fax: +66-2-712 73 50
E-mail: ai-thailand@arcelor.com

PHILIPPINES

ARCELOR INTERNATIONAL PHILIPPINES
Representative Office
4th floor/Maga Centre
Paseo de Magallanes Commercial
Magallanes Village, Makati City 1200
Philippines
Tel.: +63-2-853 92 97
Fax: +63-2-853 92 96
Email: ai-philippines@arcelor.com

AUSTRALIA

Tomen Australia
Limited
Level 19
44 Market Street
GPO Box 5310, Sydney NSW 2001
Australia
Tel.: +61-2-8346 6400
Fax: +61-2-8346 6499
E-mail: steel@tomenaustralia.com

MYANMAR

Connell Bros. Co. (Myanmar)
Limited
19/20 Bahosi Ward
Bogyoke Aung San Street
Lanmadaw Township
Yangon
Myanmar
Tel.: +95-1-223 920/223 704
Fax: +95-1-227 733
E-mail: myitmakha@mptmail.net.mm

UNITED STATES OF AMERICA

ARCELOR INTERNATIONAL AMERICA
LLC
350 Hudson Street
NY 10014, New York
USA
Tel.: +1-212-520 75 00
Fax: +1-212-520 77 02
E-mail: ai-america@arcelor.com

ARCELOR INTERNATIONAL AMERICA
West Coast
LLC
2800 Pleasant Hill Road, Suite 250
Pleasant Hill, California 94523
USA
Tel.: +1-925-930 64 00
Fax: +1-925-930 64 36
E-mail: ai-california@arcelor.com

CANADA

ARCELOR INTERNATIONAL CANADA
Inc.
5500 North Service Rd, 7th fl.
Burlington, Ontario L7L 6W6
Canada
Tel.: +1-905-634 14 00
Fax: +1-905-634 35 36
E-mail: ai-canada@arcelor.com

ARCELOR INTERNATIONAL CANADA
Inc.
Suite 402, 205 Newport Drive
Port Moody, BC, V3H 5C9
Canada
Tel.: +1-604-461 6714
Fax: +1-604-461 6916
E-mail: ai-portmoody@arcelor.com

MEXICO

ARCELOR INTERNACIONAL MEXICO
S.A. de C.V.
Corre de las Campanas #3, Torre 2
Desp. 403-404 Col. San Andres Antenco
CP 54040 TLALNEPANTLA
Edo. de Mexico
Mexico
Tel.: +52-55-5378 3754
Fax: +52-55-5378 4063
E-mail: ai-mexico@arcelor.com

● SOUTH AMERICA

BRAZIL

BELGO SIDERURGIA S.A.
Av. Carandaí, 1115 - 24° Andar
Bairro Funcionários
CEP 30130-915 Belo Horizonte – MG
Brazil
Tel.: +55-31-3219 1982
Fax.: +55-31-3219 1997
E-mail: steel.arcelor@belgo.com.br
www.belgo.com.br

VENEZUELA

ARCELOR INTERNATIONAL VENEZUELA
C.A.
Edificio Keope, Avenida Vera Cruz, Piso 4
Oficina 45-A
Las Mercedes/Caracas 1060 A
Venezuela
Tel.: +58-212-993 46 35
Tel./Fax: +58-212-992 13 42
E-mail: ai-venezuela@arcelor.com

CHILE

ARCELOR INTERNATIONAL CHILE
S.A.
San Pio X N° 2460 Of. 705
Providencia/Santiago
Chile
Tel.: +56-2-233 96 94
Fax: +56-2-233 26 80
E-mail: ai-chile@arcelor.com

COLOMBIA

ARCELOR INTERNATIONAL COLOMBIA
Ltda.
Calle 90 N° 12-45 Of. 605
Santafe De Bogota
Colombia
Tel.: +57-1-623 40 22
Fax: +57-1-610 01 73
E-mail: ai-colombia@arcelor.com

ECUADOR

ARCELOR INTERNATIONAL ECUADOR
Ltda.
Av. Gaspar de Villaroel 1211 y 6
de Diciembre
Piso 2 - Of. 201
Quito
Ecuador
Tel.: +593-2-225 15 31 / 225 48 70
Fax: +593-2-225 18 66
E-mail: ai-ecuador@arcelor.com

PERU

ARCELOR INTERNATIONAL PERU
S.A.
Daniel Hernandez 639
Pueblo Libre
Lima 21
Peru
Tel.: +51-1-463 06 00
Fax: +51-1-463 06 38
E-mail: ai-peru@arcelor.com



● ARCELOR ORGANISATIONS AND PARTNERS

Arcelor organisations

ARCELOR

Building & Construction Support (BCS)

Corporate Headquarters
19, avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg
www.constructalia.com

ITEA – Instituto Técnico de la Estructura en Acero
Asistencia técnica vigas para la península ibérica de Arcelor Sections
www.itea.arcelor.com

Steel Alliance

New force for technical market development

Efectis (CTICM-TNO-SINTEF)

European fire safety experts
www.efectis.com

Belgium & Luxembourg

Centre Information Acier/Staalinfo centrum
www.infosteel.com

France

OTUA – Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier
www.otua.org

CTICM – Centre Technique Industriel de la Construction Métallique
www.cticm.fr

Germany

BMS - Bauen mit Stahl
www.bauen-mit-stahl.de

Stahl-Information-Zentrum
www.stahl-info.de

Italy

Fondazione Promozione Acciaio
www.acciaio.org

The Netherlands

Bouwen met Staal
www.bouwenmetstaal.nl

Spain

APTA - Asociación Técnica para la Promoción del Acero
info@apta.org.es

Navarre University
www.unav.es

Switzerland

SZS – Stahlbau Zentrum Schweiz
www.szs.ch

Turkey

TUCSA – Turkish Constructional Steelworks Association
www.tucsa.org

America

AISC - American Institute of Steel Construction
www.aisc.org

Partners

IISI – International Iron and Steel Institute
www.iisi.org
www.steeluniversity.org

ECCS – European Convention for Construction Steelwork
www.steelconstruct.com

*Plus de 60 représentations commerciales
sur 5 continents à proximité des clients*

*Over 60 commercial representatives
on 5 continents in close contact
with our customers*

*Über 60 Handelsvertreter
auf 5 Kontinenten
in permanenter Kundennähe*

SECTIONS ET APPLICATIONS EN ACIER

Arcelor Sections propose **des solutions associant les autres produits du groupe Arcelor** dans ses différentes applications:

- **Poutrelles** reposant sur des caissons formés de **palplanches** pour la structure de ponts (image A),
- **Poutrelles et palplanches** pour parkings souterrains (image B),
- **Poutrelles et palplanches** pour la réalisation de tunnels (image C),
- **Poutrelles associées aux ronds à béton** pour un gain de résistance et de rigidité tout en assurant la résistance au feu (image D),
- **Solives associées au bac acier** pour optimiser un plancher "concept globalFloor®" (image E),
- **Fibres en acier dans les dalles** pour réduire le temps d'exécution des chantiers (image F).

SECTIONS AND STEEL APPLICATIONS

In addition to the products themselves Arcelor Sections proposes solutions which **combine the different types of products of the Arcelor Group**:

- **Beams** in combination with **box piles** for bridges (image A),
- **Beams and sheet piles** for underground car parks (image B),
- **Beams and sheet piles** for tunnels (image C),
- **Beams containing rebars** to increase the resistance and the rigidity of the beam (image D),
- **Beams** combined with Arcelor **floor elements** (globalFloor®) (image E),
- **Steel fibre reinforced floors** to reduce execution times (image F).

*Sections associate themselves
to other Arcelor steel products
to optimise your projects*



www.sections.arcelor.com



*Les sections s'associent aux autres produits
d'Arcelor pour optimiser vos projets*

SECTIONS UND STAHLANWENDUNGEN

Über das Produktangebot hinaus bietet Arcelor Sections **Lösungen die die verschiedenen Produkte der Arcelor Gruppe kombinieren.**

- **Träger mit Pfahlprofilen** für Brücken (Bild A),
- **Träger und Spundwände** für unterirdische Parkhäuser (Bild B),
- **Träger und Stahlspundwände** für Unterführungen (Bild C),
- **Träger kombiniert mit Betonstahl erhöhen** den Widerstand und die Steifigkeit des Trägers (Bild D),
- **Träger können** mit von Arcelor produzierten Trapezblechen verbunden werden (globalFloor®) (Bild E),
- **Stahlfaserverstärkter Fussboden,** um die Zeit der Konstruktion zu verringern (Bild F).


Sections können mit anderen Arcelor Produkten kombiniert werden um Ihre Projekte zu optimieren



F



D



E

Cover: Christus-Pavillon, Hannover, DE • Arch. Gerkan, Marg + Partner Architects | 1. Arcelor Office Building – Esch-sur-Alzette, LU • Arch. Architektbüro Böhm – Köln | 2. ABB Headquarters – Sesto S. Giovanni, Milano, IT • Arch. Giancarlo Marzorati • Photog. Monica Lavagna • Structure Ing. Stefano Rossi/Ing. Francesco Stumpo • Execution Cometal Spa, Casale di Mezzani (PR) | 3. FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, 2004, ES • Arch. Frank O. Gehry • Photog. © zefa / E. Streichan – All rights reserved. Total or part of reproduction is prohibited | 4. Dexia – “Documents Agence Vasconi” | 5. Airport Terminal – Bilbao, ES • Arch. Santiago Calatrava | 6. Futuroscope – Poitiers, FR • Photog. Augustin Sagasti | 7. Zénith – Rouen, FR • Arch. Bernard Tschumi Architecte • Photog. P. Mauss | 8. Science Museum – Valencia, ES • Arch. Santiago Calatrava • Photog. Javier Yaya Tur (CACSA) | 9. “LEMESOS” Indoor Sports Center – Cyprus • Arch. Theo David Architects and Kal Engineering | 10. Cité des métiers – Ker Lann, Rennes, FR • Arch. Gaëlle Penneau | 11. Atelier Iva – Waldbredimus, LU • Arch. + • Photog. Ros Peter | 12. Parkhaus - Sindelfingen, DE • Arch. Günther Kobiela – Stuttgart | 13. Pont de Calais – Commune de Coquerelles, FR | 14. Multistorey building | 15. Futuroscope – Poitiers, FR • Photog. Augustin Sagasti | 16. Forum Campus Geeseknaepchen – Luxembourg • Arch. Klein + Muller S.à.r.l. d'architecture et d'urbanisme | 17. Centrale électrique TGV – Esch-sur-Alzette, LU • Arch. Atelier d'Architecture BENG • Photog. Christophe Weber | 18. Hotel Arts – Barcelona, ES • Arch. Bruce Graham | 19. Reliant Stadium – Houston, USA | 20. Velodrom – Berlin, DE • Arch. Dominique Perrault | 21. V52 Turbine – Sardegna, IT | 22. Crystal Park – Neuilly sur Seine, FR • Arch. Valode et Pistre | 23. Arcelor Office Building – Esch-sur-Alzette, LU • Arch. Architektbüro Böhm – Köln | 24. Asport – Wickrange, LU | 25. Cactus-Brill – Esch-sur-Alzette, LU | 26. Rocade de Bonnevoie, Ilot C – Bonnevoie, LU • Arch. Paczowski & Fritsch, LU | 27. Parking – Esch-sur-Alzette, LU | 28. Rocade de Bonnevoie, Ilot C – Bonnevoie, LU • Arch. Paczowski & Fritsch, LU | 29. Footbridge – Metz, FR | 30. Crédit Lyonnais – Paris • Arch. Jean-Jacques Ory • Photog. Kamel Khalfi | 31. Athos-ZAC – Paris, FR • Arch. Arte Charpentier • Photog. Didier Boy de la Tour | 32. Brandweerkazerne – Houten • Arch. Samyn and Partners • Photog. Christian Richters | 33. Parking Bouillon – Luxembourg • Arch. Romain Hoffmann Architectes et Urbanistes – Luxembourg | 34. Arcelor Office Building – Esch-sur-Alzette, LU • Arch. Architektbüro Böhm – Köln | 35. Indoor Carting – Delft, NL • Arch. Cepezed • Photog. Fas Keuzenkamp, Pijnacker | 36. Tankstation Kriterion – Amsterdam, NL • Arch. INBO Architecten • Photog. Luuk Kramer | 37. Hunderup Skole, DK



Arcelor fait son entrée dans l'indice socialement responsable FTSE4Good Europe.
Arcelor shares are now listed in the socially responsible FTSE4Good Europe index.
Arcelor wurde in den Ethikindex FTSE4Good Europe aufgenommen.

Bien que cette brochure ait été établie avec un maximum de soin, nous devons attirer l'attention du lecteur sur le fait que nous ne saurions être responsables d'éventuelles erreurs que ces informations pourraient receler, ni des dommages que leur emploi inapproprié pourrait entraîner.

Ce papier a été choisi dans le souci de satisfaire les exigences environnementales.

Although every care has been taken during the production of this brochure, we regret that we cannot accept any liability in respect of any incorrect information it may contain nor any damages which may arise through the misinterpretation of its contents.

This paper has been chosen in order to meet environmental requirements.

Obschon diese Broschüre mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt wurde, weisen wir darauf hin, dass wir keinerlei Haftung übernehmen in Bezug auf eventuell enthaltene Fehlinformationen oder für Schäden, die durch eine fehlerhafte Interpretation des Inhaltes entstehen könnten.

Mit der Wahl dieses Papiers berücksichtigen wir Anforderungen an die Umweltverträglichkeit.

www.sections.arcelor.com

ARCELOR SECTIONS COMMERCIAL S.A.

66, rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
LUXEMBOURG
Tel. +352-5313 3007
Fax +352-5313 3095
asc.sales@arcelor.com
www.sections.arcelor.com



2006-1-3



PROGRAMME DE VENTE / SALES PROGRAMME / VERKAUFSPROGRAMM

Sections